



(11) RO 123170 B1

(51) Int.Cl.

B01D 67/00 (2006.01),  
B01D 71/42 (2006.01),  
C08F 8/00 (2006.01),  
C08G 69/00 (2006.01),  
C08G 81/02 (2006.01)

(12)

## BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2004 00064**

(22) Data de depozit: **23.01.2004**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **28.01.2011** BOPI nr. **1/2011**

(41) Data publicării cererii:  
**30.12.2005** BOPI nr. **12/2005**

(73) Titular:

• CENTRUL DE CERCETARE PENTRU  
MATERIALE MACROMOLECULARE ȘI  
MEMBRANE S.A.,  
SPLAIUL INDEPENDENȚEI, NR. 202B,  
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• RADU MARIN, CALEA RAHOVEI, NR. 217,  
BL. 12, SC. 1, AP. 1, SECTOR 5,  
BUCUREȘTI, B, RO;

• PASĂRE LILIANA, ȘOSEAUA IANCULUI,  
NR. 19, BL. 106B, SC. A, ET. 1, AP. 8,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;  
• RADU FLORICA, CALEA RAHOVEI,  
NR. 217, BL. 12, SC. 1, AP. 1, SECTOR 5,  
BUCUREȘTI, B, RO;  
• VIEZURE IOANA, STR. GHIDIGENI,  
NR. 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;  
• RAȚĂ DANIELA, ALEEA PERIŞORU,  
NR. 8-10, BL. 2, AP. 46, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**US 6180007 B1**

## (54) MEMBRANĂ DIN COPOLIMERI ACRILICI ȘI PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA

(57) Rezumat:

Invenția se referă o membrană din copolimeri acrilici și la un procedeu de realizare a acesteia, utilizată în microfiltrare și ultrafiltrare în industria berii, și la purificarea și sterilizarea apei. Membrana din copolimeri acrilici, conform invenției, este constituită din 89,5% acrilonitril și 10% acetat de vinil, are o masă moleculară de 47000 și 57000, o greutate specifică de 0,26 g/cm<sup>3</sup>, o temperatură de descompunere de 250°C și un indice de polidispersie de 5, și, pentru membrana de micro-

filtrare, o densitate a porilor de  $1,24 \times 10^{12} \dots 5,61 \times 10^{12}$  pori/cm<sup>2</sup>, un diametru mediu al porilor de 0,124...0,273 μm, iar pentru membrana de ultrafiltrare, diametrul porilor este de 12...90 nm și este realizată printr-un procedeu specific acesteia.

Revendicări: 4

Figuri: 2

Examinator: ing. TEODORESCU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 123170 B1


1 Inventia se referă la o membrană pe bază de copolimeri acrilici, și la un procedeu de  
 3 obținere a acesteia, utilizată în microfiltrare și ultrafiltrare, în industria berii, și la purificarea  
 și sterilizarea apei.

5 Se cunoaște, din cererea de brevet JP 2003217554 A, o compoziție pentru realizarea  
 unei membrane separatoare microporoase, sub formă de soluție, care este constituită din  
 7 5-70% polietilenă de masă moleculară ultraînaltă, cu masa moleculară de 50 mii - 2 milioane,  
 și 30-95% polietilenă de joasă densitate.

9 Este cunoscut un procedeu de obținere a unui polimer acrilonitrilic dintr-o soluție  
 apoasă, conținând minimum 30% tiocianat de sodiu și 2...25% dipropilen-glicol, pentru un  
 11 polimer acrilic ce conține 55...80% acrilonitru și 15...40% clorură de vinil, bromură de vinil,  
 13 clorură de viniliden sau/și acrilamidă, adăugat în soluție în proporție de 8...15%, pentru  
 tragere în fibre (brevet US 3948840). Membrana polimerică obținută prin acest procedeu  
 prezintă dezavantajul că este destul de costisitor de realizat.

15 Problema pe care o rezolvă inventia constă din aceea că se urmărește realizarea  
 unei membrane polimerice printr-un procedeu care să ducă la obținerea unor caracteristici  
 17 ale porozității care să o facă adecvată utilizării la filtrarea, sterilizarea și obținerea extractului  
 de hamei, în industria berii, și pentru purificarea și sterilizarea apei.

19 Membrana din copolimeri acrilici, realizată conform inventiei, înlătură dezavantajele  
 aplicării realizării altor membranelor cunoscute prin aceea că este constituită din 89,5%  
 acrilonitru și 10% acetat de vinil, cu formula structurală:



25 În care  $m \geq 2$ ,  $n \geq 2$ ,

27 având o masă moleculară de 47000 și 57000 u.a., o greutate specifică de  $0,26 \text{ g/cm}^3$ , o  
 temperatură de descompunere de  $250^\circ\text{C}$  și un indice de polidispersie de 5, și, pentru  
 29 membrana de microfiltrare, o densitate a porilor de  $1,24 \times 10^{12}\dots 5,61 \times 10^{12} \text{ pori/cm}^2$ , un  
 diametru mediu al porilor de  $0,124\dots 0,273 \mu\text{m}$ , iar la membrana de ultrafiltrare diametrul  
 31 porilor este de  $12\dots 90 \text{ nm}$ .

33 Procedeul de obținere a unei membrane din copolimeri acrilici, pentru microfiltrare  
 și ultrafiltrare, conform inventiei, constă din etapele de:

35 - dizolvare a polimerului prin adăugarea, sub agitare continuă, a polimerului în solvent  
 la temperatura ambientă, până la solubilizarea completă a acestuia,

37 - filtrare a soluției polimerice printr-o sită metalică, într-o celulă cu curgere tip piston,  
 la presiunea de 1 bar, pentru îndepărtarea impurităților mecanice,

39 - dezaerare prin menținerea soluției polimerice în repaus minimum 24 h, pentru  
 îndepărtarea bulelor de gaz formate în timpul solubilizării,


41 - depunere de polimer, prin tragerea filmului polimeric cu un trăgător special, pe  
 suport textil,

43 - obținerea membranei de microfiltrare sau de ultrafiltrare, prin procesul inversiei de  
 fază, la imersarea suportului cu polimer în baie de apă și coagulare,

45 - condiționare a membranelor cu glicerină,  
 în cadrul cărora se dizolvă 10...15% copolimer poliacrilonitril-acetat de vinil, într-un solvent  
 constând din 1-metil-2-pirolidonă, după care se filtrează prin sită cu dimensiunea ochiurilor  
 47 de 0,1 mm, se trage polimerul printr-o fantă de 0,2 mm, pentru depunere, se coagulează la  
 o temperatură de  $18\dots 22^\circ\text{C}$ , pentru a obține o membrană de microfiltrare, după care se  
 49 condiționează, prin menținerea membranei formate într-o soluție de 7...10% glicerină.

# RO 123170 B1

Pentru obținerea unei membrane de ultrafiltrare, după faza de coagulare se tratează termic timp de 1 min la o temperatură de 80°C, iar condiționarea se realizează prin menținerea membranei polimerice formate într-o soluție de 7...10% glicerină.	1
Membrana obținută poate fi utilizată în tehnologia berii la filtrare, sterilizare, obținerea extractului de hamei sau/și la purificarea avansată, precum și la sterilizarea apei.	3
Membrana polimerică obținută conform inventiei prezintă avantajul că este mai puțin costisitoare decât cele utilizate în comerț, putând fi utilizată atât la purificarea avansată și sterilizarea apei, cât și în tehnologia berii, pentru etapele de filtrare și sterilizare de la tehnologia obținerii extractului de hamei.	5
Membrana de microfiltrare prezintă fluxuri de apă comparabile cu cele ale membranelor cunoscute, realizate din polisulfonă. La membranele conform inventiei, datorită scăderii gradului de colmatare, durata de viață crește cu 40%.	7
Membranele de ultrafiltrare, testate la sterilizarea berii și reducerea conținutului de alcool, au avut un flux de bere cu 20% mai mic decât cel de apă, datorită structurii ce reduce colmatarea, durata de viață a acestora crescând cu 60%. Cu aceste membrane se îndepărtează total drojdiile, mucegaiurile și germenii prezenți în bere.	9
Invenția este prezentată pe larg în continuare:	11
Procedeul conform inventiei, de obținere a membranelor din polimeri acrilici, pentru microfiltrare și ultrafiltrare, utilizează, ca polimer acrilic, poliacrilonitril, în proporție de 10, 12, 15%, iar ca solvent - 1-metil-2-pirolidona, care sunt componente mai puțin costisitoare, și este realizat în etapele de:	13
1. dizolvare a polimerului, prin adăugarea, sub agitare continuă, a polimerului în solvent la temperatura ambientă, până la solubilizarea completă a acestuia,	15
2. filtrare a soluției polimerice printr-o sită metalică cu dimensiunea ochiurilor de 0,1 mm, într-o celulă cu curgere tip piston, la presiunea de 1 bar, pentru îndepărtarea impurităților mecanice,	17
3. dezaerare prin menținerea soluției polimerice în repaus minimum 24 h, pentru îndepărtarea bulelor de gaz formate în timpul solubilizării,	19
4. depunere de polimer pe suport textil, prin tragerea filmului polimeric cu un trăgător special, cu fantă de 0,2 mm,	21
5. obținere a membranei de microfiltrare, prin procesul inversiei de fază, la imersarea suportului cu polimer în baia de apă, și coagulare la temperatura de 18-22°C, sau a unei membrane de ultrafiltrare, prin aceleași faze ca la cea de microfiltrare, dar cu tratare termică timp de 1 min, la 80°C,	23
6. condiționare a membranelor cu glicerina, prin menținerea membranei polimerice într-o soluție de 7...10% glicerină.	25
Membrana din polimeri acrilici astfel obținută conține 89,5% acrilonitril și 10% acetat de vinil, și are masa moleculară cuprinsă între 47000 și 57000 u.a., greutatea specifică: 0,26 g/cm <sup>3</sup> , temperatura de descompunere: 250°C, densitatea de pori între 1,24 x 10 <sup>12</sup> și 5,61 x 10 <sup>12</sup> la membrana de microfiltrare, diametrul mediu al porilor fiind de 0,124...0,273 µm, iar la membrana de ultrafiltrare diametrul porilor este de 12...90 nm la de ultrafiltre de alb (față de BaSO <sub>4</sub> : 90), și indice de polidispersie: 5. Structura unității de bază este:	27
$m \text{ } \begin{matrix} \text{CH}_2=\text{CH} \\   \\ \text{CN} \end{matrix} + n \text{ } \begin{matrix} \text{CH}_2=\text{CH} \\   \\ \text{COOCH}_3 \end{matrix} \longrightarrow \left[ \begin{matrix} \text{CH}_2 & \text{CH} \\   &   \\ \text{CN} & \text{COOCH}_3 \end{matrix} \right]_m \left[ \begin{matrix} \text{CH}_2 & \text{CH} \\   &   \\ \text{COOCH}_3 & \text{CN} \end{matrix} \right]_n$	29



în care m și n sunt mai mari sau egale cu 2.

1 Se prezintă în continuare patru exemple de realizare a procedeului conform inventiei:  
2

3 **Exemplul 1.** În varianta preferată, pentru obținerea membranelor de microfiltrare s-au  
4 preparat soluții polimerice de concentrații 10% și 12%, prin dizolvarea poliacrilonitrilului în  
5 1-metil-2-pirolidonă. Soluțiile sunt depuse pe un suport textil și precipitate prin imersare într-o  
6 baie de apă la 18- 22°C. Membrana se păstrează într-o soluție de condiționare de 7-10%  
7 glicerină și este caracterizată din punct de vedere al dimensiunii porilor, utilizând aparatul  
Coulter-Porometer, al structurii prin analiza SEM și al fluxului de apă prin membrană.

8 Membrana preparată din soluție polimerică de poliacrilonitril 10% prezintă  
9 următoarele caracteristici:

- 10 • diametru minim ( $d_{min}$ ) = 0,171 µm
- 11 • diametru maxim ( $d_{max}$ ) = 0,276 µm
- 12 • diametru mediu ( $d_{med}$ ) = 0,273 µm
- 13 • numărul total de pori =  $1,24 \times 10^{12}$  pori/cm<sup>2</sup>
- 14 • fluxul de apă prin membrană este de 800 l/m<sup>2</sup> h la presiunea de 1 bar.

15 Din analiza curbei de distribuție se observă că porii sunt uniform repartizați pe  
16 suprafața membranei și maximul distribuției dimensiunii porilor se încadrează într-un interval  
17 foarte îngust, dimensiunea medie a porilor fiind de 0,273 µm.

18 Din analiza SEM s-a observat că membrana are structură asimetrică, cu strat activ  
19 și substrat poros, grosime totală 130 µm.

20 Spectrul IR al copolimerului confirmă existența unui vârf la  $2940\text{ cm}^{-1}$ , corespunzător  
21 vibrației C-H, un pic la  $2244\text{ cm}^{-1}$ , corespunzător vibrației CN, un pic la 1739, corespunzător  
vibrației CO, aşa cum se prezintă în fig. 1.

22 Diagrama TGA, de analiză termică, a dus la stabilirea temperaturii de descompunere  
23 a membranei ca fiind la  $310^{\circ}\text{C}$  (fig. 2).

24 Membrana a fost utilizată în procesul de separare a extractului hidroalcoolic de  
25 hamei, fluxul prin membrană fiind de  $400\text{ l/m}^2\text{h}$ , în regim de curgere tangențială.

26 **Exemplul 2.** Se reia procedeul de la exemplul 1, dar cu o concentrație de 12% de  
27 soluție polimerică de poliacrilonitril.

28 Membrana preparată din soluție polimerică de poliacrilonitril 12% are următoarele  
29 caracteristici:

- 30 • diametru minim ( $d_{min}$ ) = 0,101 µm
- 31 • diametru maxim ( $d_{max}$ ) = 0,132 µm
- 32 • diametru mediu ( $d_{med}$ ) = 0,124 µm
- 33 • numărul total de pori =  $5,61 \times 10^{12}$  pori/cm<sup>2</sup>
- 34 • fluxul de apă prin membrană este de  $600\text{ l/m}^2\text{h}$  la presiunea de 1 bar.

35 Curba de distribuție a porilor membranei arată faptul că membrana are pori de  
36 dimensiuni specifice domeniului de microfiltrare, cu o distribuție uniformă pe suprafața  
membranei și dimensiunea porilor cuprinsă într-un interval foarte îngust (0,101-0,132 µm).

37 Din analiza SEM se constată că membrana prezintă tot o structură asimetrică, dar  
38 cu substrat poros mult mai dens, grosimea membranei fiind de 120 µm.


39 Prin microfiltrare (MF) se pot separa dintr-un mediu fluid particule cu dimensiuni mai  
40 mari de 0,1 µm, în acest scop utilizându-se membrane cu diametrul mediu al porilor cuprins  
41 între 0,1-10 µm. Separarea microparticulelor este nu numai eficientă, dar și economică, și  
42 membrana s-a utilizat cu rezultate foarte bune la filtrarea berii, obținându-se clarificarea berii.  
43 Fluxul de bere prin membrană a fost de  $350\text{ l/m}^2\text{ h}$ , în regim de curgere tangențială.

44 **Exemplul 3.** Prin reluarea procedeului de la exemplul 1, pentru ultrafiltrare s-a  
45 preparat o soluție polimerică de concentrație 15%, din poliacrilonitril în 1-metil 2-pirolidonă,  
46 din care s-au obținut două tipuri de membrane de ultrafiltrare.

# RO 123170 B1

Primul tip de membrană a fost obținută în aceleași condiții prezentate anterior și prezintă următoarele caracteristici:	1
- diametral mediu al porilor 90 nm;	3
- fluxul apei prin membrană este de: 153,85 l/m h la presiunea de 1 bar;	
- 555,5 l/m <sup>2</sup> h la presiunea de 3 bar;	5
- 1515,5 l/m <sup>2</sup> h la presiunea de 5 bar;	
- cut-off membranei 40000-50000 Da.	7
Determinarea de cut-off efectuată indică faptul că membrana poate fi utilizată pentru reținerea compușilor cu masa moleculară mai mare de 40000 Da, testarea fiind efectuată cu albumină (M=69000 Da) al cărei grad de retenție a fost de 94,5%.	9
<b>Exemplul 4.</b> Cel de-al doilea tip de membrană de ultrafiltrare a fost obținut cu procedeul conform exemplului 3, prin coagulare în apă la 20°C și tratare suplimentară timp de 1 min, în apă la 80°C, și prezintă următoarele caracteristici:	11
- diametrul mediu al porilor 12 nm;	
- fluxul apei prin membrană este de: 62,5 l/m <sup>2</sup> h la presiunea de 5 bar;	15
- 83,33 l/m <sup>2</sup> h la presiunea de 10 bar;	
- 83,33 l/m <sup>2</sup> h la presiunea de 15 bar;	17
- cut-off membranei 20000 Da.	
Determinarea de cut-off efectuată indică faptul că membrana poate fi utilizată pentru reținerea compușilor cu masa moleculară mai mare de 20000 Da, testarea fiind efectuată cu polietilen glicol (M = 20000 Da), al cărei grad de retenție a fost de 96,5%.	19
Ultrafiltrarea este procedeul prin care se îndepărtează dintr-un amestec compușii cu mase moleculare cuprinse între 500-50.000 Da (zaharuri, biomolecule, polimeri, particule coloidale, microorganisme etc.), ceea ce corespunde la un diametru mediu al porilor cuprins între 0,1-1 nm (10-1000 Å). Membranele de ultrafiltrare au fost utilizate în procesul de sterilizare a berii, realizându-se îndepărtarea microorganismelor, fluxul prin membrană fiind de 250 l/m <sup>2</sup> h, în regim de curgere tangențială.	23
Operația de inversie de fază reprezintă înlocuirea periodică a solventului cu apă și invers, la suprafața membranei, sub acțiunea diferențelor de densitate și de solubilitate dintre apă și solvent.	25
Operația de condiționare a membranelor reprezintă o operație de mărire a rezistenței și stabilității polimerului pe suport.	27
	29
	31

3       1. Membrană din copolimeri acrilici, **caracterizată prin aceea că** este constituită din  
89,5% acrilonitril și 10% acetat de vinil, cu formula structurală:



9       în care  $m \geq 2$ ,  $n \geq 2$ ,

11      având o masă moleculară de 47000 și 57000 u.a., o greutate specifică de  $0,26 \text{ g/cm}^3$ , o  
13      temperatură de descompunere de  $250^\circ\text{C}$  și un indice de polidispersie de 5, și, pentru  
membrana de microfiltrare, o densitate a porilor de  $1,24 \times 10^{12}\dots 5,61 \times 10^{12} \text{ pori/cm}^2$ , un  
15      diametru mediu al porilor de  $0,124\dots 0,273 \mu\text{m}$ , iar la membrana de ultrafiltrare, diametrul  
porilor este de  $12\dots 90 \text{ nm}$ .

17      2. Procedeu de realizare a unei membrane din copolimeri acrilici, pentru microfiltrare  
și ultrafiltrare, care constă din etapele de:

19      - dizolvare a polimerului, prin adăugarea, sub agitare continuă, a polimerului în  
solvent la temperatura ambientă, până la solubilizarea completă a acestuia,

21      - filtrare a soluției polimerice printr-o sită metalică, într-o celulă cu curgere tip piston,  
la presiunea de 1 bar, pentru îndepărtarea impurităților mecanice,

23      - dezaerare, prin menținerea soluției polimerice în repaus minimum 24 h, pentru  
îndepărtarea bulelor de gaz formate în timpul solubilizării,

25      - depunere de polimer, prin tragerea filmului polimeric cu un trăgător special, pe  
suport textil,

27      - obținere a membranei de microfiltrare sau de ultrafiltrare, prin procesul inversie de  
fază la imersarea suportului cu polimer în baie de apă și coagulare,

29      - condiționare a membranelor cu glicerină,  
**caracterizat prin aceea că** se dizolvă 10...15% copolimer poliacrilonitril-acetat de vinil într-un  
solvent constând din 1-metil-2-pirolidonă, după care se filtrează prin sită cu dimensiunea  
31      ochiurilor de 0,1 mm, se trage polimerul printr-o fantă de 0,2 mm pentru depunere, se  
coagulează la o temperatură de  $18\dots 22^\circ\text{C}$ , pentru a obține o membrană de microfiltrare, după  
33      care se condiționează prin menținerea membranei formate într-o soluție de 7...10% glicerină.

35      3. Procedeu conform revendicării 2, **caracterizat prin aceea că**, pentru obținerea  
unei membrane de ultrafiltrare, după faza de coagulare se tratează termic timp de 1 min, la  
o temperatură de  $80^\circ\text{C}$ , iar condiționarea se realizează prin menținerea membranei  
37      polimerice formate într-o soluție de 7...10% glicerină.

39      4. Utilizarea unei membrane din copolimeri poliacrilonitril-acetat de vinil, definită în  
revendicarea 1, pentru filtrare, sterilizare, obținerea extractului de hamei în industria berii,  
și pentru purificare avansată și sterilizarea apei.

# RO 123170 B1

(51) Int.Cl.

**B01D 67/00** (2006.01);

**B01D 71/42** (2006.01);

**C08F 8/00** (2006.01);

**C08G 69/00** (2006.01);

**C08G 81/02** (2006.01)




Fig. 1




Fig. 2



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM  
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci