



ROMÂNIA

(11) RO 125603 B1

(51) Int.Cl.

C08L 9/00 (2006.01).

B29D 29/06 (2006.01)

(12)

## BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 00125**

(22) Data de depozit: **15.02.2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30.12.2011** BOPI nr. **12/2011**

(41) Data publicării cererii:  
**30.07.2010** BOPI nr. **7/2010**

(73) Titular:  
• ARTEGO S.A., STR. CIOCÂRLAU NR. 38,  
TÂRGU JIU, GJ, RO

(72) Inventatori:  
• DAVID VIOREL,  
STR.SUBLLOCOTENENT VALENTIN  
MERIȘESCU NR.23 A, TÂRGU JIU, GJ, RO;  
• ANGLIȚOIU FLORIAN, STR.JIULUI NR.67,  
TÂRGU JIU, GJ, RO;  
• DABELEA MĂDĂLINA, STR.UNIRII, BL.3,  
AP.36, TÂRGU JIU, GJ, RO;

• GRĂMADĂ ION,  
STR.GENERAL TITUS I.GÂRBEA NR.22,  
TÂRGU JIU, GJ, RO;  
• RĂSCOL MIRCEA,  
STR.PICTOR N.GRIGORESCU NR.2, SC.2,  
AP.2, TÂRGU JIU, GJ, RO;  
• BEURAN GRIGORE-DANIEL, STR.UNIRII,  
BL.2, SC.B, AP.5, TÂRGU JIU, GJ, RO;  
• TOMESCU CONSTANTIN SORIN,  
STR.23 AUGUST NR.6, TÂRGU JIU, GJ, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**RO 110242 B1; RO 114897 B**

(54) **COMPOZIȚIE DE AMESTEC DE CAUCIUC PENTRU  
OBȚINEREA CARCASEI BENZILOR DE TRANSPORT CU  
CABLURI DE OTEL**

Examinator: ing. TEODORESCU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 125603 B1

1 Invenția se referă o compozitie de amestec de cauciuc pentru obținerea benzilor de  
2 transport cu cabluri de oțel din exploataările miniere.

3 Sunt cunoscute compozitii pentru confeționarea carcsei benzilor transportoare  
5 (RO 110 242 B1 și RO 110 003 B1) de uz general sau antistatice și ignifuge, care utilizează  
7 combinații de cauciuc polibutadien-stirenice cu cauciuc natural sau poliizoprenic, cauciuc  
9 policloroprenic în amestec cu cauciuc regenerat, agenți de aderizare și plastifianti. Aceste  
11 compozitii prezintă dezavantajul că prezintă o prelucrabilitate pe utilaje îngreunată de o  
tendință de lipiciozitate pe suprafața metalică, care favorizează desprinderea de pe cordul  
de oțel și apariția unor bule de aer, care alterează aderența cauciuc-cablu de oțel; de  
asemenea, sistemul de aderență cu naftenat de cobalt prezintă o rezistență redusă la  
supravulcanizare, fapt ce conduce la îmbinarea mai puțin rezistentă a benzilor transportoare.

13 Problema tehnică pe care o rezolvă inventia este de a realiza o compozitie de  
15 amestec de cauciuc care să prezinte o prelucrabilitate îmbunătățită pe utilajele utilizate, fără  
17 să aibă tendințe de aderare la suprafața metalică a acestora, dar, cu aderență bună la  
interfața cauciuc-cablu de oțel, astfel încât să fie adecvată confeționării de carcse pentru  
benzile de transport cu cabluri de oțel.

19 Compoziția conform inventiei înălțură dezavantajele menționate, prin aceea că este  
constituită din 5...30 părți pudretă de cauciuc, până la 50 părți șarje albe inactive uzuale în  
21 domeniu, până la 25 părți clorparafină și până la 20 părți trioxid de stibiu ca agenți de  
23 ignifugare, 40...60 părți negru de fum HAF, 5...15 părți plastifiant slab aromatic, până la  
25 7 părți naftenat de cobalt, 10...20 părți silice activă, 1...3 părți rezorcină, 1...2 părți  
27 hexametilentetramină sau alt donor de metilen, 3...5 părți oxid de zinc, 0,5...1 părți stearină,  
cauciuc natural sau poliizoprenic, până la 50 părți cauciuc regenerat și până la 25 părți  
cauciuc policloroprenic.

29 Invenția prezintă următoarele avantaje:

- amestecul asigură o bună aderență la cablul de oțel zincat sau alămit;
- aderența este foarte puțin afectată de o menținere la temperatură ridicată  
(supravulcanizare la 150...170°C);
- compozitia prezintă o foarte bună prelucrabilitate prin văltuire și calandrage;
- amestecul este antistatic și ignifug, putând fi folosit și în condiții de subteran;
- compozitia este economică;
- amestecul nu generează probleme de mediu, dimpotrivă, stimulează consumul de  
deșeuri, contribuind la protecția mediului ambiant.

33 Pentru a evita inconvenientele prezente la compozitiile cunoscute, se utilizează  
35 pudretă de cauciuc cu granulație de 0,1...3,0 mm, provenită din reciclarea deșeurilor de  
37 anvelope sau benzii transportoare, și pudretă devulcanizată mecano-chimic, precum și un  
sistem mixt de aderență cu naftenat de cobalt și un sistem rezorcină-formaldehidă-silice, în  
41 proporții egale.

43 Se dă, mai jos, un exemplu de realizare a inventiei.

45 Se cântărește fiecare component, după cum urmează: cauciuc natural - 22,9 kg;  
cauciuc polibutadien-stirenic - 66 kg; cauciuc regenerat - 30 kg; pudretă de cauciuc - 25 kg;  
talc - 35 kg; silice activă - 10 kg; negru de fum HAF - 40 kg; plastifiant slab aromatic - 5,0 kg;  
clorparafină - 25 kg; trioxid de stibiu - 10 kg; oxid de zinc - 4,5 kg; oxid de magneziu - 4,0 kg;  
antioxidant 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinoline polimerizat - 0,8 kg; sulf - 3,5 kg; naftenat de  
47 cobalt - 3,5 kg; rezorcină - 2,5 kg; hexametilentetramină - 1,0 kg; și N-ciclohexilenziazil-  
49 sulfenamidă - 0,6 kg.

# RO 125603 B1

Compoziția se realizează în malaxoare de 230 l, astfel: se malaxează polimerii timp de 2 min 30 s, se adaugă pudreta de cauciuc, oxidul de zinc, oxidul de magneziu, antioxidantul, negrul de fum, naftenatul de cobalt și plastifiantul slab aromatic și se malaxează 1 min 30 s, se introduce, clorparafina, trioxidul de stibiu, silicea activă și rezorcina și se malaxează 2...3 min, până ce șarja este omogenă, în final adaugându-se talcul malaxat timp de 30s...1min, N-ciclohexilenziazilsulfenamida și hexametilentetramina tot în malaxor și se malaxează 10...30 s. După evacuarea din malaxor, pe un valț, se introduce sulful și se omogenizează 2... 5 min, după care se trece pe un alt doilea valț, unde se omogenizează 2...5 min. Amestecul se trece printr-o baie de demulare, se răcește cu aer ventilat și se depozitează pe paleti.

Caracteristicile fizico-mecanice ale amestecului de cauciuc sunt:

CARACTERISTICA	TIPUL COVORULUI		
	ST 2500 $d_{max}=7,2$	ST 3150 $d_{max}=8,1$	ST 4000 $d_{max}=8,9$
Forța de smulgere a cablului, N/mm, min (SR EN ISO 15236-1) $F_a = 15 d_{max} + 15$	123	136,5	148,5
Forța de smulgere a cablului după tratament termic la (145±5)°C, timp de (150±1) min, N/mm, min (SR EN ISO 15236-1) $F_v = 15 d_{max} + 5$	113	126,5	138,5
Rezistența la flacără: a) încercarea în atmosferă liberă (SR ISO 340) Durata persistenței flăcării: - suma pentru grup de 6 epruvete, s, max - pentru fiecare epruvetă, s, max	45 15		
b) Reapariția flăcării	Flacăra nu trebuie să reapară după aplicarea curentului de aer		

3 Compoziție de amestec de cauciuc pentru obținerea carcasei benzilor de transport  
cu cabluri de oțel, pe bază de cauciuc natural și sintetic, **caracterizată prin aceea că este**  
5 **constituită din 5...30 părți pudretă de cauciuc, până la 50 părți** șarje albe inactive uzuale în  
7 domeniu, până la 25 părți clorparafină și până la 20 părți trioxid de stibiu ca agenti de  
9 ignifugare, 40...60 părți negru de fum HAF, 5...15 părți plastifiant slab aromatic, până la  
11 7 părți naftenat de cobalt, 10...20 părți silice activă, 1...3 părți rezorcină, 1...2 părți  
13 hexametilentetramină sau alt donor de metilen, 3...5 părți oxid de zinc, 0,5...1 părți stearină,  
0,5...1,5 părți antioxidant ușual în domeniu, 2,0...4,0 părți oxid de magneziu, 2,5...4, părți  
sulf, 0,5...1,0 părți acceleratori uzuali, părțile fiind în greutate și raportate la 100 părți  
amestec de cauciuc format din 30...100 părți cauciuc polibutadien-stirenic, până la 50 părți  
cauciuc natural sau poliizoprenic, până la 50 părți cauciuc regenerat și până la 25 părți  
cauciuc policloroprenic.

