



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2012 00628**

(22) Data de depozit: **29.08.2012**

(41) Data publicării cererii:  
**30.04.2014** BOPI nr. **4/2014**

(71) Solicitant:  
• **STRĂTESCU SORIN DAN,**  
STR. JEAN STERIADI NR. 40, BL. M11,  
SC. 4, ET. 1, AP. 49, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatorii:  
• **STRĂTESCU SORIN DAN,**  
STR. JEAN STERIADI NR. 40, BL. M11,  
SC. 4, ET. 1, AP. 49, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO

(54) **UNSOARE MULTIFUNCȚIONALĂ FABRICATĂ DIN ULEIURI UZATE**

(57) Rezumat:


Invenția se referă la o unsoare multifuncțională, utilizată pentru ungerea unor organe de rostogolire și alunecare, ce funcționează la diferențe mari de temperatură. Unsoarea conform inventiei este constituită, în procente masice, din 45...70% uleiuri uzate, având un indice de viscozitate de minimum 98, și o densitate relativă, la

temperatura de 15°C, de 0.891, 10...30% stearină animală, 10...25% bentonită, 2...7% sodă caustică sau calcinată, eventual 2...12% grafit coloidal.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





## DESCRIEREA LUCRARII

Inventia se refera la o unsoare multifunctionala, utilizata pentru ungerea unor organe de rostogolire si alunecare cu functionare la diferente mari de temperatura (-20 °C pana la 220 °C).

Este cunoscuta o unsoare multifunctionala pentru domeniu larg de temperatura pe baza de ingrosatori anorganici bentona, ulei mineral sau ulei sintetic aditivata corspunator, antionoxidant si anticoroziv (RO 110254).

Este cunoscuta de asemenea o compositie pe baza de ulei mineral uzat, sapun de rufe colofoniu, grafit coloidal si soda calcinata utilizata in procesele de prelucrare a metalelor sub forma de paste emulsionata (RO 93951).

De asemenea exista o unsoare de tip bentonitica (RO 113155) fabricata din uleiuri noi. Aceste compositii prezinta urmatoarele dezavantaje:

- rezistenta tehnica scazuta la diferente mari de temperatura;
- aderenca slaba la suprafetele aflate in contact;
- procedeele lor de obtinere cuprind si etapa de aditivare (RO 110254, RO 93951);
- pretul de obtinere al unsorilor din uleiuri noi este mult mai ridicat decat cel obtinut din uleiuri uzate amestecate (RO 113155).

Unsoare multifunctionala pentru domeniu larg de temperatura, inlatura dezavantejele mentionate, prin aceea ca este constituita din 45-70% uleiuri uzate avand un indice de vascozitate de minim 98 si o densitate relativa la temperatura de 15 °C de 0.891, 10-30% stearina animala, 10-25 % agent de ingrasare tip bentonita, 2-7% soda caustica sau calcinata, eventual 2-12% grafit coloidal, procentele fiind exprimate in greutate.

Produsul, conform inventiei, prezinte urmatoarele avantaje:

- asigura lubrifierea corespunzatoare intr-un interval larg de temperatura (de la -20 °C pana la + 220 °C);
- prezinta stabilitate mecanica, proprietati bune de extrema presiune, etansare in contact cu apa;
- este mult mai ieftina decat alte unsori similare fiind realizata in mare parte 45 pana la 70% uleiuri uzate;
- rezolva o problema majora de mediu prin reintroducerea uleiurilor uzate tip deseu in circuitul industrial nemaifiind necesare cheltuieli suplimentare pentru neutralizarea lor.

In continuare se dau 2 exemple de realizare practica al produsului:

### Exemplu 1:

Se iau 1300 cmc<sup>3</sup> de ulei uzat (ulei mineral, sintetic, semisintetic, maxim 10% ulei vegetal), se introduce intr-un recipient prevazut cu incalzire.

Se incalzeste la o temperatura de 140-160 °C se omogenizeaza, dupa care se opreste incalzirea. Se ia amestecul de uleiuri uzate si se trece printr-un sistem de filtrare de tip ceramic pentru retinerea impuritatilor.

Dupa ce am filtrat cei 1300 cmc<sup>3</sup> de ulei, ii introduce intr-un recipient de capacitate utila de 3000 cmc<sup>3</sup>, prevazut cu sistem de agitare si sistem de incalzire-racire si a masurarea de temperatura, introduc 1300 cmc<sup>3</sup> uzat se incalzesc la 100 °C se adauga 700 g stearina animala, se omogenizeaza amestecul timp de 20 – 30 de minute, se aduga sub incalzire 105 g soda calcinata si in final se adauga 770 g bentonita de turnatorie, se continua omogenizarea timp de 15-20 minute obtinandu-se 2070 cmc<sup>3</sup> de produs care se raceste si se ambaleaza.

### Exemplu 2:

Se iau 2300 cmc<sup>3</sup> ulei uzat (ulei mineral, sintetic, semisintetic, maxim 10% ulei vegetal), incalzeste la o temperatura de 140-160 °C se omogenizeaza intr.-un recipient timp de 5-10 minute dupa care se opreste incalzirea, in acest timp el fiind foarte bine omogenizat. Se ia amestecul de uleiuri uzate si se trece printr-un sistem de filtrare de tip ceramic pentru retinerea impuritatilor.

Dupa ce am filtrat amestecul de uleiuri uzate se ia un recipient de 5000 cmc<sup>3</sup> se introduc cei 2300 cmc<sup>3</sup> ulei filtrat, se incalzeste la 100 °C se aduga 800 g stearina animala, se omogenizeaza amestecul timp de 30 minute se adauga 225 g soda calcinata si in final se adauga 1760 g bentonita de turnatorie se continua omogenizarea timp de 30 de minute obtinandu-se 4050 cmc<sup>3</sup> de produs care se raceste si se ambaleaza.

Produsul conform inventiei, prezinte urmatoarele caracteristici fizico-chimice:

- punct de topire (picurare °C) minim 180 °C;
- impuritati mecanice insolubile la acid clorhidric – lipsa;
- alcool liberi – lipsa;
- rezistenta la masina cu bile:
  - a) sarcina maxim fara gripaj minim 2200
  - b) sarcina maxima la care nu se produce sudura 2400
- coroziune OLC 45: 3 ore la 100 °C – rezista  
apa – lipsa

- penetratie la 25 °C 1/10 mm 220 – 260

## REVENDICARI

Unsoare multifunctionala caracterizata prin aceea ca este pe baza de uleiuri uzate (mineral, sintetic, semisintetic, maxim 10% ulei vegetal), avand un indice de vascozite de minim 98 si o densitate relativa la temperatura de 15 °C de 0.891, 10-30% stearina animala, 10-25% agent de ingrosare tip bentonita, 2-7% soda calcinata sau caustica, eventual 2-12% grafit, procentele fiind exprimate in greutate.

29-08-2012

- penetratie la ~~25~~ °C 1/10 mm 220 – 260

## REVENDICARI

Unsoare multifunctionala caracterizata prin aceea ca este pe baza de uleiuri uzate (mineral, sintetic, semisintetic, maxim 10% ulei vegetal), avand un indice de vascozite de minim 98 si o densitate relativa la temperatura de 15 °C de 0.891, 10-30% stearina animala, 10-25% agent de ingrosare tip bentonita, 2-7% soda calcinata sau caustica, eventual 2-12% grafit, procentele fiind exprimate in greutate.