



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00394**

(22) Data de depozit: **24.05.2013**

(41) Data publicării cererii:
29.08.2014 BOPI nr. **8/2014**

(71) Solicitant:
• UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN
BRAŞOV, BD.EROILOR NR.29, BRAŞOV,
BV, RO

(72) Inventatori:
• SCUTARU MARIA LUMINIȚA, STR. 9 MAI
NR. 8, BL. 6, AP. 5, BRAŞOV, BV, RO;

• COFARU CORNELIU, STR. TÂMPEI
NR. 6, BL. A1A, SC. B, AP.13, BRAŞOV, BV,
RO;
• BABA MARIUS-NICOLAE,
CALEA BUCUREŞTI NR. 7, BL. 42, SC. B,
AP. 4, BRAŞOV, BV, RO;
• DOGARU FLORIN, STR. DE MIJLOC
NR. 150-152, SC.B, AP. 33, BRAŞOV, BV,
RO

(54) **MATERIAL COMPOZIT HIBRID STICLĂ - ȚESĂTURĂ DIN CÂNEPĂ ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTUIA, CU APLICAȚIE ÎN INDUSTRIA AUTO ȘI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un material compozit hibrid, utilizat pentru realizarea de piese finite în industria auto, și la un procedeu pentru obținerea acestuia. Materialul conform inventiei este constituit din răsină termorigidă ranforșată cu fibre de sticlă având 35% fracție volumică a fibrelor, și țesătură de cânepă având fracția volumică a fibrelor de 20%, compozitul având o tensiune de rupere la tracțiune 86 MPa, un modul de elasticitate E=3200MPa și o rezistență la impact K=40 kJ/mp. Procedeul conform inventiei constă în impregnarea cu

răsină a fibrelor de sticlă și a celor de cânepă, acestea se suprapun alternativ sub formă de straturi, până la o grosime de 4 mm, după care structura formată se menține în măriță timp de 24 h la o temperatură de 20...25°C, pentru polimerizarea răsinii, din care rezultă materialul compozit hibrid stratificat.

Revendicări: 3

Figuri: 5

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



**Material compozit hibrid sticlă -țesătură din cânepă și procedeu de obținere al acestuia,
cu aplicație în industria auto și constructoare de mașini**

DESCRIEREA INVENTIEI

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCHI
Cerere de brevet de invenție
Nr. a 2013 00394
Data depozit 24 -05- 2013

Invenția se referă la un material compozit hibrid sticlă-țesătură din cânepă și procedeu de obținere al acestuia, cu aplicație în industria auto și constructoare de mașini

Invenția este destinată realizării unui nou material cu proprietăți mecanice îmbunătățite, proiectat pentru a fi utilizat în industria auto și constructoare de mașini în scopul obținerii unor componente auto de interior. Produsele din materiale biocompozite polimerice utilizează materii prime ecologice care după folosire, prin biodegradare vor fi redate circuitului din natură. Materialele biocompozite polimerice, în viitor vor juca din ce în ce mai mult un rol important în execuția produselor importante, de greutate mică, specifică pieselor de interior dar și de motor și suspensie. Analizând implicațiile înlocuirii metalelor cu astfel de materiale trebuie menționat că avantajul nu se rezuma numai la reducerea greutății, ci de multe ori și la o funcționare egală sau superioară.

Este cunoscut faptul că materialele fibroase pot fi utilizate în structuri de rezistență, numai inserate într-un material de sprijin numit matrice. În construcțiile compozite, de cele mai multe ori, substanțe complet diferite se pot combina în aşa fel încât proprietățile lor individuale să ajungă la o acțiune optimă. De regulă, este vorba de perechi de materiale la care unul are o funcție portantă, în timp ce celălalt are scopul de a contribui la preluarea momentului de inerție. În construcțiile hibride, diferențele funcții ale rezistenței și rigidității sunt preluate de mai multe materiale diferite, iar la structurile compozite polimerice armate cu fibre, proprietățile compozitului depind, în mod esențial, de tipul, orientarea și fracțiunea volumică a fibrelor. În aceste structuri, cele mai utilizate sunt stratificatele armate cu fibre de sticlă, carbon și aramidice

Este cunoscut procedeul de obținere a componentelor auto utilizând structuri stratificate armate cu fibre de sticlă și carbon. Față de materialele omogene (metale), în stratificatele armate cu fibre se disting două forme de cedare a stabilității: ruperea fibrelor și ruperea matricei sau, deoarece și legătura la interfața dintre fibre și matrice poate să cedeze, apare și ruperea inter-fibre. Cedarea stabilității unei structuri compozite armate unidirecțional depinde de combinația solicitărilor, de natura materialelor componente precum și de fracțiunea volumică a fibrelor. Odată ce se produce ruperea fibrelor, capacitatea portantă a compozitului este preluată de matrice a cărei alungire la rupere este net superioară alungirii la



rupere a fibrelor. Deasemenea este cunoscut procedeul de obținere a diferitelor componzite pe bază de fibre de sticlă, fibre rezistentente dar puțin rigide, fiind puternic extensibile. Proprietățile acestor componzite sunt determinate atât de selecția materiilor prime cât și de parametrii tehnologici. Legăturile la interfața granulelor precum și porozitatea influențează proprietățile mecanice ale acestor materiale, fapt prezentat în Patent RO121204B1.

Principalul dezavantaj al acestui procedeu constă în faptul că fibrele din sticlă au o densitate relativ mare în comparație cu a fibrelor de cânepă și datorită structurii anorganice, fibrele de sticlă creează dezavantaje atunci când piesele auto realizate din componzite, după durata lor de folosire, ajung în faza de deșeuri și au un cost ridicat, fapt subliniat în Patent RO121742B1.

Un alt dezavantaj ar fi faptul că deși mașinile care au anumite părți construite doar din fibră de sticlă deși sunt mai ușoare și mai performante, fabricarea materialului este mult mai costisitoare. Pe de altă parte fibrele de sticlă nu sunt ușor de reciclat pentru a fi realizate la fabricarea de noi componente auto.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în realizarea unui material composit având proprietăți mecanice superioare, fiind în concordanță cu tendințele actuale din domeniul materialelor componzite care se axează pe realizarea materialelor cu impact scăzut asupra mediului și pe utilizarea deșeurilor din alte procese industriale.

O altă problemă pe care o poate rezolva această invenție se referă la îmbunătățirea proprietăților mecanice ale unui nou produs obținut în urma înlocuirii unui anumit procent de fibre de sticlă cu fibre de cânepă.

Invenția elimină dezavantajele mai sus menționate prin aceea că, prin utilizarea materialelor ranforsate cu fibre naturale în construcția autovehiculelor, datorită varietății mari de resurse de materii prime regenerabile și biodegradabile, se obțin importante economii de combustibil dar și piese auto ușor de reciclat când ajung în faza de deșeuri. Totodată materialele componzite alcătuite din fibre naturale și matrici termorigide oferă proprietăți mecanice, cum ar fi rezistența la tracțiune, modulul de elasticitate, lucrul mecanic de elasticitate la rupere, alungirea relativă la rupere, **realizându-se astfel** componzite cu o rezistență și durabilitate îmbunătățite, utilizarea lor contribuind la reducerea greutății mijlocului de transport și prin aceasta la realizarea de importante economii de combustibil dar și piese auto ușor de reciclat când ajung în faza de deșeuri.

Se prezintă în continuare un exemplu de realizare a invenției, în legătură cu figurile 1, 2, și 3.

The image shows three handwritten signatures in black ink. From left to right, the signatures are: 'John Doe', 'B.', and 'Doe' (with a small '2' written below it). The signatures are cursive and appear to be in black ink on a white background.

- fig.1. Epruvetă utilizată pentru determinarea proprietăților mecanice prin solicitarea de tracțiune;
- fig.2. Vedere în secțiune a componitului hibrid sticlă-țesătură din cânepă;
- fig.3. Variația forței la rupere în cazul epruvetelor din sticlă-țesătură din cânepă;
- fig.4. Rezistența la tracțiune pentru epruvete din sticlă-țesătură din cânepă înregistrată după solicitarea la tracțiune;
- fig.5. Modulul de elasticitate pentru epruvetele din cânepă comparativ cu cele din fibră de sticlă;

Scopul principal al invenției constă în realizarea unui nou material compozit hibrid sticlă-țesătură din cânepă cu proprietăți mecanice îmbunătățite, prin stabilirea componentelor acestui tip de material compozit, precum și a etapelor de realizare al acestuia, astfel încât să se obțină un grad ridicat de omogenitate a componentelor, compozit care prezintă proprietatea de a putea fi porționat în cantități exacte în scopul prelucrării ulterioare în aplicațiile din industria auto și constructoare de mașini. Baza testării oricărui material implică determinarea proprietăților mecanice precum și analiza structurală a lui. Printr-o simplă încercare la tracțiune a unui material se poate determina caracteristica fundamentală a lui: modulul de elasticitate a lui Young.

Compozitul hibrid sticlă-țesătură din cânepă conform invenției este un material alcătuit din 4 straturi constituit din răsină termorigidă ranforsată cu fibre de sticlă având 35 % fracție volumică a fibrelor și țesătură de cânepă având fracția volumică a fibrelor de 20%.

Procedeul de obținere a materialului compozit hibrid sticlă-țesătură din cânepă, conform invenției, constă din aceea că pentru formarea straturilor s-a utilizat tehnologia mulării manuale care prevede folosirea unei role pentru impregnarea cu răsină atât a fibrelor de sticlă cât și a celor de cânepă. Caracteristicile mecanice ale răsinii termorigide cu întăritor sunt: tensiunea de rupere la tracțiune $\sigma_t = 86 MPa$; modulul de elasticitate $E = 3200 MPa$; rezistența la impact $K = 40 kJ/m^2$. Panoul compozit stratificat este realizat dintr-un strat de fibre de sticlă cu o grosime a stratului de 1,5 mm alternând cu al doilea strat din țesătură de cânepă cu o grosime a stratului de 0,5 mm, operația repetându-se până la obținerea unei plăci compozite alcătuită din 4 straturi. În final, grosimea panoului compozit stratificat este egală cu 4 mm. Panoul astfel obținut a fost ținut la temperatura camerei pentru două săptămâni după care au fost confecționate 8 epruvete având forma corespunzătoare pentru încercarea la tracțiune, conform SR EN ISO 527-2 (fig.1).

Epruvetele au fost codificate de la S-Cp.1 până la S-Cp.8. În vederea investigării comportării mecanice a componzitului obținut pe bază de fibre de sticlă și cânepea S-Cp, s-a utilizat *metoda de solicitare la tracțiune*. Această metodă este apreciată a fi cea mai importantă, dar și cea mai utilizată dintre încercările statice datorită simplității procedurii de obținere a unor caracteristici de rezistență și rigiditate. După testarea epruvetelor au fost trasate curbele caracteristice pentru epruvetele realizate din componzitul hibrid, acestea fiind reprezentate în figurile 3...5.

Materialul componzit hibrid sticlă-țesătură din cânepeă obținut prin procedeul conform invenției prezintă următoarele avantaje:

- rezistență ridicată la tracțiune, combinată cu alungire scazută (în medie 3 %);
- proprietăți excepționale la tracțiune, compresiune și impact, atât pe direcția fibrelor cât și perpendicular pe ele (fibrele sunt izotrope);
- modul de elasticitate relativ ridicat și o rezistență bună la încovoiere;
- stabilitate dimensională bună, dublată de o bună rezistență la intemperii;

În condițiile descrise în exemplul de realizare se prezintă tabelar principalele caracteristici ale componzitului hibrid sticlă-cânepeă comparativ cu caracteristicile componzitului pe bază de sticlă mat.

Tabel 1

Nr.c rt.	Caracteristica	UM	Componzit hibrid sticlă-cânepeă	Componzit pe bază de sticlă mat
1.	Rigiditatea	N/mm	4707400	520100
2.	Tensiunea la rupere	MPa	70,825	101,09
3.	Modulul de elasticitate longitudinal	MPa	6000,5	9841,8
4.	Lucrul mecanic de elasticitate la rupere	Nmm	1415	1252
5.	Alungirea relativă la rupere	-	0,016927	0,012427

Din datele prezentate în tabel, rezultă că utilizarea fibrelor de cânepeă sub formă de țesătură ca și înlocuitor al unui a numit procent a fibrelor de sticlă, conduce la o creștere a rigidității materialului componzit. Acest lucru reiese și din fig.4.

Acknowledgements

"This paper is supported by the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number POSDRU/89/1.5/S/59323".

REVENDICĂRI

- 1. Material compozit hibrid sticlă-cânepeă cu aplicații în industria auto și constructoare de mașini caracterizat** prin aceea că este constituit din răsină termorigidă ranforsată cu fibre de sticlă având 35% fracție volumică a fibrelor și țesătură de cânepeă având fracția volumică a fibrelor de 20%. Răsina termorigidă cu întăritor are următoarele caracteristici mecanice: tensiunea de rupere la tracțiune $\sigma_t = 86 MPa$; modulul de elasticitate $E = 3200 MPa$; rezistența la impact $K = 40 kJ/m^2$.
- 2. Procedeu de obținere al unui material compozit hibrid sticlă-cânepeă caracterizat prin aceea că** pentru formarea straturilor se utilizează tehnologia mulării manuale care prevede folosirea unei role pentru impregnarea cu răsină a fibrelor de sticlă și cânepeă. Panoul compozit stratificat este realizat din: un strat de fibre de sticlă cu o grosime a stratului de 1,5 mm alternând cu al doilea strat din țesătură de cânepeă cu o grosime a stratului de 0,5 mm, operația repetându-se până la obținerea unui panou compozit alcătuit din 4 straturi. În final, grosimea panoului compozit stratificat este de 4 mm. Panoul astfel obținut a fost ținut la temperatura camerei pentru două săptămâni.
- 3. Utilizarea unui material compozit hibrid sticlă-cânepeă, definit în revendicarea 1,** pentru realizarea de piese finite cu aplicație în industria auto și constructoare de mașini.



5

2013-00394 -

24-05-2013

22




Fig.1



Fig.2




Fig. 3

Monte Somas *B. S. D. 6*

Rezistenta la tractiune




Fig. 4

Modulul lui Young




Fig. 5

Dr. Ionut Tomescu

Dr. Bogdan Popescu