



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2017 00653**

(22) Data de depozit: **14/09/2017**

(41) Data publicării cererii:
29/03/2019 BOPI nr. **3/2019**

(71) Solicitant:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE
PIELĂRIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE
CERCETARE PIELĂRIE ÎNCĂLTĂMINTE,
STR.ION MINULESCU NR.93, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• STELESCU MARIA DANIELA,
STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2,
SC. C, ET. 3, AP. 96, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO;
• ALEXANDRESCU LAURENTIU,
CALEA VICTORIEI NR. 128A, AP. 10,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;
• SONMEZ MARIA, STR. PLEVNEI NR. 17,
VILA 3, BRAGADIRU, IF, RO;
• GEORGESCU MIHAI, STR. TURDA
NR. 106, BL. 32, SC. 2, AP. 61, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, B, RO

(54) **NANOCOMPOZIT PE BAZĂ DE CAUCIUC NATURAL
ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE**

(57) Rezumat:


Invenția se referă la un nanocompozit pe bază de cauciuc natural, utilizat pentru fabricarea unor articole din cauciuc, și la un procedeu de obținere a acestuia. Nanocompozitul conform invenției este constituit, în părți în greutate, din 100 părți cauciuc natural, 3...7 părți argilă stratificată de tip montmorillonit modificat organic, până la 20 părți silice precipitată, 20...40 părți agent de ranforsare de tip amidon, 10...30 părți plastifiant pentru amidon de tip glicerină, până la 3% agent de cuplare silanic, respectiv, polietilenglicol, alte ingrediente

uzuale, 0,5...1 antioxidant, 4...9 părți peroxid. Procedeul conform invenției constă în amestecarea în topitură a componentelor, adăugarea agentilor de vulcanizare și vulcanizarea amestecului în presă, rezultând un compozit având o duritate de 50...60°ShA, o rezistență la rupere de 5...12 N/mmp, o elasticitate de 35...45% și o rezistență la sfârșire de 14...27 N/mmp.

Revendicări: 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





NANOCOMPOZIT PE BAZA DE CAUCIUC NATURAL SI PROCEDEU DE OBTINERE

Domeniul tehnic in care poate fi folosita inventia

Inventia se refera la realizarea unor nanocomposite pe baza de cauciuc natural, amidon plastifiat si argila stratificata de tip montmorilonit modificata organic (OMMT), care sunt destinate obtinerii unor articole din cauciuc cu aplicatii in medicina, industria alimentara, industria farmaceutica etc.

Descrierea stadiului actual

Nanocompozitele polimerice pe baza de argilă stratificată au atras interesul atât în cercetarea fundamentală cât și în cea cu aplicații industriale, prin faptul că prezintă o combinație de proprietăți pe care nu le au componentele lor sau compozitele clasice. Comparativ cu amestecul de elastomer de la care s-a pornit, aceste nanocomposite prezintă îmbunătățiri ale proprietăților mecanice, rezistenței la apă, stabilității chimice etc. [Maurizio Galimberti, Rubber-clay nanocomposites: science, technology, and applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011]. Toate aceste avantaje sunt obținute prin introducerea unei cantități mici de nanoșarjă de tip argila stratificata (mai puțin de 7% procente de masă). Cea mai frecvent utilizată argilă pentru obținerea nanocompozitelor este montmorilonitul. Pentru a realiza o dispersie la scară nanometrică a argilei în matricea polimerică, argila este modificată cu săruri de alchil amoniu sau fosfoniu, care permit modificarea polarității suprafeței și mărirea distanței dintre staturile argilei. În acest mod, argila poate fi ușor dispersată în matricea polimeră și se formează nanocomposite cu structură intercalată sau exfoliată. Intercalarea și exfolierea argilei este cel mai important fenomen, influențând îmbunătățirea proprietăților reologice și fizico-mecanice ale nanocompozitelor cauciuc-argilă. Obținerea nanomaterialelor cauciuc-argilă, similară cu cea a materialelor de cauciuc tradiționale, este un proces foarte complex. Mai mulți factori pot influența morfologia și proprietățile vulcanizatului, cum ar fi: numărul de rotații din timpul amestecării, temperatura de lucru, timpul de amestecare, ordinea adăugării ingredientelor în amestec etc. [Das, A.; Jurk, R.; Stöckelhuber, K. W.; Majumder, P. S.; Engelhardt, T.; Fritzsche, J.; Klüppel, M.; Heinrich, G. Processing and properties of nanocomposites based on layered silicate and carboxylated nitrile rubber, J. Macromol. Sci. A Pure Appl. Chem., 46, 7–15, 2009; Zheng, H.; Zhang, Y.; Peng, Z.; Zhang, Y., Influence of clay modification on the structure and mechanical properties of EPDM/montmorillonite nanocomposites, Polym. Test., 23, 217–223, 2004; Ali, Z.; Le, H. H.; Ilisch, S.; Busse, K.; Radusch, H.-J. Nanoclay exfoliation in

rubber compounds characterized by online measurements of electrical conductance, *J. Appl. Polym. Sci.*, 113, 667–677, 2009].

Nanocompozitele cauciuc-argilă stratificată pot fi obținute prin amestecarea în soluție, prin polimerizarea in-situ sau amestecarea în topitură.

Patentul US 005883173A/1999, “*Nanocomposite Materials* (LAW392)”, inventatori: Chester W. Elspass, Dennis G. Peiffer și alții, firma: Exxon Research and Engineering Company, Florham Park, se referă la obținerea unui latex de cauciuc continand apă și un material stratificat (montmorilonit) intercalat cu un polimer. Materialele obținute prezintă proprietăți mecanice îmbunătățite și o reducere a permeabilității la aer.

Patentul US 2003/0144401A1, “*Nanocomposite Of Elastomer And dispersion Therein Of Intercalated Clay Prepared In An Aqueous Medium With Functional Elastomer*”, inventatori: Manoj Ajbani, Joseph Frank Geiser, Dane Kenton Parker, firma: Goodyear Tire & Rubber Company se referă la nanocompozite constând dintr-un elastomer funcțional, incluzând oligomeri, care conține o dispersie sub formă de particule dintr-o argila intercalată și cel puțin parțial exfoliată, cum ar fi de exemplu argila montmorilonit. Argila poate fi pre-intercalată și apoi amestecată cu elastomerul, sau intercalată și cel puțin parțial exfoliată in situ în interiorul unui elastomer funcționalizat într-un mediu apă, în care elastomerul funcțional menționat conține cel puțin o grupare funcțională selectată dintre acid, sare acidă, anhidridă, și grupări epoxidice modificate amino-protonate. Invenția se mai referă și la articolele fabricate, inclusiv curele și pneuri industriale, care au cel puțin o componentă compusă din astfel de nanocompozite.

Patentul US 2012/0004347A1, “*Process For Making Reinforcing Elastomer-Clay Nanocomposite*”, inventatori: Upul Nishantha Ratnayake, Charminda Peiris și alții, firma: Sri Lanka Institute of Nanotechnology (PVT) Ltd., se referă la un procedeu de obținere a unui nanocompozit din cauciuc natural conținând montmorilonit modificat organic exfoliat și elastomer grefat cu anhidridă maleică într-o dispersie de cauciuc natural și sarja activă/sarja inactivă, în care nanocompozitul după vulcanizare cu sulf și acceleratori de vulcanizare, prezintă proprietăți mecanice îmbunătățite comparativ cu compusul convențional de cauciuc conținând un amestec de sarja activă - negru de fum și sarja inactivă - creta.

Avantajele inventiei in raport cu stadiul actual

Prezenta inventie fata de stadiul actual și brevetele de mai sus prezinta urmatoarele **avantaje**:

(1) obținerea nanocompozitului se realizează prin metoda «amestecării în topitură» care este cea mai avantajoasă datorită compatibilității cu metodele curente de prelucrare industrială a cauciucului și protejării mediului prin lipsa utilizării de solventi;

2) sunt reduse / eliminate ingredientele toxice prin faptul ca:

2.a.) sistemul de reticulare cu sulf si acceleratori de vulcanizare care conduce la eliminarea de nitrozamine in procesul de fabricatie, este inlocuit cu sistemul de vulcanizare pe baza de peroxid si coagent de vulcanizare,

2.b.) cantitatea de sarja activa este redusa/eliminata prin utilizarea unei sarje organice – amidonul – care nu este toxica;

3) noile nanocompozite sunt destinate obtinerii unor articole din cauciuc cu aplicatii in medicina, industria alimentara, industria farmaceutica;

4) sunt realizate noi tipuri de produse elastomerice fara ingrediente toxice sau cu continut scazut de astfel de substanțe, obtinute prin procese de producție low-cost, ecologice și rapide, care au ca scop scaderea semnificativa a ratei de boli profesionale in industria cauciucului si dezvoltarea sustenabila prin respectarea standardelor de mediu ale UE si reducerea poluarii.

Problema tehnica pe care o rezolvă prezenta inventie, constă în realizarea unui nanocompozit polimeric vulcanizat pe bază de cauciuc natural, șarjat cu amidon, silice precipitata si nanopulberi de argilă stratificată de tip montmorilonit modificat organic (OMMT), în prezența agentilor de vulcanizare – peroxid si coagent de vulcanizare - monomer polifunctional, prelucrat prin metoda «amestecării în topitură ». Elastomerul și OMMT sunt adăugate împreună într-un malaxor intern cu alte ingrediente ale compozitului, sunt amestecate in conditii specifice de lucru (temperatura, viteza de rotatie, timp) care sa faca posibila obtinerea structurii de nanocompozit. Amestecul de cauciuc obtinut este completat cu agentii de reticulare (peroxid si coagent de reticulare) pe un valt electric, este caracterizat din punct de vedere reologic pentru stabilirea timpilor optimi de vulcanizare, si apoi are loc vulcanizarea in presa (utilizand matriče specifice) la timpi, temperaturi și presiuni controlate, pentru obtinerea unor articole din cauciuc cu aplicatii in medicina, industria alimentara, industria farmaceutica etc.

Descrierea detaliata a inventiei

Nancompozitele pe baza de cauciuc natural si OMMT, conform inventiei, au următoarea **compoziție**: 100 părți în greutate de cauciuc natural, 3-7 phr argila stratificata de tip montmorilonit modificata organic, 0-20 phr (părți la 100 parti de cauciuc) silice precipitata, 20-40 phr agent de ranforsare de tip amidon, 10-30 phr glicerina - plastifiant pentru amidon, 0-3 phr agent de cuplare silanic - promotor de adeziune, 0-3 phr plastifiant polietilen glicol PEG 4000, 0,5 - 1 phr antioxidant, 3-9 phr agent de vulcanizare - peroxid, 0-6 phr coagent de vulcanizare - monomer polifunctional si alte ingrediente.

Procedeul de obținere a nanocompozitelor pe baza de cauciuc natural si OMMT cuprinde operațiile: de caracterizare a materiilor prime, uscarea amidonului urmata de plastifierea acestuia cu glicerina, dozarea materiilor prime si realizarea nanocompozitului prin inglobarea OMMT in amestecul de cauciuc prin metoda amestecarii in topitura intr-un malaxor Brabender la 10-115 rotatii/min, temperaturi de la 75°C pana la 110°C, timp de amestecare 8-10'. Semifabricatele obtinute sub forma de amestecuri de cauciuc sunt completate cu agentii de vulcanizare pe un valt electric la max. 100°C, timp de lucru max. 10', cand se obtine un amestec de cauciuc sub forma de foaie. Aceste foi de amestecuri de cauciuc sunt vulcanizate utilizand matrite si prese de vulcanizare, la timpi de vulcanizare specifici (in functie de timpul optim de vulcanizare determinat cu reometru Monsanto), temperaturi ridicate (150-170°C) și forte de presare mari (200-400 kN), obtinand forma finala a produselor.

Exemplul 1.

Materialele utilizate au fost:

- Elastomer - cauciuc natural, vascozitatea Mooney 67,64 ML(1'+4') 100°C, continutul de materii volatile 0,5%, continutul de azot 0,45%, continutul de cenusă 0,25%, continutul de impuritati 0,026%.
- Argila stratificata de tip montmorilonit (OMMT) tratata cu un agent de cuplare silanic, contine 28-32% procente de masa octadecil amoniu/silan, dimensiunea particulelor 14-18 microni, densitate 1,9 g/cm³.
- Silice amorfa precipitata (aria suprafetei 155-195 m²/g).
- Amidon – amidon solubil din cartofi (substante insolubile in apa 0.28%, pierdere prin uscare - 16.9%).
- Plastifiant pentru amidon - glicerina: aciditate libera 0.02%, densitate 1.26 g/cm³, puritate 99.5%.
- Promotor de adeziune dintre sarja minerala si polimer care contine 50% bis-[3-(triethoxsilil)-propil]-tetrasulfan si 50% silice.
- Agenti de vulcanizare:
 - Peroxid de tip di(tert-butilperoxi-izopropil)benzen (densitate 1,60 g/cm³, continutul de oxigen activ 3,8%, continutul de peroxid 40%).
 - Peroxid de benzoil,
 - Coagent de vulcanizare / monomer plifuncional: 70% trialilcianurat, 30% silice amorfa,

- Antioxidant Richon IPPD (4010 NA) N-Izopropil – N-fenil – fenilen-diamina, puritate 98%, masa moleculara 493.6374.
- Plastifiant - polietilen glicol pentru industria cauciucului (densitate 1,128 g/cm³, punct de topire 4-8°C).

Compozitie:

100 phr cauciuc natural, 6 phr OMMT, 20 phr silice precipitata, 20 phr amidon, 10 phr glicerina, 3 phr PEG 4000, 3 phr promotor de adeziune, 6 phr peroxid de tip di(tert-butilperoxi-izopropil)benzen, 3 phr peroxid de benzoil, 4 phr coagent de vulcanizare, 1 phr antioxidant. Proba martor nu contine OMMT si promotor de adeziune.

Obtinere nanocompozit pe baza de cauciuc natural si OMMT

Amestecurile au fost obtinute prin tehnica amestecarii pe malaxorul Brabender. Parametrii de lucru: viteza de rotatie 10-115 rotatii/min, temperatura de la 80°C pana la 110°C. Inainte de utilizare, amidonul s-a usucat la 80°C pentru 24 h, apoi s-a amestecat amidonul (2 parti) cu glicerina (1 parte) pana s-a obtinut un amestec omogen. In acest amestec s-a inglobat si argila stratificata (OMMT) respectiv promotorul de adeziune inainte de introducerea lor in malaxor. Agentii de vulcanizare: peroxizii si coagentul de vulcanizare sunt inglobati pe un valt electric cu sistem de racire la max. 100°C, timp de lucru max. 10'. Dupa omogenizarea amestecului, acesta se scoate de pe valt sub forma de foaie. Epruvetele din cauciuc necesare pentru caracterizarea amestecurilor se obtin prin metoda compresiei, utilizand o presa de vulcanizare si matrite specifice. Timpul de vulcanizare a amestecurilor a fost determinat utilizand reometrul Monsanto. Vulcanizarea s-a realizat la 165°C, forta de presare a fost de 300 kN, timpul de vulcanizare a fost de 9' pentru proba martor, fara OMMT si de 10' pentru nanocompozit.

Caracterizarea nanocompozitului.

Caracteristicile fizico-mecanice și chimice ale nanocompozitului sunt următoarele: duritate: 50– 60⁰ShA; rezistența la rupere: 5 – 12 N/mm²; elasticitate: 35– 45%; alungirea la rupere: 500-700%; rezistența la sfâșiere: 14 – 27 N/mm; variația masei după 22 h imersie în (a) apa: 5-12%, (b) ser fiziologic - solutie 0,9% NaCl : 5-10%, (c) solutie 5% glucoza : 5-10%, (d) alcool etilic : 5-15%.

Proprietatile fizico-mecanice se imbunatatesc la proba care contine argila stratificata de tip montmorilonit fata (OMMT) de cea martor (fara argila) astfel: duritatea creste cu 3⁰ShA, elasticitatea si alungirea la rupere variaza neuniform, iar modulul, rezistenta la rupere si rezistenta la sfasiere se imbunatatesc cu 10-40%.

Revendicari:

1. Nanocomposite pe baza de cauciuc natural, amidon plastifiat si argila stratificata de tip montmorilonit modificata organic destinate obtinerii unor articole din cauciuc cu aplicatii in medicina, industria alimentara, industria farmaceutica, realizate conform invenției, **caracterizate prin aceea că** au in componitie: 100 părți în greutate de cauciuc natural, 3-7 phr argila stratificata de tip montmorilonit modificata organic, 20-40 phr agent de ranforsare de tip amidon, 10-30 phr glicerina - plastifiant pentru amidon, 0-20 phr silice precipitata, 0-3 phr agent de cuplare silanic- promotor de adeziune, 0-3 phr polietilen glicol, 0,5 - 1 phr antioxidant, 4-9 phr peroxid, 0-6 phr coagent de vulcanizare si alte ingrediente.
2. Procedeu de obtinere a nanocompositelor conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea că** amestecurile de cauciuc se realizeaza prin metoda amestecarii in topitura intr-un malaxor tip Brabender la 75-110°C, 15-120 rotatii/min, timp de amestecare 8-10', adaugarea agentilor de reticulare se realizeaza pe un valt electric la max. 100°C, timp de lucru 8-10', iar vulcanizarea se realizeaza prin metoda compresiei, in presa, utilizand matriče adecvate, la timpi de vulcanizare specifici stabiliți in functie de timpul optim de vulcanizare al amestecului de cauciuc, la temperaturi ridicate de 150-170°C și forte de presare mari de 200-400 kN.