



(11) RO 123353 B1

(51) Int.Cl.

C09D 5/14 (2006.01),

B27K 3/00 (2006.01),

B27K 3/50 (2006.01)

(12)

## BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2008 00174**

(22) Data de depozit: **04.03.2008**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **28.10.2011** BOPI nr. **10/2011**

(41) Data publicării cererii:  
**30.09.2009** BOPI nr. **9/2009**

(73) Titular:

• UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI, BD.CAROL I NR.11, IAȘI, IS, RO

(72) Inventatori:

• SANDU ION, STR. PETRU MOVILĂ NR.3, BL.L11, SC. A, ET.3, AP.3, IAȘI, IS, RO;  
• LUPAȘCU TUDOR, STR. ISMAIL NR. 86, BL. 1, AP. 233, CHIȘINĂU, MD;  
• LUCA CONSTANTIN, STR.G-RAL.BERTHELOT NR.4, IAȘI, IS, RO;

• VASILACHE VIORICA,  
ALEEA TUDOR NECULAI NR.125, BL.1009, SC.B, ET.3, AP.14, IAȘI, IS, RO;

• HAYASHI MIKIKO,  
STR.TEODOR CODRESCU NR.27, IAȘI, IS, RO;

• VLAD FULGA DANIELA, ALEEA DECEBAL NR.16, IAȘI, IS, RO;

• SANDU IOAN-GABRIEL, STR. SĂLCIILOR NR. 33, BL. 808, SC.B, ET. 3, AP. 14, IAȘI, IS, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**RO 111667 B1; DE 19802730 A1**

(54) **COMPOZIȚIE INSECTOFUNGICIDĂ SUB FORMĂ DE SOLUȚIE ÎN ALCOOL ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTEIA**

(57) Rezumat:

Prezenta inventie se referă la o compozitie insectofungicidă, pentru tratarea lemnului vechi, îndeosebi tratarea lemnului natur și policrom, în vederea eliminării atacului insectofungic și stopării procesului de fragilizare a lemnului vechi pus în operă. Compoziția conform inventiei utilizează sistemul organic sinergic sub forma unui amestec omogen dispersat în alcool

izopropilic sau izoanilic, ce conține propolis 12...15%, răsină de conifere sau colofoniu saponificat 5...10%, tanin de stejar liofilizat 1,5...3% și polietilenglicol tip PEG-1000 3...5%.

Revendicări: 2

Examinator: ing. ANCA MARINA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 123353 B1

1 Inventia se referă la o compoziție insectofungicidă sub formă de soluție în alcool,  
2 pentru tratarea lemnului vechi pus în operă, îndeosebi la tratarea lemnului natur și policrom,  
3 cum ar fi icoanele statice și mobile, catapetesmele, stranele, analoagele, tăbliile, lambriurile,  
4 tabanele și alte elemente structurale din lemn natur sau policrom, utilizate ca atare sau ca  
5 ancadramente ornamentale.

6 Se știe că lemnul, din cauza naturii sale organice și a rezervelor de substanțe hră-  
7 nitoare din țesuturile de parechin, poate fi deteriorat și degradat până la colaps, prin acțiunea  
8 unor microorganisme, dar și a factorilor de mediu, inclusiv a agentilor radiativi (termici,  
9 fotonici, microunde, gama sau X) și a poluării induse de activitățile antropice sau de anumite  
fenomene naturale (eruptions vulcanice).

10 Se cunosc diverse procedee de tratare cu efect multiplu (igienizare, prezervare,  
11 consolidare etc.) a obiectelor vechi din lemn care sunt afectate de ciuperci, bacterii, insecte  
12 xilofage, foc, umezeală etc, ce folosesc soluții organice sau apoase pe bază de produse  
13 insectofungicide (pentaclorfenol, lindan, xilamon, complecși de cupru și argint,  
14 organometalice de staniu și zinc etc.) [RO 120975 B1, RO 091095, RO 090819, RO 077263],  
15 ignifuge (fosfat de amoniu, silicat de soldiu, borax, alauni, esteri ai acidului silicic, polimeri  
16 cu funcții organice de brom și fosfat etc.) [RO 111279 B1] și hidrofobizante (kerosen, petrol  
17 roșu, motorină, parafină etc.), care sunt dizolvate în diversi solventi de tip alcooli, esteri,  
18 cetone sau hidrocarburi, respectiv apă distilată sau deionizată, care permit aplicarea prin  
19 imersie, injectare, spray sau întindere în strat subțire cu pensoul [RO 108326 B1].

20 Se cunoaște din documentul RO 111667 B1, o soluție organică utilizată în conser-  
varea și antisепtizarea suporturilor din lemn vechi policrom, utilizată, de exemplu, în tratarea  
21 iconografiei statice și mobile, a catapetesmelor, a stranelor, a analogurilor, a iconostasurilor  
22 din spațiile eclesiastice ortodoxe sau altor obiecte de artă din patrimonul național,  
23 confecționate din lemn (troițe, mobilier stil, sculpturi, lambriuri, binale etc.). Soluția reprezintă  
24 un sistem dispers format, din două componente, în raport volumetric de 1: 5, prima, pe bază  
25 de alcool tehnic denaturat sau white-spirite, care conține 0,5% propolis, 2...3% rășină de  
26 brad sau molid și 30% naftenat de Ag(I), iar cealaltă, pe bază de petrol roșu de Câmpeni,  
27 care conține 0,2% sare de sodiu și acidului dinaftilmetandisulfonic (dispersil WS),  
28 0,25....0,8% ulei siliconic și 1,8...2,2% clortrimetilsiloxan și care se aplică pe suprafața  
29 obiectului, după o prealabilă igienizare, prin imersie, întindere în strat subțire (pensulare) sau  
30 prin injectare, cu seringa din sticlă, în zonele afectate de insectele xilofage, putregai etc.

31 De asemenea, din documentul DE 19802730 A1, se cunoaște utilizarea propolisului  
32 sau a preparatelor de propolis pentru conservarea lemnului interior sau exterior locuințelor.  
33 Propolisul poate fi folosit în amestec cu ulei de tuia și/sau cajeput.

34 Aceste procedee prezintă dezavantajul unui tratament sumar, greu de controlat, care  
35 nu înlătură total efectele distructive produse de cari, putregai, foc și umezeală. De asemenea,  
36 au marele dezavantaj că distrug patina timpului și afectează policromia, culoarea și  
37 desenul lemnului natur, precum și peliculogenele de protecție. Utilizarea solventilor hidrofilii  
38 sau a compozitiilor pe bază de apă conduc la umflarea și contragerea lemnului, cu schimbări  
39 dimensionale liniare neunitare, pe cele trei direcții de orientare structurală: longitudinală,  
40 transversală și radială, atât ca mărime, cât și ca dinamică. Mai mult, majoritatea acestor  
41 soluții impun înainte de aplicare studii de compatibilizare a tratamentului, întrucât nu au  
42 specificitate în legătură cu plaja largă a esențelor, stărilor de conservare, vechimii obiectelor,  
43 conservabilității patinei și a stratului policrom, complexități structurale a elementului din  
44 lemn, mediului climatic de păstrare etc.

# RO 123353 B1

În niciunul din procedeele cunoscute din stadiul tehnicii nu se realizează concomitent un tratament de suprafață și unul de profunzime pentru elementele structurale din lemn natur sau policrom vechi care au fost afectate de factori biotici, climatici și fizico-chimici. Mai mult, procedeele cunoscute au dezavantajul utilizării unor soluții concentrate, cu lavabilitate ușoară, rezistență mică la exudat, durată scurtă de acțiune etc.	1 3 5
Problema tehnică pe care o rezolvă inventia constă în realizarea unei dispersii organice sinergice greu lavabilă pentru protecția lemnului.	7
Compoziția insectofungicidă sub formă de soluție în alcool izopropilic sau izoamilic, conform inventiei, elimină dezavantajele prezentate mai sus prin aceea că este formată din 12...15% propolis, 5...10% răsină sau colofoniu saponificat, 1,5...3% tanin de stejar liofilizat și 3...5% polietilenglicol cu masă moleculară 1000, procenteile fiind exprimate în greutate.	9 11
Procedeul de obținere a compozitiei insectofungicide, conform inventiei, constă în aceea că, în prima etapă, se purifică propolisul natural prin dispersare cu agitare în alcool etilic absolut, la o temperatură de 50...60°C, timp de 2 h, la un raport gravimetric propolis:alcool de 30:100, apoi se evaporă alcoolul, iar produsul păstos se redispersează la o concentrație de 12...15% în alcool izopropilic sau izoamilic, în a doua etapă, se saponifică răsina de conifere/colofoniu prin reacția cu carbonat de sodiu, la un raport gravimetric răsină/colofoniu:carbonat de sodiu de 10:4, prin amestecare la o temperatură de 120...125°C în stare topită, timp de 30 min, după care se răcește până la o temperatură de 20...25°C, se dizolvă în alcool etilic absolut și se separă prin filtrare, apoi din filtrat se evaporă alcoolul, iar produsul purificat se amestecă cu soluția de propolis obținută în prima etapă, la o concentrație de răsină sau colofoniu saponificat de 5...10%, și în a treia etapă se adaugă, peste soluția obținută în a doua etapă, sub agitare ușoară, pulbere liofilizată de tanin de stejar și polietilenglicol cu masa moleculară 1000, într-un raport gravimetric soluție:tanin de stejar:polietilenglicol de 4,5:0,5:5,0.	13 15 17 19 21 23 25
Inventia prezintă următoarele avantaje:	
- permite printr-o singură operație prezervarea activă a lemnului vechi, natur sau policrom, atât la suprafață, cât și în faza de volum, fără a afecta patina, culoarea și desenul lemnului natur, peliculogenele de protecție sau stratul policrom;	27 29
- componentele oferă o acțiune sinergică și ecologică deosebită;	31
- asigură o retenție bună și un efect de durată al principiilor active;	
- nu produce modificări structurale și nici dimensionale;	
- nu afectează domeniul normal de variație a echilibrului hidric, oricare ar fi regimul climatic de păstrare/etalare;	33
- are o acțiune insectofungicidă eficientă pentru o durată de minimum 50 ani;	35
- realizează o stabilizare microstructurală și dimensională a lemnului;	
- se poate aplica la toate tipurile de obiecte sau elemente componente din lemn, indiferent de vechime, stare de conservare, complexitate structurală, mediu climatic de păstrare, natura materialelor aflate în contact etc.	37 39
Soluția organică utilizată în tratarea insectofungicidă a lemnului natur și policrom vechi, conform inventiei, se poate aplica fie după o igienizare prealabilă a suprafețelor și restaurare a obiectelor, fie direct, diferențiat pe elementele structurale necurățate, cu și fără policromie, peliculogene de protecție sau patină, prin utilizarea unei soluții pe bază de alcool izopropilic sau izoamilic de extract de propolis (12...15%), extract de răsină de conifere sau colofoniu saponificat (5...10%), tanin de stejar liofilizat (1,5...3%) și polietilenglicol PEG-1000 (3...5%) care se aplică prin imersie, spray sau injectare.	41 43 45

1 În continuare, se prezintă un exemplu de realizare a invenției.

3 Mai întâi se obțin extractele alcoolice de propolis și de răsină de conifere sau de  
5 colofoniu saponificat, apoi soluția acestora în alcool izopropilic sau izoamilic, la care se  
7 adaugă liofilizatul de tanin din stejar și polietilenglicol, tip PEG-1000, în concentrațiile  
9 prestabilite prin experiment, urmate de stabilizarea sistemului dispers obținut, după care se  
11 prezintă și un mod de aplicare, impus de cazuisticile cele mai frecvent întâlnite.

7 Propolisul natural, achiziționat de la apicultori particulari sau de la întreprinderile de  
9 profil, sub formă de masă ceroasă, se dispersează 300 g în 1000 cm<sup>3</sup> alcool etilic absolut,  
11 la temperatura de 50...60°C, sub agitare ușoară timp de 2 h, după care sistemul micro-  
13 eterogen se lasă să se decanteze timp de două zile, separându-se soluția alcoolică maronie  
15 de șlamul ce conține diferite mase ceroase insolubile. Acest lucru este posibil imediat, în  
17 condițiile în care se dispune de un separator prin centrifugare. Soluția alcoolică de culoare  
19 maronie se supune concentrării prin evaporare, până la eliminarea aproape totală a  
21 alcoolului (produsul final în stare de pastă nemaipăstrând miros de alcool), apoi se  
23 cântărește o cantitate de 120...150 g de propolis, care se dizolvă sub agitare ușoară în  
25 1000 cm<sup>3</sup> alcool izopropilic sau izoamilic. Separat, răsina de conifere sau colofoniu industrial  
27 se saponifică cu o cantitate stoechiometrică de Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, astfel: în baza indicelui de aciditate  
29 mai întâi se determină stoechiometria care, în medie, pentru 1 g colofoniu sau răsină, este  
mai de 0,25...0,35 g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> și apoi se adaugă sub agitare ușoară în 100 g colofoniu sau răsină  
topită (într-un vas cu încălzire pe ulei, la temperatura de topire, 95...110°C) 15...25 g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>,  
pulbere fin divizată. După 30 min de saponificare și completa omogenizare, sistemul dispers  
se răcește, apoi se dizolvă în 500 cm<sup>3</sup> alcool etilic absolut, la temperatura de 60...65°C, iar  
după dizolvare și stabilizare, se filtrează soluția alcoolică. Aceasta se evaporă într-un  
cristalizor. După pierderea mirosului de alcool, cu o spatulă metalică, răsina saponificată se  
aduce în soluția alcoolică de propolis. În această soluție se adaugă 15...30 g tanin de stejar  
sub formă de pulbere liofilizată și 30...50 g polietilenglicol tip PEG-1000, care se dizolvă prin  
agitare ușoară. Sistemul obținut se toarnă în butelii de sticlă, PET sau alt material plastic de  
culoare închisă, unde se păstrează până la utilizare, având inscrise pe etichetă, alături de  
denumire, data fabricației și concentrația în cele patru componente.

31 Soluția se poate aplica prin imersie, spray, injectare sau întindere cu pensoul în strat  
subțire. Pentru o eficiență maximă, se indică procedeul imersiei și al injectării. Obiectul sau  
33 elementul structural din lemn vechi, natur sau policrom, cu sau fără peliculogen de protecție,  
cu sau fără patină nobilă de vechime, se supune tratamentului cu această soluție, folosind,  
35 în funcție de starea de conservare (natura și extensia degradărilor și deteriorărilor), complexitatea  
structural-funcțională (geometria componentelor, natura și disponerea altor materiale  
în contact cu lemnul), una din cele două proceduri: imersia (elemente mobile sau detașabile)  
37 sau injectarea (elemente statice, nedemontabile). Aplicarea soluțiilor se poate face direct sau  
după o curățire prealabilă pentru îndepărarea murdăriei neaderente sau semiaderente și a  
39 degradărilor evolutive, inclusiv a ancasărilor și a arderilor sau carbonizărilor zonale. Nu se  
indică îndepărarea rumegușului de cari și nici a zonelor putrede, care după tratare se auto-  
41 consolidează. Excesul de soluție, după imersie sau injectare, se șterge cu lavete din  
bumbac. Operația se repetă după circa 72 h.

43 Alcoolul izopropilic sau izoamilic, pe lângă volatilitatea ridicată, care îi permite  
eliminarea ușoară din sistem, oferă șansa, la peliculizare pe suprafete, de a nu da exudate.  
45 Acești alcooli, alături de tanin, au o mare putere de udare și penetrare în suporturile de lemn,  
47 oferind celor trei componente active: propolis, răsină și PEG, o capacitate optimă de difuzie  
sau segregare, atât prin sistemul de canale, fisuri și cracăuri de vechime, cât și prin  
49 capilaritatea naturală a lemnului, pe lângă tratamentul eficient insectofungic realizând și o  
consolidare a structurilor fragilizate.

# RO 123353 B1

## Revendicări

1	Revendicări
3	1. Compoziție insectofungicidă sub formă de soluție în alcool izopropilic sau izoamilic, caracterizată prin aceea că este formată din 12...15% propolis, 5...10% răsină sau colofoniu saponificat, 1,5...3% tanin de stejar liofilizat și 3...5% polietilenglicol cu masă moleculară 1000, procentele fiind exprimate în greutate.
7	2. Procedeu de obținere a compozitiei insectofungicide, definită în revendicarea 1, caracterizat prin aceea că, în prima etapă se purifică propolisul natural prin dispersare cu agitare în alcool etilic absolut, la o temperatură de 50...60°C, timp de 2 h, la un raport gravimetric propolis:alcool de 30:100, apoi se evaporă alcoolul, iar produsul păstos se redispersă la o concentrație de 12...15% în alcool izopropilic sau izoamilic, în a doua etapă se saponifică rășina de conifere/colofoniu prin reacția cu carbonat de sodiu la un raport gravimetric rășină/colofoniu:carbonat de sodiu de 10:4, prin amestecare la o temperatură de 120...125°C în stare topită, timp de 30 min, după care se răcește până la o temperatură de 20...25°C, se dizolvă în alcool etilic absolut și se separă prin filtrare, apoi din filtrat se evaporă alcoolul, iar produsul purificat se amestecă cu soluția de propolis obținută în prima etapă, la o concentrație de răsină sau colofoniu saponificat de 5...10%, și în a treia etapă se adaugă peste soluția obținută în a doua etapă, sub agitare ușoară, pulbere liofilizată de tanin de stejar și polietilenglicol cu masa moleculară 1000, într-un raport gravimetric soluție:tanin de stejar:polietilenglicol de 4,5:0,5:5,0.
9	
11	
13	
15	
17	
19	

