



RO 123366 B1

(51) Int.Cl.
A61K 6/08 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2008 00478**

(22) Data de depozit: **23.06.2008**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30.11.2011** BOPI nr. **11/2011**

(41) Data publicării cererii:
30.12.2008 BOPI nr. **12/2008**

(73) Titular:

- UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA - INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CHIMIE "RALUCA RIPAN", STR.MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.1, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

(72) Inventatori:

- PREJMEREAN CRISTINA, BD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 24, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
- MOLDOVAN MARIOARA, STR. DOROBANȚILOR NR. 99-101, BL. 9B, SC. 1, AP. 1, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
- BURUIANĂ TINCA, BD. INDEPENDENȚEI NR.11, BL.A1-4, SC.C, AP.11, IAȘI, IS, RO;
- BURUIANĂ EMIL, BD. INDEPENDENȚEI NR.11, BL.A1-4, SC.C, AP.11, IAȘI, IS, RO;
- BĂDĂNOIU ALINA, ȘOS.IANCULUI NR.5, BL.110, SC.A, AP.48, SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;
- VOICU GEORGETA, STR. GAROAFEI NR.81, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;

- TRIF MARCELA, STR. TATRA NR. 1, BL. 5M, AP. 15, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
- SILAGHI-DUMITRESCU LAURA, STR.MEHEDINȚI NR.51-53, BL.C10, AP.112, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
- FURTOS GABRIEL, STR. PRINCIPALĂ NR. 108, SAT POPEȘTI, BH, RO;
- COLCERIU AURORA, STR. ARINILOR NR. 18, BL. E1, AP. 23, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
- TAMAŞ CODRUA, STR. EMIL RACOVITĂ NR. 2A, GHERLA, CJ, RO;
- PRODAN DOINA, BD. 21 DECEMBRIE 1989, NR.120, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
- MUŞAT OLGA, STR. MESTECENILOR NR.4, AP.4, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:

RO a 2004 01105 A2; US 2004/0176496 A1;
US 6180688 B1; CN 1679466 A;
JP 2008/019246 A

(54) **COMPOZIȚIE DE MATRICE ORGANICĂ PE BAZĂ DE ACIZI POLIALCHENOICI MODIFICAȚI ȘI 2-HIDROXI-ETIL-METACRILAT, ȘI COMPOZIȚIE DE CIMENT IONOMER MODIFICAT CU RĂŠINI, DE UZ STOMATOLOGIC, CARE O CONȚINE**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o compoziție de matrice organică, pe bază de acizi polialchenoici modificați și 2-hidroxi-etyl-metacrilat, și la o compoziție de ciment ionomer modificat cu rășini, de uz stomatologic, ce o conține. Matricea organică cuprinde apă, 2-hidroxi-etyl-metacrilat și cel puțin un alt acid polialchenoic, cum ar fi un amestec de oligomeri 2,2- bis [4-(2-hidroxi- 3-metacriloiroxipro-

poxi)fenil]-propan(bis-GMA₀₋₂). Cimentul ionomer este constituit din matricea organică amintită și o pulbere pe bază de sticle superflcial active, raportul gravimetric dintre matrice și pulbere fiind de 1,4 : 1; 1,7 : 1 și 2,4 : 1.

Revendicări: 3

Examinator: biochimist BABALIGEA IRINA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 123366 B1

1 Inventia se referă la o compoziție de matrice organică pe bază de acizi polialchenoici
 3 modificați și 2-hidroxi-etil-metacrilat și la o compoziție de ciment ionomer modificat cu rășini,
 5 de uz stomatologic, care o conține. Cimentul ionomer conform inventiei are aplicabilitate în
 stomatologia restaurativă, stomatologia de profilaxie, în protetica stomatologică ca material
 de fixare a inlay-urilor și onlay-urilor ceramice și componzite, precum și ca bază sau liner.

7 Primele materiale componzite de restaurare fizionomice utilizate în stomatologie,
 9 rășinile diacrilice componzite, au apărut pe piață în urmă cu patru decenii și au fost dezvoltate
 din necesitatea depășirii deficiențelor legate de estetica materialelor de obturăție clasice
 (amalgame, cimenturi silicat). Rășinile diacrilice componzite se caracterizează prin aspect
 11 estetic, rezistențe mecanice ridicate, dar prezintă o oarecare toxicitate asupra organului
 pulpar al dintelui din cauza migrării monomerului rezidual în mediul oral și de asemenea
 13 contracție la polimerizare, conducând la posibilitatea apariției spațiilor marginale între dintele
 și restaurare.

15 A doua clasă de materiale componzite de restaurare fizionomice comercializate pe
 17 piață au apărut după zece ani de la introducerea rășinilor diacrilice componzite și au fost
 19 denumite cimenturi ionomere de sticlă (GIC) ("cimenturi" - datorită reacției de întărire acid-
 bază). Cimenturile ionomere de sticlă clasice (convenționale) au în compoziție o pulbere
 21 anorganică de sticlă superficial activă de dimensiuni variabile ale particulelor depinzând de
 23 aplicație, un acid polialchenoic, în mod obișnuit acid poliacrilic sau copolimeri ai acidului
 acrilic cu alți monomeri conținând grupe acide; apă și acid tartric pentru prelungirea timpului
 de manipulare și respectiv reducerea vitezei de întărire. GIC convenționale depășesc rășinile
 diacrilice componzite în ceea ce privește biocompatibilitatea și adeziunea la țesuturile dentare,
 dar sunt inferioare ca aspect estetic și proprietăți mecanice.

25 Cererea de brevet a 2004 01105 descrie o compoziție de matrice organică alcătuită din doi componenti selectați dintre 25...75% amestec de oligomeri BiS-GMA₀₋₂, 2-hidroxietil-
 27 metacrilat, alți componente și aditivi (camforchinonă, dimetilaminoetyl metacrilat, hidroxitoluen butilat, stabilizator UV), precum și un compozit sub formă de pastă pentru construcția inlay-
 29 urilor și onlay-urilor care constă din această matrice organică și o sticlă fluoroaluminosilicatică cu strontiu (SiO₂, CaO, SrO, NaF, CaF₂, AlF₃) silanizată cu 3-metacriiloiloxi-propiltrimetoxisilan. Dezavantajele compozitelor indirecte constau în faptul că pentru confectionarea acestora este necesară o manoperă complicată. Ele necesită pe lângă fotopolimerizare, un tratament baro-termic în atmosferă de azot, manoperă care are loc în laboratorul de tehnică dentară. După confectionarea inlay-ului sau a onlay-ului, acesta este fixat în
 33 cavitatea bucală prin intermediul unui ciment compozit, care la rândul lui poate crea probleme în timp, prin abrazie, degradare chimică, contracție la polimerizare, având ca efect negativ pierderea adaptării marginale și în final compromiterea restaurării.

37 Cererea de brevet US 2004/0176496 A1 se referă la o compoziție adezivă dentară care cuprinde un amestec alcătuit dintr-un prepolimer Bis-GMA și un prepolimer format prin substituția atomilor de hidrogen din grupările hidroxilice cu grupări metacrilat din moleculele Bis-GMA și un monomer adeziv, un monomer hidrofilic (1-10%), un sistem de fotoinițiere și un diluant (10-60%). Monomerul hidrofilic poate fi hidroxietil-metacrilat, iar diluantul poate fi apă. Printre dezavantajele acestei compozitii s-ar putea enumera conversia scăzută a grupărilor metacrilat la fotopolimerizarea compușilor de tip Bis-GMA, prezența monomerului rezidual care poate conduce la toxicitate, și respectiv contracția la polimerizare.

45 În ultimii ani, s-au făcut eforturi pe plan mondial în vederea elaborării unor materiale "hibride" care să reunească avantajele celor două clase de materiale și să eliminate dezavantajele acestora. Ca rezultat al cercetărilor întreprinse, au apărut cimenturile ionomere modificate cu rășini (resin-modified glass ionomer cements RMGIC) care au în compoziția


RO 123366 B1

Ior acizi polialchenoici modificați cu compuși conținând grupări polimerizabile și sticle super-ficial active de tipul fluoroalumino-silicatilor de calciu, zinc, strontiu, bariu, etc. Datorită compoziției chimice specifice, acizii polialchenoici modificați pot reacționa simultan prin polimerizare radicalică și prin reacție de neutralizare acido-bazică cu cationii eliberați de sticlele superficial active, conferind materialului compozit hibrid rezistențe mecanice ridicate și adeziune la substratul dentar.

Problema tehnică pe care o rezolvă inventia este de a obține un produs stomatologic cu proprietăți superioare.


Dezavantajele menționate mai sus au fost înălăturate prin aplicarea unei compozиii de matrice organică pe bază de acizi polialchenoici modificați și 2-hidroxi-ethyl-metacrilat, care conform inventiei este constituită din:

- 5-25% apă,
 - 30-50% 2-hidroxietil metacrilat, notat HEMA.




- cel putin un component ales dintre:

- a) 30-50% amestec de oligomeri 2,2-bis[4-(2-hidroxi-3-metacriloiroxipropoxi) fenil]-propan, notat BiS-GMA_{0,2}




compoziția amestecului de oligomeri, exprimată în procente molare, fiind 83% monomer, 16% dimer și 1% trimer.

- b) 25-55% copolimer acid acrilic/acid itaconic în raport molar 4:1, notat COP-B1




c) 25-55% copolimer COP-B1 modificat cu grupări metacrilice prin reacția cu metacriloiroxietilcarbamoilaminoetanol-ul, notat COB-B1-MA,




RO 123366 B1

1 d) 25-55% copolimer COP-B1 modificat cu HEMA, notat COP-B1-MA2



COP-B1-MA2

e) 25-55% copolimer acid acrilic/acid itaconic/N-vinil pirolidonă modificat cu HEMA, notat COP-T1-MA2



COP-T1-MA2


- și următorii aditivi: 1-5% accelerator de polimerizare, de preferință clorură de difenil iodoniu, 0,1-1,5% fotoinițiator de polimerizare de tip chinonă, de preferință camforchinonă, 0,05-0,15% inhibitor de polimerizare, de preferință butilat hidroxitoluen, și 0,2-0,4% stabilizator UV, de preferință 2-hidroxi-4-octoxibenzofenona, cantitățile procentuale ale aditivilor fiind calculate față de amestecul de monomeri, iar procentele fiind exprimate în greutate.

Invenția mai are ca obiect o compoziție de ciment ionomer modificat cu rășini, de uz stomatologic, constituită din compoziția de matrice organică definită anterior și dintr-o pulbere pe bază de sticle superficiale active și optional pe bază de copolimer în formă liofilizată, rapoartele dintre compoziția de matrice organică și pulbere fiind de 1,4:1, 1,7:1 și respectiv 2,4:1.

Produsul stomatologic conform inventiei, adică compoziția de ciment ionomer, este un produs „hibrid” care îmbină proprietățile avantajoase ale celor două clase de materiale din stadiul tehnicii, respectiv aspectul fizionomic, proprietățile mecanice superioare, biocompatibilitatea și adeziunea crescută la substratul dentar. Compoziția de ciment conform inventiei prezintă biocompatibilitate, adeziune la țesuturile dure dentare, eliberare continuă de ioni fluorură, și proprietăți mecanice adecvate și este indicat pentru cimentarea coroanelor și inlay-urilor stomatologice, obturarea dinților temporari și a cavităților de clasa a III-a și a V-a, sigilarea șanțurilor și fosetelor dentare, precum și ca material pentru obturații de bază.

Compoziția de matrice organică pe bază de acizi polialchenoici modificați și 2-hidroxietil-metacrilat conform inventiei cuprinde următorii componente:

- 5-25% apă,
- 30-50% 2-hidroxietil metacrilat (HEMA)




2-hidroxietil metacrilat (HEMA)

RO 123366 B1

- cel putin un component ales dintre:


a) 30-50% amestec de oligomeri 2,2-bis[4-(2-hidroxi-3-metacriiloxypropoxi) fenil]-propan, reprezentat prin formula A



Bis-GMA_{0.2}


compoziția amestecului de oligomeri, exprimată în procente molare, fiind 83% monomer, 16% dimer și 1% trimer.

b) 25-55% copolimer acid acrilic/acid itaconic în raport molar 4:1, notat COP-B1




COP-B1

c) 25-55% copolimer COP-B1 modificat cu grupări metacrilice prin reacția cu metacriloiroxietilcarbamoilaminoetanol-ul, notat COP-B1-MA




COP-B1-MA

d) 25-55% cu copolimer COP-B1 modificat cu 2-hidroxietil metacrilat (HEMA), notat COP-B1-MA2



COP-BI-MA2

e) 25-55% copolimer acid acrilic/acid itaconic/N-vinil pirolidona modificat cu HEMA, notat COP-T1-MA2



COP-TI-MA2

În acest amestec se introduc următorii aditivi: acceleratorul de polimerizare (clorură de difenil iodoniu) în proporție de 1-5%, fotoinițiatorul de polimerizare de tip chinonă (camforchinona, CQ) în concentrație de 0,1-1,5% inhibitorul de polimerizare (butilat hidroxitoluen BHT) în concentrație de 0,05-0,15%, și stabilizatorul UV (Chimassorb 81) în proporție de 0,2-0,4% față de amestecul de monomeri.

Pentru elaborarea cimentului ionomer modificat s-au folosit ca umpluturi anorganice trei sticle superficial active fluoroaluminosilicatice cu dimensiunea particulelor între 1 și 20 μ , în compoziția cărora intră oxidul de siliciu, aluminiu și calciu, precum și oxizi cu efecte radioopacizante, oxid de strontiu, oxid de zinc. Sticlele sintetizate se încadrează în următoarele trei sisteme oxidice:

Sicla 1: $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{CaF}_2$

Sticla 2: $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{CaO} - \text{SrO} - \text{P}_2\text{O}_5 - \text{Na}_2\text{O} - \text{CaF}_2$

Sticla 3: $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{CaO} - \text{ZnO} - \text{BaO} - \text{Na}_2\text{O} - \text{CaF}_2$

Sticla 1 conține 47-51% părți în greutate SiO_2 , între 18 și 24% părți în greutate Al_2O_3 , între 27 și 31% părți în greutate CaF_2 . Sticla 1 se obține din amestecul omogen de materii prime care se topesc în creuzet de platină, la 1300°C, palier de 30 min. Topitura astfel obținută a fost apoi turnată în apă distilată, rece (aproximativ 0°C). Sticla astfel obținută a fost uscată în etuvă la 100°C și apoi măcinată până la trecerea integrală prin sita cu ochiuri de 40 μm . Pentru diminuarea reactivității pulberii de sticlă s-a realizat un tratament termic post topire la 450°C, timp de o oră.

Sticla 2 conține între 38 și 42% părți în greutate SiO_2 , între 18 și 24% părți în greutate Al_2O_3 , între 2,3 și 5,2% părți în greutate CaO , între 13 și 17% părți în greutate SrO , între 6 și 10% părți în greutate P_2O_5 , între 1,5 și 3,5% părți în greutate Na_2O și CaF_2 între 6,5 și 10,5% în greutate.

Sticla 3 conține între 28 și 33% părți în greutate SiO_2 , între 28 și 34% părți în greutate Al_2O_3 , între 2 și 6% părți în greutate CaO , între 13 și 16% părți în greutate ZnO între 0,1 și 0,8% părți în greutate BaO , între 4,5 și 9,5% părți în greutate Na_2O și CaF_2 între 8 și 14% părți în greutate.

Sticlele 2 și 3 se obțin prin metoda convențională de topire, după care masele vitroase sub formă de frită se macină până la obținerea unei pulberi cu dimensiuni micronice.

Unul dintre componente pulberii care intră în compoziția cimentului ionomer conform inventiei, alături de cel puțin una dintre cele trei sticle amintite, poate fi copolimerul acid acrilic/acid itaconic liofilizat COP-B1 (10-20% în greutate), în raport molar 4:1, cu condiția ca din compoziția de matrice organică să lipsească acest copolimer.

Pentru obținerea materialului întărit, pasta de ciment ionomer modificat se expune la o radiație vizibilă în domeniul 400-500 nm, timp de 60 s, sub folie de polietilenă. Radiația în vizibil este generată de o lampă stomatologică. În final rezultă un material ciment cu proprietăți superioare.

Exemplul 1. Cimentul ionomer modificat 1

Lichidul 1: 1 g apă se amestecă cu 4 g HEMA în care s-a dizolvat în prealabil 0,05 g CQ, 0,3 g clorură de difenil iodoniu (CDFI) și respectiv 0,01 g BHT. Amestecul intermediar se amestecă cu 5 g Bis-GMA₀₋₂ pentru a forma lichidul.

Pulberea 1: Pulberea se obține prin amestecarea a 4,1 g sticlă 1, cu 4,1 g sticlă 2 și 1,6 g copolimer COP-B1.

1,4 g pulbere 1 se amestecă cu 1 g lichid 1 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux) timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca agent de sigilare a șanțurilor și fosetelor în profilaxia cariilor la copii.

RO 123366 B1

1,7 g pulbere 1 se amestecă cu 1 g lichid 1 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux) timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca bază sau liner în stomatologie.	1
2,4 g pulbere 1 se amestecă cu 1 g lichid 1 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux) timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca material de restaurare în stomatologie.	3
Exemplul 2. Cimentul ionomer modificat 2	7
Lichidul 2: 1 g apă se amestecă cu 4 g HEMA în care s-a dizolvat în prealabil 0,05 g CQ, 0,3 g clorură de difenil iodoniu (CDFI) și respectiv 0,01 g BHT. Amestecul intermedier se amestecă cu 5 g COP-B1-MA pentru a forma lichidul.	9
Pulberea 2: Pulberea se obține prin amestecarea a 5 g sticlă 1 cu 5 g sticlă 2.	11
1,4 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 2 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca agent de sigilare a șanțurilor și fosetelor în profilaxia cariilor la copii.	13
1,7 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 2 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca baza sau liner în stomatologie.	15
2,4 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 2 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca material de restaurare în stomatologie.	17
Exemplul 3. Cimentul ionomer modificat 3	21
Lichidul 3: 1 g apă se amestecă cu 4 g HEMA în care s-a dizolvat în prealabil 0,05 g CQ, 0,3 g clorură de difenil iodoniu (CDFI) și respectiv 0,01 g BHT. Amestecul intermedier se amestecă cu 5 g COP-B1-MA2 pentru a forma lichidul.	23
Pulberea 2. Pulberea se obține prin amestecarea a 5 g sticlă 1 cu 5 g sticlă 2.	25
1,4 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 3 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca agent de sigilare a șanțurilor și fosetelor în profilaxia cariilor la copii.	27
1,7 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 3 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca baza sau liner în stomatologie.	29
2,4 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 3 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca material de restaurare în stomatologie.	31
Exemplul 4: Cimentul ionomer modificat 4	35
Lichidul 4: 1 g apă se amestecă cu 4 g HEMA în care s-a dizolvat în prealabil 0,05 g CQ, 0,3 g clorură de difenil iodoniu (CDFI) și respectiv 0,01 g BHT. Amestecul intermedier se amestecă cu 5 g COP-T1-MA2 pentru a forma lichidul.	37
Pulberea 3: Pulberea se obține prin amestecarea a 5 g sticlă 1 cu 5 g sticlă 3.	39
1,4 g pulbere 3 se amestecă cu 1 g lichid 4 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca agent de sigilare a șanțurilor și fosetelor în profilaxia cariilor la copii.	41
1,7 g pulbere 3 se amestecă cu 1 g lichid 4 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca baza sau liner în stomatologie.	43
2,4 g pulbere 3 se amestecă cu 1 g lichid 4 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca material de restaurare în stomatologie.	45
2,4 g pulbere 3 se amestecă cu 1 g lichid 4 și se întărește prin aplicarea unui flux de lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca material de restaurare în stomatologie.	47

1 **Exemplul 5. Cimentul ionomer modificat 5**

2 **Lichidul 5:** 1 g apă se amestecă cu 3 g HEMA în care s-a dizolvat în prealabil 0,05 g
3 CQ, 0,3 g clorură de difenil iodoniu (CDFI) și respectiv 0,01g BHT. Amestecul intermedier
se amestecă cu 3 g COP-B1-MA și apoi cu 3 g Bis-GMA₀₋₂ pentru a forma lichidul.

5 **Pulberea 2:** Pulberea se obține prin amestecarea a 5 g sticlă 1 cu 5 g sticlă 2.

7 1,4 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 5 și se întărește prin aplicarea unui (lux de
lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca
agent de sigilare a șanțurilor și foselor în profilaxia cariilor la copii.

9 1,7 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 5 și se întărește prin aplicarea unui flux de
lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca bază
sau liner în stomatologie.


11 2,4 g pulbere 2 se amestecă cu 1 g lichid 5 și se întărește prin aplicarea unui flux de
lumină vizibilă (lampa stomatologică Optilux), timp de 40 s. Materialul se poate folosi ca
material de restaurare în stomatologie.

RO 123366 B1

Revendicări


1. Compoziție de matrice organică pe bază de acizi polialchenoici modificați și 2-hidroxi-etyl-metacrilat. caracterizată prin aceea că este constituită din:

- 5-25% apă,
 - 30-50% 2-hidroxietil metacrilat, notat HEMA.




- cel putin un component ales dintre:

a) 30-50% amestec de oligomeri 2,2-bis[4-(2-hidroxi-3-metacriiloxypropoxi) fenil]-propan, notat BiS-GMA₀₋₂




compoziția amestecului de oligomeri, exprimată în procente molare, fiind 83% monomer, 16% dimer și 1% trimer.


b) 25-55% copolimer acid acrilic/acid itaconic în raport molar 4:1, notat COP-B1




c) 25-55% copolimer COP-B1 modificat cu grupări metacrilice prin reacția cu metacriiloiloxietilcarbamoilaminoetanol-ul, notat COB-B1-MA



d) 25-55% copolimer COP-B1 modificat cu HEMA, notat COP-B1-MA2



1 e) 25-55% copolimer acid acrilic/acid itaconic/N-vinil pirolidonă modificat cu HEMA,
 3 notat COP-T1-MA2



13 - și următorii aditivi: 1-5% accelerator de polimerizare, de preferință clorură de difenil
 15 iodoniu, 0,1-1,5% fotoinitiator de polimerizare de tip chinonă, de preferință camforchinonă,
 17 0,05-0,15% inhibitor de polimerizare, de preferință butilat hidroxitoluen, și 0,2-0,4% stabili-
 fiind calculate față de amestecul de monomeri, iar procentele fiind exprimate în greutate.

19 2. Compoziție de ciment ionomer modificat cu rășini de uz stomatologic, **caracteri-
 zată prin aceea că** este constituită din compoziția de matrice organică definită în revendi-
 carea 1 și o pulbere pe bază de sticle superficial active și optional pe bază de copolimer în
 21 formă liofilizată, rapoartele dintre compoziția de matrice organică și pulbere fiind de 1,4:1,
 1,7:1 și respectiv 2,4:1.

23 3. Compoziție de ciment conform revendicării 2, **caracterizată prin aceea că**
 25 pulberea este constituită din doi sau mai mulți comprienți aleși dintre:

- 27 a) 38-52% Sticlă 1: SiO_2 - Al_2O_3 - CaF_2
 b) 38-52% Sticlă 2: SiO_2 - Al_2O_3 - CaO - SrO - P_2O_5 - Na_2O - CaF_2
 c) 38-52% Sticlă 3: SiO_2 - Al_2O_3 - CaO - ZnO - BaO - Na_2O - CaF_2
 d) 10-20% copolimer acid acrilic/acid itaconic liofilizat, în raport molar 4:1, cu condiția
 29 ca din compoziția de matrice organică să lipsească acest copolimer.

