



RO 123628 B1

(51) Int.Cl.

C08L 95/00 (2006.01),
C08L 53/02 (2006.01),
C09J 125/08 (2006.01),
C09D 195/00 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2008 00143**

(22) Data de depozit: **21.02.2008**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **27.02.2015** BOPI nr. **2/2015**

(41) Data publicării cererii:
30.04.2009 BOPI nr. **4/2009**

(73) Titular:

• ROMPETROL S.A., CALEA VICTORIEI
NR.222, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• DIMONIE MIHAI DUMITRU,
ALEEA BAIA DE ARIEŞ NR.2, BL.7, AP.2,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
• PAVEL MARCEL, STR.BUZEȘTI NR.28,
PLOIEȘTI, PH, RO;
• MÂNOIU DUMITRU, STR.MERCURULUI
NR.18, PLOIEȘTI, PH, RO;

• DIMONIE OLGA DOINA AFINA,
ALEEA BAIA DE ARIEŞ NR.2, BL.7, AP.2,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;

• CONSTANTIN VIRGIL, STR.TULNICI
NR.10, BL.40, SC.2, ET.2, AP.72,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, B, RO;

• STANCU VIOREL, STR.IZLAZ NR.56,
BLEJOI, PH, RO;

• VASILIEVICI GABRIEL, STR.AZURULUI
NR.3, BL.114 A, SC.A, ET.8, AP.158,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
RO 114900 B; RO 105974 B1

(54) COMPOZIȚIE DE BITUM RUTIER NEPARAFINOS DE OXIDARE MODIFICAT CU POLIMERI ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTEIA

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o compoziție de bitum rutier neparafinos de oxidare, modificat cu polimeri, care constă în aceea că este constituită dintr-un amestec de compoziții bituminoși obținuți din păcură și stiren-butadienă-stiren, constând din 20...42 părți component bituminoș cu punct de înmuiere inel și bilă de minimum 37°C, de tipul asfaltului masă, sau un component bituminoș ales dintre bitumurile rutiere neparafinoase de oxidare cu penetrația, la 25°C, de 180...200 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 38...42°C, ductilitate la 25°C de minimum 100 cm, 55,5...74 părți component bituminoș ales dintre bitumurile rutiere neparafinoase de oxidare cu penetrația, la 25°C, de 60...80 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 48...55°C, ductilitate la 25°C de minimum 100 cm, și 2,5...6 părți elastomer termo-

plastic SBS, părțile fiind exprimate în greutate. Procedeu de obținere a compozitiei de bitum rutier, conform invenției, constă din amestecarea unuia sau mai multor compozitii bituminoși, constituți din reziduuri de distilare în vid a păcurii, bitum rutier parafinos de oxidare cu penetrație, la 25°C, de 180...200 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 38...42°C, fără revenire elastică, cu elastomerul termoplastice, în cantități prestabilită, în reactoare cu efect superior de dispersare a componentilor nebituminoși, timp de 0,5...1,5 h, la temperatura de 180°C, și cu bitum de oxidare cu penetrație, la 25°C, de 60...80 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 48...55°C, fără revenire elastică, în cantitate prestabilită.

Revendicări: 12

Examinator: ing. TEODORESCU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 123628 B1

1 Inventia se referă la o compozitie de bitum rutier, neparafinos, de oxidare, modificat
 3 cu polimeri, și la un procedeu de obținerea a acestei compozitii, care este destinată realizării
 5 îmbrăcămîntilor asfaltice rutiere și/sau mixturilor asfaltice, folosite ca straturi de legătură în
 construcții rutiere și/sau altor tipuri de construcții bituminoase, în scopul asigurării proprieteților impuse de normativele specifice domeniilor de utilizare.

7 Se cunosc compozitii și procedee pentru modificarea cu polimeri a bitumului, conform
 cărora, pentru asigurarea proprietăților impuse de domeniile de utilizare specifice, bitumul
 este modificat cu polimeri termoplastici, cum ar fi polietilenă de joasă densitate, polietilenă
 de înaltă densitate, polipropilenă, polistiren, policlorură de vinil, copolimer acrilonitril - buta-
 dienă - stiren, alți polimeri acrilici etc. și/sau elastomeri precum cauciuc natural, polibuta-
 dienic, poliizoprenic, policloroprenic, regenerat etc. și/sau elastomeri termoplastici de tipul
 copolimerilor butadienă - stirenic sau butadienă - stiren - butadiene sau stiren - butadiene -
 stiren (SBS), etilenă - propilenă dienă monomer, stiren - izopren - stiren, stiren - butadienă -
 stiren, stiren - etilenă -butadienă - stiren, etilenă - acetat de vinil etc. Conform procedeelor
 specifice prin care se realizează aceste compozitii, polimerii sunt dispersați în masa bitumi-
 noasă prin amestecare, ca atare sau sub formă de concentrate, emulsii sau soluții. Pentru
 păstrarea stabilității dispersiei de polimer în masa bituminoasă, sistemul este, de cele mai
 multe ori, reticulat. Bitumul modificat cu polimeri, obținut în baza acestor procedee, este
 destinat construcților civile și industriale, ca liant pentru conglomerate folosite în diverse
 tipuri de construcții rutiere, ca membrane bituminoase, pentru izolații stratificate sau nestra-
 tificate, emulsii bituminoase. Aceste compozitii prezintă dezavantaje legate de faptul că, de
 cele mai multe ori, sunt necesari un număr mare de componente care au preț de cost ridicat,
 iar procedeile specifice de fabricație sunt laborioase, consumatoare de energie și timp, și
 dificil de controlat în condiții industriale. Compozitiiile bituminoase, care rezultă, au omoge-
 nitate scăzută și de acea proprietăți nereproductibile în condiții practice de realizare.

27 Se mai cunoaște o compozitie pentru modificarea cu polimeri a bitumului rutier, care
 folosește elastomer de tipul copolimerilor tribloc sau dibloc stiren - butadienă, în proporție
 de 1...10%, fără a se atinge valoarea maximă de 10%, cu conținut de vinil de cel puțin 25%
 29 părți în greutate conținut de vinil, raportat la conținutul total de dienă, și o masă moleculară
 de 60000...100000. Dezavantajul acestei compozitii este că se referă la bitumuri de distilare,
 care sunt bitumuri care posedă revenire elastică, elastomerul fiind utilizat în cantitate ridicată,
 31 în scopul creșterii duratei de utilizare a compozitiei rezultate. Un alt dezavantaj al acestei
 33 compozitii este că folosește, ca modificador polimeric, elastomeri de tip SBS, care se introduc
 35 în masa bituminoasă prin procedee laborioase, cu multe faze tehnologice, consuma-
 toare de manoperă și de energie.

37 Se mai cunoaște o compozitie pentru modificarea cu polimeri a bitumului rutier,
 neparafinos, de oxidare, care este constituită din 20...95 părți bitum neparafinos, de oxidare,
 neconform, cu penetrație de 1...54 1/10 mm și/sau 10...80 părți bitum neparafinos de oxidare
 cu penetrație de 100...120 1/10 mm, 5...40 părți ulei cu compozitie predominant aromatică
 și termostabilitate ridicată și până la 5 părți agent de aderență la rocă, părțile fiind exprimate
 41 în greutate. Compoziția mai conține suplimentar 2...7 părți în greutate elastomer termoplastice
 de tip SBS, care are structura liniară sau stelată, cu conținut de 20... 31% stiren legat,
 viscozitate Brookfield de 4000...22000 cPs, un indice ICT de 1...6 g/10 min, la temperatura
 de 190°C, și o greutate de 5 kg, o duritate de 64...82°Sh A, sau un cauciuc de tip stiren-
 45 butadienă extins sau nu cu ulei aromatic, are un conținut de stiren legat de 22,5...24,5% și
 viscozitate Mooney, la 100°C, de 46...58°M. Dezavantajul acestei compozitii este că, pentru
 47 asigurarea necesarului de compuși aromati, specifici unui bitum rutier conform, se folosește
 ulei aromatic, aspect care face ca procedeul prin care se realizează compozitia să necesite
 49 o instalație adekvată, cu trasee și aparatură pentru soluții polimerice foarte vâscoase. Din
 acest motiv, procedeul este costisitor.

Se mai cunosc compozitii de bitum modificat cu polimeri care, pe lângă polimeri, conțin umpluturi de tipul carbonatului de calciu, fibre naturale (bumbac, in, cânepă etc.) sau fibre sintetice.

Problema tehnică, pe care o rezolvă invenția, este aceea că stabilește o compozitie și un procedeu de modificare cu polimeri a bitumului rutier, neparafinos, de oxidare, care are penetrația, la 25°C, de 25...80 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 43...70°C și nu are revenire, procedeu care nu folosește aditivi speciali, este ușor de aplicat în condiții industriale, este reproductibil și este caracterizat de consumuri specifice scăzute de manoperă, timp și energie. Compoziția și procedeul specific de obținere al acestei compozitii asigură proprietățile de utilizare conforme cu normativele specifice pentru bitumul rutier de oxidare, modificat cu polimeri, rezultat, ceea ce face posibilă utilizarea acestuia la confectionarea straturilor de rulare ale îmbrăcămintilor asfaltice rutiere și/sau alte tipuri de construcții bituminoase și/sau mixturi asfaltice, folosite ca straturi de legătură în construcții rutiere.

Compoziția de bitum rutier, neparafinos, de oxidare, modificat cu polimeri, înălțură dezavantajele procedeelor cunoscute prin aceea că, în scopul obținerii unui bitum rutier de oxidare, modificat cu polimeri, cu proprietăți conforme normativelor specifice, destinat domeniilor menționate, este constituită dintr-un amestec de componente bituminoși, care reprezintă 94...97,5% din total amestec și 2,5...6% elastomer termoplastice de tip stiren-butadienă-stiren. Amestecul de componente bituminoși este alcătuit din 20...50 părți componente bituminos cu punct de înmuiere inel și bilă de minimum 36°C și de maximum 40°C, de tipul asfaltului masă sau un component bituminos, ales dintre bitumurile rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrația, la 25°C, de 180...200 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 38...42°C, ductilitate, la 25°C, de minimum 100 cm, 35,5...74 părți component bituminos, ales dintre bitumurile rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrația, la 25°C, de 25...80 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 43...70°C, ductilitate, la 25°C, de minimum 100 cm și 2,5...6 părți elastomer termoplastice SBS, părțile fiind exprimate în greutate.

Componentii bituminoși, care se folosesc în compozitia conform invenției, sunt obținuți din amestecuri de reziduuri formate la distilarea sub vid a reziduurilor de la distilarea atmosferică a țățeiului și reziduuri de la cracarea catalitică a distilatului de la distilarea sub vid a țățeiului, amestecuri care au viscozitatea, la 50°C, de 25...50°E, și o compozitie chimică specifică.

Componentii bituminoși, de tipul bitumurilor rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrație, la 25°C, de 25...80 mm⁻¹, au ductilitatea, la 25°C, de minimum 100 cm, punct de înmuiere inel și bilă de minimum 43°C și de maximum 70°C și nu au revenire elastică.

Componentii bituminoși, de tipul bitumurilor rutiere, neparafinoase, de oxidare, care se obțin din amestecuri de reziduuri petroliere, selectate, au penetrația, la 25°C, de 180...200 mm⁻¹, ductilitatea, la 25°C, de minimum 100 cm, punct de înmuiere inel și bilă de minimum 33...37°C și nu au revenire elastică.

Componentul bituminos, de tipul asfaltului masă, se obține prin procedee fizice de distilare în vid, de conversie sau de oxidare incompletă, în condiții controlate, a unor amestecuri de reziduuri petroliere, selectate, formate la prelucrarea țățeilor neparafinoase, are punctul de înmuiere inel și bilă de minimum 36°C și de maximum 40°C, penetrație de minimum 200 1/10 mm și penetrație reziduală de minimum 50%, este un amestec de componente bituminoși, obținuți prin amestecare simultană sau succesivă de reziduuri petroliere asfaltoase, supuse sau nu proceselor de conversie pentru fabricarea bitumului rutier, de oxidare, modificat cu polimeri.

Compușii saturati, care intră în compozitia amestecurilor de reziduuri din care se fabrică componentii bituminoși, folosiți pentru obținerea bitumului rutier de oxidare, modificat cu polimeri, sunt amestecuri de hidrocarburi nepolare, cu masa moleculară cuprinsă între 300 și 2000, fiind constituți, în principal, din hidrocarburi saturate, alifatice, liniare sau

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

1 ramificate, în amestec cu hidrocarburi ciclice, saturate, în special, naftene, și/sau alchil
 3 naftene, și conțin compuși cu resturi saturate, cât și grupări aromate, condensate sau necondensate,
 5 de tip alchil aromate sau alchil naften aromate și au o pondere de 5...7%, de preferință, de 5...6%.

7 Rășinile, care intră în compoziția amestecurilor de reziduuri din care se fabrică compoziții bituminoși, folosiți pentru fabricarea bitumului rutier de oxidare, modificat cu polimeri,
 9 sunt produse solide sau semisolide, foarte polare, de tipul sistemelor policiclice condensate:
 11 cicluri aromatice, naftenice și heterocicluri cu O sau S, cu substituenți alifatici în ciclu, legate
 13 între ele prin punți alifatici relativ scurte și au o pondere de 15...32%, preferință, de 20...32%

15 Aromatele, care intră în compoziția amestecurilor de reziduuri din care se fabrică compoziții bituminoși, folosiți pentru fabricarea bitumului rutier de oxidare, modificat cu polimeri, sunt lichide vâscoase, care se constituie ca mediu de dispersie al asfaltenelor și altor hidrocarburi cu masa moleculară mare, cu mase moleculare cuprinse între 300 și 2000, având o pondere de 40 până la 65% din masa bitumului și au o pondere de 54...72%, de preferință, de 60...72%.

17 Asfaltenele, care intră în compoziția amestecurilor de reziduuri din care se fabrică compoziții bituminoși, folosiți pentru obținerea bitumului rutier de oxidare, modificat cu polimeri, sunt amestecuri de produși aromatici cu grupări polare cu structuri complexe și variate, având masa moleculară cuprinsă între 1000 și 300000, și au o pondere de 4...9%, de preferință, de 4...5%.

21 Elastomerul termoplast SBS este de tip tribloc sau dibloc, liniar sau stelat, cu 28...33% stiren, are masa moleculară medie de 50000...200000, conținut de dibloc 0...12%, conținut de tribloc 90...100%, viscozitate Brookfield 4000...7000 cps și duritate 70...84°Sh A.

25 Procedeul de obținere a compoziției de bitum rutier de oxidare, modificat cu polimeri, conform inventiei, constă în aceea că se amestecă, în cantități prestabilite, bitum rutier, parafinos, de oxidare, cu penetrația, la 25°C, de 180...200 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 38...42°C, fără revenire elastică, sau asfalt masă cu punct de înmuiere inel și bilă de minimum 36°C și de maximum 40°C, penetrație de minimum 200 1/10 mm și penetrație reziduală de minimum 50%, cu elastomerul termoplast, în reactoare cu efect superior de dispersare a componentilor nebituminoși, timp de 1...5 h, la temperatura de 180°C, după care amestecul astfel format se amestecă cu bitumuri rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrație, la 25°C, de 25...80 mm⁻¹, ductilitatea, la 25°C, de minimum 100 cm, punct de înmuiere inel și bilă de minimum 43°C și de maximum 70°C, fără revenire elastică. Amestecul format din compoziții bituminoși și elastomerul termoplast se omogenizează la cald, prin recirculare sau orice alt procedeu eficient, până când numărul particulelor de elastomer termoplast cu diametrul mai mic de 5 µm este mai mare de 80%, sau până când diametrul particulelor este mai mic de 10 µm.

33 Față de soluțiile tehnice cunoscute, prin aplicarea inventiei, se obțin următoarele avantaje:

39 - se obțin bitumuri rutiere de oxidare, modificate cu polimeri, cu proprietăți conforme cu normativele specifice domeniului, pornind de la compoziții bituminoși selecționați și bitumuri rutiere de oxidare care nu au revenire elastică. Bitumurile rutiere, modificate cu polimeri, rezultate, au comportare în utilizare și durabilitate mult îmbunătățită;

45 - compoziții bituminoși, folosiți pentru realizarea compoziției conform inventiei, se obțin prin procedee fizice de separare sau prin procedee de conversie în condiții controlate a unor amestecuri de reziduuri petroliere, formate la prelucrarea țățeiului asfaltos sau semiparafinos;

- se poate aplica, pe platformele de fabricare a bitumurilor rutiere de oxidare, ceea ce determină economisirea cantității de căldură necesară topirii bitumului, care s-ar consuma dacă modificarea bitumului cu polimeri s-ar realiza pe un alt tip de platformă (la utilizatorul de bitum);	1 3
- se obține bitum rutier de oxidare, modificat cu polimeri, cu proprietăți corespunzătoare pentru îmbrăcăminte bituminoase rutiere și/sau a mixturilor asfaltice, folosite ca straturi de legătură în construcții rutiere și/sau a altor tipuri de construcții bituminoase;	5 7
- procedeul este economic, reproductibil și ușor de aplicat în condiții industriale;	7
- dispersia polimerului în masa bituminoasă este foarte fină, uniformă și stabilă în timp, ceea ce asigură constanță proprietăților de utilizare în timp și stabilitate la stocare;	9
- proprietățile bitumului modificat cu polimer, realizat prin procedeul conform inventiei, sunt corespunzătoare normativelor specifice domeniului rutier.	11
În funcție de structura chimică, bitumurile rutiere de oxidare pot avea una sau mai multe proprietăți neconforme. Compozițiile de modificare cu polimeri a bitumului rutier, neparafinoase, de oxidare, pe baza cărora se aduc proprietățile la valorile conforme, au în vedere refacerea balanței de compuși chimici, specifici bitumurilor rutiere de oxidare, care au proprietăți conforme cu normativele din domeniu.	13 15 17
Se prezintă, în continuare, trei exemple de realizare a componiției prin procedeul conform inventiei.	19
Exemplul 1. Într-un reactor orizontal sau vertical, prevăzut cu paleti orientați elicoidal și manta de încălzire, se amestecă 67 kg component bituminos 1, cu penetrația 57 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 46°C, ductilitate de 150 mm și revenire elastică de 15%, prelevat topit din instalația de obținere a bitumurilor neparafinoase, rutiere, de oxidare, timp de 3 h, la 180°C, cu 40 kg de bitum component bituminos 2, cu penetrația de 180 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 37°C și ductilitate de 120 mm, și revenire elastică de 25%, prelevat topit din instalația de obținere a bitumului neparafinos, rutier, de oxidare și 3 kg SBS cu 30% stiren legat. Amestecul rezultat se omogenizează la cald, până când numărul particulelor de elastomer termoplastice cu diametrul mai mic de 5 µm este mai mare de 80% sau până când diametrul particulelor este mai mic de 10 µm, până când particulele sunt conforme cu şabloanele 1, 2 sau 3 (S1/S2/S2), conform SR EN 14023. Se obține un bitum modificat, cu proprietăți conforme normativelor specifice în domeniu (tabelul 1).	21 23 25 27 29 31

Tabelul 1

Proprietate/Tip bitum	Component bituminos 1	Component bituminos 2	Bitum modificat cu polimeri	
Punct de înmuiere IB, °C	44	37	57	33 35
Penetrație, 1/10 mm	70	180	62	37
Ductilitate la 25°C minimum	110	120	116	39
Revenire elastică, %	10	25	87,5	41
Omogenitate (microscop cu lumină fluorescentă), particule sub 5 µm, minimum, % / particule mai mici de 10 µm	-	-	85/S2, S3	43
Punct de înmuiere IB, creștere cu maximum, °C	54	44	6	

Tabelul 1 (continuare)

Proprietate/Tip bitum	Component bituminos 1	Component bituminos 2	Bitum modificat cu polimeri
Penetrație reziduală la 25°C, minimum, %	25	72	55
Ductilitate la 13°C, minimum	140	150	61
Revenire elastică, %	7,5	10	82,5
Pierdere de masă, maximum, %	0,26	0,42	0,055

Exemplul 2. Într-un reactor orizontal sau vertical, prevăzut cu paleți orizontali, elicoidali și manta de încălzire, se amestecă, timp de 3 h, la 180°C, 65,1 kg component bituminos 1, cu penetrația de 58 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 47°C, ductilitate de 150 cm, revenire elastică de 12%, prelevat topit din instalația de obținere a bitumurilor de oxidare, cu 31,5 kg component bituminos 3, cu penetrație de 195 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 37°C, ductilitate de 114, revenire elastică de 12,5%, prelevat topit din instalația de obținere a bitumului de oxidare, și 3,4 kg SBS cu 31% stiren legat. Compoziția se omogenizează la cald, până când numărul particulelor de elastomer termoplastice cu diametrul mai mic de 5 µm este mai mare de 80% sau până când diametrul particulelor este mai mic de 10 µm. Se obține un bitum modificat cu polimeri cu proprietăți conforme (tabelul 2).

Tabelul 2

Proprietate/Tip bitum	Component bituminos 3	Component bituminos 4	Bitum modificat
- Punct de înmuiere IB, minimum, °C	46	37	69
- Penetrație, 1/10 mm	57	195	55
- Ductilitate la 25°C, minimum, cm	150	102	104
- Revenire elastică la 13°C, minimum, %	15	27,5	85
- Omogenitate (microscop cu lumină fluorescentă), particule sub 5 µm, minimum, % / particule mai mici de 10 µm	-	-	90/S2, S3
- Creșterea punctului de înmuiere IB, maximum, °C	8	47	5(60)
- Penetrație reziduală (Pt/PI*100), %	56	83	82
- Ductilitate la 13°C, minimum, cm	21	67	61
- Revenire elastică la 13°C minimum, %	25	8,5	80
- Pierdere de masă, maximum, %	0,45	0,45	0,15

Exemplul 3. Într-un reactor orizontal sau vertical, prevăzut cu paleți orientați elicoidal și manta de încălzire, se amestecă, timp de 3 h, la 180°C, 39,4 kg component bituminos 4, cu penetrație 195 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 37°C, ductilitate de 102, revenire elastică de 27,5%, cu 56,6 kg component bituminos 5, cu penetrația de 47 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 52°C, ductilitate de 150 cm, revenire elastică de 12%, prelevat

topit din instalația de obținere a bitumurilor de oxidare, cu prelevat topit din instalația de obținere a bitumului de oxidare, și 4 kg SBS cu 31% stiren legat. Compoziția se omogenizează la cald, până când numărul particulelor de elastomer termoplastice cu diametrul mai mic de 5 µm este mai mare de 80% sau până când diametrul particulelor este mai mic de 10 µm. Se obține un bitum modificat cu polimeri cu proprietăți conforme (tabelul 3).

Tabelul 3

Proprietate/Tip bitum	Component bituminos 5	Component bituminos 4	Bitum modificat cu polimeri
- Punct de înmuiere IB, minimum, °C	47	37	60
- Penetrație, 1/10 mm	52	195	65
- Ductilitate la 25°C, minimum, cm	150	102	98
- Revenire elastică la 13°C, minimum, %	12	27,5	95
- Omogenitate (microscop cu lumină fluorescentă), particule sub 5 µm, minimum, % / particule mai mici de 10 µm)	-	-	85/S2,S3
- Creșterea punctului de înmuiere IB, maximum, °C;	53	47	61
- Penetrație reziduală (Pt/Pl*100), %	33	83	58
- Ductilitate la 13°C, minimum, cm	100	67	79
- Revenire elastică la 13°C, minimum, %	15	8,5	82,5
- Pierdere de masă, maximum, %	0,26	0,45	0,1

Exemplul 4. Într-un reactor orizontal sau vertical, prevăzut cu paleți orizontali, elicoidali și manta de încălzire, se amestecă, timp de 3 h, la 180°C, 20 kg component bituminos 4, cu penetrație 195 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 37°C, ductilitate de 102, revenire elastică de 27,5%, cu 75,5 kg component bituminos 5, cu penetrația de 52 1/10 mm, punct de înmuiere inel și bilă de 47°C, ductilitate de 150 cm, revenire elastică de 12%, prelevat topit din instalația de obținere a bitumurilor de oxidare, cu prelevat topit din instalația de obținere a bitumului de oxidare, și 4,5 kg SBS și 31% stiren legat. Compoziția se omogenizează la cald, până când numărul particulelor de elastomer termoplastice cu diametrul mai mic de 5 µm este mai mare de 80% sau până când diametrul particulelor este mai mic de 10 µm. Se obține un bitum modificat cu polimeri cu proprietăți conforme (tabelul 4).

Tabelul 4

Proprietate/Tip bitum	Component bituminos 4	Component bituminos 5	Bitum modificat
- Punct de înmuiere IB, °C	37	47	55
- Penetrație, 1/10 mm	195	52	80
- Ductilitate la 25°C, minimum	102	150	107
- Revenire elastică, %	27,5	12	90

RO 123628 B1

Tabelul 4 (continuare)

Proprietate/Tip bitum	Component bituminos 4	Component bituminos 5	Bitum modificat
- Omogenitate (microscop cu lumină fluorescentă), particule sub 5 µm, minimum, %/ particule mai mici de 10 µm)			90/S2,S3
- Punct de înmuiere IB, creștere cu maximum, °C	47	53	4
- Penetrație reziduală la 25°C, minimum, %	83	33	70
- Ductilitate la 13°C, minimum	67	100	114
- Revenire elastică, cm	8,5	15	85
- Pierdere de masă, maximum, %	0,45	0,26	0,2

Revendicări

Revendicări	1
1. Compoziție de bitum rutier, neparafinos, de oxidare, modificat cu polimeri, caracterizată prin aceea că este constituită dintr-un amestec de compoziții bituminoși, obținuți din amestecuri de reziduuri petroliere, selectate și stiren-butadienă-stiren, constând din 20...50 părți component bituminoș cu punct de înmuiere inel și bilă de minimum 37°C, de tipul asfaltului masă sau un component bituminoș ales dintre bitumurile rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrația, la 25°C, de 180...200 mm ⁻¹ , punct de înmuiere inel și bilă de 38...42°C, ductilitate, la 25°C, de minimum 100 cm, 55,5...74 părți component bituminoș, ales dintre bitumurile rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrația, la 25°C, de 25...80 mm ⁻¹ , punct de înmuiere inel și bilă de 43...70°C, ductilitate, la 25°C, de minimum 100 cm, și 2,5...6 părți elastomer termoplast SBS, părțile fiind exprimate în greutate.	3 5 7 9 11
2. Compoziție conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că respectivii compoziții bituminoși de tipul asfaltului masă, cu punct de înmuiere inel și bilă de minimum 36°C, sunt obținuți prin procedee fizice de distilare în vid, de conversie sau de oxidare incompletă, în condiții controlate, a unor amestecuri de reziduuri petroliere, selectate, formate la prelucrarea tăieriilor neparafinoase și are punctul de înmuiere inel și bilă de minimum 36°C și de maximum 40°C, penetrație de minimum 200 1/10 mm și penetrație reziduală de minimum 50% și maximum de penetrație de minimum 200 1/10 mm, și penetrație reziduală de minimum 50%.	13 15 17 19
3. Compoziție conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că respectivii compoziții bituminoși sunt de tipul bitumurilor rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrația, la 25°C, de 180...200 mm ⁻¹ , ductilitatea, la 25°C, de minimum 100 cm, punct de înmuiere inel și bilă de minimum 33...37°C și nu au revenire elastică.	21 23
4. Compoziție conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că respectivii compoziții bituminoși mai pot fi bitumuri rutiere, neparafinoase, de oxidare, cu penetrație, la 25°C, de 25...80 mm ⁻¹ , ductilitate, la 25°C, de minimum 100 cm, punct de înmuiere inel și bilă de minimum 43...70°C, care nu au revenire elastică.	25 27
5. Compoziție conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că respectivii compoziții bituminoși, care se folosesc în compozitia conform invenției, sunt obținuți din amestecuri de reziduuri formate la distilarea sub vid a reziduurilor de la distilarea atmosferică a tăieriului și reziduuri de la cracarea catalitică a distilatului de la distilarea sub vid a tăieriului, amestecuri care au viscozitatea, la 50°C, de 25...50°E și o compoziție chimică constând din: 5...7% compuși saturati, 15...32% rășini, 54...72% aromate și 4...9% asfaltene.	29 31 33
6. Compoziție conform revendicărilor 1 și 5, caracterizată prin aceea că respectivii compuși saturati care intră în compozitia amestecurilor selectate de reziduuri formate la prelucrarea tăieriului, din care se obțin compoziții bituminoși din care se fabrică bitumul rutier de oxidare, modificat cu polimeri, care sunt amestecuri de hidrocarburi nepolare cu masa moleculară cuprinsă între 300 și 2000, fiind constituți, în principal, din hidrocarburi saturate, alifatice, liniare sau ramificate, în amestec cu hidrocarburi ciclice, saturate, în special, naftene, și/sau alchil naftene, și conțin compuși cu resturi saturate, cât și grupări aromate, condensate sau necondensate, de tip alchil aromate sau alchil naften aromate, având o pondere de 5...7%, de preferință, de 5...6%.	35 37 39 41 43
7. Compoziție conform revendicării 5, caracterizată prin aceea că rășinile care intră în compozitia amestecurilor selectate, de reziduuri formate la prelucrarea tăieriului din care se obțin compoziții bituminoși din care se fabrică bitumul rutier de oxidare, modificat cu polimeri, sunt produse solide sau semisolide, foarte polare, de tipul sistemelor policiclice, condensate: cicluri aromatice, naftenice și heterocicluri cu O sau S, cu substituenți alifatici în ciclu, legate între ele prin punți alifatice relativ scurte, având o pondere de 15...32%, de preferință, de 20...32%.	45 47 49

1 8. Compoziție conform revendicării 5, **caracterizată prin aceea că** aromatele care
 3 intră în compoziția amestecurilor selectate, de reziduuri formate la prelucrarea țățeiului din
 5 care se obțin compoziții bituminoși din care se fabrică bitumul rutier de oxidare, modificat
 7 cu polimeri, sunt lichide vâscoase, care se constituie ca mediu de dispersie a asfaltenelor
 și a altor hidrocarburi cu masa moleculară mare, cu mase moleculare cuprinse între 300 și
 2000, având o pondere de 40 până la 65% din masa bitumului, având o pondere de
 54...72%, de preferință, de 60...72%.

9 9. Compoziție conform revendicării 5, **caracterizată prin aceea că** asfaltenele care
 11 intră în compoziția amestecurilor selectate, de reziduuri formate la prelucrarea țățeiului din
 13 care se obțin compoziții bituminoși din care se fabrică bitumul rutier de oxidare, modificat
 cu polimeri, sunt amestecuri de produși aromatici cu grupări polare cu structuri complexe și
 variate, având masa moleculară cuprinsă între 1000 și 300000, având o pondere de 4...9%,
 de preferință, de 4...5%.

15 10. Compoziție conform revendicării 1, **caracterizată prin aceea că** elastomerul
 termoplastic SBS este de tip tribloc sau dibloc, liniar sau stelat, cu 28...33% stiren și masa
 moleculară medie de 50000...200000, 0...12% conținut de diblocpolimer, 90...100% conținut
 de tribloc, 4000...7000 cps viscozitate Brookfield și 70...84°Sh A duritate.

19 11. Procedeu de obținere a compoziției de bitum rutier de oxidare, modificat cu
 21 polimeri, definită în revendicarea 1, **caracterizat prin aceea că** se amestecă unul sau mai
 23 mulți compoziții bituminoși, constituți din reziduuri de distilare în vid a păcurii, bitum rutier
 parafinos de oxidare cu penetrația, la 25°C, de 180...200 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă
 de 38...42°C, fără revenire elastică, cu elastomerul termoplastice, în cantități prestabilită, în
 reactoare cu efect superior de forfecare și de dispersare a compozitilor nebituminoși, timp
 de 1...5 h, la temperatura de 180°C, și cu bitum de oxidare cu penetrație, la 25°C, de
 25...80 mm⁻¹, punct de înmuiere inel și bilă de 43...55°C, fără revenire elastică, în cantitate
 prestabilită.

27 12. Procedeu de obținere a compoziției de bitum rutier de oxidare, modificat cu poli-
 29 meri, conform revendicării 11, **caracterizat prin aceea că** amestecul format din compozitii
 31 bituminoși și elastomerul termoplastice se amestecă, prin recirculare sau orice alt procedeu
 eficient, până când numărul particulelor de elastomer termoplastice cu diametrul mai mic de
 5 µm este mai mare de 80% sau toate particulele de polimer au diametrul mai mic de 10 µm.

