



(11) RO 125083 B1

(51) Int.Cl.  
A61L 15/32 (2006.01)

(12)

## BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2008 00437**

(22) Data de depozit: **10.06.2008**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30.11.2011** BOPI nr. **11/2011**

(41) Data publicării cererii:  
**30.12.2009** BOPI nr. **12/2009**

(73) Titular:

- FORUMUL INVENTATORILOR ROMÂNI,  
STR.SF. PETRU Movilă NR.3, BL.L11,  
SC.A, ET.3, AP.3, IAȘI, IS, RO

(72) Inventatori:

- HAGIU BOGDAN-ALEXANDRU,  
BD.DIMITRIE CANTEMIR NR.3, BL.P4,  
SC.B, ET.3, AP.15, IAȘI, IS, RO;
- TURA VASILE, STR.VASILE LUPU NR.83,  
BL.D1, SC.A, ET.10, AP.37, IAȘI, IS, RO;

- BĂLĂU-MÎNDRU TUDOREL,  
BD.DIMITRIE CANTEMIR NR.2, BL.P3,  
SC.B, ET.4, AP.17, IAȘI, IS, RO;
- SANDU ION, STR.UZINEI NR.3, BL .L11,  
ET.3, AP.3, IAȘI, IS, RO;
- BĂLĂU-MÎNDRU IULIA,  
BD.DIMITRIE CANTEMIR NR.2, BL.P3,  
SC.B, ET.4, AP.17, IAȘI, IS, RO;
- SANDU ANDREI-VICTOR, STR.UZINEI  
NR.3, BL.L11, ET.3, AP.3, IAȘI, IS, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**US 3800792; DE 3523023 A1; US 4273705;**  
**US 4455206; RO 95355; EP 0255248 B1**

(54) **PROCEDEU DE OBȚINERE A UNUI PANSAMENT COMPOZIT  
PENTRU REGENERAREA TEGUMENTELOR ACOPERITE CU  
PĂR**

Examinator: ing. MĂJER TUIA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 125083 B1

1 Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui pansament compozit pentru  
 2 regenerarea tegumentelor acoperite cu păr, prin stimularea proliferării celulelor stem ale  
 3 foliculilor piloși.

4 Se știe că, în stimularea celulelor stem ale foliculilor piloși, un rol important îl joacă  
 5 ionii de argint [Hagi B. A., Burtan L. C., Mihailovici Maria Sultana, Tura V., Ciobanu C.,  
 6 Ferariu D., „On the biocompatibility of poly (urethaneurea) doped with Silver nanoparticles”,  
 7 în Lucrări Științifice, seria Medicina Veterinară, 49 (8), 2006, pp. 97 - 101; Hagi B.A., Solcan  
 8 Carmen, Floristean V., Nastasa V., Ciobanu C., Tura V., “The biocompatibility and  
 9 regenerative properties of polyurethaneurea doped with silver nanopartides”, în Lucrări  
 10 Științifice, seria Medicină Veterinară, 50 (9), 2007, pp. 61-64; Hagi B.A., Solcan C, Ciobanu  
 11 C, Tura, V., Burghelea, D., „Efectele unui biopoliuretan dopat cu nanoparticule de argint  
 12 asupra cicatrizării și regenerării tisulare”, în Revista Medico-Chirurgicală a Societății de  
 13 Medici și Naturaliști din Iași, 111 (2), Supliment nr. 1, 2007, pp. 123-126; B.A. Hagi, V. Tura,  
 14 C. Ciobanu, R. M. Isac, M. S. Mihailovici, D. Feariu, C. R. Ionescu, The Potential of Silver  
 15 Nanoparticles Doped Poly (urethaneurea) to Induce Proliferation of the Hair Follicle Cells,  
 16 în Drugs: use, abuse and dependency, (editor O. Mungiu), "Gr. T. Popa" Publishing House,  
 17 Iași, 2008, pp. 33-36], realizându-se astfel o refacere rapidă a leziunilor tegumentare. În  
 18 astfel de tratamente, sunt utilizate, de obicei, sistemele pe bază de pansamente, cu  
 19 nanofibre din diverse materiale polimerice, naturale sau artificiale, cu comportare caracte-  
 20 ristică sistemelor microporoase, aero-difuzive care conțin, pe lângă argint, sub diversele  
 21 forme biologic active (metal, cation sau oxid) și alte substanțe cu efect hemostatic și cicatri-  
 22 zant. Astfel, se cunosc pansamentele pe bază de colagen farmaceutic, modificat chimic  
 23 [US 3800792; US 4294241; US 4841962; CN 1473553], ca atare sau dopat fizic cu argint  
 24 metalic, oxid de argint sau ioni de argint [EP 0255248; US 4948540], trombină  
 25 [US 5081106], iod [CN 1775300] etc., care prezintă o serie de dezavantaje, legate de natura,  
 26 microstructura și disponerea componentilor în suportul de colagen, în vederea realizării unui  
 27 sistem matricial, compozit, obținut prin liofilizare, gelificare și amestecare în stare semifluidă  
 28 sau pastată, cum ar fi: neuniformitatea distribuției principiilor active, porozitatea neadecvată  
 29 unui pansament pentru leziuni deschise, utilizarea unor principii biologic active, neindicată  
 30 rănilor necicatrificate (ca de exemplu, iodul), higroscopicitatea ridicată și altele, reducând  
 31 efectul sinergic al componentelor.

32 De asemenea, se cunosc o serie de pansamente ce conține ioni de argint  
 33 [CN 1380109; CN 1378864] și/sau alginat de calciu [JP 2007160092] dispersate în colagen  
 34 farmaceutic, ca atare sau în amestec cu chitosan farmaceutic și celuloză oxidată ca sisteme  
 35 matriciale [EP 1325754, US 2006149182], care prezintă, în mare, aceleași dezavantaje cu  
 36 pansamentele de mai sus, în plus, utilizarea ultimelor două, mărește costul de fabricare.

37 Se cunosc, de asemenea, pansamente ce conțin superficial alginat de calciu și/sau  
 38 argint, pe suport din polizaharide [SI 1536845; PL 375829], carboximetilceluloză  
 39 [MX 04002231; KR 20070092537], poliuropetan [WO 2008000720], polietilenetereftalat  
 40 [GB 2432790] sau diverși polimeri anionici [EP 1825841, US 2007286895] care, exceptând  
 41 primul suport, sunt non-biocompatibili și nu permit realizarea unui efect sinergic de stimulare  
 42 a proliferării celulelor stem ale foliculilor piloși, cu rol esențial în cicatrizarea rănilor și  
 43 regenerarea tegumentelor.

44 Scopul invenției este de a prepara un suport fibrilar pe bază de colagen farmaceutic,  
 45 care conține argint coloidal, în cele două forme bioactive Ag° și Ag<sup>+</sup>, dispersat uniform pe  
 46 suprafața și/sau volumul fibrelor, utilizabil ca pansament folosit la regenerarea tegumentelor  
 47 acoperite cu păr lezate fizico-mecanic, termic sau radiativ.

# RO 125083 B1

Problema pe care o rezolvă inventia constă în stabilirea unui procedeu de obținere a unui pansament compozit cu nanofibre funcționalizate cu metale nobile (Au, Ag, Pt), specializat în stimularea proliferării celulelor stem ale foliculilor piloși, biocompatibil, elastic, flexibil și cu porozitate adecvată tratării rănilor/plăgilor deschise.	1
Procedeul pentru obținerea unui pansament compozit pentru regenerarea tegumentelor acoperite cu păr, pe bază de nanofibre de colagen funcționalizate cu metale nobile, conform inventiei, rezolvă problema tehnică menționată, prin aceea că se obține un sistem eterogen subcoloidal, prin dizolvarea într-un amestec de acid formic-acid acetic, în raport volumetric de 4:1, a 5% $\text{AgNO}_3$ , prin ultrasonare la 600 W, 30 kHz, timp de 30 min, în care se dispersează gelatină de uz farmaceutic, din colagen, în proporție de 16...30% și care apoi se supune unui proces de electrofilare într-un câmp electrostatic cu intensitatea de 1 kV/cm, prin duze cu diametrul cuprins între 0,2 și 0,8 mm, situate la 15...18 cm față de catodul colector, la debite de curgere cuprinse între 1,4 și 3,6 $\mu\text{L}/\text{min}$ , pentru obținerea unei membrane care, apoi, se reticulează prin tratarea cu o soluție de glutaraldehidă de concentrație 25%, timp de 3...5 zile și se maturizează prin tratament termic la 70°C, timp de 2 h, după care se imersează într-o soluție alcoolică de 5...8% propolis și se condiționează, rezultând structuri multistrat, care se depun pe un suport celulozic steril.	5
Procedeul pentru obținerea unui pansament compozit pentru regenerarea tegumentelor acoperite cu păr, având nanofibre funcționalizate cu metale nobile, pentru stimularea proliferării celulelor stem ale foliculilor piloși, conform inventiei, înălătură dezavantajele soluțiilor de mai sus, prin aceea că utilizează ca suport un biomaterial compozit, care conține dispersat la suprafață și în volumul nanofibrelor particule de argint biologic activ, cu diametre sub 20 nm, obținute prin filare în câmp electrostatic dintr-un sistem microeterogen subcoloidal, format din gelatină de uz farmaceutic, dizolvată inițial într-un amestec de solventi pe bază de acid formic și acid acetic, în raport volumetric de 4:1, la un domeniu de concentrații pentru gelatină cuprins între 16 și 30%, în condiții normale de temperatură, presiune și umiditate atmosferică, care conține dispersat prin ultrasonare la 600 W, 30 kHz, timp de 30 min, 5% $\text{AgNO}_3$ , după care sistemul microdispers astfel obținut se supune electrofilării, într-un câmp electric cu $E = 1.0 \text{ kV/cm}$ , la un debit de 1...3 $\mu\text{L}/\text{min}$ , printr-un ac de seringă tip G21, curgerea filamentară efectuându-se pe o distanță de 15...18 cm, asigurându-se astfel uscarea completă a fibrelor colectate pe catod, unde se formează membrana nețesută, dimensiunile acesteia fiind controlate prin numărul de duze (ace) și timpul de depunere, care este ulterior reticulată prin tratarea în vaporii de glutaraldehidă (soluție 25%), timp de 3...5 zile și maturată prin tratament termic la 70°C, timp de 2 h. Pansamentul astfel obținut se imersează într-o soluție alcoolică de 5...8% propolis, iar după evaporarea alcoolului se condiționează, se realizează structuri multistrat, depuse pe suport textil celulozic steril, apoi se ajustează dimensional și se ambalează în plicuri de polipropilenă închise ermetic, unde se păstrează, în camere uscate, până la aplicare. Alături de propolis, ca agent antiseptic și cicatrizant, se mai poate utiliza pulberea fină de păstură, obținută prin liofilizare și uscare, care se dispersează odată cu gelatina, în raport gelatină:păstură de 10:1.	19
Prin aplicare, inventia aduce o serie de avantaje, cum ar fi:	41
- pansamentele obținute asigură o penetrabilitate ridicată a aerului și a fluidelor biologice și elimină disconfortul la acoperirea leziunilor;	43
- cost scăzut de fabricare; au un efect sinergic cu alți componente cicatrizanți, cum ar fi propolisul, păstura, sulfamidele, antibioticele și alte principii active farmaceutic, ca produse de sinteză, semisinteză și extracte naturale de origine vegetală sau animală;	45
- permite o cicatrizare rapidă și superioară calitativ, deoarece prin stimularea celulelor stem, are loc regenerarea tegumentelor și înmulțirea foliculilor piloși și a melanocitelor din interiorul acestora;	47
	49

- 1            - reacția inflamatorie este minimă, deoarece pansamentul este bine tolerat și ca  
2 urmare se realizează o proliferare redusă a țesutului cicatricial, îmbunătățind estetica  
3 vindecării;  
4            - pansamentele pot fi utilizate și în intervenții specifice ingineriei tisulare, dată fiind  
5 resorbția rapidă.

6            În continuare, se prezintă un exemplu de realizare a invenției.

7            Procedeul de obținere a unui pansament compozit pentru regenerarea tegumentelor  
8 acoperite cu păr constă în realizarea unui pansament nanofibros, sub forma unui suport de  
9 tip biomaterial compozit, care conține dispersat la suprafață și în volumul nanofibrelor  
10 particule de argint biologic activ, cu diametre sub 20 nm, realizat prin filare în câmp  
11 electrostatic dintr-un sistem microeterogen subcoloidal, care se obține prin dizolvarea în  
12 amestecul acid formic și acid acetic, în raport volumetric de 4:1, a 5% AgNO<sub>3</sub>, prin ultra-  
13 sonare la 600 W, 30 kHz, timp de 30 min, în care apoi se dispersează gelatină de uz  
14 farmaceutic, la un domeniu de concentrații pentru gelatină cuprins între 16 și 30%, după care  
15 sistemul microdispers astfel obținut se supune electrofilării, într-un câmp electric cu  
16 E = 1.0 kV/cm, la un debit de 1...3 µL/min, printr-un ac de seringă, cu diametrul cuprins între  
17 0,2 și 0,8 mm, curgerea filamentară efectuându-se pe o distanță de 15...18 cm, în condiții  
18 normale de temperatură, presiune și umiditate atmosferică, asigurându-se astfel uscarea  
19 completă a fibrelor colectate pe catod, unde se formează membrana netesută, dimensiunile  
20 acesteia fiind controlate prin numărul de duze (ace), diametrul duzei - tipul acului variind între  
21 G18 și G26, și timpul de depunere, care variază între 15 min și 8 h, fiind ulterior reticulată  
22 prin tratarea în vapori de glutaraldehidă (soluție 25%), timp de 3...5 zile și maturată prin  
23 tratament termic la 70°C, timp de 2 h. Pansamentul astfel obținut se imersează într-o soluție  
24 alcoolică de 5...8% propolis, iar după evaporarea alcoolului se condiționează, se realizează  
25 structuri multistrat, depuse pe suport textil celulozic steril, apoi se ajustează dimensional și  
26 se ambalează în plicuri de polipropilenă închise ermetic, unde se păstrează, în camere  
27 uscate, până la aplicare. Alături de propolis, ca agent antiseptic și cicatrizant, se mai  
28 utilizează pulbere fină de păstură, obținută prin liofilizare și uscare, care se dispersează  
29 odată cu gelatina, în raport gelatină:păstură de 10:1.

30            Argintul subcoloidal, distribuit cvasiomogen pe nanofibre, permite o eliberare  
31 constantă în timp a ionilor bioactivi, care stimulează pe termăndelungat proliferarea foliculelor  
32 piloși și a melanocitelor de la baza acestora, sub influența celulelor stem, ionii de argint  
33 asigurând și o acțiune antimicrobiană, care reduce riscul de infectare a plăgilor. Morfologia  
34 și disponerea nanofibrelor asigură o structură tridimensională, ce reproduce fidel sistemul  
35 natural de dezvoltare *in vivo* a celulelor animale. Conectivitatea tridimensională a porilor și  
36 diametrele nanofibrelor de dimensiuni comparabile cu cele ale celulelor oferă posibilități  
37 ideale de ancorare a celulelor în dezvoltare și de realizare a unui interschimb cu fluxurile de  
nutrienți, cu implicații în ingineria tisulară.

# RO 125083 B1

## Revendicări

1	
3	1. Procedeu de obținere a unui pansament compozit pentru regenerarea tegumentelor acoperite cu păr, pe bază de nanofibre de colagen funcționalizate cu metale nobile, <b>caracterizat prin aceea că</b> se obține un sistem eterogen subcoloidal, prin dizolvarea într-un amestec de acid formic-acid acetic, în raport volumetric de 4:1, a 5% AgNO <sub>3</sub> , prin ultrasonare la 600 W, 30 kHz, timp de 30 min, în care se dispersează gelatină de uz farmaceutic, din colagen, în proporție de 16...30% și care apoi se supune unui proces de electrofilare într-un câmp electrostatic cu intensitatea de 1 kV/cm, prin duze cu diametrul cuprins între 0,2 și 0,8 mm, situate la 15...18 cm față de catodul colector, la debite de curgere cuprinse între 1,4 și 3,6 µL/min, pentru obținerea unei membrane care, apoi, se reticulează prin tratarea cu o soluție de glutaraldehidă de concentrație 25%, timp de 3...5 zile și se maturizează prin tratament termic la 70°C, timp de 2 h, după care se imersează într-o soluție alcoolică de 5...8% propolis și se condiționează, rezultând structuri multistrat, care se depun pe un suport celulozic steril.
5	
7	
9	
11	
13	
15	
17	2. Procedeu conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> duzele utilizate pentru formarea membranei cuprind ace de seringă de tipul G18...G26, iar timpul de depunere este cuprins între 15 min și 8 h.
19	
21	3. Procedeu conform revendicării 1, <b>caracterizat prin aceea că</b> , alături de propolis, ca agent antiseptic și cicatrizant, se mai utilizează pulbere fină de păstură, obținută prin liofilizare și uscare, care se dispersează odată cu gelatina, într-un raport gelatină:păstură de 10:1.



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM  
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci