



(11) RO 125834 B1

(51) Int.Cl.

B23K 35/22 (2006.01).

B23K 35/365 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 00136**

(22) Data de depozit: **15.02.2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30.01.2013** BOPI nr. **1/2013**

(41) Data publicării cererii:
30.11.2010 BOPI nr. **11/2010**

(73) Titular:
• **SUDOTIM AS S.R.L., BD.MIHAI VITEAZUL NR.30, TIMIȘOARA, TM, RO**

(72) Inventatori:
• **BINCHICIU HORIA, STR.1 DECEMBRIE NR.90, AP.12, TIMIȘOARA, TM, RO;**
• **GEANTĂ VICTOR, STR.IANI BUZOIANI NR.1, ET.8, AP.32, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;**
• **VOICULESCU IONELIA, STR. VINTILĂ MIHĂILESCU NR.8, BL.78, AP.44, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;**

• **ȘTEFĂNOIU RADU, STR.PICTOR ION NEGULICI NR.40, ET.3, AP.4, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;**
• **BINCHICIU EMILIA, STR.1 DECEMBRIE NR.90, AP.12, TIMIȘOARA, TM, RO;**
• **NEGRIU RADU MIHAI, STR.VALEA CĂLUGĂREASCĂ NR.22, BL.E1, SC.A, ET.5, AP.27, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;**
• **BINCHICIU AURELIA, STR.1 DECEMBRIE NR.90, AP.12, TIMIȘOARA, TM, RO**

(56) Documente din stadiul tehnicii:
RO 103001; CN 101362258 B

(54) **ELECTROD CU MIEZ DIN ALIAJ TIP 83% Fe - 17% Cr**

Examinator: ing. ARGHIRESCU MARIUS



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 125834 B1

1 Invenția se referă la un electrod de sudură cu miez din aliaj tip 83% Fe-17% Cr și
2 înveliș bazic de tip fluoro-calcic.

3 Sunt cunoscuți electrozi cu miez din aliaj Fe-Cr și înveliș bazic, pentru sudură, care
4 depun prin sudare aliaj de tipul 67% Fe - 30% Cr - 3% C, cu rezistență ridicată la abraziune
5 în condiții severe de uzare. Electrozi similari sunt prezenți și în documentele: RO 103001,
6 care prezintă un electrod încărcat prin sudură a ștanțelor, compus dintr-o
7 vergea din sârmă de oțel și un înveliș alcătuit din 19% marmură, 17% fluorină, 4,5% rutil,
8 1,75% FeMn, 6%FeSi, 16% FeCr, 1,75% talc, 0,75% alb de titan, 0,75% Ni, 75% Fe, 3%W,
9 4,25% FeMo, 1,75% FeV, 0,25% grafit, 0,25% carboximetilceluloză și 14, 25% silicat de Na
10 lichid, și respectiv: CN 101362258 A, care prezintă un electrod de sudare electrică cu emisie
11 ultrascăzută de hidrogen și rezistență ridicată a depunerii, având ca miez o vergea din oțel
12 și un înveliș compus din 38...42% marmură, 21...28% fluorină, 1...3% alb de titan, 6...10%
13 ferotitan, 0,5...1,5% feromangan, 1...3% mică, 1...3% FeMo, 1,5...3,5% FeV 2...4%
14 pământuri rare și 1...4% Ni.

15 Dezavantajele acestor electrozi constau în aceea că, datorită unor coeficienți mari
16 de îneluire (≈ 2) și a absenței din componență a unor elemente de aliere cu caracter de
17 germeni de precipitare și creștere de faze, depunerile de sudură prezintă tendință ridicată
18 de fisurare și, implicit, rezistență redusă la coroziune la cald, fisurile constituind amorse de
19 coroziune.

20 Problema tehnică pe care o rezolvă inventia constă în stabilirea unei compozиii
21 pentru învelișul gros al unui electrod cu miez din aliaj Fe-Cr, care să permită obținerea unui
22 electrod, cu ajutorul căruia să se depună, prin sudare, aliaj de tipul 71% Fe - 25% Cr -
23 2,5% C, microaliat cu lantanide, cu duritatea de circa 45...60 HB.

24 Electrodul de sudură cu miez din aliaj tip 83% Fe-17% Cr și înveliș bazic, conform
25 inventiei, rezolvă această problemă tehnică, prin aceea că, în scopul obținerii unui electrod
26 cu randament ridicat la încărcare și cu emisii reduse de crom hexavalent la sudare, are
27 depus un înveliș bazic fluoro-calcic pe vergea din aliaj de tipul 83% Fe - 17% Cr, realizând
28 depuneri prin sudare electrică manuală, de tipul: 71% Fe - 25% Cr - 2,5% C - 1% Mo - 0,5%
29 V, microaliate cu lantanide, cu structură austenitică și carburi complexe înglobate pe
30 domeniul de existență în stare solidă, cu duritate asociată de 45...60 HRC și cu rezistență
31 ridicată la abraziune la cald, combinată cu coroziune. Acest înveliș al electrodului, conform
32 inventiei, este constituit din: 30...33% marmură, 20...22% fluorină, 6...8% rutil, 0,5...1% alb
33 de titan, 0,5...1,5% mică, 2...4% FeSi 45, 1...2% FeMn 45, 14...18% FeCr 60, 8...12% Mn
34 metalic, 2...4% FeMo 80, 2...3% FeV 50, 1...2% FeTi 60, 1...2% Al metalic, 5...7% grafit
35 coloidal, 1...2% lantanide, 1...2% carboximetilceluloză, cu o granulație maximă de 0,3 mm,
36 omogenizate în stare uscată și apoi în stare umedă, după adăugarea a 18...20% silicat de
37 sodiu lichid în raport cu totalul masei pulverulente.

38 Inventia prezintă ca avantaj principal și ca elemente de progres tehnic faptul că
39 introduce protecția mixtă la ardere (oxidare) a cromului la trecerea prin arcul electric, prin
40 introducerea în înveliș a aluminiului la limita maximă de refractaritate admisă și în
41 compensare - a ferotitanului, fapt ce permite reducerea emisiilor de crom hexavalent în fumul
42 rezultat la sudare.

43 Inventia este prezentată în continuare printr-un exemplu de realizare a inventiei.

44 Conform inventiei, electrodul cu miez din aliaj tip 83% Fe-17% Cr, care depune prin
45 sudare aliaj de tipul 71% Fe - 25% Cr - 2,5% C - 1% Mo - 0,5% V, microaliat cu lantanide,
46 în scopul obținerii unui randament ridicat de depunere și a unor emisii scăzute de crom
47 hexavalent, are un înveliș cu o compoziție formată, în procente de greutate, din: 30...33%
48 marmură, 20...22% fluorină, 6...8% rutil, 0,5...1% alb de titan, 0,5...1,5% mică, 2...4%

RO 125834 B1

FeSi45, 1...2% FeMn45, 14...18% FeCr60, 8...12% Mn metalic, 2...4% FeMo80, 2...3% FeV50, 1...2% FeTi60; 1...2% Al metalic, 5...7% grafit coloidal, 1...2% lantanide, 1...2% carboximetilceluloză cu granulație maximă de 0,3 mm și 18...20% silicat de sodiu lichid, pentru liere. 1
3

Exemplu de realizare. Într-un exemplu particular de realizare, învelișul electrodului pentru încărcare prin sudare cu aliaj de tipul 71% Fe - 25% Cr - 2,5% C - 1% Mo - 0,5% V se realizează prin dozarea componentelor pulverulente cu granulație maximă admisă de 0,3 mm în limitele de participare, exprimate în procente masice, după cum urmează: 31% marmură, 21% fluorină, 7% rutil, 1% alb de titan, 1,5% mică, 14% FeCr 60, 8% Cr metalic, 2,5% FeMo 80, 2% FeV 50, 1% FeTi 60, 2 FeSi 45, 1% FeMn 45, 1% Al metalic, 1% lantanide, 5% grafit coloidal, 1% carboximetilceluloză, amestec care se omogenizează în prima fază în stare uscată și apoi în stare umedă- după adăugarea a 18% silicat de sodiu lichid dozat în raport cu totalul masei pulverulente. Acest înveliș se extrudează pe o vergea de tipul 83% fier -17% crom, cu diametrul de circa 4 mm și un coeficient de învelire de 1,85, iar electrodul obținut depune prin sudare un aliaj pe bază de fier cu un conținut de 2,6% C, 24,8% Cr, 0,9 Mo, 0,7% Si, 0,3% Mn, 0,3% V și o duritate în stare sudată de 55...60 HRC. 5
7
9
11
13
15

Electrod cu miez din aliaj tip 83% Fe - 17% Cr, care depune prin sudare aliaj de tipul 71% Fe - 25% Cr - 2,5% C - 1% Mo - 0,5% V, microaliat cu lantanide, având un înveliș conținând marmură, fluorină, rutil, alb de titan, FeMn, FeSi, FeCr, FeMo, FeV, grafit, carboximetilceluloză și silicat de sodiu ca liant, caracterizat prin aceea că, în scopul obținerii unui randament ridicat de depunere și a unor emisii scăzute de crom hexavalent, învelișul menționat are o compoziție formată, în procente de greutate, din: 30...33% marmură, 20...22% fluorină, 6...8% rutil, 0,5...1% alb de titan, 0,5...1,5% mică, 2...4% FeSi 45, 1...2% FeMn 45, 14...18% FeCr 60, 8...12% Mn metalic, 2...4% FeMo 80, 2...3% FeV 50, 1...2% FeTi 60, 1...2% Al metalic, 5...7% grafit coloidal, 1...2% lantanide, 1...2% carboximetilceluloză cu granulație maximă de 0,3 mm și 18...20% silicat de sodiu lichid.

