



(11) RO 126040 B1

(51) Int.Cl.

C08G 73/10 (2006.01).

C08L 101/14 (2006.01),

C08F 283/04 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00606**

(22) Data de depozit: **03.08.2009**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **29.03.2013** BOPI nr. **3/2013**

(41) Data publicării cererii:
28.02.2011 BOPI nr. **2/2011**

(73) Titular:
• INSTITUTUL DE CHIMIE
MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI",
ALEEA GRIGORE GHICA VODĂ NR.41 A,
IAȘI, IS, RO

(72) Inventatori:
• CHIRIAC P. AURICA,
STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ NR.7B, ET.3,
AP.16, IAȘI, IS, RO;

• NIȚĂ LOREDANA ELENA, BD.COPOU
NR.42, BL.A 3, SC.B, PARTER, AP.3, IAȘI,
IS, RO;

• NEAMȚU IORDANA,
STR.THEODOR PALLADY NR.8, SC.B,
ET.3, AP.9, IAȘI, IS, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
US 6027804 A; US 5955549 A

(54) PROCEDEU DE OBȚINERE A UNUI COPOLIMER DIBLOC HIDROFIL-HIDROFOB

Examinator: ing. TEODORESCU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 126040 B1

1 Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui copolimer dibloc cu caracteristici
2 combinate hidrofile și hidrofobe, aplicat ca matrice pentru înglobarea de substanțe sensitive
3 la modificări termice, electrice, de pH, magnetice, biologice (în sistemele de tip senzor) sau
4 pentru fixarea de substanțe bioactive (în transportul la țintă și eliberarea controlată a
5 medicamentelor).

6 Acizii poli(aminici) de tipul poli(acidului aspartic) și copolimerii acestora au fost
7 intensiv studiați ca purtători polimerici pentru substanțele bioactive în cadrul sistemelor de
8 eliberare controlată a medicamentelor. În particular, poli(succinimida) ca produs intermediu
9 în sinteza poli(acidului aspartic) din acid D,L-aspartic, datorită biocompatibilității, bio-
10 degradabilității și lipsei de toxicitate, este unul dintre cei mai promișători purtători macro-
11 moleculari de medicamente, deoarece aceasta posedă caracteristici structurale și fizico-
12 chimice corespunzătoare scopului menționat. Combinarea în aceeași macromoleculă a
13 caracteristicilor de hidrofilie ale poli(etilenglicolului) și hidrofobie datorată poli(succinimidei)
14 este importantă, datorită potențialelor aplicații biologice și farmaceutice, care necesită
15 solubilizare în mediu apoi și capacitatea de a crea situs-uri pentru funcționalizare de-a
lungul macromoleculei.

16 Pentru a realiza administrarea systemică, în locuri țintite, a agentilor farmaceutici, fără
17 a fi nevoie de îndepărțarea ulterioară a sistemului purtător de eliberare, s-au explorat micro-
18 și nanoparticule biodegradabile și biocompatibile, încărcate cu medicament. Pentru un
20 domeniu particular de dimensiuni, acestea posedă caracteristica de țintire pasivă. De
21 exemplu, microsferele cu diametre de aproximativ 1...5 µm sunt ideale pentru încărcarea
22 pasivă a celulelor antigen. Purtașorii de medicamente cu diametre mai mici de 600 nm pot
23 fi încărcate selectiv de către țesuturile tumorale, vascularizarea acestora fiind
24 hiperpermeabilă.

25 Sunt cunoscute tehnici de fabricare a microsferelor de polimeri sintetici, ce includ
26 evaporarea solventului din emulsie, coacervarea, precipitarea și tehnici prin sprayere. Este
27 de dorit aplicarea de tehnici în absența solventilor organici toxici. Prezența, chiar și la niveluri
28 de expunere reduse, a solventilor organici, poate conduce la efecte persistente, cum ar fi
29 comportarea neurologică deficitară.

30 O altă limitare, de exemplu, a metodei cu evaporarea solventului din emulsie, este
31 aceea că necesită multe etape și un control strict al condițiilor de preparare, cum sunt
32 temperatura și raportul dintre faza organică și faza apoasă. De asemenea, dimensiunea
33 sferei și distribuția dimensiunilor sunt slab controlate, încât microsferele obținute trebuie
34 filtrate sau sitate, pentru izolare pe domenii de dimensiuni.

35 Se cunosc numeroase referințe bibliografice în literatura de specialitate asupra
36 procedeelor de sinteză ale poli(aspartaților), ale poli(succinimidei) și ale derivaților acestora.
37 Printre acestea, de notat este metoda descrisă în US 6933269 (2005), care descrie
38 policondensarea acidului D,L-aspartic cu amine. Se obține un copolimer multicomponent,
39 derivat, de poliaspartat, ce cuprinde unități de aspartamidă ce se repetă, succinimidă și/sau
40 aspartat, cu aplicații în industria detergentilor. De asemenea, se descriu ca tehnici de
41 preparare prin adiție nucleofilă de compuși aminici la polisuccinimida dispersată în apă, în
42 scopul obținerii de materiale superabsorbante (în brevetele US 5955549 din 1999 și US
43 6027804 din 2000), agenți de egalizare a vopsirii pentru textile (în brevetele US 5902357 din
44 1999, US 5639832 din 1997) sau inhibitori ai coroziunii și ai depunerii de piatră (în brevetul
45 EP 0980883 din 2000). În toate aceste cazuri, dezavantajul major este lipsa de solubilitate
în apă a copolimerului rezultat.

RO 126040 B1

Brevetul US 6720405 din 2004 descrie polimerizarea termică a unor compoziții monomerice ce conțin acid aspartic și monoaspartat de sodiu, pentru obținerea de copolimeri cu grupe aspartat sau succinimidice, aplicabili ca dispersanți în detergenti și alți agenți de spălare, inhibitori de coroziune și de formare a depunerilor de piatră, aditivi în produse de îngrijire personală. De asemenea, în brevetul US 5548036 (1996), se descrie obținerea prin polimerizare la temperaturi până la 120°C a polimerilor pe bază de poli(succinimidă). Procedeele prezentate au dezavantajul că sunt ineficiente, produsele rezultate conțin resturi de acid aspartic, datorită temperaturii de reacție sub 140°C.	1 3 5 7
În brevetul JP 8277329 (1996), se exemplifică un process de polimerizare termică a aspartatului de potasiu în prezență de 5...30% moli acid fosforic drept catalizator. Dezavantajul procedeului menționat este că polimerii rezultați au greutăți moleculare scăzute, indicând absența efectului catalitic al acidului fosforic.	9 11
În brevetul US 5371180 (1994), se descrie producerea de copolimeri de succinimidă și aspartat prin tratamentul termic al acidului maleic cu compuși de amoniu, în prezență de carbonați alcalini. Invenția include un catalizator alcalin pentru polimerizarea cu deschidere de ciclu, astfel că o parte dintre resturile de poli(succinimidă) pot fi convertite în forma aspartat cu ciclu deschis.	13 15 17
Brevetul US 5981691 din 1999 descrie obținerea unor copolimeri solubili în apă amidă/imidă, pe bază de aspartați și succinimidă, pentru o varietate de aplicații. O sare monocationică de aspartat se poate polimeriza termic, pentru a produce un copolimer aspartat/succinimidă, solubil în apă. Comonomerul acid aspartic conduce, prin polimerizare, la resturi de succinimidă, iar comonomerul aspartat de monosodiu, la resturi de aspartat. Polimerizarea amestecului de comonomeri nu conduce integral la copolimeri, din procedeu rezultând homopolimeri în amestec și copolimer amidă/imidă (aspartat/succinimidă), cu solubilitate în apă.	19 21 23 25
Se cunoaște, de asemenea, aplicarea, ca biosenzor, senzor optic sau ca mediu de contrast în imagistica cu ultrasunete sau în investigarea interacțiunilor biologice, a unui model proteină-ligand, obținut prin grefarea directă a biotinei pe poli(succinimidă). Tehnica aplicată direct poate detecta schimbările indicării de refracție care apar pe un domeniu îngust de suprafață de film sensitiv.	27 29
Problema pe care o rezolvă inventia este de realizare a unui copolimer dibloc cu caracter hidrofile și hidrofobe, combinate în macromoleculă, pe bază de poli(succinimidă) și poli(etilenglicol), care să permită aplicarea acestuia ca matrice pentru sisteme senzor și de eliberare controlată a medicamentelor.	31 33
Procedeul de sinteză a copolimerului dibloc cu caracter combinat de hidrofilie și hidrofobie, conform inventiei, înălătură dezavantajele menționate, prin aceea că se copolicondensează, în atmosferă de azot și în mediu organic de 6,5% molare dimetilformamidă în raport cu polimerul, poli(succinimidă) și poli(etilenglicol) cu greutate moleculară de 4000, 10000 sau 20000, în raport gravimetric poli(succinimidă) : poli(etilenglicol) de 2 : 1, la o temperatură de 140°C, sub agitare continuă și cu barbotare de azot, în prezență de 1,5% catalizator $Mn(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ în soluție apoasă, raportat la cantitatea totală a celor doi polimeri, adăugat cu picătura, un timp de 60 min, se continuă reacția timp de 6 h, la aceeași temperatură, cu eliminarea unei cantități de 10 ml apă, se răcește, se precipită în metanol, se spală cu metanol, se usucă la o temperatură de 45°C și presiune redusă.	35 37 39 41 43
Procedeul conform inventiei prezintă următoarele avantaje:	45
- este un procedeu ecologic, fără emanații toxice;	47
- este simplu de aplicat și sigur în exploatare;	47
- necesită un număr redus de faze tehnologice;	

1 - copolimerul dibloc sintetizat prezintă grupe funcționale care îi permit solubilizarea
2 în apă, cât și funcționalizarea și crearea de situs-uri pentru conjugarea cu substanțe
3 bioactive;

4 - control bun asupra dimensiunii microparticulelor.

5 Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a invenției.

6 **Exemplu.** Într-o instalație de laborator în sine cunoscută, compusă dintr-un vas de
7 reacție de 50 ml, cu fund rotund și patru gâturi, echipat cu agitator, trapă Dean-Stark cu
8 condensator de reflux, termometru, racord la azot și baie de ulei pentru încălzire, se
9 alimentează, sub agitare puternică, 4 g poli(succinimidă) (PS1) (corespunzător la 0,040 moli
10 unități succinimidă) și 2 g poli(etilenglicolul) (PEG) (corespunzător 0,032 moli unități
11 etilenglicol) cu greutatea moleculară de 4.000, 10.000 sau 20.000, solvite în 30 ml
12 dimetilformamidă (0,39 moli, respectiv, 6,5% moli față de polimer). Se încălzește sistemul
13 la temperatura de 140°C, menținând sub agitare și barbotând un curent de azot. Când
14 temperatura de reacție atinge valoarea de 140°C, se adaugă, prin picurare timp de 60 min,
15 cantitatea de 0,09 g Mn(CH₃COO)₂ · 4H₂O (0,367 mmoli, 1,5% față de polimer) catalizator
16 dizolvat în 5 ml apă. Se continuă reacția pentru încă 6 h. În acest timp, se aplică un vid slab,
17 pentru a elimina aproximativ 10 ml apă. Se răcește mediul de reacție, menținând agitarea.
18 Soluția de copolimer dibloc rezultată se precipită în metanol (200 ml), se filtrează și se spală
19 de câteva ori cu metanol în exces, pentru a îndepărta reactanții nereacționați. Se usucă la
20 o temperatură de 45°C, sub presiune redusă. Spectroscopic, nu se detectează
21 poli(succinimidă) reziduală.

22 Deoarece copolimerul dibloc sintetizat este hidrofil, impuritățile cu moleculă mică
23 (catalizator, solvent) pot fi îndepărtate prin dializa amestecului de reacție pentru 2 săptămâni,
24 conducând la o puritate finală de peste 98%. Apa se îndepărtează prin uscare la vid, spălare
25 cu metanol și uscare.

26 În legătură cu tehnicele cunoscute, cât și cu cerințele impuse de aplicabilitatea
27 copolimerului dibloc poli(succinimidă)-b-pol(etylenglicol), ca matrice pentru senzori și sisteme
28 de eliberare controlată a medicamentelor, s-au determinat următoarele proprietăți prezentate
29 valoric în tabel: gradul de biodegradare, exprimat prin activitatea catalazei din miceliul
30 ciupercii *Chaetomium globosum* (considerat drept marker biochimic) și din lichidul de cultură,
31 potențialul zeta, diametrul hidrodinamic al nanoparticulei, indicele de polidispersitate și
32 conductivitatea electrică.

33 Din punct de vedere al mărimii capacitații de biodegradare enzimatică a copolimerului
34 sintetizat, se întocmește următoarea ordonare a structurilor examineate, în funcție de
35 greutatea moleculară a poli(etylenglicolului) intrat în copolimerul bloc:

36 co(PSI-b-PEG 4000) > co(PSI-b-PEG 10.000) > co(PSI-b-PEG 20000)

37 Se observă, de asemenea, mărirea potențialului zeta, a diametrului hidrodinamic și
38 a indicelui de polidispersitate, concomitent cu scăderea conductivității electrice a
39 nanoparticulelor de co(PSI-b-PEG), cu creșterea greutății moleculare a poli(etylenglicolului)
40 intrat în copolimerul bloc. Co(PSI-b-PEG 4000) reprezintă proba cea mai monodispersă ca
41 dimensiune, cu indicele de polidispersitate cel mai mic.

RO 126040 B1

Tabel

*Biodegradabilitatea și unele caracteristici fizice ale nanoparticulelor de co(PSI-*b*-PEG)*

Greutate moleculară PEG în co(PSI- <i>b</i> -PEG)	Marker biochimic, UC/min/mg ^{x)}	Potențialul zeta, mV ^{xx)}	Diametru hidrodinamic, nm	Indice de polidispersitate PDI ^{xxx)}	Conductivitate electrică, mS/cm
20.000	58,9	-2,71	370	0,650	0,44
10.000	73,1	-2,61	346	0,585	0,83
4.000	100	-2,42	211	0,488	1,98

x) determină concentrația de enzimă necesară pentru a cataliza cantitatea dintr-un micromol; de substanță, pe minut, la temperatura de 30° C, și la pH-ul optim de activitate al enzimei;

xx) determinat la pH 7,8 și 37°C;

xxx) reflectă caracterul monodispers, ca dimensiune, al probei.

1

3

5

7

11

13

Procedeu de obținere a unui copolimer dibloc hidrofil-hidrofob, **caracterizat prin aceea că** se copolicondensează în atmosferă de azot și în mediu organic de 6,5% molare dimetilformamidă în raport cu polimerul, poli(succinimidă) și poli(etilenglicol) cu greutate moleculară de 4000, 10000 sau 20000, în raport gravimetric poli(succinimidă) : poli(etilenglicol) de 2 : 1, la o temperatură de 140°C, sub agitare continuă și cu barbotare de azot, în prezență de 1,5% catalizator $Mn(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$ în soluție apoasă, raportat la cantitatea totală a celor doi polimeri, adăugat cu picătura un timp de 60 min, se continuă reacția timp de 6 h, la aceeași temperatură, cu eliminarea unei cantități de 10 ml apă, se răcește, se precipită în metanol, se spală cu metanol, se usucă la o temperatură de 45°C și presiune redusă.

