



(11) RO 126098 B1

(51) Int.Cl.

B01J 31/02 (2006.01).

C07C 63/00 (2006.01),

C07F 15/04 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00758**

(22) Data de depozit: **24.09.2009**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30.08.2013** BOPI nr. **8/2013**

(41) Data publicării cererii:
30.03.2011 BOPI nr. **3/2011**

(73) Titular:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII
IZOTOPICE ȘI MOLECULARE,
STR.DONATH NR.65-103, CLUJ-NAPOCA,
CJ, RO

(72) Inventatori:

• BLĂNIȚĂ GABRIELA, STR.LOTUS NR.1,
BL.C 5, SC.A, AP.7, TURDA, CJ, RO;
• LUPU DAN MIRON, STR.TARNIȚA NR.1,
BL.B 5, AP.31, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• ARDELEAN OVIDIU-NICOLAE,
STR.ȘTEFAN LUCHIAN NR.20,
BAIA MARE, MM, RO;
• LAZĂR MIHAELA-DIANA, STR.DONATH,
BL.XV, AP.24, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;

• BORODI GHEORGHE,
STR.PROFESOR CIORTEA NR.5, BL.K,
AP.36, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• VLASSA MIRCEA, STR.BRATEŞ NR.4,
AP.19, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• MISAN IOAN, STR.BRATEŞ NR.5, BL.I 3,
SC.6, AP.60, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• COLDEA IOAN-DORIAN,
STR.OCTAVIAN GOGA NR.7 A, AP.3,
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• BIRIŞ ALEXANDRU-RADU,
STR.AGRICULTORILOR NR.3, BL.D 32,
AP.36, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• POPENECIU GABRIEL, STR.CIOCÂRLIEI
NR.1, AP.27, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:

US 2009131703 A1; WO 2008057140 A2;
US 2003004364 A1

(54) **PROCEDEU DE PREPARARE A UNOR COMPOZITE CU
STRUCTURĂ METAL-ORGANICĂ/STRUCTURĂ DE CARBON**

Examinator: ing. TEODORESCU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii
hotărârii de acordare a acesteia

RO 126098 B1

1 Inventia este din domeniul materialelor, mai precis, al materialelor poroase pentru
 3 stocarea gazelor, inclusiv, a hidrogenului, si se refera la prepararea compozitelor formate din
 5 structuri metal-organice si structuri de carbon, unite intre ele prin legaturi chimice, formate
 7 in timpul procesului de preparare a compozitului.

9 Structurile metal-organice (MOF de la metal-organic framework) sunt solide hibride
 11 care se obtin prin legarea tridimensională a clusterilor anorganici prin intermediul liganzilor
 13 organici. Datorita suprafetelor specifice si volumelor porilor foarte mari, MOF prezinta
 15 potentiel mare pentru aplicatii in stocarea gazelor (hidrogen, metan, captura de dioxid de
 carbon), separarea gazelor si cataliza eterogenă.

17 În general, aceste materiale poroase se sintetizeaza prin tehnica "difuziei lente" a unei
 19 baze in amestecul de reactie [brevet US 5648508, Iul. 15, 1997; brevet US 6371932, Apr. 16,
 21 2002], metoda sintezei hidrotermice (solventul folosit este apa) sau metoda sintezei solvoter-
 23 miche [brevet US 6930193, Aug. 16, 2005; brevet US 7196210, Mar. 27, 2007], procese care
 25 pot dura pana la cateva saptamani, in cazul metodei difuziei, respectiv, pana la cateva zile,
 27 pentru procedeele hidrotermice si solvotermice.

29 Cel mai utilizat procedeu de sinteza a MOF este cel solvotermic, care consta in incal-
 31 zirea amestecului, format prin dizolvarea ligandului organic si a metalului sau sarii metalului
 33 intr-un sistem de solventi, care contine si o formamida, intr-un reactor pentru presiuni, cum
 35 ar fi o autoclavă. Prin acest procedeu, se obtin cristale potrivite pentru difracția de raze X in
 37 monocristal. Activarea termica a reactiilor solvotermice si hidrotermice se poate face
 39 convențional, prin încălzire electrică, sau cu microunde [WO 2008/057140, 15 Mai, 2008;
 41 US 2009/0131703, 21 Mai, 2009].

43 Pe baza structurilor metal-organice, au fost obtinute materiale composite de tipul:
 45 M@MOF, unde M= Pt [Proch, J. Herrmannsdorfer, R. Kempe, C. Kern, A. Jess, L.
 47 Seyfarth, J. Senker, Pt@MOF-177: Synthesis, Room-Temperature Hydrogen Storage
 and Oxidation Catalysis, Chem. Eur. J. 2008, 14, 8204-8212], Pd [M. Sabo, A. Henschel,
 H. Froede, E. Klemm and S. Kaskel, Solution infiltration of palladium into MOF-5:
 synthesis, physisorption and catalytic properties, J. Mater. Chem. 2007, 77, 3827-3832;
 D. Esken, X. Zhang, O.I. Lebedev, F. Schroder and R. A. Fischer, Pd@MOF-5: limitations
 and solution impregnation of $[Zn_4O(bdc)_3]$ (MOF-5) with metal-organic palladium
 precursors for loading with Pd nanoparticles, J. Mater. Chem. 2009, 19, 1314-1319], Cu
 [S. Hermes, M.-K. Schroeter, R. Schmidt, L. Khodeir, M. Muhler, A. Tissler, R. W. Fischer
 and R. A. Fischer, Metall@MOF: Beladung hoch poroser Koordinationspolymergitter
 durch Metallorganische Chemische Dampfabscheidung Angew. Chem. 2005, 117, 6394-
 6937], Au, Ru [F. Schroder, D. Esken, M. Cokoja, M. van den Berg, O. Lebedev, G.
 Tendelo, B. Walaszek, G. Buntkowsky, H. Limbach, B. Chaudret, R. A. Fischer
 Ruthenium Nanoparticles inside Porous $[Zn_4O(bdc)_3]$ by Hydrogenolysis of Adsorbed
 [Ru(cod)(cot)]: A Solid-State Reference System for Surfactant-Stabilized Ruthenium
 Colloids, J. Am. Chem. Soc. 2008, 730, 6119-6130], $(ZnO)_2$ @ MOF, MOF@ (Pt/carbune
 activ), CNT@MOF-5 [S. Hermes, F. Schroder, S. Amirjalayer, R. Schmid and R. Fischer,
 Loading of porous metal-organic open frameworks with organometallic CVD
 precursors: inclusion compounds of the type $[LnM]a$ @MOF-5, J. Mater. Chem. 2006, 16,
 2464-2472; R.T. Yang, Y. Li, G. Qi, A.J. Lachawiec, Chemical Bridges for Enhancing
 Hydrogen Storage by Spillover and Methods Forming the Same, US patent
 application, Serial No. 11/442, 898, 2006; S.J. Yang, J.Y. Choi, H.K. Chae, J.H. Cho, K.S.
 Nahm, C.R. Park Preparation and Enhanced Hydrostability and Hydrogen Storage
 Capacity of CNT@MOF-5 Hybrid Composite Chem. Mater. 2009, 21, 1893-1897].

RO 126098 B1

Compozitele de tip MOF@(Pt/CA) se obțin prin amestecarea fizică a celor doi compoziți. Contactul dintre compoziți, structura metal-organică și catalizatorul suportat, este îmbunătățit prin construirea unor nanopunți de C. Aceste punți s-au realizat prin amestecarea MOF și a catalizatorului suportat cu o mică cantitate de precursor, cum ar fi glucoza, urmată de topirea și carbonizarea precursorului. Prin topirea precursorului de C, intersticiile dintre MOF și cărbune activ se umplu, iar prin carbonizare, se stabilesc punți între cei doi compoziți ai compozitului.	1 3 5 7
Compozitul CNT@MOF-5 se obține prin heteronucleerea și creșterea structurii metal-organice MOF-5 pe funcțiunile carboxil ale nanotuburilor de carbon cu pereți mulțiplii.	9
Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în stabilirea unui procedeu în mai multe etape, prin care se prelucrează un amestec de reacție, pentru a obține, în final, compozite cu structură metal-organică/structură de carbon, adecvate în utilizări pentru stocare a gazelor, separarea gazelor și cataliză eterogenă.	11 13
Procedeul de preparare a unor compozite de tip structură metal-organică/structură de carbon, conform invenției, constă în aceea că se desfășoară în etape, astfel: (1) o etapă de dispersare a structurii de carbon funcționalizată cu grupări carboxil, într-un solvent polar, (2) o etapă de preparare a unui amestec de reacție, prin amestecarea unui precursor metalic și a unui ligand, dizolvăți într-un solvent sau un amestec de solvenți polari protici și/sau aprotici, cu suspensia care conține structura de carbon dispersată, (3) o etapă de tratare termică a amestecului de reacție, conținut într-o autoclavă sigilată, în etuvă, la temperaturi de 80...100°C, un timp de 7...20 h, suficient cât să inducă formarea compozitului în amestecul de reacție.	15 17 19 21
Precursorii metalici constau din unul sau mai multe metale selectate dintre Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Mg, Ca, Sr, Ba, Se, Y, Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb sau Bi; sau compuși metalici care au una sau mai multe componente selectate dintre Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Mg, Ca, Sr, Ba, Se, Y, Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb sau Bi.	23 25 27
Liganzii organici sunt molecule sau amestecuri de molecule care conțin una sau mai multe grupări funcționale, selectate dintre carboxil (-COOH), carboxilat (-COO ⁻), amină (-NH ₂), amidă (-COHN ₂), acid sulfonic (-SO ₃ H), sulfonat (-SO ₃ ⁻), acid metanditionic (-CS ₂ H), metanditionat(-CS ₂ ⁻), piridină sau pirazină.	29 31
Structura de carbon este selectată dintre nanofibre de C, nanotuburi de C, cu un singur perete, cu doi pereți sau cu pereți multipli și cărbune activ.	33
Materialul metal-organic poros este ales dintre Zn ₄ O(benzene-1,4-dicarboxilat) ₃ , Cu ₃ (trimesat) ₂ .	35
Avantajele aplicării procedeului conform invenției constau în aceea că invenția furnizează compozite cu calități ale structurilor metal-organice superioare structurilor metal-organice similare, sintetizate în absența structurii de carbon. Calitățile lor superioare, una dintre ele fiind capacitatea de stocare, sunt evidențiate în stocarea de hidrogen sau alte gaze, la separarea amestecurilor gazoase sau lichide, la purificarea amestecurilor.	37 39 41
Tipul de compozit, conform prezentei invenții, se obține prin sintetizarea structurii metal-organice în prezența celuilalt component, structura de carbon (nanotuburi de carbon, cărbune activ, nanofibre), funcționalizat cu grupări carboxil, în condiții solvoterme. În procesul de sinteză a MOF, se formează o structură regulată de clusteri metalici, legați între ei prin punți organice. De regulă, materiile prime sunt săruri sau oxizi metalici și acizi organici policarboxilici. Grupările carboxil de pe suprafața structurilor de carbon participă, alături de grupările carboxil ale ligandului organic, la procesul de formare a clusterilor metalici interconectați, stabilindu-se astfel legături chimice între cele două componente ale compozitului, structura metal-organică și structura de carbon.	43 45 47 49

Prepararea componitelor de tip structură metal-organică/structură de carbon în condiții solvotermice, conform acestei invenții, presupune următoarele etape:

- se dispersează structura de carbon, funcționalizată cu grupări carboxil, în solventul sau amestecul de solventi folosit la sinteza componitelui;

- se prepară amestecul de reacție, prin dizolvarea precursorilor metalici și a moleculelor organice, utilizate ca ligand, în solventul sau amestecul de solventi polari protici și/sau aprotici, care conține structura de carbon dispersată, și amestecare;

- se tratează termic amestecul de reacție la temperaturi de 80...100°C, într-o autoclavă sigilată, în etuvă, timp suficient cât să inducă formarea componitelui în amestecul de reacție (7...20 h).

Sinteza structurii de carbon și carboxilarea acesteia, separarea componitelui din amestecul de reacție și activarea lui, sunt considerate etape ale preparării componitelor de tip structură metal-organică/structură de carbon, în condiții solvotermice, conform acestei invenții.

În continuare, sunt prezentate două exemple de aplicare a procedeului de preparare a componitelor de tip MOF@(structură de C), pe baza unor structuri metal-organice cunoscute, conform invenției. Compozitele preparate sunt $Zn_4O(BDC)_3 @ CNF$ și $Cu_3(BTC)_2 @ CNF$, unde BDC reprezintă acidul 2,4-benzen-dicarboxilic, BTC reprezintă acidul trimesic, CNF reprezintă nanofibre de C, $Zn_4O(BDC)_3$ este MOF-5 și $Cu_3(BTC)_2$ este HKUST-1. Aceste exemple sunt în legătură și cu desenele prezentate cu intenția de a facilita o bună înțelegere a invenției. Astfel:

- fig. 1 prezintă difractogramale de raze X pentru: (a) MOF-5, simulată din datele cristalografice și (b) componitul MOF-5@CNF, pulbere, preparat conform invenției;

- fig. 2 prezintă difractogramale de raze X pentru: (a) HKUST-1, simulată din datele cristalografice și (b) componitul HKUST-1 @CNF, pulbere, preparat conform invenției.

Sinteza și carboxilarea nanofibrelor de carbon

Nanofibrele de carbon utilizate, de tip "herringbone", s-au preparat prin descompunerea catalitică a etenei pe catalizator Fe:Ni:Cu (85:10:5 procente gravimetrice) la temperatură de 600°C. Catalizatorul a fost preparat prin metoda coprecipitatii și a fost utilizat nesuportat. Pentru îndepărțarea catalizatorului, nanofibrele de carbon au fost purificate prin tratare cu acid clorhidric. Tratarea s-a făcut cu HCl 37%, la reflux, 4 h. Nanofibrele se filtrează și se spală cu apă distilată până la pH neutru și se usucă la 130°C, timp de 20 h.

Carboxilarea nanofibrelor de carbon s-a făcut prin ultrasonare 6 h, la 35...45°C, în amestec H_2SO_4 96% : HNO_3 65% = 3:1 (volum : volum). Nanofibrele se pun într-un volum mare de apă distilată, se lasă să precipite, se filtrează, se spală cu apă distilată până la pH neutru. Se usucă în etuvă.

Exemplul 1. $Zn_4O(benzen-2,4-dicarboxilat)_3 @ CNF$ (MOF-5@CNF)

Se dispersează, prin ultrasonare, CNF-COOH (0,04 g) în N,N-dimetilformamidă (96 ml). Se dizolvă apoi acidul 2,4-benzen-dicarboxilic (2,24 mmoli, 0,374 g) și $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ (6,66 mmoli, 1,98 g) în N,N-dimetilformamidă (57,8 ml) și H_2O (2,2 ml), sub agitare, la temperatură camerei. Se introduc ambele amestecuri într-o autoclavă, se amestecă, se sigilează autoclava și se încălzesc în etuvă, la 100°C, timp de 7 h. Se scoate autoclava din etuvă și se lasă să se răcească la temperatură camerei. Toate manipulările care urmează se fac în atmosferă inertă și cu solventi anhidri. Se decantează solventul și solidul negru rămas se spală cu DMF și apoi cu clorură de metilen. După ultima spălare, solventul se decantează. Urmele de solvent se îndepărtează sub vid (10^{-2} mbari), la temperatură camerei, timp de 10 h. Se decantează solventul și solidul negru rămas se spală cu DMF și apoi cu clorură de metilen. După ultima spălare, cu clorura de metilen, solventul se decantează. Urmele de solvent se îndepărtează sub vid (10^{-2} mbari), la temperatură camerei, timp de 10 h. Difractograma de raze X în pulbere și spectrul IR confirmă obținerea MOF-5@CNF.

RO 126098 B1

Exemplul 2. *Cu₃(benzene-1,3,5-tricarboxilat)₂@CNF (HKUST-1@CNF)*

Se dizolvă acidul trimesic (2,64 mmoli, 0,56 g) în DMF (18,3 ml), se adaugă CNF-COOH (0,05 g) care se dispersează prin ultrasonare. În amestecul format din H₂O (18,3 ml) și C₂H₅OH (18,3 ml), se dizolvă Cu(NO₃)₂ · 3H₂O (4,73 mmoli, 1,14 g). Suspensia nanofibrelor de carbon și soluția sării de Cu se introduc în autoclavă, se amestecă, se sigilează autoclava și se introduce în etuvă, la 85°C, timp de 20 h. Se scoate autoclava din etuvă și se lasă să se răcească la temperatura camerei. Se decantează solventul și solidul albastru închis rămas se spală cu DMF și apoi cu clorură de metilen. După ultima spălare, cu clorură de metilen, solventul se decantează. Urmele de solvent se îndepărtează sub vid (10⁻² mbari), la temperatura camerei, timp de 10 h. Difractograma de raze X în pulbere și spectrul IR confirmă obținerea HKUST-1@CNF.

Datorită porozității lor, compozitele de acest tip pot fi folosite la stocarea de hidrogen sau a altor gaze, la separarea amestecurilor gazoase sau lichide, la purificarea amestecurilor de două sau mai multe gaze sau lichide, prin absorbție/adsorbție selectivă. De asemenea, pot funcționa și drept catalizatori în cataliza eterogenă.

3 1. Procedeu de preparare a unor compozite de tip structură metal-organică/structură
5 de carbon, **caracterizat prin aceea că** se desfășoară în etape, astfel: (1) o etapă de disper-
7 sare a structurii de carbon funcționalizată cu grupări carboxil, într-un solvent polar, (2) o
9 etapă de preparare a unui amestec de reacție, prin amestecarea unui precursor metalic și
11 a unui ligand, dizolvăți într-un solvent sau un amestec de solvenți polari protici și/sau aprotici,
 cu suspensia care conține structura de carbon dispersată, (3) o etapă de tratare termică a
 amestecului de reacție, conținut într-o autoclavă sigilată, în etuvă la temperaturi de
 80...100°C, un timp de 7...20 h, suficient cât să inducă formarea compozitului în amestecul
 de reacție.

13 2. Procedeu de preparare a unor compozite de tip structură metal-organică/structură
15 de carbon, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** precursorii metalici sunt unul
17 sau mai multe metale selectate dintre Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Ru, Os,
19 Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Mg, Ca, Sr, Ba, Se, Y, Al, Ga, In, Tl, Si, Ge,
 Sn, Pb, As, Sb, sau Bi; sau compuși metalici care au una sau mai multe componente
 selectate dintre Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt,
 Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Mg, Ca, Sr, Ba, Se, Y, Al, Ga, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, As, Sb sau Bi.

21 3. Procedeu de preparare a unor compozite de tip structură metal-organică/structură
23 de carbon, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** liganzii organici sunt molecule
 sau amestecuri de molecule care conțin una sau mai multe grupări funcționale, selectate
 dintre carboxil (-COOH), carboxilat (-COO⁻), amină (-NH₂), amidă (-COHN₂), acid sulfonic (-
 SO₃H), sulfonat (-SO₃⁻), acid metanditionic (-CS₂H), metanditionat(-CS₂⁻), piridină sau
 pirazină.

25 4. Procedeu de preparare a unor compozite de tip structură metal-organică/structură
27 de carbon, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** structura de carbon este
 selectată dintre nanofibre de C, nanotuburi de C, cu un singur perete, cu doi pereti sau cu
 pereti multipli și cărbune activ.

29 5. Procedeu de preparare a unor compozite de tip structură metal-organică/structură
31 de carbon, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** materialul metal-organic
 poros este ales dintre Zn₄O(benzene-1,4-dicarboxilat)₃, Cu₃(trimesat)₂.

RO 126098 B1

(51) Int.Cl.

B01J 31/02 (2006.01),

C07C 63/00 (2006.01),

C07F 15/04 (2006.01)




Fig. 1




Fig. 2



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
sub comanda nr. 768/2013