



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00637**

(22) Data de depozit: **13.08.2009**

(41) Data publicării cererii:
30.03.2011 BOPI nr. **3/2011**

(71) Solicitant:
• INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE
- DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE
ELECTRICĂ ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII
NR.313, SECTOR 3, O.P.77, BUCUREȘTI,
B, RO

(72) Inventatori:
• LUCACI MARIANA,
BD. DINICU GOLESCU NR. 39, BL. 5, SC. 2,
ET 5, AP. 54, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B,
RO;
• ENESCU ELENA, STR. DRUMUL
TABEREI NR. 64, BL. F4, SC. 5, AP. 80,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
• LUNGU DODU PAULA, STR. DELTEI
NR.33, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO

(54) **PROCEDEU DE OBȚINERE A MATERIALELOR STOCATOARE DE HIDROGEN**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui material metalic stocator de hidrogen, pe bază de Mg din sistemul Mg-Ti-Fe-Ni, folosit pentru stocarea hidrogenului în medii solide. Procedeul conform inventiei constă în aliera mecanică, într-o moară cu bile în mediu de măcinare umed, de eter de petrol și atmosferă de argon 99,9%, a unui amestec de pulberi metalice elementare, format din 76% Mg, 12% Ti și 8% Fe, procente în greutate, cu dimensiunea grăuntelui de 100 µm, și 4% Ni părți în greutate, cu dimensiunea grăuntelui de 10 µm, bolul morii și bilele de măcinare fiind confectionate din oțel inox, cu raportul de încărcare

pulbere-bile de 1/10, rotirea cuvei făcându-se cu o turătie cuprinsă între 250...450 rot/min, timp de 60 h, cu sensul de rotire al acesteia schimbat din jumătate în jumătate de oră, iar după alierea mecanică, pulberea rezultată este supusă unui tratament termic de detensionare și recristalizare, la o temperatură cuprinsă între 300...480°C, cu o durată de menținere mai mare de 2 h, într-o atmosferă protejată de argon cu puritate 99,9%.

Revendicări: 2

Figuri: 4

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



PROCEDEU DE OBTINERE A UNUI MATERIAL STOCATOR DE HIDROGEN

Inventia se refera la un procedeu de obtinere a unui material stocator de hidrogen pe baza de magneziu, (pulbere mecanocompozita) din sistemul Mg–Ti–Fe–Ni, necesara pentru stocarea hidrogenului in medii solide.

Este cunoscut ca, materialele stocatoare de hidrogen sunt materiale care permit stocarea hidrogenului in faza solida, aceste materiale fiind alternativa cea mai atractiva si sigura de stocare a hidrogenului.

Pentru a fi convenabile stocarii hidrogenului, materialele metalice trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

- sa formeze hidruri printr-o reactie exoterma si sa se descompuna endoterm;
- sa prezinte o capacitate mare de stocare a hidrogenului (in masa sau in volum);
- sa aiba o perioada scurta de activare;
- sa prezinte sensibilitate scazuta la otravirea cu impuritati gazoase;
- desorbtia sa aiba loc la o temperatura scazuta pentru a se obtine o presiune de echilibru mai mare de 1 atm;
- sa prezinte o cinetica rapida de reactie;
- sistemul sa fie perfect reversibil;
- pret scazut al materialului, luand in calcul puritatea sa.

Este cunoscut faptul ca proprietatile fizico-chimice ale materialelor sunt dependente de proprietatile structurale ale acestora, cum ar fi: gradul de ordonare al atomilor, dimensiunile si morfologia cristalitelor, densitatea de defecte si gradul de compactare. Cresterea densitatii de defecte in material si modificarile parametrilor retelei cristaline poate fi realizata prin utilizarea elementelor de aliere si a alienii mecanice care, prin inducerea unor deformatii mecanice puternice, produce realizarea unor pulberi mecanocomposite cu proprietati de suprafata active.

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI	
Cerere de brevet de inventie	
Nr.	a 2009 00637
Data depozit 13.08.2009	

Exista diferite metode de obtinere a materialelor stocatoare de hidrogen dintre care cele mai utilizate sunt:

- procesarea prin procedee de topire
- procesarea prin metodele specifice metalurgiei pulberilor
- alierea mecanica

Dezavantajele solutiilor cunoscute sunt urmatoarele:

- Controlul dificil al componetiei chimice datorita fenomenelor de segregare a componentelor aparute la solidificare.
- Controlul dificil al microstructurii materialului obtinut datorita formarii grauntilor mari si a dendritelor care induc neomogenitati chimice in lingou.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in gasirea unui procedeu de obtinere a materialului stocator de hidrogen sub forma de pulberi mechanocompozite pe baza de magneziu, prin alierea mecanica a pulberilor elementare intr-o moara planetara cu bile, in eter de petrol, urmata de un tratament termic de detensionare si recristalizare la $T = 300 \div 480^{\circ}\text{C}$, cu o durata de mentinere mai mare de 2 h si in atmosfera de Ar de inalta puritate.

Procedeul conform inventiei, inlatura dezavantajele mentionate, prin aceea ca pulberea mechanocompozita contine 76 %gr. Mg, 12 % gr. Ti, 8 % gr. Fe si 4% gr. Ni, elaborarea se realizeaza prin aliere mecanica, in urmatoarele conditii: bolul morii si corpurile de macinare sunt confectionate din otel inox; raportul de incarcare pulbere –bile este 1:10; modul de rotire a bolului morii se realizeaza in dublu sens iar schimbarea sensului de rotire se face din jumata in jumata de ora; turatie moara: 250- 450 rpm, durata de aliere mecanica: 60 ore; mediu de macinare umed: eter de petrol sau argon de puritate 99,99 %; dupa aliere mecanica, pulberea mechanocompozita rezultata este supusa unui tratament termic la $300 - 480^{\circ}\text{C}$, timp de cel putin 2 ore, in atmosfera de argon ultrapur (99,99 %) sau vid.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje:

- Obtinerea unui material (pulberi mechanocompozite) cu suprafata specifica curpinsa in intervalul $7,5 - 8,5 \text{ m}^2/\text{g}$.
- Obtinerea unui material (pulberi mechanocompozite) cu omogenitate chimica

mare.

- Procedeul este aplicabil la scara industriala pentru orice compositie de material cu proprietati de stocare a hidrogenului.
- Foloseste procesari facile si utilaje specifice metalurgiei pulberilor
- Procedeul este eficient prin folosirea unor materii prime ieftine si prin realizarea unor consumuri energetice reduse

Se da in continuare un exemplu de realizare a inventiei , in legatura cu fig. 1-4 care reprezinta:

Fig. 1 Fluxul tehnologic pentru realizarea materialelor din sistemul Mg-Ti-Ni-Fe

Fig. 2 Morfologia materialului, pulberii mecanocompozite aliata mecanic si tratata termic.

Fig. 3 Valori ale proprietatilor de stocare a hidrogenului

Fig. 4 Caldurile de formare ale hidrurilor in sistemul Mg-Ti-Ni-Fe

Procedeul conform inventiei, pomeste de la amestecuri de pulberi ale elementelor componente cu compositia chimica 12 % gr. Ti, 8 % gr. Fe, 4 % gr. Ni si rest Mg. Realizarea materialului (pulberii mecanocompozite) se face pe fluxul tehnologic din **fig.1**

Materialele de pomire pentru aliere mecanica sunt: pulbere de Mg (100 μm), pulbere de Ni (10 μm), pulbere de Fe (100 μm) si pulbere de Ti (100 μm), de puritate 99,9%. Amestecul de pulberi este supus alierii mecanice in atmosfera controlata (Ar de inalta puritate 99,99%) sau in mediu umed (eter de petrol), intr-o moara planetara cu bile. Corpurile de macinare constau din bile de otel inoxidabil cu diametre de 8, 10 si 12 mm. Raportul de incarcare pulbere – bile este de 1:10.

Mediul de lucru utilizat este eterul de petrol, aceasta substanta asigurand protectia pulberilor impotriva oxidarii dar si impotriva sudarii acestora de peretii morii si de corpurile de macinare.

Viteza de rotatie a morii este cuprinsa in intervalul 250 -450 rpm. Rotirea boloului morii se face in dublu sens. Schimbarea sensului de rotatie a morii se realizeaza la intervale de $\frac{1}{2}$ ora. Durata de aliere mecanica este de 60 ore. Modul de manevrare a pulberilor pe intregul flux de procesare se realizeaza

astfel incat sa se preintampte pe cat posibil contactul cu aerul. Dupa efectuarea alierii mecanice, pulberea mecanocompozita obtinuta este supusa unui tratament termic de detensionare si recristalizare, in atmosfera de argon ultrapur 99,99 % sau vid. Temperatura de tratament este curpinsa in intervalul $300 \div 480 ^\circ\text{C}$ iar durata tratamentului termic trebuie sa fie mai mare de 2 ore.

Obtinerea de materiale (pulberi mecanocomposite) din sistemul Mg-Ni-Ti-Fe cu o capacitate de stocare a hidrogenului la $300 ^\circ\text{C}$ mai mare de 5 % gr. H_2 , la presiuni de palier de 1,4 atm pentru absorbtie, **fig. 3 a** si 1,2 atm pentru desorbtie, **fig. 3 b**. Viteza de reactie exprimata prin timpul in care materialul absoarbe / desoarbe 90 % din cantitatea totala de hidrogen este de 1,1 min. pentru absorbtie si 4,5 min. pentru desorbtie iar caldurile de reactie ΔH pentru absorbtie/desorbtie sunt de 71,79 KJ/mol H_2 /69,58 KJ/mol H_2 si entropiile de reactie ΔS pentru absorbtie/desorbtie sunt de 128,37 KJ/mol H_2 /123,6 KJ/mol H_2 , **fig. 4**.

Deci, procedeul de obtinere a materialelor stocate de hidrogen pe baza de Mg, sub forma de pulberi mecanocomposite care prezinta compozitia chimica 12 % gr. Ti, 8 % gr. Fe si 4 % gr. Ni, consta in alierea mecanica a pulberilor elementare intr-o moara planetara cu bile, in eter de petrol, urmata de un tratament termic de detensionare si recristalizare la $T = 300 \div 480 ^\circ\text{C}$, cu o durata de mentinere mai mare de 2 h si in atmosfera de Ar de inalta puritate.

Revendicari

- 1) Procedeu de obtinere a materialelor stocatoare de hidrogen, sub forma de pulberi mecanocompozite, **caracterizat prin aceea ca**, pulberea mecanocompozita contine 76 %gr. Mg, 12 % gr. Ti, 8 % gr. Fe si 4% gr. Ni, elaborarea se realizeaza prin aliere mecanica, in urmatoarele conditii: bolul morii si corporile de macinare sunt confectionate din otel inox; raportul de incarcare pulbere –bile este 1:10; modul de rotire a bolului morii se realizeaza in dublu sens iar schimbarea sensului de rotire se face din jumatare in jumatare de ora; turatie moara: 250- 450 rpm, durata de aliere mecanica: 60 ore; mediu de macinare umed: eter de petrol sau argon de puritate 99,99 %.
- 2) Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca**, dupa aliere mecanica, pulberea mecanocompozita rezultata este supusa unui tratament termic la 300 – 480 °C, timp de cel putin 2 ore, in atmosfera de argon ultrapur (99,99 %) sau vid.




Fig. 1.

0 - 2 0 0 9 - 0 0 6 3 7 - -
1 3 -08- 2009

21




Fig.2.




Fig.3




Fig. 4.