



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2009 00735**

(22) Data de depozit: **17.09.2009**

(41) Data publicării cererii:  
**30.06.2011** BOPI nr. **6/2011**

(71) Solicitant:  
• OMV ICCPET SA, CALEA RAHOVEI  
NR.266-268, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B,  
RO

(72) Inventatori:  
• VÂIREANU DĂNUȚ IONEL, STR.MĂGURA  
VULTURULUI NR.64, BL.117 A, ET.4,  
AP.19, 021705, BUCUREȘTI, B, RO;

• RĂDULESCU CORINA,  
STR. ȘIPOȚUL FÎNTÎNILOR NR. 4, AP. 14,  
SEC. 1, BUCUREȘTI, B, RO;  
• MACAVESCU MIHAI VICTOR MIRCEA,  
CALEA VITAN NR.211, BL.30, SC.1,  
PARTER, AP.6, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B,  
RO;  
• PĂSCULETE ELISABETA,  
CALEA DOROBANȚILOR NR.111-131, BL.9,  
SC.B, AP.53, BUCUREȘTI, B, RO;  
• PREDESCU IOANA, STR. FIZICENIILOR  
NR. 22, BL. 21A, SC. 1, AP. 16, SECT. 3,  
BUCUREȘTI, B, RO

### (54) DISPOZITIV ȘI METODĂ PENTRU CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA COROZIUNII, UTILIZÂND UN TRADUCTOR REZISTIV-DIFERENTIAL ÎN CONJUNCTIE CU UN SISTEM DE ACHIZIȚIE ÎN TIMP REAL A DATELOR

#### (57) Rezumat:

Invenția se referă la un dispozitiv și la o metodă pentru controlul și monitorizarea coroziunii suprafeteelor schimbătoare de căldură din instalațiile termoenergetice. Dispozitivul conform inventiei este alcătuit din două traductoare (1 și 2) metalice, tubulare, având aceleași caracteristici dimensionale cu cele ale unor suprafeteelor (24) schimbătoare de căldură, din cadrul unei instalații (23) termoenergetice, primul traductor (1), numit traductor martor, fiind protejat în totalitate prin acoperire cu un strat de ceramică anticorosivă, iar cel de-al doilea traductor (2), numit traductor probă, fiind protejat doar pe interior cu un strat de ceramică anticorosivă, fiecare dintre cele două traductoare (1 și 2) fiind prevăzut cu doi electrozi de alimentare de la o sursă de curent (15) stabilizată, și doi electrozi de conectare la un sistem (17) de achiziție de date, conectat, la rândul lui, atât la un computer (18) pentru prelucrarea și afișarea datelor, cât și la un sistem de alarmare (22) care se activează la atingerea unei valori prestabilite, corespunzătoare gradului maxim admisibil al coroziunii suprafeteelor (24) schimbătoare de căldură ale instalației (23) termoenergetice. Metoda conform inventiei constă din măsurarea diferențială (comparativă) a rezistențelor traductorului martor și a traductorului probă, din cadrul dispozitivului conform inventiei, valorile obținute în urma măsură-

torilor fiind achiziționate de computer și folosite pentru a calcula adâncimea de penetrare a suprafeteelor schimbătoare de căldură.

Revendicări: 5

Figuri: 4





Fig. 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozitivelor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Înținderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





36

## **Dispozitiv și metodă pentru controlul și monitorizarea coroziunii, utilizând un traductor rezistiv – diferențial în conjuncție cu un sistem de achiziție în timp real a datelor**

Invenția se referă la un procedeu și un dispozitiv de monitorizare continuă a reducerii grosimii suprafăcătorilor de schimb de căldură din instalațiile termo-energetice prin utilizarea a două traductoare: traductorul martor protejat anticoroziv de acțiunea datorată agentilor corozivi din gazele de ardere și traductorul probă supus acțiunii acestora.

Uzura suprafăcătorilor schimbătoarelor de căldură din instalațiile termoenergetice prezintă o importanță deosebită atât din punct de vedere al siguranței în funcționare cât și din punct de vedere al eficienței exploatarii acestora.

Cauza principală a uzurii o reprezintă coroziunea acestora, datorită agentilor corozivi din gazele de ardere, care înseamnă concret reducerea grosimii peretilor suprafăcătorilor de schimb de căldură. Tinând cont de faptul ca aceste suprafete trebuie să reziste unor presiuni ale aburului din interior și unor solicitări termomecanice este foarte importantă cunoașterea gradului de coroziune.

Sunt cunoscute mai multe metode de determinare a gradului de coroziune:

- Nedestructive: - stabilirea unui timp de funcționare (pe baza experienței acumulate la instalațiile aflate în exploatare) după care grosimea suprafăcătorilor schimbătoare se reduce la valori sub cele de siguranță; - utilizarea unor dispozitive de măsurare a grosimii materialului (ultrasunete etc.)
- Destructive: tăierea unor epruvete din suprafăcătorilor schimbătoare de căldură, măsurarea grosimilor acestora și analiza metalografică a zonei expuse la coroziune în vederea detectării adâncimilor coroziune (pitting) sau a coroziunii intergranulare. Această metodă poate fi utilizată în combinație cu metodele nedestructive anterior prezentate în scopul confirmării.

Metodele prezentate presupun costuri mari de oprire și respectiv pornire a instalațiilor pentru situațiile în care gradul de coroziune nu a atins limitele de siguranță.

Se cunoaste o metoda de detectare a coroziunii bazata pe un sistem de electrozi fabricati din acelasi material ca si materialul supus monitorizarii coroziunii si care in urma masurarii scurgerilor galvanice dintre cei doi electrozi adjacenti si a masurarii zgomotului electrochimic (de potential) permit o evaluare a coroziunii [1]. Dezavantajul acestei metode este acela ca nu permite decat monitorizarea coroziunii localizate si in plus necesita echipamente specifice deosebit de scumpe si de sensibile pentru a putea decela valorile zgomotului electrochimic.

Se mai cunoaste o alta metoda bazata pe masurarea diferentelor galvanice dintre doi sau patru electrozi, care se bazeaza pe proportionalitatea dintre valorile acestor curenti si viteza de coroziune [2]. Dezavantajul acestei metode este acela ca acest sistem necesita un electrolit intre cei doi sau patru electrozi si acest lucru impiedica metoda sa fie utilizata la temperaturi mai mari de 100°C, cand electrolitul s-ar vaporiza.

Problema pe care o rezolvă prezentă invenție este de a realiza un dispozitiv asociat unui procedeu care să permită măsurarea precisa, reală a adâncimii de coroziune a suprafețelor de schimb de căldură din instalațiile termoenergetice, fără ca aceasta să fie afectată de depunerile de cenușă sau de depunerile de produși de coroziune.

Monitorizarea propusa, conform invenției, constă în măsurarea diferențială (comparativă) a rezistențelor traductorului martor și a traductorului probă supusi procesului de coroziune, conform schemei electrice din figura 1. Cei doi traductori sunt confectionați din acelasi material din care sunt confectionate țevile schimbătoare de căldură și au același diametru interior și exterior cu acestea.

Procedeul conform invenției, elimină dezavantajele menționate mai sus prin aceea că permite măsurarea adâncimii coroziunii datorată tuturor formelor de coroziune (ex.: uniformă, fisurantă, pitting etc.) și totodată permite măsurători la temperaturi ridicate, în gaze.

17 - 09 - 2009

34

Dispozitivul, conform procedeului, cuprinde, pe lângă cele două traductoare rezistive și un potențiometru, care are rolul de a egaliza inițial (la punerea în funcțiune a sistemului de monitorizare a coroziunii) valorile celor două căderi de tensiune pe traductoare. Modificarea rezistenței traductorului probă supus coroziunii față de traductorul martor se datorează reducerii secțiunii traductorului martor datorată deteriorării metalului. Măsurarea comparativă a rezistențelor celor două traductoare, conform inventiei, are ca scop inițierarea efectului modificării rezistenței datorată temperaturilor înalte din instalațiile termo-energetice monitorizate (influența temperaturii este aceeași pentru ambele traductoare). Măsurarea comparativă a rezistențelor celor doi traductori, conform inventiei, este asigurată de un sistem electronic de achiziție de date (convertor analog/digital) **17**, figura 1, cu două canale diferențiale. Prin parcurgerea celor două traductoare de același curent electric stabilizat de 1 Amper, conform inventiei, sistemul de achiziție de date **17** va măsura căderile de tensiune pe cele două traductoare transmitând unui calculator valorile măsurate, respectiv va activa un sistem de alarmare **22**, figura 1, în momentul atingerii valorii prestabilite. Pe măsură ce se reduce secțiunea traductorului supus coroziunii, căderea de tensiune corespunzătoare acesteia se va mări astfel încât va apărea o diferență față de căderea de tensiune de pe traductorul martor, proporțională cu adâncimea de coroziune. La măsurarea diferenței căderilor de tensiune corespunzătoare valorii limită de coroziune, sistemul de monitorizare a coroziunii va emite un semnal de alarmă în urma căruia personalul de exploatare va opri instalația termo-energetică urmând ca suprafețele de schimb de căldură **24**, figura 2 ale acesteia, să fie refăcute.

Modalitatea propusă de protejare a traductorului martor constă, conform inventiei, în depunerea unui strat de ceramică rezistentă la coroziune pe suprafețele expuse ale traductorului martor. Stratul de ceramică de protecție, conform inventiei, se depune înainte de coacere pe un substrat de material ușor fuzibil (de exemplu ceară, parafină etc) care poate fi eliminat înainte de coacerea materialului ceramic, scopul depunerii acestui strat de material fuzibil, conform inventiei, fiind acela de a evita distrugerea materialului ceramic protector ca urmare a dilatării diferite a acestuia și a metalului traductorului martor, figura 3.

Invenția prezintă următoarele avantaje:

- măsoară în mod precis pierderea de metal datorată procesului de coroziune, fără ca aceasta să fie afectată de depunerile de cenușă sau de depunerile de produși de coroziune;
- măsurarea ia în considerație efectul tutuor formelor de coroziune (ex.: uniformă, fisurantă, pitting etc.);
- măsurarea ia în considerație și efectul de eroziune mecanică produs de particulele de cenușă, aceasta având ca rezultat micșorarea diametrului exterior al țevii;
- gradul de precizie și acuratețe al metodei se îmbunătățește prin folosirea valorilor reale și nu a celor proгnozate sau deduse teoretic;
- dispozitivul este ușor de realizat din punct de vedere al tehnologiei și usor de montat în instalație;
- datorită faptului că reparațiile se fac la un grad controlat al coroziunii, costurile legate de efectuarea acestor reparații vor fi mai mici decât în cazul neutilizării metodei și dispozitivului.

Se dă în continuare, un exemplu de realizare a invenției în legătură cu figurile 1... 4, care reprezintă:

- Fig. 1, Schemă electronică de măsurare a căderilor de tensiune pe cele două traductoare rezistive; sistem de alarmare;
- Fig. 2, Amplasarea traductoarelor rezistive într-o instalație termoenergetică;
- Fig. 3, Vedere și secțiuni ale traductorului rezistiv martor;
- Fig. 4, Vedere și secțiuni ale traductorului rezistiv probă;


Traductorul martor 1 constă dintr-o piesă tubulară 3 din același material și cu aceleași dimensiuni transversale cu suprafețele schimbătoare de căldură 24 ale instalației termo-energetice 23 și este acoperit cu un strat de ceramică anticoroziva 4, între piesa tubulară și stratul de ceramică anticoroziva existând o zonă liberă 5. La piesa tubulară 3 sunt conectați patru electrozi: doi electrozi de alimentare 6 și 6' și doi


electrozi de conectare 7 și 7', la sistemul de achiziție de date 17. Cei patru electrozi sunt protejați de o îmbrăcăminte de ceramică anticorozivă 4 pentru a nu induce prin coroziune erori de citire a căderii de tensiune pe traductorul martor 1. Între cei patru electrozi 6, 6', 7 și 7' și stratul de ceramică anticorozivă 4 există un spațiu liber 5 cu rolul de a preveni distrugerea stratului 4 datorată diferenței coeficienților de dilatare dintre electrozi 6, 6', 7 și 7', respectiv stratul de ceramică 4. Traductorul probă 2 supus coroziunii constă dintr-o piesă tubulară 13 din același material și cu aceleași dimensiuni transversale cu suprafețele schimbătoare de căldură ale instalației termo-energetice 23. Piesa tubulară 13 este protejată pe interior de un strat de ceramica anticocozivă 14. La piesa tubulară 13 sunt conectați patru electrozi: doi electrozi de alimentare 8, 8' și doi electrozi de conectare 9, 9', la sistemul de achiziție de date. Cei patru electrozi sunt protejați de o îmbrăcăminte de ceramică anticorozivă, 10, 10', respectiv 11, 11', pentru a nu induce prin coroziune erori de citire a căderii de tensiune pe traductorul probă 2, supus coroziunii. Între cei patru electrozi, și stratul de ceramică anticorozivă, respectiv între tubul 13 și izolația ceramică 14, există un spațiu liber 12 cu rolul de a preveni distrugerea stratului ceramic datorită diferenței coeficienților de dilatare dintre electrozi, tub și stratul de ceramică. Schema electronică din figura 1 este compusă din: sursă de curent stabilizată 15, legată la electrodul 6 al traductorului martor printr-un cablu electric 19, electrodul 6' al traductorului martor este legat printr-un cablu electric 20 de electrodul 8 al traductorului supus coroziunii 2, electrodul 8' este legat printr-un cablu electric 21 la sursa stabilizată de curent 15, închizând circuitul electric. Electrozii 7 și 7' sunt conectați la canalul diferențial unu al sistemului de achiziție de date 17. Electrozii 9 și 9' sunt conectați la capetele unu respectiv trei ale potențiometrului 16. Electrodul 9 este conectat la prima intrare a canalului diferențial doi al sistemului de achiziție de date 17. Capătul doi al potențiometrului 20 este conectat la a doua intrare a canalului diferențial doi al sistemului de achiziție de date. Sistemul de achiziție de date 17 este legat la calculatorul 18 unde datele sunt prelucrate și afișate grafic pe ecran, respectiv la sistemul de alarmare 22. Traductoarele 1 și 2 sunt plasate în instalația termoenergetică 23 în apropierea suprafețelor de căldură 24.

## Revendicări


1. Procedeul pentru măsurarea coroziunii suprafeteelor de schimb de căldură din instalațiile termoenergetice, **caracterizat prin aceea că** permite monotorizarea continuă a efectelor procesului de coroziune a suprafeteelor de schimb de căldură din instalațiile termoenergetice, prin măsurarea diferențială (comparativă) a rezistențelor electrice , datele rezultate la nivelul dispozitivului fiind achiziționate de un sistem computerizat și apoi folosite la calcularea reală a adâncimii de penetrație a suprafeteelor schimbătoare de căldură din instalațiile termoenergetice.
2. Dispozitivul pentru măsurarea adâncimii de coroziune a suprafeteelor de schimb de căldură din instalațiile termoenergetice, **caracterizat prin aceea că**:
  - 2.1. este compus din două traductoare metalice tubulare cu aceleași caracteristici dimensionale cu cele ale suprafeteelor de schimb de căldură: un traductor martor 1 protejat în totalitate cu ceramică anticorozivă și un traductor probă 2 supus coroziunii, protejat doar pe interior cu un strat de ceramică anticorozivă;
  - 2.2. măsurarea căderii de tensiune pe cele două traductoare (conform revendicării 2.1) în vederea stabilirii gradului de coroziune datorat reducerii secțiunii traductorului probă 2 supus coroziunii;
  - 2.3. protejarea anticorozivă a electrozilor care fac legătura electrică între sursa de curent, sistemul de achiziție și traductoare;
  - 2.4. utilizarea unui sistem de achiziție de date (convertor analog digital) pentru măsurarea căderii de tensiune pe cele două traductoare (conform revendicării 2.2.) în vederea preluării valorilor de un sistem de calcul;
  - 2.5. utilizarea unui sistem de alarmă activat de atingerea unei valori prestabilite a diferenței între căderile de tensiune pe cele două traductoare, valoare corespunzătoare gradului maxim admisibil al coroziunii suprafeteelor schimbătoare de căldură din instalațiile termo-energetice.

17-09-2009


**Figura 1**



**Figura 2**



**Figura 3**



**Figura 4**