



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2011 00493**

(22) Data de depozit: **23.05.2011**

(41) Data publicării cererii:
30.01.2012 BOPI nr. **1/2012**

(71) Solicitant:
• PRIME IFC CONTROL SRL PLOIEȘTI,
STR. PETRARCA NR. 22, PLOIEȘTI, PH,
RO

(72) Inventatori:
• CALCAN IOAN FLORINEL,
STR. PETRARCA NR. 22, PLOIEȘTI, PH,
RO;
• IONĂȘ CORINA AMELIA,
STR. ANDREI MUREȘANU BL. 37 I1 AP 10,
PLOIEȘTI, PH, RO

(54) COMPOZIȚIE PENTRU TRATAREA ȘI CONSERVAREA LEMNULUI ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o compoziție pentru tratarea și conservarea lemnului, și la un procedeu pentru obținerea acesteia. Compoziția conform inventiei este constituită din 0...15% 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă, 0...15% 3-iod-2-propinilbutil carbamat, 30...50% xilen ca solvent organic nepolar, 15...25% alcoolii grași C10-C16 etoxilați cu 2...7 grupe etoxi, și 15...35% un solvent sau un amestec de solvenți organici polari, procentele fiind exprimate în greutate. Procedeul conform inventiei constă din amestecarea a două faze A și C sau B și C, rezultate prin: faza A - amestecarea xilenilor într-un vas prevăzut cu manta de încălzire-răcire, agitare și sistem de golire a xilenilor cu 4,

5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99% sau sub formă de soluție 30% în xileni; faza B - amestecarea în același tip de vas a xilenilor cu 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99%, topită la 50°C, sau sub formă de soluție 30% în xilen și/sau 3-iod-2-propinilbutil carbamat, cu agitare până la dizolvare; și faza C - încălzirea alcoolilor grași la 30°C și dizolvarea în solvent organic polar, astfel încât faza C se contactează cu faza A sau B și se amestecă până la omogenizare, din care se obține o soluție limpede, cu efect antifungic.

Revendicări: 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conjuinate în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



COMPOZITIE PENTRU TRATAREA SI CONSERVAREA LEMNULUI SI PROCEDEU DE OBTINERE

Prezenta inventie se refera la o compositie pentru tratarea si conservarea lemnului, cu efect fungicid, in special antimucegai si antialbastrire si la procedeul de obtinere a acestora.

Compozitia pentru tratarea si conservarea lemnului este o solutie limpida, cu miros specific si se poate utiliza atat ca solutie in solventi organici polari si nepolari, cat si ca dispersie apoasa functie de tipul si modul de utilizare: protectia bustenilor in exploatare forestiere impotriva ciupercilor lignicole; protectia impotriva albastririi lemnului rotund de rasinoase proaspăt doborat in parchete si depozite; protectia cherestelei de fag aburit, fag proaspăt debitat si rasinoase impotriva mucegairii, albastrelui ; protectia lemnului de constructii impotriva mucegairii, albastrelui si putrezirii; obtinerea de vopsele, lacuri, grunduri fungicizate pe baza de apa sau solvenți.

Se cunosc compozitii cu actiune fungicida, avand la baza diferite substante active, cum ar fi : arsenati de crom si cupru (CCA), saruri cuaternare de amoniu si cupru (ACQ), acid boric, precum si oxizi si saruri ale borului (borati).

O categorie mai noua de conservanti pentru lemn cu efect fungicid sunt cei preponderent organici, pe baza de izotiazolone. Astfel este cunoscuta o compositie fungicida prezentata in RO 121069 B1, care este constituita din:

- 4,5-diclor-2-n-octil-4-izotiazolin-3-onă	10 - 20%
- nonilfenol polietoxi mono-maleat	4 - 11%
- nonilfenol poliglicol eter	8 - 19%
- xileni	20 - 60%
- alcool izobutilic (izopropilic)	10 - 30%

Acste compozitii prezinta numeroase dezavantaje, cum ar fi: au ca ingrediente substante restrictionate de legislatia de mediu (de exemplu compusii cu arsen si metalele grele, compusii pe baza de nonilfenoli polietoxilati), prezinta corozivitate mare pe otel (de exemplu sarurile cuaternare de amoniu), au o capacitate mica de patrundere in lemn si se elimina repede din acesta in mediu umed, lasand lemnul neprotejat. La aceste dezavantaje se adauga in unele cazuri miros suparator, toxicitate ridicata, colorarea lemnului in nuante nedorite, consum mare de substanta activa si costuri ridicate.

Inventia rezolva problemele ecotoxicitatii, eficacitatii, corozivitatii si modificarii nedorite a culorii lemnului, prin alegerea componentelor si a raportului lor de asociere, care conduc la obtinerea unei compozitii eficiente impotriva fungilor, algelor, bacteriilor si in mod special a mucegaiurilor si albastrelui care ataca lemnul.

Compozitia pentru protectia si conservarea lemnului, conform inventiei, este constituita din: 0 - 15% in gr. 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă, 0 - 15% gr. 3- iodo-2-propinilbutil carbamat, 30-50 % gr. solvent organic nepolar, xileni, 15 - 25% gr. alcoolii grasi C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 2-7 grupe etoxi si 15 - 35% gr. solvent organic polar, izopropanol, izobutanol, izobutilcarbinol, 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobutirat sau amestecul acestora.

Procedeul pentru obtinerea compozitiei pentru tratarea si conservarea lemnului, conform inventiei, consta in contactarea si amestecarea a doua dintre fazele de mai jos astfel: Faza A. Intr-un vas de amestecare din otel inoxidabil sau cu protectie antiacida, prevazut cu manta de incalzire – racire, sistem de agitare si sistem de golire actionate electric se introduc xilenii , apoi 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99% gr. topita la 50°C sau solutie 30% gr. 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă in xileni; sau Faza B. Intr-un vas de amestecare prevazut cu manta de incalzire – racire, sistem de agitare si sistem de golire actionate electric se introduc xilenii , apoi 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99% gr. topita la 50°C sau solutie 30% gr. 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă in xileni si/sau 3- iodo-2-propinilbutil carbamat 98% gr. sub agitare continua pana la dizolvare. Faza C. Se incalzesc alcoolii grasi C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 2-7 grupe etoxi la 30°C, apoi se dizolva in izopropanol si/sau izobutanol si/sau izobutilcarbinol si/sau 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobutirat. Se introduce faza C peste faza A sau peste faza B si se amesteca pana la omogenizarea completa si obtinerea unei solutii limpezi.

Compozitia pentru tratarea si conservarea lemnului obtinuta are urmatoarele avantaje:

- se poate formula cu una din cele doua substante active, in functie de spectrul de utilizare;
- se poate formula cu doua substante fungicide care actioneaza sinergic, avand ca efect micsorarea concentratiei minime de inhibare a substantei active in solutie / dispersie apoasa ;
- toate componentelete sunt substante biodegradabile;
- are un efect puternic fungicid la o concentratie de substanta activa scazuta, oferind o protectie optima si durabila a lemnului impotriva unui spectru larg de fungi si in particular mucegaiuri;
- este solubila in solvenți organici polari/nepolari, cat si dispersabila in apa in orice proportie, putand avea un spectru larg de utilizare;
- este nepericuloasa pentru om la concentratia de utilizare.

In continuare se dau 3 exemple de realizare a compositiei, conform inventiei:

Exemplul 1. Intr-un vas de amestec din otel inoxidabil sau cu protectie antiacida , prevazut cu manta de incalzire-racire, sistem de agitare si evacuare actionate electric, se introduc 160 kg xileni si 58 kg 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99% gr. topita in prealabil la 50°C si agitandu-se pana la omogenizare; intr-un alt vas se introduc 80 kg alcooli C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 7 grupe etoxi incalziti in prealabil la 30°C si 102 kg izopropanol si se agita pana la dizolvare completa; solutia astfel obtinuta se transvazeaza in primul vas peste solutia de 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă si xileni sub agitare continua. Se omogenizeaza pana la obtinerea unei solutii limpezi, de culoare slab galbuie si miros specific, avand densitate la 20 °C de 0,96 g/cm³ si valoarea pH-ului dispersiilor apoase de 6-9 ;

Exemplul 2. Intr-un vas de amestec din otel inoxidabil sau cu protectie antiacida , prevazut cu manta de incalzire-racire, sistem de agitare si evacuare actionate electric, se introduc 94 kg xileni si 134 kg. solutie 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 30% gr. in xileni, agitandu-se pana la omogenizare, apoi 28 kg. 3-iodo-2-propinilbutil carbamat 98% gr., sub agitare pana la obtinerea unei solutii ; intr-un alt vas se introduc 72 kg alcooli C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 3 grupe etoxi incalziti in prealabil la 30°C si 80 kg izobutanol si se agita pana la dizolvare completa; solutia astfel obtinuta se tranvazeaza in primul vas peste solutia de 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă, 3-iodo-2-propinilbutil carbamat si xileni sub agitare continua. Se omogenizeaza pana la obtinerea unei solutii limpezi, de culoare slab galbuie si miros specific, avand densitate la 20°C de 0,98 g/cm³ si valoarea pH-ului dispersiilor apoase de 6-9;

Exemplul 3: Intr-un vas de amestec din otel inoxidabil sau cu protectie antiacida , prevazut cu manta de incalzire-racire, sistem de agitare si evacuare actionate electric, se introduc 140 kg xileni si 60 kg 3- iodo-2-propinilbutil carbamat 98% gr. , agitandu-se pana la omogenizare; intr-un alt vas se introduc 80 kg alcooli C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 7 grupe etoxi incalziti in prealabil la 30°C si 120 kg 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobutirat si se agita pana la dizolvare completa; solutia astfel obtinuta se tranvazeaza in primul vas peste solutia de 3-iodo-2-propinilbutil carbamat si xileni sub agitare continua. Se omogenizeaza pana la obtinerea unei solutii limpezi, de culoare slab galbuie si miros specific, avand densitate la 20° C de 0,99 g/cm³ si valoarea pH-ului dispersiilor apoase de 6-9.

REVENDICARI

1. Compozitie pentru tratarea si conservarea lemnului caracterizata prin aceea ca este constituita din: 0 - 15% gr. 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă, 0- 15% gr. 3- iodo-2-propinilbutil carbamat, 30 - 50 % gr. solvent organic nepolar , xileni, 15 - 25% gr. alcooli grasi C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 2-7 grupe etoxi si 15 - 35% si solvent organic polar izopropanol, izobutanol, izobutilcarbinol, 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobutirat sau amestecul acestora.
2. Procedeu de obtinere a compozitiei pentru tratarea si conservarea lemnului, caracterizat prin aceea ca se contacteaza si se amesteca doua faze, A si C sau B si C obtinute astfel: Faza A- intr-un vas de amestecare prevazut cu manta de incalzire – racire, sistem de agitare si sistem de golire actionate electric se introduc xilenii , apoi 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99% gr. sau solutie 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 30% gr. in xileni; Faza B- se incalzeste, apoi se introduc intr-un vas de amestecare prevazut cu manta de incalzire – racire, sistem de agitare si sistem de golire actionate electric, xilenii , apoi 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 99% gr.topita 50°C sau solutie 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă 30% gr in xileni si/sau 3-iodo-2-propinilbutil carbamat sub agitare continua pana la dizolvare; Faza C - se incalzesc alcoolii grasi C₁₀-C₁₆ etoxilati cu 2-7 grupe etoxi la 30°C, apoi se dizolva in izopropanol si/sau izobutanol si/sau izobutilcarbinol si/sau 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobutirat; se contacteaza faza C cu faza A sau faza B si se amesteca pana la omogenizarea completa si obtinerea unei solutii limpezi.