



(11) RO 127404 B1

(51) Int.Cl.  
C08L 95/00 (2006.01)

(12)

## BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 00692**

(22) Data de depozit: **03.08.2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **29.08.2014** BOPI nr. **8/2014**

(41) Data publicării cererii:  
**30.05.2012** BOPI nr. **5/2012**

(73) Titular:  
• **BOMBOŞ DORIN, CALEA CRÂNGAŞI  
NR.9, BL.5, SC.1, AP.30, SECTOR 6,  
BUCUREŞTI, B, RO**

(72) Inventatori:  
• **BOMBOŞ DORIN, CALEA CRÂNGAŞI  
NR.9, BL.5, SC.1, AP.30, SECTOR 6,  
BUCUREŞTI, B, RO**

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**RU 2326143; RO 113358 B; RO 119614 B1**

(54) **COMPOZIȚIE PENTRU MIXTURI ASFALTICE ȘI PROCEDEU  
DE OBȚINERE A ACESTEIA**

Examinator: ing. MIHĂILESCU CĂTĂLINA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 127404 B1

Invenția se referă la o compoziție pentru mixturi asfaltice, stocabile și reciclabile, pe bază de agenți tensioactivi, cationici și ulei de tal, și la un procedeu de obținere a acesteia.

Procedeele utilizate în vederea reciclării asfaltului uzat constau în adăugarea de anumite tipuri de compuși chimici organici (care au ca rol îmbunătățirea caracteristicilor antidesprindere) sau anorganici (pentru îmbunătățirea plasticității acestora).

În brevetul **US 7534068**, este prezentată o metodă de reciclare a asfaltului, care conține un amestec de particule de asfalt friabile, obținute prin măcinarea acestuia. Asfaltul măcinat este amestecat cu o cantitate mică de ciment hidraulic și apă, pentru a produce un amestec de beton asfaltic plastic și cimentul hidraulic măcinat. Într-un alt procedeu, descris în brevetul **US 6897249**, este propus un aditiv pentru asfalt, care conține o pulbere de cauciuc de anvelope și o rășină de petrol. Acest aditiv pentru asfalt este utilizat la prepararea unui asfalt reformulat, care este eficace în reducerea zgomotului provenit din trafic, reducerea la minimum a spațiilor rezultate din contracția drumului în timpul iernii și deformarea plastică din timpul verii, și prevenirea accidentelor de circulație din cauza drumului alunecos, rezultat în urma ploilor.

Un aditiv lichid pentru întărirea asfaltului de pavat este compus dintr-un amestec de cenușă, soluție apoasă de amoniac, apă sau solvent și bentonită, fiind descris în **US 7094287**. Această formulare, atunci când este adăugată, va crea un proces activ de etanșare în filmul de învelire, prin atragerea rapidă a apei, reducând astfel timpul necesar pentru tratamentul suprafeței respective.

Brevetul **EP 558174** propune utilizarea, pentru reciclarea asfaltului, a unui agent ce conține azot, cu proprietăți antidesprindere, care să îmbunătățească adezivitatea bitumului. Acest agent este obținut din nămolurile de epurare a țățeiului, și poate conține hidrocarburi saturate, hidrocarburi cu unul sau mai multe cicluri aromatice, compuși polari și cu caracter bazic solubili în piridină.

Rezumatul brevetului **RU 2326143** descrie un material de legătură pentru suprafețele drumurilor sau pentru construcții, cum ar fi acoperișuri, hidroizolații etc., care este constituit din bitum, cauciuc și un solvent cu rol de plastifiant; plastifiantul este constituit din ulei de rapiță sau un amestec de ulei distilat de tal și pentaeritritol, în raport masic de 7:1, iar cauciucul este un copolimer de etilenă-vinil acetat. De asemenea, în brevetul **RO 113358 B**, este descris un procedeu de obținere a unui bitum modificat cu polimeri, în care modificarea se realizează în prezența catalizatorilor de tip Fidel-Crafts sau a unor peroxizi organici și masa de reacție se menține sub agitare, cu adăugarea unor agenți de adezivitate de tip imidazolinic sau cu rășini de adezivitate.

Un alt brevet, **RO 119614 B1**, descrie un procedeu de preparare a amidoaminelor și imidazoaminelor, folosite ca emulgatori și aditivi în domeniul rutier, din polialchilamine și un amestec de acizi monocarboxilici, având o catenă hidrocarbonată saturată sau nesaturată, ciclică sau aciclică, cu 8...52 atomi de carbon și acizi dimeri, cu un radical hidrocarbonat având 12...24 atomi de carbon, sursele de acizi monocarboxilici fiind acizi naftenici, acizi din ulei de tal, rășini naturale, trigliceride naturale din diverse surse, cum ar fi rapița.

În toate aceste procedee, se urmărește îmbunătățirea caracteristicilor bitumului folosit pentru reciclarea asfaltului la cald sau la rece, sau pentru prepararea mixturii asfaltice stocabile.

Este cunoscut faptul că, în procesul de fabricație a mixturii asfaltice, stocabile, există unele deficiențe care afectează performanțele acesteia; astfel, depozitarea acestor mixturi se face în recipiente etanșe, pentru a se evita emisii de compuși organici volatili, aceste mixturi nu își mențin plasticitatea în timp și nu formează o peliculă de protecție care să le protejeze împotriva îmbătrânirii. De asemenea, în timpul procesului de reciclare atât la cald, cât și la rece, omogenizarea mixturii frezate cu mixtura proaspăt adăugată este îngreunată, datorită atât viscozității ridicate a bitumului îmbătrânit din mixtura frezată, generată de conținutul ridicat în rășini petroliere, cu mase moleculare mari și în asfaltare al acestuia, cât și adezivității scăzute a acesteia față de aggregate.

Problema tehnică, pe care o rezolvă inventia, constă în elaborarea unei compozitii care să îmbunătățească lucrabilitatea bitumului folosit în procesul de fabricație a mixturii asfaltice stocabile și la reciclarea la cald și la rece a asfaltului.	1 3
Compoziția pentru mixturi asfaltice, stocabile și regenerabile, pe bază de agenți tensioactivi cationici și ulei de tal, conform inventiei, elimină dezavantajele menționate, prin aceea că este constituită din agenți tensioactivi cationici, de tipul alchil-amino-amidă și alchil-amino-imidazolină, cu un conținut de azot aminic de 4,7%, rezultând din reacția polietilen-poliaminelor alifatice și/sau hidroxipolietilen-poliaminelor alifatice, cu punct de fierbere 235...310°C, cu acizi carboxilici liniari și/sau ciclici-ramificați ce conțin 8...25 atomi de carbon, ulei de tal brut, distilat sau rezidual, solvent hidrocarbonat de tip fractie petrolieră, cu interval de fierbere 260...290°C, rezultată de la prelucrarea țățeiui asfaltos, și din esteri ai acizilor carboxilici, ce conțin 10...24 atomi de carbon cu alcoolii și/sau poliooli inferiori, la un raport masic agent tensioactiv/upei de tal/solvent hidrocarbonat/ester al acizilor grași de 0,1...5/0,1...10/2...50/0,1...30.	5 7 9 11 13
Procedeul de obținere a compozitiei pentru mixturi asfaltice, conform inventiei, constă în aceea că uleiul de tal și agentul tensioactiv cationic se dozează în amestecul de solvent hidrocarbonat și esteri metilici ai acizilor carboxilici, iar masa de reacție se menține sub agitare mecanică la o temperatură de 20..200°C, timp de 0,3..8 h, la o presiune de 20...760 mmHg, rezultând o compozitie care se adaugă, în proporție de 1...35%, în bitumul folosit pentru prepararea mixturii asfaltice, stocabile sau reciclabile..	15 17 19
Prin aplicarea procedeului conform inventiei, se obține un bitum cu o prelucrabilitate ridicată, care poate fi depozitat perioade lungi, fără a-și pierde caracteristicile.	21
Se dau două exemple nelimitative de realizare a procedeului conform inventiei.	23
<b>Exemplul 1.</b> Un balon echipat cu un sistem de amestecare prin agitare mecanică, sistem de control și reglare a temperaturii și turației, este alimentat cu 200 g solvent hidrocarbonat, provenit din prelucrarea unui țățeiui asfaltos (interval de fierbere 260...290°C) și 60 g esteri metilici ai acizilor grași, proveniți din ulei de rapită; se regleză temperatura la valoarea de 65°C și se dozează, timp de 30 min, 20 g ulei de tal brut și 20 g amestec de alchil-amino-amidă și alchil-amino-imidazolină, ai acizilor carboxilici ce provin din uleiul de rapită, cu polietilen-poliaminele alifatice, ce prezintă un conținut de azot aminic de 4,7%. Polietilen-poliaminele alifatice pot fi înlocuite cu hidroxi-polietilen-poliamine alifatice sau amestecuri de poliamine alifatice și hidroxi-polietilen-poliamine alifatice cu un conținut de azot aminic de minimum 25%. Amestecul se omogenizează timp de 2 h. 50 g din produsul obținut a fost fluxat cu 1000 g bitum rutier D 50-70 (adezivitate față de agregate de 87,53%, viscozitate dinamică la 60°C: 131000 mPa.s, viscozitate cinematică la 135°C: 514,3 mm <sup>2</sup> .s, iar compozitie pe clase de compusi chimici: saturate 8,4%, aromate 54,3%, rășini 21,2%, asfaltene 16,1%) la temperatura de 180°C, obținându-se un bitum cu următoarele caracteristici:	25 27 29 31 33 35 37
- adezivitate față de aceleasi agregate de 91,78%;	39
- viscozitatea dinamică la 60°C: 12900 mPa.s;	41
- viscozitatea cinematică la 135°C: 26,95 mm <sup>2</sup> .s;	43
- compozitie pe clase de compusi chimici a fost următoarea: saturate 8,9%, aromate 58,3%, rășini 21,7% și asfaltene 11,1 %.	45
<b>Exemplul 2.</b> 100 g din compozitie obținută la exemplul 1 a fost fluxat cu 1000 g din același bitum rutier D 50-70, la temperatura de 180°C, obținându-se un bitum cu următoarele caracteristici:	47
- adezivitate față de aceleasi agregate: 98,0%;	49
- viscozitatea dinamică la 60°C: 5040 mPa.s;	51
- viscozitatea cinematică la 135°C: 14,18 mm <sup>2</sup> .s;	51
- compozitie pe clase de compusi chimici: saturate 9,5%, aromate 62,2%, rășini 22,1% și asfaltene 6,2%.	51

3        1. Compoziție pentru mixturi asfaltice, stocabile și reciclabile, pe bază de agenți  
5 tensioactivi cationici și ulei de tal, **caracterizată prin aceea că** este constituită din agenți  
7 tensioactivi, cationici, de tipul alchil-amino-amidă și alchil-amino-imidazolină, cu un conținut  
9 de azot aminic de 4,7%, rezultând din reacția polietilen-poliaminelor alifatice și/sau  
11 hidroxipolietilen-poilaminelor alifatice, cu punct de fierbere 235...310°C, cu acizi carboxilici  
13 liniari și/sau ciclici-ramificați ce conțin 8...25 atomi de carbon, ulei de tal brut, distilat sau  
15 rezidual, solvent hidrocarbonat de tip fracție petrolieră cu interval de fierbere 260...290°C,  
17 rezultată de la prelucrarea țățeiului asfaltos și din esteri ai acizilor carboxilici ce conțin 10...24  
atomi de carbon cu alcooli și/sau polioli inferiori, la un raport masic agent tensioactiv/ulei de  
tal/solvent hidrocarbonat/ester al acizilor grași de 0,1...5/0,1...10/2...50/0,1...30.

13        2. Procedeu de obținere a componenției pentru mixturi asfaltice, definită în revendicarea 1, **caracterizat prin aceea că** uleiul de tal și agentul tensioactiv cationic se dozează  
15 în amestecul de solvent hidrocarbonat și esteri metilici ai acizilor carboxilici, iar masa de  
reacție se menține sub agitare mecanică la o temperatură de 20...200°C, timp de 0,3...8 h,  
17 la o presiune de 20...760 mmHg, rezultând o componenție care se adaugă în proporție de  
1...35% în bitumul folosit pentru prepararea mixturii asfaltice, stocabile sau reciclabile.

