



(11) RO 127409 B1

(51) Int.Cl.

C22C 38/58 (2006.01),

C22F 1/00 (2006.01),

C21D 8/00 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 00927**

(22) Data de depozit: **04.10.2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **28.11.2014** BOPI nr. **11/2014**

(41) Data publicării cererii:
30.05.2012 BOPI nr. **5/2012**

(73) Titular:
• UNIVERSITATEA TEHNICĂ
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI,
BD.PROF.D.MANGERON NR.67, IAŞI, IS,
RO

(72) Inventatori:
• STANCIU SERGIU, STR.NICOLINA NR.33,
BL.968, SC.B, ET.4, AP.12, IAŞI, IS, RO;
• BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE,
STR.CLOŞCA NR.10, BL.C 3, AP.14, IAŞI,
IS, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
JPH 02221321 (A); JPS 63223137 (A)

(54) **ALIAJ CU MEMORIA FORMEI TIP Fe-Mn-Si-Ni-Cr ȘI
PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTUIA**

Examinator: ing. ARGHIRESCU MARIUS



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii
hotărârii de acordare a acesteia

RO 127409 B1

Invenția se referă la un aliaj Fe-Mn-Si-Ni-Cr, cu efect de memorie a formei, utilizat pentru cuplaje de țevi și actuatori termici sau electrici, și la un procedeu de obținere a acestui aliaj.

Sunt cunoscute diferite aliaje cu memoria formei din sistemul Fe-Mn, cum ar fi: Fe-(15,9...30%)Mn, [1], Fe 30 Mn-6 Si, [2], Fe(20...40%)Mn-(3,5...8%)Si, [3]: Fe-28% Mn-6%, Si-5%, Cr și Fe-14%, Mn-5% Si(9...5)%Cr, Ni, [4], la care efectul de memorie a formei se obține printr-un tratament termomecanic de educare. Aliajele Fe-Mn-Si cunoscute se caracterizează printr-o concentrație mai mare de 4% Si, și în scopul îmbunătățirii rezistenței la coroziune, sunt aliate cu Cr și Ni, în concentrații mai mari de 5%.

Mai sunt cunoscute procedee de producere a unor aliaje cu memoria formei, tip Fe-Cr-Si-Ni-Mn precum cel prezentat în documentul JPH 02221321 A, care pentru producerea unui aliaj cu memoria formei cu 5...20% Cr, 3...8% Si, 0,1...14,8% Mn, 0,1...20% Ni, 0,1...30% Co, 0,1...3% Cu și 0,001...0,4% N, în rest, Fe, după topirea componentelor metalice și formarea aliajului, realizează deformarea plastică la cald a acestuia și recoacerea de omogenizare la peste 900°C.

De asemenea, documentul JPS 63223137 A prezintă un aliaj cu memoria formei cu Ni și Fe, având și alte elemente de aliere: Al, Mn, Cr, și un procedeu de obținere a acestuia prin călire de punere în soluție de la circa 1000°C, pentru îmbunătățirea prelucrării de deformare plastică.

Problema tehnică, pe care o rezolvă invenția, constă în obținerea unui aliaj cu efect de memorie a formei din sistemul Fe-Mn, cu conținut mic de Si, Cr, Ni, cu efect de memorie a formei, în domeniul de temperaturi de până la 150°C, fără educare termomecanică și o bună rezistență la coroziune.

Aliajul cu memoria formei, tip Fe-Mn-Si-Ni-Cr, conform inventiei, rezolvă această problemă tehnică, prin aceea că are compoziția chimică, exprimată în procente masice, constituită din: 13...25% Mn, 2,5...4% Si, 3...4% Cr, 1,5...2% Ni, 0,1...0,6% C, 0,2...2% Cu, 0,05...0,2% Nb, 0,05...0,1% Ti, 0,05...0,1% V, maximum 0,3% alte elemente (impurități), în rest, Fe, aliaj la care suma concentrației elementelor Mn, Si, Cr și C respectă o valoare X, cuprinsă în intervalul 18...28, definită prin expresia: $X = \% \text{Mn} + \% \text{Si} + \% \text{Cr} + \% \text{Ni} + \% \text{C}$, cu raportul $\% \text{Cr} / \% \text{Ni} = 2$, ceea ce îi conferă efect de memorie a formei în domeniul termic de 40...150°C și proprietăți de rezistență la coroziune.

Procedeul de obținere a aliajului, conform inventiei, constă în elaborarea prin topirea componentelor metalice în cuptor electric cu inducție, în creuzet neutru pe bază de trioxid de aluminiu, turnare în forme metalice, protejate cu vopsea refractară, asigurând o viteză maximă de răcire de 50°C/min, recoacere de omogenizare la 1100°C, călire de la 1000°C în apă și, în final, deformare plastică prin laminare la 1000°C, cu grade de reducere de 15%, până la grosimi de minimum 0,25 mm. Forma caldă rezultă după procesul de deformare plastică la cald sau este imprimată prin menținere în stare constrânsă la temperatura de 900°C, efectul de memorie manifestându-se la primul ciclu termomecanic, fără a fi necesar tratament termic de educare.

Invenția prezintă următoarele avantaje:

- compoziția chimică determină mecanismul microscopic al efectului de memorie, care este bazat pe retransformarea în austenită, în timpul încălzirii, a martensitei α , indusă prin deformare și nu prin retransformarea martensitei ϵ , ca în cazul aliajelor cunoscute;

- aliajul permite obținerea unor elemente de prindere-fixare (cuplaje), care asigură creșterea forței de strângere atât în timpul încălzirii, prin fenomenul de revenire reținută, cât și în timpul răcirii, prin contracția martensitei α ;

- efectul de memorie se obține fără educare termomecanică;

- aliajul posedă concentrații reduse de Si, Cr și Ni, în condițiile menținerii unei bune rezistențe la coroziune;

- procedeul de obținere a aliajului nu necesită instalații specializate și tratamente termice complexe, rezultând un aliaj cu preț de cost scăzut.

RO 127409 B1

Invenția este prezentată pe larg, în continuare, printr-un exemplu de realizare a inventiei, în legătură și cu figura, care prezintă 10 secvențe ce ilustrează prezența efectului de memorie, manifestat prin despiralarea verticală a arcului, într-un interval de 9 sec, sub influența creșterii temperaturii.

Aliajul tip Fe-Mn-Si-Ni-Cr este obținut cu efect de memorie a formei, în domeniul de temperaturi: 40...150°C și are compoziția chimică, în procente masice, constituită din: 13...25% Mn, 2,5...4% Si, 3...4% Cr, 1,5...2% Ni, 0,1...0,6% C, 0,2...1% Cu, 0,05...0,2% Nb, 0,05...0,1% Ti, 0,05...0,1% V, maximum 0,3% impurități din alte elemente și, în rest, Fe, suma concentrației elementelor: Mn, Si, Cr, C având o valoare X, cuprinsă în intervalul 18...28 și fiind definită prin expresia:

$$X = \%Mn + \%Si + \%Cr + \%Ni + \%C \quad \text{și} \quad \%Cr/\%Ni = 2.$$

Procedeul de obținere a aliajului este realizat prin topirea componentelor metalice în atmosferă neutră, în cupor electric cu inducție, în creuzet neutru pe bază de trioxid de aluminiu, laminare la cald și recoacere de omogenizare după solidificare, într-o primă etapă, fiind realizată topirea componentelor metalice: Fe, Mn, Ni, Cr, distribuite omogen într-o încărcătură compactă, aliajul lichid fiind aliat cu Si la circa 1550°C și apoi cu prealiaje pe bază de Ti, V și Nb, înainte de evacuare, turnarea aliajului fiind executată în forme metalice protejate cu vopsea refractară, asigurând o viteza maximă de răcire de 50°C/min. Recoacerea de omogenizare este realizată la 1100°C și este urmată de călire de la 1000°C, în apă, iar deformarea plastică este realizată prin laminare la 1000°C, cu grade de reducere succesive de 15%, până la grosimi de minimum 0,25 mm.

Aliajul conform inventiei se elaborează în cuptoare cu inducție, încărcătura metalică constând din:

- Fe, Mn, Ni, Cr, Si, cu o concentrație de minimum 99,5%;
- feroaliaje Fe-Ti, Fe-Nb și Fe-V;
- componente metalice ale încărcăturii pot fi utilizate și sub formă de prealiaje cu concentrații de maximum 0,5% impurități, inclusiv C.

Procedeul de elaborare a aliajului este prin topire, rar oxidare, în atmosferă neutră, constând, într-o primă etapă, în topirea componentelor metalice, Fe, Mn, Ni, Cr, dispuse într-o încărcătură compactă și distribuite omogen, după topire, urmând alierea cu Si, la circa 1550°C, și aliere înainte de evacuare cu prealiaje pe bază de Ti, V și Nb; corecția compozitiei se face prin diluție sau adăos, în funcție de rezultatul compozitiei determinate înainte de evacuarea aliajului.

Alierea cu mangan are acțiune austenitzantă și facilitează formarea martensitei ϵ , indusă prin tensiune, dar scade rezistența la coroziune și micșorează prelucrabilitatea, fiind limitată la maximum 25%.

Alierea cu siliciu, element feritizant, favorizează apariția martensitei ϵ , dar determină, la recoacere, apariția feritei δ , afectând negativ efectul de memorie și, mai ales, scade drastic deformabilitatea plastică la cald, motiv pentru care este limitat la 4%.

Cromul conferă rezistență la coroziune și favorizează formarea fazei α , dar micșorează deformabilitatea plastică la rece, limitând valoarea deformației, pentru imprimarea formei reci și, în consecință, și amplitudinea revenirii prin efect de memorie a formei, motiv pentru care conținutul de Cr este limitat la 4%.

Alierea cu nichel are efect austenitzant și anticorosiv, dar conținutul de Ni este limitat la o valoare de 2%, datorită influenței negative, similară cu cea a cromului, asupra deformabilității la imprimarea formei reci.

Carbonul este un element puternic austenitzant, ce previne formarea feritei δ , la tratamentul de recoacere, având un rol util pentru îmbunătățirea efectului de memorie a formei, însă, datorită acțiunii fragilizante, trebuie să fie de maximum 0,6%.

RO 127409 B1

Cu este introdus în scopul îmbunătățirii rezistenței la coroziune și pentru prevenirea formării feritei δ, dar este limitat la 1%, deoarece scade deformabilitatea la cald.

Alierea cu elementele Ti, V și Nb se practică pentru o bună rezistență la coroziune a oțelului, deoarece acestea au rolul de a preveni formarea carburii de Cr, cât și pentru îmbunătățirea prelucrabilității în timpul ciclurilor de deformare plastică la cald și evitarea formării fisurilor.

Turnarea aliajului se execută respectând o viteza maximă de răcire de 50°C/min.

În condițiile menționate anterior, s-au elaborat, într-un cuptor de medie frecvență, cu capacitatea de 2 kg, patru șarje ale căror compozиții chimice sunt prezentate în tabel.

Din fiecare șarjă, s-au turnat, în forme metalice vopsite refractar, epruvete cilindrice 10 x 100 mm, temperatura de turnare fiind de 1550°C.

Tabel

Şarja	Compoziția chimică, % (masice)											Valoarea X	
	Mn	Si	Cr	Ni	C	Cu	Ti	Nb	V	N	Alte elemente		
1	13,4	3,9	3	1,5	0,6	1	0,01	0,2	0,1	0,01	0,2	rest	18
2	25	2,	4	2	0,15	0,5	0,05	0,1	0,05	0,01	0,3	rest	27,6
3	23,3	2,8	3,1	1,6	0,24	0,6	0,01	0,05	0,05	0,02	0,25	rest	26,3
4	13,9	4	3,34	1,6	0,58	0,12	0,08	0,15	0,1	0,01	0,2	rest	18,48

Semifabricatele turnate se supun unui tratament termic de recoacere de omogenizare la 1100°C, călire de la 1000°C în apă și, în final, deformare plastică prin laminare la 1000°C, cu grade de reducere de 15%, până la grosimi de minimum 0,25 mm.

Efectul de memorie a formei a fost pus în evidență prin observație directă, utilizând un element de tip arc elicoidal, obținut din bandă laminată (șarja 3). În figură, sunt prezentate 10 secvențe ce ilustrează prezența efectului de memorie, manifestat prin despiralarea verticală a arcului, într-un interval de 9 sec, sub influența creșterii temperaturii.

Despiralarea verticală are loc la creșterea temperaturii unui element lamellar, obținut din aliajul 3, fiind evidențiat efectul de memorie cu revenire liberă, temperaturile critice de transformare fiind determinate prin analiza dilatometrică (DIL) și prin analiza mecanică dinamică (DMA).

Revendicări

1

1. Aliaj tip Fe-Mn-Si-Ni-Cr cu efect de memorie a formei, obținută în domeniul de temperaturi 40...150°C, cu conținut mic de Si, Cr, Ni și Cu, rezistent la coroziune, **caracterizat prin aceea că** are compoziția chimică, în procente masice, constituită din: 13...25% Mn, 2,5...4% Si, 3...4% Cr, 1,5...2% Ni, 0,1...0,6% C, 0,2...1% Cu, 0,05...0,2% Nb, 0,05...0,1% Ti, 0,05...0,1% V, maximum 0,3% impurități din alte elemente și, în rest, Fe, suma concentrației elementelor: Mn, Si, Cr, C având o valoare X, cuprinsă în intervalul 18...28 și fiind definită prin expresia:

3

5

7

9

$$X = \%Mn + \%Si + \%Cr + \%Ni + \%C \quad \text{și} \quad \%Cr/\%Ni = 2$$

11

2. Procedeu de obținere a unui aliaj cu memoria formei, tip Fe-Mn-Si-Cr-Ni, realizat prin topirea componentelor metalice în atmosferă neutră, în cuptor electric cu inducție, în creuzet neutru pe bază de trioxid de aluminiu, laminare la cald și recoacere de omogenizare după solidificare, **caracterizat prin aceea că**, într-o primă etapă, este realizată topirea componentelor metalice: Fe, Mn, Ni, Cr, distribuite omogen într-o încărcătură compactă, aliajul lichid fiind aliat cu Si, la circa 1550°C și apoi cu prealiaje pe bază de Ti, V și Nb, înainte de evacuare, turnarea aliajului fiind executată în forme metalice protejate cu vopsea refractară, asigurând o viteza maximă de răcire de 50°C/min, recoacerea de omogenizare fiind realizată la 1100°C și fiind urmată de călire de la 1000°C, în apă, iar deformarea plastică fiind realizată prin laminare la 1000°C, cu grade de reducere succesive de 15%, până la grosimi de minimum 0,25 mm.

13

15

17

19

21

3. Procedeu conform revendicării 2, **caracterizat prin aceea că** forma caldă cu efect de memorie a formei este obținută după deformare plastică la cald.

23

4. Procedeu conform revendicării 2, **caracterizat prin aceea că** forma caldă cu efect de memorie a formei este obținută prin menținere în stare constrânsă, la temperatura de 900°C.

25


RO 127409 B1

(51) Int.Cl.

C22C 38/58 (2006.01),

C22F 1/00 (2006.01),

C21D 8/00 (2006.01)



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
sub comanda nr. 760/2014