



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 01166**

(22) Data de depozit: **24.11.2010**

(41) Data publicării cererii:
28.06.2013 BOPI nr. **6/2013**

(71) Solicitant:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
MATERIALELOR, STR. ATOMIȘTILOR
NR. 105 BIS, MÂGURELE, IF, RO;
• UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
BUCUREȘTI, STR. POLIZU GHEORGHE
NR. 1-7, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;
• METAV-CERCETARE DEZVOLTARE S.A.,
STR. C.A. ROSETTI NR. 31, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• PREDOI DANIELA, CALEA PLEVNEI
NR. 94M, BL. 10D2, SC. 1, ET. 4, AP. 12,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;

• ANDRONESCU ECATERINA,
CALEA PLEVNEI NR. 141B, BL. 4, ET. 1,
AP. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
• GHITULICA CRISTINA DANIELA,
STR. COMANDOR EUGEN BOTEZ NR. 21,
ET. 1, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI, B,
RO;
• GHÎTA RODICA, STR. VIORELE NR. 34,
BL. 15, SC. 2, ET. 7, AP. 66, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, B, RO;
• UNGUREANU FLORICA, STR. OLTULUI
NR. 223, TURNU MÂGURELE, TR, RO;
• ICONARU SIMONA LILIANA,
STR. ELEGIEI NR. 8, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, B, RO;
• TRUSCA ROXANA,
CALEA DOROBANȚILOR NR. 111-131, BL. 9,
SC. B, ET. 6, AP. 45, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, B, RO

(54) SINTEZA OXIZILOR DE FIER SUPERPARAMAGNETICI ÎN POLIZAHARIDE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu pentru obținerea magnetitei utilizată ca purtător în compozitii medicamenteoase. Procedeul conform invenției constă din coprecipitarea ionilor ferici și feroși într-o soluție apoasă de polizaharidă, de tip dextran și dextrin, la o temperatură de 90°C și pH de 11, suspensia rezultată este incubată timp de 1 h la o temperatură de 90°C, după

care particulele separate sunt dispersate în apă distilată, din care rezultă o dispersie stabilă de particule de magnetită.

Revendicări: 4

Figuri: 3

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de invenție este determinată de revendicările conjuinate în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



Sinteza oxizilor de fier superparamagnetici in polizaharide

Prezenta inventie se refera la sinteza prin co-precipitare a oxizilor de fier superparamagnetici (magnetite) in polizaharide de tipul dextranului si dextrinului. Domeniul de aplicabilitate depinde de proprietatile acestui material. Aceste proprietati depend de dimensiunea particulelor, de gradul de dispersie si de forma. Cercetarile actuale in domeniul nanoparticulelor magnetice sunt concentrate pe aplicatiile in domeniile in care proprietatile lor unice vor permite dezvoltarea de noi directii de cercetare. Ca urmare magnetita superparamagnetica in dextran poate fi utilizata in: transportul de substanta activa din medicamente la locul afectat, separarea magnetica a celulelor, imagistica medicala cat si ca agent de contrast in diagnosticare.

Magnetita coloidală, Fe_3O_4 , cu structură spinelică inversă $[\text{Fe}^{3+}]_{\text{Td}}[\text{Fe}^{3+}\text{Fe}^{2+}]_{\text{Oh}}\text{O}_4$, se formează direct prin coprecipitarea ionilor ferici și feroși în mediu alcalin la temperatură ambientă și în condiții anaerobe [1-2] în proporție stoechiometrică $\text{Fe}^{\text{II}} / \text{Fe}^{\text{III}} = 0.5$. Alcalinizarea și hidroliza ionilor Fe^{III} singuri conduce de fapt la oxihidroxizi hidrați foarte slabi cristalini (ferhidrite) care cu timpul se transformă în goetită ($\alpha\text{-FeOOH}$) sau în hematită ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) în funcție de condițiile mediului. În mediu mai bogat în Fe^{II} ($0.1 \leq \text{Fe}^{\text{II}} / \text{Fe}^{\text{III}} \leq 0.3$) se obține un amestec de două tipuri de particule cu structură spinelică, un tip sărac în Fe^{II} ($\text{Fe}^{\text{II}} / \text{Fe}^{\text{III}} \approx 0.07$) sub formă de particule nanometrice, altul bogat în Fe^{II} ($\text{Fe}^{\text{II}} / \text{Fe}^{\text{III}} \approx 0.03$) de dimensiune mult mai mare [3-4].

Director General INCDFM,



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI	
Cerere de brevet de invenție	
Nr. a	2010 01166
Data depozit	24-11-2010

Pentru a obține o singură familie de particule de dimensiune nanometrică trebuie să avem un raport $\text{Fe}^{\text{II}} / \text{Fe}^{\text{III}} = 0.5$.

Dimensiunile particulelor sunt determinate de fizico-chimia mediului (natura bazei, pH, forța ionică). pH-ul dispersiei controlează starea de agregare. Cu cât particulele sunt mai mici cu atât pH-ul și forța ionică I sunt mai ridicate. Putem spune că dimensiunea particulelor este direct legată de pH și de forța ionică a mediului de precipitare.

Initial s-a realizat o solutie de dextran ce a fost incalzita la temperatura de 90°C pentru 1 ora in conditii de agitatie magnetica permanenta. Dupa agitare, s-a adaugat o solutie de hidroxid de sodiu (NaOH) in solutia initiala. O solutie compusa din clorura feroasa ($\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) si clorura ferica ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) in raport stoichiometric $\text{Fe}^{\text{II}} / \text{Fe}^{\text{III}} = 1/2$ a fost adaugata picatura cu picatura in solutia de dextran. Suspensia obtinuta a fost fost incubata pentru 1a 90°C agitand usor. In timpul procesului pH-ul a fost stabilizat la aproximativ 11. După separare particulele sunt dispersate în 50 ml de apă distilată, formând un sol de magnetita la $\text{pH} \sim 2$. În aceste condiții agregarea particulelor este minimă iar dispersiile sunt stabile.

In cazul pulberilor precipitatul rezultat a fost centrifugat si spalat cu apa deionizata. Uscarea pulberii obtinute se realizeaza la 40°C in etuva dupa o centrifugare realizata in prealabil.

Director General INCDFM,



Particulele de oxid formează în apă o suspensie omogenă stabilă, o soluție. Pentru ca soluția să fie stabila trebuie să existe forțe repulsive între particule. Aceste forțe pot rezulta din existența sarcinilor electrostatice de la suprafață.

Stabilitatea dispersiilor pune în joc forțe de natură diferită care sunt controlate de aceeași parametrii, pH și forță ionică, cu toate că rolul lor trebuie să fie distinct în cele două cazuri [5]. Stabilitatea dispersiilor apoase este în esență determinată de bilanțul forțelor electrostatice Van der Waals care se exercită între particule. În cel de al doilea caz, particulele rămân încărcate și precipită solvatate înconjurate de contraionii lor solvatați. Starea chimică a atomilor de fier superficiali poate fi modificată conform puterii de complexare a contra-ionilor. Distanța dintre particule depinde de grosimea stratului de solvatare (hidratare, geometrie și aranjamentul de contraioni).

Reprezentarea schematică a solvatării particulelor de magnetita la pH ~ 2 în soluție apoasă este prezentată în figura 1. Se pot observa primele două trei straturi de apă puternic legate de particulă și puternic structurate prin legături hidrogenate, straturi mai alungite unde structura moleculelor de apă dispare progresiv până la regăsirea comportamentului apei lichide. Atunci când particulele sunt obținute la pH 2 și uscate se conservă organizarea moleculelor de apă puternic structurate prin legăturile hidrogenate în timp ce la PCN (punct de sarcina nula) moleculele de apă sunt împrăștiate pe suprafață (figura 2 - Reprezentarea schematică a solvatării particulelor de magnetita în funcție de modul de uscare). Stratul de solvatare este cu atât mai important cu cât particula este mai mică..

Director General INCDFM,



Evaluarea gradului de compatibilitate a particulelor de magnetita suprерparamagnetica in dextran pe celule hepatice HepG2, prin testul MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5- bromura de difeniltetrazolium) pentru 24 de ore a fost realizat pentru diferite concentratii de ioni de fier. S-a comparat citotoxicitatea pe termen lung (24h) de expunere a celulelor hepatice la ionii particulelor de magnetita in dextran la diverse concentratii ale fierului (0.0 μ g fier/ml, 12.0 μ g fier/ml, 24.0 μ g fier /ml, 60.0 μ g fier /ml and 240 μ g fier /ml) (Figura 3). Viabilitatea celulelor a fost mai mare de 98% la cand concentratia de fier a fost 12 μ g fier /ml si respectiv 24.0 μ g fier/ml. Acest studiu ne-a permis intrelegerea interactiilor dintre particulele de magnetita in dextran cu celule in conditii in vitro punand in evidenta gradul de biocompatibilitate.


Director General INCDFM,



REVENDICARI

1. Procedeul sinteza propus pentru obtinerea de magnetitei superparamagnetice in dextran se caracterizeaza prin aceea ca sinteza are loc in solutie apoasa la temperatura mica (90°C), la pH ~ 11 conducand la obtinerea unui compus de sinteza stoichiometric si stabil.
2. Costurile de obtinere a magnetitei superparamagnetice in dextran sunt scazute, materialul putand fi recomandat pentru aplicatii practice in domenii precum medicina si farmacia.
3. Metoda propusa poate conduce la obtinerea compusului de sinteza in cantitate mare fiind o metoda rapida permitand obtinerea unui compus pur.
4. Prin prezentul prezentul procedeu de sinteza si analiza s-a permis intelegherea interactiilor dintre particulele de magnetite in dextran cu celule in conditii in vitro punand in evidenta gradul de biocompatibilitate.

Director General INCDFM,







Figura 1

Director General INCDFM,

Dr. L.





a-particule uscate la pH~2

b-particule uscate la PCN

Figura 2

Director General INCDFM,

Dr. Lucian Pintilie



A-2010-01166--
24-11-2010
✓3




Figura 3

Director General INCDFM,

