



(11) RO 128716 B1

(51) Int.Cl.

B01J 23/75 (2006.01);
B82B 3/00 (2006.01);
C01G 23/047 (2006.01);
C01G 23/053 (2006.01);
H01F 10/16 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2011 01285**

(22) Data de depozit: **02/12/2011**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30/06/2016** BOPI nr. **6/2016**

(41) Data publicării cererii:
30/08/2013 BOPI nr. **8/2013**

(73) Titular:

- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE - IMNR, BD.BIRUINȚEI NR. 102, PANTELIMON, IF, RO;
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ȘI MOLECULARE - ITIM CLUJ-NAPOCA, STR. DONATH NR.65-103, CLUJ- NAPOCA, CJ, RO

(72) Inventatori:

- PITICESCU RADU ROBERT, ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR.155, BL.21, SC.C, ET.2, AP.90, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;
- VÂLSAN SORINA NICOLETA, STR.DELURENI NR.13, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;
- RAITA OANA, STR.TĂUTULUI NR.100 B, FLOREȘTI, CJ, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:

CN 101053839 (A); KR 20060114060 (A); JP 2005206890 (A)

(54) **PROCEDEU HIDROTERMAL DE SINTEZĂ A PULBERILOR NANOSTRUCTURATE DE DIOXID DE TITAN, DOPAT CU COBALT**

Examinator: ing. chimist PIȚU MARCELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

Invenția se referă la sinteza pulberilor nanostructurate de dioxid de titan dopat cu cobalt. Oxizii semiconductori diluați pe bază de dioxid de titan dopat cu cobalt au devenit un material de interes cu un important potențial de aplicații în spintronică, datorită proprietăților sale feromagnetice.

Proprietățile magnetice ale acestor materiale sunt puternic influențate de concentrația și distribuția dopanților, prezența vacanteelor de oxigen, dimensiunile de grăunți și morfologia acestora. În acest scop au fost propuse diferite metode chimice sau fizice de sinteză a dioxidului de titan dopat cu cobalt.

Procedeele hidrotermale de sinteză reprezintă o metodă cunoscută pentru capacitatea de a produce pulberi oxidice nanocristaline într-o singură etapă, dintr-o mare varietate de precursori solubili sau amorfi.

Este cunoscută o metodă de sinteză hidrotermală pentru metalele oxidice ale grupelor IV B (oxizi de Ti, Zr, Hf). Metoda constă în precipitarea hidroxizilor cu soluții alcaline, spălarea pentru îndepărțarea altor impurități, dispersarea hidroxidului precipitat, pentru a realiza reacția hidrotermală de obținere a suspensiei metal-oxid. Realizarea tratamentului ulterior al suspensiei lichide permite obținerea pulberii de oxid metalic. Această metodă poate duce la formarea pulberii de zirconie pură sau dopată, prin reacție la temperatură joasă, cu grad redus de aglomerare.

Suspensiile de oxid de titan cu proprietăți fotocatalitice, stabilitate și dispersibilitate bune sunt supuse următoarelor etape: hidrolizarea unui compus de titan cu apă, în prezența unui solvent organic și a unui acid, reacția de sinteză hidrotermală, pentru creșterea de cristale amestecând compusul de titan și solventul organic cu apă, încălzirea soluției mixte și adăugarea unui acid în soluția încălzită, pentru îmbunătățirea dispersibilității soluției rezultate printr-o reacție de sinteză în mediu apos, amestecarea compusului respectiv, obținut prin sinteza hidrotermală, și sinteza în mediu apos, pentru a obține o soluție cu proprietăți fotocatalitice. Compusul de titan este de forma tetrapropoxid de titan, alcooxid de titan, clorură de titan, azotat de titan, sulfat de titan sau aminoossalat de titan. Soluția fotocatalizatoare are un conținut de oxid de titan de 0,5 la 5% greutate. Reacția de sinteză hidrotermală are loc la temperaturi cuprinse între 150 și 200°C, și presiuni de la 10 la 20 atm, timp de 2...3 h. Procedeul descris nu permite doparea cu Co și controlul dimensiunilor și morfoloiei nanocristalitelor.

Din brevetul CN 102008961 A este cunoscut procedeul care se referă la sinteza nanocristalelor de dioxid de titan dopat cu cobalt, și cuprinde etapele de dizolvare a acidului sulfuric concentrat sau acid clorhidric în soluție de apă deionizată, prepararea soluției de apă deionizată-alcool, respectiv, dizolvarea unor săruri anorganice sau oxid de cobalt și sare anorganică de cobalt, sau oxid de cobalt dizolvat în alcool, cu obținerea unui alcooxid de titan, reglarea pH-ului la 1...6 cu sodă caustică, pentru a se obține soluție transparentă, dizolvarea hidroxidului de sodiu în alcool, sau dizolvarea amoniacului în apă, urmată apoi de agitare, spălare, separare, uscare, apoi măcinarea pentru uniformizarea dimensiunilor particulelor.

De asemenea, din brevetul KR 20060114060 (A) se cunoaște o metodă de formare a peliculei de dioxid de titan sub formă de anatas dopat cu cobalt, folosind depunere laser pulsată, ce are caracteristici semiconductoare feromagnetice, și cuprinde etape de amestecare a dioxidului de titan și cobalt, pentru a forma un prim amestec lichid, uscarea timp de 22 h, la o temperatură de 80...100°C, și pulverizarea, filtrarea, recristalizare prin calcinare timp de 2...4 h la 850...950°C, introducerea celui de-al doilea amestec lichid în care pulberea a fost recristalizată din amestecul lichid prim, apoi uscat, pulverizat, filtrat, forma anatas obținându-se la 1400...1500°C după 5...7 h.

<p>Din brevetul KR 2007010570105707 (A) este cunoscută o metodă de obținere a unui material cu proprietăți photocatalitice utilizând sinteza hidrotermală. Metoda presupune următoarele etape: (a) introducerea materiilor prime de titan, ca, de exemplu, alcooxid de titan, clorură de titan, azotat de titan, sulfat de titan, aminooxalat de titan, apă distilată, amine și săruri metalice, și (b) ajustarea conținutul de dioxid de titan la 3 până la 30% greutate, și a catalizatorilor metalici Fe, Al, Si, Cu, Ni, Ge, Ga, Sr, Ba, Mn, Mg, Ag, Cr, V, Ca, Zn, Pd, Pt, Rh, W, Mo, Zr, Th, Nb, Ta la 0,5 până la 5% greutate, hidroliza și peptizarea utilizând amine alifatice și ciclice. Procedeul descris nu menționează posibilitatea de dopare cu cobalt.</p> <p>Din brevetul JP 2005206890 A este cunoscută o metodă de obținere a unui film multistrat de dioxid de titan dopat cu cobalt cu o grosime a stratului de 5...100 nm, la o temperatură de 300...500°C, caracterizat prin aceea că prezintă proprietăți feromagnetice și efecte magnetooptice.</p> <p>Problema tehnică va consta în sintetizarea pulberilor nanostructurate de dioxid de titan, oxizi semiconductori diluați, dopați cu cobalt, cu un important potențial în spintronică, datorită proprietăților sale feromagnetice.</p> <p>Procedeul de sinteză hidrotermală propus, conform inventiei, înlătură dezavantajele menționate anterior prin aceea că permite sinteza într-o singură etapă, la temperaturi joase, cu consum redus de materiale, a unor pulberi nanocristaline pe bază de dioxid de titan dopat cu 0,5...10% greutate cobalt, având structura constantă 100% sub formă de anatas, și distribuție omogenă a dopantului în rețeaua cristalină, și morfologie sub formă de nanobare. Controlul morfologiei conform inventiei este realizat prin controlul pH-ului în intervalul 9...10, obținut prin adăugarea de hidroxid de potasiu, și timpului de creștere a nanobarelor în intervalul 15...120 min, și a presiunii în domeniul 75...150 atm, obținut prin introducerea de argon sub presiune în vasul autoclavei. Formarea unor pulberi cu morfologie controlată, conform procedeului descris, este explicată prin formarea inițială a fazei de oxid hidratat de potasiu și titan cu formula $K_{0,48}H_{0,22}Ti_{1,825}O_4(H_2O)_{0,52}$, ce reprezintă matricea de creștere a dioxidului de titan anatas dopat. Pulberile cu această structură și morfologie au un potențial de aplicare în spintronică, prezentând proprietăți feromagnetice.</p> <p>Invenția prezintă următoarele avantaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedeul permite sinteza într-o singură etapă, la temperaturi joase, din materii prime diferite, parametrii tehnologici diferenți, precum și utilizarea, pentru controlul morfologiei și a pH-ului, a hidroxidului de potasiu KOH. <p>Se dă în continuare un exemplu de realizare a procedeului de sinteză hidrotermală a pulberilor nanostructurate de dioxid de titan dopat cu cobalt, conform inventiei, în legătură și cu fig. 1...4, ce reprezintă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fig. 1, difractograma de raze X a probelor de dioxid de titan dopat cu 5% cobalt la 275°C, și diferite durate ale procesului de sinteză hidrotermală, având structura anatas; - fig. 2, microscopia electronică de transmisie a pulberilor de dioxid de titan anatas dopat cu 5% cobalt; - fig. 3, microscopia de înaltă rezoluție a pulberii de anatas dopat cu 5% cobalt, care evidențiază planurile cristalografice ale fazelor de oxid de potasiu și titan hidratat și, respectiv, anatas; - fig. 4, spectrul de rezonanță electronică paramagnetică a pulberilor de dioxid de titan anatas dopat cu 5% cobalt. <p>Obținerea nanopulberii de anatas dopat cu 5% greutate cobalt a fost realizată într-o autoclavă de oțel inoxidabil, căptușită cu un vas de teflon, prin procedeul de sinteză hidrotermală. Ca materii prime au fost folosite soluție apoasă de oxiclorură de titanil TiO_2Cl_2 și acetat de cobalt $[Co(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O]$. Cantitățile introduse au fost folosite pentru</p>	<p style="margin-bottom: 10px;">1</p> <p style="margin-bottom: 10px;">3</p> <p style="margin-bottom: 10px;">5</p> <p style="margin-bottom: 10px;">7</p> <p style="margin-bottom: 10px;">9</p> <p style="margin-bottom: 10px;">11</p> <p style="margin-bottom: 10px;">13</p> <p style="margin-bottom: 10px;">15</p> <p style="margin-bottom: 10px;">17</p> <p style="margin-bottom: 10px;">19</p> <p style="margin-bottom: 10px;">21</p> <p style="margin-bottom: 10px;">23</p> <p style="margin-bottom: 10px;">25</p> <p style="margin-bottom: 10px;">27</p> <p style="margin-bottom: 10px;">29</p> <p style="margin-bottom: 10px;">31</p> <p style="margin-bottom: 10px;">33</p> <p style="margin-bottom: 10px;">35</p> <p style="margin-bottom: 10px;">37</p> <p style="margin-bottom: 10px;">39</p> <p style="margin-bottom: 10px;">41</p> <p style="margin-bottom: 10px;">43</p> <p style="margin-bottom: 10px;">45</p> <p style="margin-bottom: 10px;">47</p>
--	--

RO 128716 B1

1 prepararea a 1000 ml de soluție. Soluția inițială de oxiclorură de titanil (105,47 ml), acetat
2 de cobalt și apă distilată (100 ml) au fost amestecate într-un pahar Berzelius, prin agitare cu
3 ajutorul unui agitator magnetic. Într-un alt pahar Berzelius au fost amestecați 9 ml de KOH
4 (agent de mineralizare) și 500 ml apă distilată. Conținutul primului amestec a fost adăugat
5 prin picurare, cel din urmă fiind sub agitate continuă. După 10...15 min de agitate, pH-ul
6 soluției obținute a fost ajustat la valoarea de 9,5 cu aproximativ 44 ml KOH. Precursorul
7 astfel obținut a fost supus tratamentului hidrotermal la temperaturi cuprinse în intervalul
8 200...275°C, timp de 10...120 min. Presiunea a fost realizată prin introducerea de argon
9 (125 atm) în vasul autoclavei.

10 După sinteza hidrotermală, suspensia obținută a fost scoasă din autoclavă și spălată
11 în 3 cicluri cu apă distilată. După uscarea în etuvă la 105°C, pulberea a fost caracterizată prin
12 metode fizico-chimice, pentru a verifica astfel conținutul final de cobalt. Concentrațiile de titan
13 și cobalt au fost determinate prin spectroizometrie în plasmă cuplată inductiv. Morfologia
14 pulberii a fost analizată prin microscopie electronică de transmisie. Măsurările de
15 rezonanță electronică paramagnetică pe pulberile de dioxid de titan anatas dopat cu 5%
16 greutate cobalt au arătat comportamentul feromagnetic al pulberilor. În domeniul 110...160°K
17 temperatura Curie a fost de $\theta = 110^{\circ}\text{K}$, iar în domeniul 170...230°K temperatura Curie
măsurată a fost $\theta = 165^{\circ}\text{K}$.

RO 128716 B1

Revendicare

Procedeu de sinteză hidrotermală a pulberilor nanocristaline de dioxid de titan cu structură de anatas, dopat cu cobalt, caracterizat prin aceea că se amestecă sub agitare o soluție apoasă de oxiclorură de titanil TiO_2Cl_2 , acetat de cobalt $[Co(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O]$ și apă distilată, după care se adaugă hidroxid de potasiu KOH, pentru controlul morfoloiei sub formă de nanobare, realizat prin reglarea pH-ului în intervalul 9...10, la temperatură cuprinsă în intervalul 200...250°C, într-un timp de creștere a nanobarelor de 10...120 min, la o presiune de 75...150 atm, obținută prin introducerea de argon, procesul de cristalizare având loc pe matricea fazei de oxid hidratat de potasiu și titan cu formula $K_{0,48}H_{0,22}Ti_{1,825}O_4(H_2O)_{0,52}$ formată inițial.

RO 128716 B1

(51) Int.Cl.

B01J 23/75 (2006.01);
B82B 3/00 (2006.01);
C01G 23/047 (2006.01);
C01G 23/053 (2006.01);
H01F 10/16 (2006.01)




Fig. 1




Fig. 2

RO 128716 B1

(51) Int.Cl.

B01J 23/75 (2006.01);
B82B 3/00 (2006.01);
C01G 23/047 (2006.01);
C01G 23/053 (2006.01);
H01F 10/16 (2006.01)




Fig. 3




Fig. 4



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
sub comanda nr. 288/2016