



(11) RO 129228 B1

(51) Int.Cl.  
C04B 26/26 (2006.01)

(12)

## BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00336**

(22) Data de depozit: **30.04.2013**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **28.08.2015** BOPI nr. **8/2015**

(41) Data publicării cererii:  
**28.02.2014** BOPI nr. **2/2014**

(73) Titular:  
• UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN  
CLUJ-NAPOCA, STR.MEMORANDUMULUI  
NR.28, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

(72) Inventatori:  
• TIUC ANCUTA ELENA, STR.REPUBLICII  
NR.16, BAIA DE ARIEŞ, AB, RO;  
• RUSU TIBERIU, STR.PETUNIEI NR.1,  
AP.6, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;  
• NEMES OVIDIU, STR.DALIEI NR.5,  
CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**JP 2000343613 A; RO 110214 B1**

(54) **PROCEDEU DE OBȚINERE A UNUI MATERIAL COMPOZIT  
FONOABSORBANT**

Examinator: ing. MODREANU LUIZA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și  
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de  
invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii  
hotărârii de acordare a acesteia

RO 129228 B1

Invenția se referă la procedeul de obținere a unui material compozit fonoabsorbant, pe bază de rumeguș de brad sau de fag și spumă poliuretanică bicomponentă flexibilă ca liant, utilizat la reducerea nivelului global de zgomot, a transmisiei zgomotului structural și la obținerea unei acustici adecvate a spațiilor închise; în industrie, în spațiile comerciale, în spațiile de relaxare și agrement, în spațiile destinate educației, în construcții, pe șantiere, pe autostrăzi, șosele și străzi, aeroporturi, porturi, căi ferate etc.

O tendință de mare interes și de maximă actualitate este orientarea cercetării spre utilizarea unor materii prime alternative (în special deșeuri) și găsirea unor soluții pentru reducerea zgomotului în contextul problemelor legate de mediul înconjurător. Problema valorificării deșeurilor din lemn a dus la căutarea unor soluții de transformare a acestora în produse utile.

Din stadiul actual al tehnicii se cunoaște faptul că există mai multe materiale fonoabsorbante, cu proprietăți acustice bune și foarte bune, din diferite deșeuri (granule de cauciuc, paie de grâu și orz, fibre de nucă de cocos, frunze de ceai, fibre de bambus, iută, textile, fibre de banane, deșeuri de lemn etc.) și diferite tipuri de lianți (răsină ureo-formaldehidică, răsină ureo-formaldehidică sau fenol-formaldehidică și difenilmetan 4,4' diizocianat polimeric, poliuretan, difenilmetan 4, 4' diizocianat polimeric, ciment, var și ghips). Principalele dezavantaje ale acestor tipuri de materiale sunt structura rigidă, greutate specifică mare, caracteristici mecanice scăzute, unele prezintă un mod greoi de realizare, necesitând utilaje complexe, cost ridicat al materialului, consum energetic ridicat etc.

Se cunoaște din documentul de brevet **JP2000343613 (A)** o metodă de impregnare a deșeurilor din lemn, respectiv a rumegușului din lemn cu o mărime predeterminată cu un material lichid pentru impregnarea părților poroase ale acestuia, apoi amestecul materialului rezultat cu un liant, care poate fi un poliuretan termorigid.

Din documentul de brevet **RO 110214 B1**, se cunoaște un procedeu de obținere a unui material compozit, pe bază de produse vegetale și polimeri, care constă în măruntirea componentei vegetale până la dimensiunea 5...80 mm, divizarea materialului polimeric care poate fi compus dintr-un poliuretan și tăierea materialului fibros, amestecarea mecanică a componentelor, preîncălzirea amestecului la o temperatură mai mică decât temperatura de topire a materialului polimeric, compactarea discontinuă, laminarea stratului de amestec, urmată de răcirea plăcii formate la o temperatură de 40...80°C și tăierea plăcilor.

Materialele poroase celulare sunt cele mai indicate pentru absorbția undei sonore, drept urmare spuma poliuretanică flexibilă este unul dintre cele mai utilizate material fonoabsorbante. Utilizarea acesteia ca liant reprezintă un pas important în obținerea unor materiale compozite fonoabsorbante cu structură poroasă celulară.

O altă problemă tehnică pe care o rezolvă inventia constă în îmbunătățirea performanțelor mecanice, acustice și termice ale materialelor fonoabsorbante obținute din material compozit care conține deșeuri de lemn și diferite tipuri de lianți.

Procedeul de obținere a materialului compozit fonoabsorbant pe bază de rumeguș de lemn și spumă poliuretanică, înălțătură dezavantajele de mai sus, prin aceea că cuprinde următoarele etape, amestecarea celor doi comprienți ai spumei poliuretanice, respectiv un poliol cu densitatea de  $1,1 \text{ g/cm}^3$  și viscozitatea la  $20^\circ\text{C}$  de  $1500 \text{ mPa/s}$  și difenilmetan 4,4 diizocianat, care are densitatea de  $1,2 \text{ g/cm}^3$  și viscozitatea la  $20^\circ\text{C}$  de  $250 \text{ mPa/s}$ , după care are loc amestecarea lor energetică la temperatura camerei timp de 5...8 s, introducerea în amestec a granulelor de rumeguș de lemn cu dimensiunea mai mare de 4 mm, într-o cantitate care să permită obținerea unui material compozit care conține 20...30% spumă poliuretanică și 70...80% rumeguș de lemn; apoi amestecul rezultat se toarnă rapid în matrice acoperită cu un capac și se lasă timp de 30...45 min pentru definitivarea reacției chimice, după care materialul este extras din matrice, procentele fiind raportate masic.

În a doua variantă de prezentare a invenției, granulele de rumeguș de brad sunt înlăciute cu fibre de rumeguș de fag. Astfel compoziția invenției în această variantă este constitută din 70...75% fibre de rumeguș de fag, umiditatea de 9,3%, densitatea de 0,039 g/cm <sup>3</sup> și 25...30% spumă poliuretanică bicomponentă flexibilă (SPU) ca liant, procentele fiind exprimate în raport cu masa totală a compozitiei.	1 3 5
Spuma poliuretanică bicomponentă flexibilă utilizată ca liant la realizarea materialului compozit fonoabsorbant nu conține clorofluorocarburi (CFC) și este produsă de Altropol Kunststoff GmbH, componentul A fiind un poliol formatat cu densitatea de 1,1 g/cm <sup>3</sup> și viscozitatea la 20 °C de 1500 mPa/s, iar componentul B este difenilmelan 4,4' diizocianat (MDI), unul dintre cei mai utilizați izocianați la obținerea spumelor poliuretanice, el are densitatea de 1,2 g/cm <sup>3</sup> și viscozitatea la 20°C de 250 mPa/s, raportul masic între componente poliol/MDI este de 100/70.	7 9 11
Problema pe care o rezolvă invenția constă în recuperarea deșeurilor rezultate în urma prelucrării lemnului și în stabilirea componentelor, reglarea optimă a raportului de participare a acestora la realizarea materialului compozit fonoabsorbant și stabilirea etapelor de realizarea a acestuia, printr-un procedeu simplu, astfel încât să se obțină un grad ridicat de omogenizare a componentilor în masa amestecului, rezultând un material compozit fonoabsorbant cu proprietăți acustice, termice și mecanice superioare materialelor compozite fonoabsorbante deja existente	13 15 17 19
Procedeul de obținere a materialului compozit fonoabsorbant, care face obiectul invenției, constă în introducerea într-un recipient de amestecare a celor doi componente ai spumei poliuretanice după care are loc amestecarea lor energetică la temperatura camerei timp de 5...8 s, apoi se introduce rumegușul de brad pentru prima variantă a invenției, respectiv rumeguș de fag pentru varianta a doua, și se omogenizează timp de 12 s, amestecul rezultat se toarnă cât mai rapid în matriță, datorită vitezei mari de reacție, matrița se acoperă cu un capac și se lasă timp de 30...45 min pentru definitivarea reacției chimice și atingerea stabilității dimensionale, după care materialul este extras din matriță.	21 23 25 27
Prin aplicarea invenției, se obțin următoarele avantaje:	29
- lărgirea gamei de produse din categoria materialelor fonoabsorbante;	31
- obținerea unui material compozit fonoabsorbant cu caracteristici superioare, mecanice, acustice și termice;	33
- coeficientul de absorbție acustică are valori bune pe o gamă largă de frecvențe;	35
- stabilitatea termică a compozitului (rumeguș plus spumă poliuretanică) atinge valori mai mari ale temperaturii față de rumeguș simplu sau spumă poliuretanică;	37
- valorificarea superioară a deșeurilor rezultate în urma prelucrării lemnului;	39
- reducerea cantității de deșeuri și în același timp a poluării sonore;	41
- densitatea materialului este relativ mică;	43
- reducerea consumului de materiale și de energie;	45
- pentru îmbunătățirea sau modificarea unor caracteristici ale materialului realizat prin utilizarea spumei poliuretanice ca liant, se pot adăuga coloranți, substanțe ignifuge etc.;	47
- condiții de lucru simple și ușor de reproducere;	49
- materialul compozit fonoabsorbant se poate produce cu dotări minime de utilaje;	51
- materialul este obținut ușor într-o durată de timp relativ redusă.	51
Se prezintă, în continuare 4 exemple de realizare a materialului compozit fonoabsorbant conform invenției.	51
<b>Exemplul 1.</b> Se amestecă energetic, într-un recipient de amestecare, 203 ml poliol și 130 ml MDI timp de 5 s, după care se adaugă 130 g de granule de rumeguș de brad cu dimensiuni mai mari de 4 mm având umiditatea de 10,4%, densitatea de 0,035 g/cm <sup>3</sup> și se omogenizează timp de 12 s, amestecul rezultat se toarnă rapid în matriță, datorită vitezei mari de reacție, matrița se acoperă cu un capac și se lasă timp de 30...45 min pentru definitivarea reacției chimice și atingerea stabilității dimensionale.	51

1 Materialul rezultat are următoarele caracteristici:  
3 - Grosimea materialului: 40 mm.  
5 - Densitatea materialului, conform SR EN 323:96: 0,1399 g/cm<sup>3</sup>.  
7 - Rezistența la tractiune, conform SR EN 1607+AC:1999: 0,091 N/mm<sup>2</sup>.  
9 - Rezistența la încovoiere, conform SR EN 12089:99: 0,058 N/mm<sup>2</sup>.  
11 - Rezistența la compresiune, conform SR EN 826:1998: 0,029 N/mm<sup>2</sup>.  
13 - Conductivitatea termică a materialului: 0,076 W/m K.  
15 - Structura microscopică: figura 1a.  
17 - Coeficientul de absorbție acustică, conform SR EN ISO 10534-2:2002: fig. 2  
(rumeguș de brad + 25% SPU).

19 **Exemplul 2.** Se amestecă energetic într-un recipient de amestecare 243 ml poliol și  
21 156 ml MDI timp de 5 s, după care se adaugă 121 g de granule de rumeguș de brad cu  
23 dimensiuni mai mari de 4 mm, umiditatea de 10,4%, densitatea de 0,035 g/cm<sup>3</sup> și se omogenizează  
25 timp de 12 s, amestecul rezultat se toarnă rapid în matriță, datorită vitezei mari  
27 de reacție, matrița se acoperă cu un capac și se lasă timp de 30...45 min pentru definitivarea  
29 reacției chimice și atingerea stabilității dimensionale.

31 Materialul rezultat are următoarele caracteristici:  
33 - Grosimea materialului: 40 mm.  
35 - Densitatea materialului, conform SR EN 323:96: 0,1533 g/cm<sup>3</sup>.  
37 - Rezistența la tractiune, conform SR EN 1607+AC:1999: 0,16 N/mm<sup>2</sup>.  
39 - Rezistența la încovoiere, conform SR EN 12089:99: 0,079 N/mm<sup>2</sup>.  
41 - Rezistența la compresiune, conform SR EN 826:1998: 0,038 N/mm<sup>2</sup>.  
43 - Conductivitatea termică a materialului: 0,039 W/m K.  
45 - Structura microscopică: figura 1b.  
47 - Coeficientul de absorbție acustică, conform SR EN ISO 10534-2:2002: figura 2  
(rumeguș de brad + 30% SPU).

49 **Exemplul 3.** Se amestecă energetic într-un recipient de amestecare 203 ml poliol și  
51 130 ml MDI timp de 5 s după care se adaugă 143 g de fibre de rumeguș de fag, umiditatea  
53 de 9,3%, densitatea de 0,039 g/cm<sup>3</sup> și se omogenizează timp de 12 s, amestecul rezultat se  
55 toarnă rapid în matriță, datorită vitezei mari de reacție, matrița se acoperă cu un capac și se  
57 lasă timp de 30...45 min pentru definitivarea reacției chimice și atingerea stabilității dimensi-  
59 niale.

61 Materialul rezultat are următoarele caracteristici:  
63 - Grosimea materialului: 40 mm.  
65 - Densitatea materialului, conform SR EN 323:96: 0,145 g/cm<sup>3</sup>.  
67 - Rezistența la tractiune, conform SR EN 1607+AC:1999: 0,351 N/mm<sup>2</sup>.  
69 - Rezistența la încovoiere, conform SR EN 12089:99: 0,078 N/mm<sup>2</sup>.  
71 - Rezistența la compresiune, conform SR EN 826:1998: 0,036 N/mm<sup>2</sup>.  
73 - Conductivitatea termică a materialului: 0,083 W/m K.  
75 - Coeficientul de absorbție acustică, conform SR EN ISO 10534-2:2002: figura 2  
77 (rumeguș de fag + 25% SPU).

79 **Exemplul 4.** Se amestecă energetic într-un recipient de amestecare 243 ml poliol și  
81 156 ml MDI timp de 5 s, după care se adaugă 133 g de fibre de rumeguș de fag, umiditatea  
83 de 9,3%, densitatea de 0,039 g/cm<sup>3</sup> și se omogenizează timp de 12 s, amestecul rezultat se  
85 toarnă rapid în matriță, datorită vitezei mari de reacție, matrița se acoperă cu un capac și se  
87 lasă timp de 30...45 min pentru definitivarea reacției chimice și atingerea stabilității dimen-  
89 sionale.

# **RO 129228 B1**


Materialul rezultat are următoarele caracteristici:	1
- Grosimea materialului: 40 mm.	
- Densitatea materialului, conform SR EN 323:96: 0,1744 g/cm <sup>3</sup> .	3
- Rezistența la tracțiune, conform SR EN 1607+AC: 1999: 0,367 N/mm <sup>2</sup> .	
- Rezistența la încovoiere, conform SR EN 12089:99: 0,081 N/mm <sup>2</sup> .	5
- Rezistența la compresiune, conform SR EN 826:1998: 0,073 N/mm <sup>2</sup> .	
- Conductivitatea termică a materialului: 0,041 W/m K.	7
- Coeficientul de absorbție acustică, conform SR EN ISO 10534-2:2002: fig. 2 (rumeguș de fag + 30% SPU).	9

Procedeu de obținere a unui material compozit fonoabsorbant pe bază de rumeguș de lemn și spumă poliuretanică, **caracterizat prin aceea că** acesta cuprinde următoarele etape:


a) amestecarea celor doi componenti ai spumei poliuretanice, respectiv un poliol cu densitatea de  $1,1 \text{ g/cm}^3$  și viscozitatea la  $20^\circ\text{C}$  de  $1500 \text{ mPa/s}$  și difenilmetan 4,4 diizocianat, care are densitatea de  $1,2 \text{ g/cm}^3$  și viscozitatea la  $20^\circ\text{C}$  de  $250 \text{ mPa/s}$ , după care are loc amestecarea lor energetică la temperatură camerei timp de  $5\ldots 8 \text{ s}$ ;

b) se introduc în amestec granule de rumeguș de lemn cu dimensiunea mai mare de  $4 \text{ mm}$ , într-o cantitate care să permită obținerea unui material compozit care conține  $20\ldots 30\%$  spumă poliuretanică și  $70\ldots 80\%$  rumeguș de lemn;

c) amestecul rezultat se toarnă rapid în matriță acoperită cu un capac și se lasă timp de  $30\ldots 45 \text{ min}$  pentru definitivarea reacției chimice, după care materialul este extras din matriță, procentele fiind raportate masic.



**Fig. 1**



**Fig. 2**



Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM  
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci  
sub comanda nr. 495/2015