



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00866**

(22) Data de depozit: **19.11.2013**

(41) Data publicării cererii:  
**30.01.2015** BOPI nr. **1/2015**

(71) Solicitant:  
• CHIMIGAZ SRL, STR. CARPAȚI NR. 8,  
MEDIAȘ, SB, RO

(72) Inventatori:  
• CRUCEAN AUGUSTIN CONSTANTIN,  
STR. CUZA VODĂ NR. 4, MEDIAȘ, SB, RO;  
• TEODORUȚ NICOLETA, STR. CÂMPULUI  
NR.8, TÂRNĂVENI, MS, RO

(54) **CATALIZATOR DE HIDROGENARE A ESTERILOR ACIZILOR  
GRAȘI PE BAZĂ DE HIDROTALCIT ȘI PROCEDEU DE  
OBȚINERE A ACESTUIA**

### (57) Rezumat:

Invenția se referă la un catalizator și la un procedeu de obținere a acestuia. Catalizatorul conform invenției este constituit din 0,7% Ru și 1,4% Sn pe suport de hidrotalcit. Procedeul conform invenției constă în impregnarea succesivă a unui suport pe bază de hidrotalcit de tip Mg-Al-CO<sub>3</sub>, având un raport Mg:Al de 2:1, în prezență de bentonită, cu 0,1...1,1% Ru, și, după uscare, cu 0,2...2,2% Sn, la o viteză volumară a

soluțiilor de impregnare de 0,2...1,9h<sup>-1</sup>, urmată de calcinare la o temperatură de 350...500°C, activare prin tratare cu o soluție apoasă de borohidrură de sodiu în exces de 5...90% și în curent de hidrogen la o temperatură de 250...550°, timp de 3...12 h.

Revendicări: 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de invenție este determinată de revendicările conjunite în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



## CATALIZATOR DE HIDROGENARE A ESTERILOR ACIZILOR GRAȘI PE BAZĂ DE HIDROTALCIT ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTUIA

Invenția se referă la un catalizator de hidrogenare a esterilor acizilor grași pe bază de hidrotalcit și la procedeul de obținere a acestuia.

Se cunosc numeroase procedee de obținere a alcoolilor grași prin hidrogenarea esterilor acizilor grași.

US Patent 8,426,654 descrie un procedeu pentru producerea de alcooli grași prin hidrogenarea esterilor de tip ceruri la  $180\text{-}220^{\circ}\text{C}$  și 70 până la 100 barr, în strat fix de catalizator granulat, obținut prin extrudare, care conține componente principale de tipul cupru și oxid de cupru-crom și componente secundare precum zinc, aluminiu, fier, siliciu și elemente alcalino-pământoase. Procedeul prezintă dezavantaje legate de utilizarea la obținerea catalizatorului a unor metale toxice precum cromul.

CN Patent 101733124 descrie o metodă de obținere în sistem continuu și strat fix a alcoolilor grași pe un catalizator pe baza de cupru și zinc drept componente active și unul sau mai multe metale dintre mangan, bariu sau zirconiu sunt folosite ca și cocatalizatori, iar siliciu și aluminiu sunt folosiți ca promotori strucțurali. Conținutul componentelor active este de la 40 la 95 % masă; conținutul de cocatalizatori este de la 1 la 30 % masă, iar conținutul de promotor structură este 0.01 la 50 % masă. Catalizatorul prezintă activitate ridicată și selectivitate ridicată la alcooli grași, durată lungă de viață și capacitatea de a cataliza reacția de hidrogenare la o presiune relativ scăzută. Procedeul prezintă dezavantaje legate de conținutul ridicat în metale grele.

CN Patent 102476056 descrie un catalizator utilizat în producția de alcooli grași compus dintr-un amestec de oxid de zinc și oxid de cupru la un conținut de 18-66 %, din unul sau două metale selectate dintre oxid de mangan și oxid de nichel la concentrația de 0-40 %, din aluminiu la concentrația de 5-17 % și 0-45 % suport care este fie diatomită fie carbonat de calciu. Catalizatorul prezintă activitate ridicată și de asemenea stabilitate bună. Metoda de preparare este simplă, prezintă o operabilitate ridicată și este ușor de industrializat.

Procedeul prezintă dezavantaje legate de utilizarea unui conținut ridicat în metale grele la prepararea catalizatorului.

US Patent 5,043,485 descrie un procedeu pentru producerea de alcooli grași prin hidrogenarea catalitică a amestecurilor esterilor metilici ai acizilor grași, la o presiune de la 100 la 300 bari, la temperaturi de la  $160^{\circ}\text{C}$  la  $270^{\circ}\text{C}$  și la un raport molar hidrogen/esteri metilici ai acizilor grași de la 10:1 la 500:1. Reacția se realizează pe un catalizator care

conține 30-40% gr. cupru, între 23 la 30% gr. crom, de la 1 la 10% gr. mangan, de la 1 la 10% gr. siliciu și de la 1 la 7% gr. bariu. După calcinare catalizatorul este granulat cu 1 la 10% gr. liant de tip grafit și activat cu hidrogen sau un amestec de gaze ce conțin hidrogen. Acest proces permite producerea de alcooli grași, cu randament ridicat din amestecuri de esteri metilici ai acizilor grași care conțin resturi de acid gras de la C8 la C22. Procedeul prezintă dezavantaje legate de utilizare la obținerea catalizatorului a unor metale toxice precum cromul.

US Patent 5,124,491 descrie un procedeu pentru producerea de alcooli grași prin hidrogenarea catalitică a esterilor metilici ai acizilor grași la presiune de la 20 la 100 bari și la temperaturi de la  $160^{\circ}\text{C}$  la  $270^{\circ}\text{C}$ , în raport molar hidrogen/esteri metilici ai acizilor grași de la 10:1 la 500:1. Reacția se realizează pe catalizatori care conțin 30-40% în greutate cupru, între 23 și 30% gr. crom, de la 1 la 10% gr. mangan, de la 1 la 10% gr. siliciu și de la 1 la 7% gr. bariu și alte metale de tranziție în formă de oxizi. Procedeul prezintă dezavantaje legate de utilizare la obținerea catalizatorului a unor metale toxice precum cromul.

US Patent 5,364,986 descrie un procedeu pentru producerea de alcooli grași C8-22 care constă în hidrogenarea catalitică a trigliceridelor cu hidrogen, în prezența unui catalizator de cupru-zinc. Presiunea în zona de reacție este de la circa 200...280 bari, temperatura de  $200^{\circ}\text{C}$  până la  $230^{\circ}\text{C}$  și temperatura de ieșire a zonei de reacție de la aproximativ  $190^{\circ}\text{C}$  până la aproximativ  $220^{\circ}\text{C}$ . Procedeul prezintă dezavantajul generat de valoarea ridicată a presiunii de hidrogenare.

Este cunoscut că principalul procedeu de producere a alcooilor grași constă în hidrogenarea catalitică a esterilor acizilor grași, de preferat a esterilor metilici ai acizilor grași. Realizarea procesului în sistem continuu și strat fix catalitic impune utilizarea unui catalizator în formă granulată. Catalizatorii utilizați de regulă realizează și hidrogenarea legăturilor olefinice ale catenelor de acizi grași nesaturați cu formare de alcooli grași saturați cu punct de topire mai ridicat și mai dificil de manipulat.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția se referă la un catalizator de hidrogenare selectivă a esterilor acizilor grași la alcooli grași nesaturați, pe bază de Ru și Sn depus pe hidrotalcit granulat și la un procedeu de obținere a acestuia.

Procedeul conform invenției înlatură dezavantajele menționate anterior prin aceea că la prepararea catalizatorului nu sunt utilizate metale neprietenioase mediului precum cromul iar conținutul de metale este redus. De asemenea presiunea de operare are valori relativ scăzute.

Invenția prezintă urmatoarele avantaje:

- a. Sunt eliminate metalele neprietenoase mediului din compoziția catalizatorului de hidrogenare a esterilor acizilor grași;
- b. Suportul catalitic utilizat este un hidrotalcit și nu ridică probleme de poluare a mediului la preparare și după epuizarea catalizatorului;
- c. Metoda de depunere a metalelor active pe suportul catalitic decurge prin umectarea incipientă a suportului catalitic granulat cu precursori catalitici, astfel că din proces nu rezultă ape încărcate cu metale grele sau produse secundare toxice;
- d. Procesul de hidrogenare a esterilor acizilor grași la alcooli grași în prezența acestui catalizator decurge cu protejarea legăturilor olefinice, permitând fabricarea alcoolilor grași nesaturați cu caracteristici de curgere îmbunătățite la temperaturi scăzute.

Catalizatorul de hidrogenare propus pentru hidrogenarea esterilor acizilor grași la alcooli grași, conform invenției, elimină dezavantajele menționate prin aceea că este preparat prin impregnare succesivă prin metoda umectării incipiente a suportului pe bază de hidrotalcit de tip Mg-Al-CO<sub>3</sub> având un raport Mg : Al de 2:1, granulat în prezență de bentonită, cu Ru la o concentrație de 0,1...1,1 % și, după uscare, cu Sn la o concentrație de 0,2...2,2 % față de suportul catalitic, la o viteză volumară a soluțiilor de impregnare de 0,2...1,9 h<sup>-1</sup>, urmată de calcinare la 350...500°C, activare prin tratare cu soluție apoasă de borohidrură de sodiu la un exces de 5...90% față de cantitatea stoechiometrică necesară și în curent de hidrogen la temperatura de 250...550°C pe o durată de 3...12 h. Procedeul de hidrogenare a esterilor acizilor grași pe catalizatorul preparat conform revendicării 1, este **caracterizat prin aceea că** se realizează în strat fix catalitic la temperatura de 200...340°C, presiunea de 10...150 atm, viteza volumară a oleatului de metil 0,1...0,8 h<sup>-1</sup>, raport molar H<sub>2</sub>/oleat de metil 5...20.

Exemplu de realizare a invenției:

- a. Hidrotalcitul Mg-Al-CO<sub>3</sub> având un raport Mg:Al de 2:1 a fost preparat prin coprecipitarea la temperatura camerei a unei soluții de 250 g Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O și 121,95 g Al(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> dizolvăți în 1170 g apă bidistilată prin adăugarea unei soluții ce conține 88,66 g NaOH și 73,52 g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dizolvate în 520 g apă bidistilată la un pH de 10, apoi maturat timp de 3 h la 60°C, după care este filtrat, spălat cu apă distilată până când pH-ul apei de spălare indică valoarea 7, uscat la 105°C timp de 12 h, calcinat la 460°C timp de 5 h, după care este hidratat cu apă ultrapură și lăsat în repaus la temperatura camerei timp de 12 h, apoi filtrat și uscat la 105°C timp de 12 h.

- b. Granularea hidrotalcitului s-a realizat prin malaxare în prezență de bentonita la un raport volumetric hidrotalcit/bentonită de 6:4 în prezență de apă distilată la o proporție apă/solid de 2/5, urmată de extrudare și uscare la temperatură de  $120^{\circ}\text{C}$  timp de 8 h.
- c. Prepararea catalizatorului 0,7% Ru+1,4% Sn/hidrotalcit s-a realizat prin impregnarea succesivă, urmată de uscare la  $120^{\circ}\text{C}$  timp de 4 h cu soluții apoase de  $\text{RuCl}_3$  și  $\text{SnCl}_2$  prin metoda umectării incipiente la o viteză volumară identică a soluțiilor de impregnare de  $1,5 \text{ h}^{-1}$ , urmată de calcinare la  $400^{\circ}\text{C}$  timp de 8 h. Concentrația centrilor acizi determinată prin termodesorbția dietilaminei a fost următoarea: i) centrii acizi tari 0,19 meq/g, ii) centrii acizi de tarie medie 0,28 meq/g, iii) centrii acizi slabii 0,15 meq/g. Catalizatorul a fost activat în 2 etape: i) în prima etapa prin tratare cu soluție apoasă de 10% borohidrură de sodiu la un exces de 20% față de cantitatea stoechiometrică necesara, ii) în etapa 2 în curent de hidrogen la temperatură de  $350^{\circ}\text{C}$  pe o durată de 5 h.
- d. Testarea catalizatorului 0,7% Ru+1,4% Sn/hidrotalcit în procesul de hidrogenare a oleatului de metil s-a realizat în strat fix catalitic în două variante de operare: a) temperatură de  $240^{\circ}\text{C}$ , presiunea de 100 atm, viteza volumară a oleatului de metil  $0,12 \text{ h}^{-1}$ , raport molar  $\text{H}_2/\text{oleat}$  de metil 10, conversia oleatului de metil fiind de 87,8%, randamentul în alcool oleic de 50,6%, iar randamentul în hidrocarburi de 15,5%; b) temperatură de  $240^{\circ}\text{C}$ , presiunea de 40 atm, viteza volumară a oleatului de metil  $0,12 \text{ h}^{-1}$ , raport molar  $\text{H}_2/\text{oleat}$  de metil 10, conversia oleatului de metil fiind de 71,4%, randamentul în alcool oleic de 17,3%, iar randamentul în hidrocarburi de 48,1%.

## REVENDICARI

1. Catalizator de hidrogenare selectivă a esterilor acizilor grași la alcooli grași, **caracterizat prin aceea că** este preparat prin impregnare succesivă prin metoda umectării incipientă a suportului pe bază de hidrotalcit de tip Mg-Al-CO<sub>3</sub> având un raport Mg:Al de 2:1, granulat în prezență de bentonita, cu Ru la o concentrație de 0,1...1,1 % și, după uscare, cu Sn la o concentrație de 0,2...2,2 % față de suportul catalitic, la o viteză volumară a soluțiilor de impregnare de 0,2...1,9 h<sup>-1</sup>, urmată de calcinare la 350...500°C, activare prin tratare cu soluție apoasă de borohidrură de sodiu la un exces de 5...90% față de cantitatea stoechiometrică necesară și în curent de hidrogen la temperatura de 250...550°C pe o durată de 3...12 h.
2. Procedeu de hidrogenare a esterilor acizilor grași pe catalizatorul preparat conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** se realizează în strat fix catalitic la temperatura de 200...340°C, presiunea de 10...150 atm, viteza volumară a oleatului de metil 0,1...0,8 h<sup>-1</sup>, raport molar H<sub>2</sub>/oleat de metil 5...20.