



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00532**

(22) Data de depozit: **16.07.2013**

(41) Data publicării cererii:  
**30.01.2015** BOPI nr. **1/2015**

(71) Solicitant:  
• INSTITUTUL NAȚIONAL DE  
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  
TEXTILE ȘI PIELĂRIE - SUCURSALA -  
INSTITUTUL DE CERCETARE PIELĂRIE,  
INCĂLȚĂMINTE, STR.ION MINULESCU  
NR.93, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:  
• NICULESCU OLGA,  
STR.CĂPT.NICOLAE LICĂREȚ NR.6,  
BL.P M 43, SC.1 ET.3, AP.16, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO;  
• MANTA ANCA, STR. VIDRARU NR. 6,  
BL. 117, AP. 8. ET. III, MEDIAŞ, SB, RO

### (54) PRODUS CEROS PENTRU FINISAREA PIEILOR ȘI A ARTICOLELOR DIN PIELE NATURALĂ

#### (57) Rezumat:

Invenția se referă la un produs pentru finisarea pieilor și a articolelor din piele naturală. Produsul conform inventiei este constituit din 1,5...1,6% ceară de albine, 5...6% lanolină, 11...12% monostearat de


trietanolamină, 2...2,5% emulgator ionic și, în rest, apă.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de invenție a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de invenție este determinată de revendicările conjuinate în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



## PRODUS CEROS PENTRU FINISAREA PIEILOR SI A ARTICOLELOR DIN PIELE NATURALA



### DESCRIERE

Invenția se referă la PRODUS CEROS PENTRU FINISAREA PIEILOR SI A ARTICOLELOR DIN PIELLE NATURALA.

Domeniul de aplicabilitate este finisarea pieilor si a articolelor din piele naturala.

Agenții de tușeu (emulsiile de ceruri, uleiurile) sunt utilizați pentru modificarea tușeului finisajului (care poate fi gras, cerat sau mătăsos) și pentru îmbunătățirea proprietăților fizice ale pieilor finisate.

Se cunosc procedee de obtinere a unor emulsiile de ceruri și uleiuri siliconice, care se utilizează în compozitia apretului final aplicat prin pulverizare pe suprafața pieilor naturale, pentru îmbunătățirea proprietăților organoleptice și fizico-mecanice ale pieilor finisate.

Acste produse ceroase sunt obținute prin diferite metode utilizând diverse componente, ca de exemplu:

- produse pe bază de polimeri de natură siliconică, obținuți din etilenă și clorură siliconică;
- derivate amidice de acizi grași ( $C_{12}-C_{18}$ ) obținute prin incălzirea acizilor grași cu aminoalcooli;
- produse pe bază de polimeri de etilenă;
- produse pe bază de ceară esterică din esterificarea acizilor grasi cu alcooli grasi și compusi polimerici;
- produse pe bază de amestec de acizi grași ( $C_{10} - C_{18}$ ), obținuți prin oxidarea parafinei.

Cerurile astfel obținute se emulsionează cu emulgator de tip neionic, după sistemul ceară în apă, sub agitare puternică.

Pentru emulsionare se utiliza ca emulgator neionic, Nonilfenolul polietoxilat cu nouă moli de oxid de etilenă, NF9.

Emulgatorul Nonilfenolul polietoxilat cu nouă moli de oxid de etilenă, are proprietăți coloidale bune, dar prezintă dezavantajul ca este biodegradabil în proporție de doar 30% și este interzis pentru produsele industriale, datorită toxicității sale.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă din realizarea unui produs ceros utilizat la finisarea de suprafata a pieilor naturale bovine, ovine, caprine și a articolelor din piele naturală (incălțaminte, marochinarie, imbracaminte, tapiterie mobila, etc.), prin alegerea componentelor naturale – ceară de albine, lanolina – și stearina care este obținuta prin scindarea grasimilor naturale, precum și a proporțiilor de asociere astfel încât să se asigure posibilitatea autoemulsionării în mediu apă cu ajutorul unui emulgator neionic complet biodegradabil, Alcool gras lauric etoxilat cu 7 moli de oxid de etilenă.

Compoziția conform inventiei este alcătuită din 1,5-1,6 % Ceară de albine, 5-6 % Lanolină, 11-12 % Monostearat de trietanolamină, 2-2,5 % Emulgator neionic complet biodegradabil – Alcoolul lauric etoxilat, alcool gras C<sub>12</sub> etoxilat cu șapte moli de oxid de etilenă și restul apă.

Produsul conform invenției elimină dezavantajul menționat prin aceea că Nonilfenolul polietoxilat s-a înlocuit cu Alcoolul lauric etoxilat, care este complet biodegradabil.

Acest produs ceros se obține utilizând următoarele componente: Ceară de albine, Lanolină, Strearină, Trietanolamină, Emulgator neionic – Alcoolul lauric etoxilat cu șapte moli de oxid de etilenă.

Compoziția de finisare a pieilor este obținută prin esterificarea Stearinei cu Trietanolamina (TEA), în condiții de reacție bine determinate.

Raportul acid gras: amino-alcool este de 1: 0,8-1, temperatura de reacție este de 120-140°C, timpul de reacție de 4-5 ore și agitarea cu ajutorul unui agitator cu turatia de 50-60 rotatii/minut.

Se obține Monostearat de trietanolamina, care se raceste la temperatura de 80°C.

Ceară de albine și Lanolina se topesc separat într-un vas de sticlă termorezistentă, la temperatura de 70-80°C.

Apoi, cele trei ceruri se amestecă.

Amestecul de ceruri este constituit din:

- 9 % Ceară de albine
- 27,3 % Lanolina
- 63,7 % Monostearat de trietanolamina.

Intermediul rezultat este un ulei transparent de culoare gălbui și a fost emulsionat cu apă, după sistemul ceară în apă, utilizând o cantitate de ceară în proporție de 15-20 % și un

emulgator de tip neionic – Alcoolul lauric polietoxilat, care s-a adaugat in proportie de 10% fata de cantitatea de ceara supusa emulsionarii, respectiv 1,5-2 % si restul apa.

Sistemul de emulsionare este cel clasic, de tip U/A, si se realizeaza prin agitare mecanica cu ajutorul unui agitator cu turatia de 300-500 rotatii/ minut, la temperatura de 60-80 °C.

Emulsia de ceara se mentine sub agitare pana la temperatura mediului ambiant.

Cerurile obtinute sunt usor diluabile dupa sistemul de ceara in apa, cu ajutorul emulgatorului neionic. După emulsionare, emulsiile de ceara, de tip U/A (ceara in apa), prezinta o stabilitate buna si au aspect de fluide albe, omogene.

Valorile caracteristicilor fizico-chimice ale emulsiilor de ceruri realizate sunt: substanță uscată, 12-14%, pH=7,0-7,5, viscozitate cupă Ford Φ 4mm, 12-27 s., viscozitate Hoppler, 8-11 cP, densitate, 0,950-0,980g/cm<sup>3</sup>.

Produsul conform inventiei, caracterizat prin aceea că asigura un tuseu ceros și caracteristici organoleptice foarte bune pieilor finisate, rezistenta mai mare la zgarieturi, la frecare si la apa a pieilor.

Emulsia apoasa de ceara obtinuta poate fi usor aplicata pe piele prin pulverizare in diferite proportii si este uniform etalata pe suprafata pieilor finisate.

Se utilizeaza in compozitia apretului final apos (de tip nitrocelulozic, acrilic sau poliuretanic), in proportie de 20-100 g/L, in functie de efectul dorit si se aplica prin pulverizare pe suprafata pieilor finisate cu pelicula.

Se poate aplica pe suprafata pieilor nefinisate cu pelicula polimerica, cu fata naturala (Crust), sau pe suprafata pieilor cu fata polizata, de tip velur, buffo,, nubuc, in amestec cu apa, in proportie de 1:1, sau ca atare, in functie de efectul dorit.

Se poate aplica pe suprafata articolelor de incaltaminte, marochinarie, imbracaminte, tapiterie mobila, etc., prin pulverizare, utilizandu-se in compozitia unui apret apos (de tip nitrocelulozic, acrilic sau poliuretanic), in proportie de 20-100 g/L, in functie de efectul dorit.

#### **Exemplu de realizare a inventiei:**

Aparatura este alcătuită dintr-un vas de reacție de capacitate de 3 L și un sistem de încălzire (baie electrică cu controlul temperaturii).

Vasul de reacție cu 3 găuri, fabricat din sticlă rezistentă la temperatură ridicată este prevăzut cu un agitator cu elice care omogenizează masa de reacție, un termometru cu ajutorul căruia se controlează temperatura și un refrigerent cuplat la sursa de apă pentru menținerea temperaturii constante în timpul procesului de reacție.

Utilizand acest aparat s-a preparat produsul ceros pentru finisarea pieilor, efectuandu-se urmatoarele operatii:

- Obtinerea Monostearatului de trietanolamina prin esterificarea Stearinei cu Trietanolamina, utilizandu-se un raport masic de aproximativ 1: 1.

Pentru a asigura o buna agitare in timpul procesului tehnologic, cantitatea componentelor introduse in vasul de reactie trebuie sa fie in proportie de 50-70% din capacitatea acestuia.

In vasul de reactie s-au introdus urmatoarele componente: 1000g Stearina si 750g Trietanolamina.

S-au utilizat urmatorii parametri de lucru: temperatura 120-140 °C; agitare cu ajutorul unui agitator cu viteza de 60-80 rotatii / minut; durata 4 ore.

- Racirea masei de reactie la temperatura de 60-80°C.

- Vasul de reactie a fost golit.

- Obtinerea unui amestec format prin topirea unei cantitati de 450 g Lanolina, la temperatura de 50-60 °C si a unei cantitati de 150 g Ceara de albine, la temperatura de 80-90 °C, intr-un vas de sticla termorezistenta, pe o baie de apa.

- Racirea amestecului format din cele doua ceruri topite (Ceara de albine si Lanolina) la temperatura de 60°C.

- In vasul de reactie s-au introdus urmatoarele componente: 1050 g Monostearat de trietanolamina, 450 g Lanolina si 150 g Ceara de albine, respectandu-se un raport intre reactanti de 7: 3: 1.

S-au utilizat urmatorii parametri de lucru: temperatura 60-80 °C; agitare cu ajutorul unui agitator cu turatia de 60-80 rotatii / minut; durata 30 minute.

Intermediul rezultat este un ulei transparent de culoare galbuie si a fost emulsionat cu apa, după sistemul ceară în apa, utilizând o cantitate de ceruri in amestec (format din 9% Ceara de albine, 27,3% Lanolina si 63,7% Monostearat de trietanolamina) in proportie de 15-20 % si un emulgator de tip neionic – Alcoolul lauric polietoxilat, care s-a adaugat in proportie de 10% fata de cantitatea de ceara supusa emulsionarii, respectiv 1,5-2 % si restul apa.

Sistemul de emulsionare este cel clasic, de tip U/A, si se realizeaza prin agitare mecanica cu ajutorul unui agitator cu turatia de 300-500 rotatii / minut, la temperatura de 60-80 °C.

Emulsia de ceara se mentine sub agitare pana la temperatura mediului ambiant.

**Inventia prezinta urmatoarele avantaje:**

- Produsul ceros contine componente naturale – Ceara de albine, Lanolina– și Stearina care este obtinuta prin scindarea grăsimilor naturale;
- Emulsionarea amestecului de ceruri s-a realizat în mediu apos cu ajutorul unui emulgator neionic complet biodegradabil, Alcool gras lauric etoxilat cu 7 moli de oxid de etilena;
- Emulsia de ceară se poate utiliza la finisarea de suprafața a pieilor naturale bovine, ovine, caprine, în compozitia apretului final (nitrocelulozic, acrilic, poliuretanic) pentru obținerea unui tuseu ceros și o rezistență mai bună la zgarieturi și la apă a peliculelor de finisare;
- Se poate utiliza la finisarea de suprafața a pieilor bovine cu fata polizată de tip velur, buffo, nubuc pentru obținerea unui tuseu usor ceros și o rezistență mai bună la apă a suportului dermic;
- Se poate utiliza la finisarea de suprafața a articolelor de încălțăminte, marochinarie, îmbrăcăminte, tapiterie mobila, etc., care contin diverse metale (catarame, nasturi, tinte), deoarece nu contine radicali liberi ( $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ) care pot initia reacții de oxidare a metalelor;
- Produsul este compatibil cu materialele utilizate în apretul final și se etalează uniform pe suprafața pieilor;
- Produsul conferă un tuseu ceros pieilor naturale finisate și articolelor din piele naturală;
- Asigură obținerea unor caracteristici imbunatatite a articolelor de confectii din piele naturală privind rezistență la picatura de apă (ploaie).



**PRODUS CEROS PENTRU FINISAREA PIEILOR SI A ARTICOLELOR DIN  
PIELE NATURALA**

**REVENDICARI**

Revendicări 1.

Produs ceros pentru finisarea de suprafața a pieilor naturale bovine, ovine, caprine și a articolelor din piele naturală (incălțaminte, marochinarie, îmbracaminte, tapiterie mobilă, etc.), caracterizat prin aceea că este alcătuit din: 1,5-1,6 % Ceară de albine, 5-6 % Lanolină, 11-12 % Monostearat de trietanolamină, 2-2,5 % Emulgator neionic complet biodegradabil – Alcoolul lauric etoxilat, alcool gras C<sub>12</sub> etoxilat cu șapte moli de oxid de etilenă și restul apă.