



(11) RO 130407 A2

(51) Int.Cl.

B01J 27/04 (2006.01).  
C01B 19/00 (2006.01).  
C01G 55/00 (2006.01).  
C03B 37/018 (2006.01)

(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2011 01002**

(22) Data de depozit: **06.10.2011**

(41) Data publicării cererii:  
**30.07.2015** BOPI nr. **7/2015**

(71) Solicitant:  
• INSTITUTUL NAȚIONAL DE  
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU  
FIZICA MATERIALELOR (INCDFM),  
STR. ATOMIȘTILOR NR. 105 BIS,  
MĂGURELE, IF, RO

(72) Inventatori:  
• POPESCU MIHAI,  
ALEEA COMPOZITORILOR NR.11, BL.G12,  
AP.46, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;  
• NICIU GHEORGHE HORATIU,  
SOS.PANDURI NR.60, BL.A, SC.B, ET.3,  
AP.71, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;  
• NICIU DANIELA ORTENSIA,  
SOS.PANDURI NR.60, BL.A, SC.B, ET.3,  
AP.71, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;

• MANEA ȘTEFAN ADRIAN,  
STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU  
NR. 9, BL. C 29, SC. A, AP. 50,  
BUCUREȘTI, B, RO;  
• LORINCZI ADAM, ALEEA POSTĂVARUL  
NR.4, BL.C 4, AP.86, SECTOR 3,  
BUCUREȘTI, B, RO;  
• VELEA ALIN, STR. C. A. ROSETTI NR.41,  
BL.B 5, SC.C, ET.3, AP.14, CORABIA, OT,  
RO;  
• ȘIMANDAN IOSIF DANIEL,  
BD. ECATERINA TEODOROIU NR. 286,  
TARGU JIU, GJ, RO;  
• SAVA FLORINEL, STR.VASILE CÂRLOVA  
NR.6, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO

(54) **PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA MATERIALELOR ÎN  
SISTEMELE CALCOGENICE  $As_2S_3$ - $Eu_2S_3$  și  $As_2S_3$ - $Er_2S_3$ ,  
PENTRU DEPUNEREA DE STATURI SUBȚIRI PRIN METODA  
PLD**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a materialelor în sistemele calcogenice  $As_2S_3$ - $Eu_2S_3$  și  $As_2S_3$ - $Er_2S_3$ , în scopul utilizării lor ca ținte pentru depunerea de straturi subțiri prin metoda PLD și pentru producerea, în cadrul industriei electronice, a unor dispozitive cu emisie în spectru vizibil sau infraroșu, precum și pentru conversia energiei din domeniul IR în domeniul VIS. Procedeul conform inventiei constă în obținerea  $As_2$  prin coprecipitarea în faza de sinteză a  $Eu^{3+}$  și  $Er^{3+}$  la temperatură de 80°C, spălarea precipitului obținut cu apă deionizată până la pH neutru,

uscarea acestuia într-o etuvă la 100°C, timp de 24 h, obținerea pulberilor de precipitat, încărcarea pulberilor în fiole de cuarț cu diametrul interior de 14 mm, care sunt introduse într-o nacelă suscepțoare din grafit spectral pur, a unei instalații cu încălzire inductivă, pentru realizarea unui tratament termic al pulberilor la o temperatură de 491°C, timp de 192 min, într-o atmosferă controlată de Ar cu puritate de 99,999%, la o presiune de 1,1 atm.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



RO 130407 A2

8

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARC
Cerere de brevet de inventie
Nr. a 204 01002
Data depozit 06-10-2011

## DESCRIEREA INVENTIEI

### PROCEDEU PENTRU OBTINEREA MATERIALELOR IN SISTEMELE CALCOGENICE $\text{As}_2\text{S}_3$ - $\text{Eu}_2\text{S}_3$ SI $\text{As}_2\text{S}_3$ - $\text{Er}_2\text{S}_3$ PENTRU DEPUNEREA DE STRATURI SUBTIRI PRIN METODA PLD

#### DOMENIUL TEHNIC IN CARE POATE FI APLICATA INVENTIA

Inventia se referă la un procedeu de obținere a materialelor în sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  și  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$  pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD.

Sticla de  $\text{As}_2\text{S}_3$  dopata cu  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  sau  $\text{Er}_2\text{S}_3$  contine doturi cuantice de  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  și respectiv  $\text{Er}_2\text{S}_3$ . Filmele subtiri de  $\text{As}_2\text{S}_3$  dopate cu  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  au fotoluminiscenta în domeniul vizibil, iar cele cu  $\text{Er}_2\text{S}_3$  au fotoluminiscenta în domeniul IR, și sunt destinate pentru producerea în industria electronica de dispozitive cu emisie în vizibil sau în infraroșu și pentru conversia energiei din IR în VIS.

#### PREZENTAREA STADIULUI TEHNICII

Producerea de doturi cuantice este într-o dezvoltare continuă, și are în aria de preocupări materiale semiconductoare cu fotoluminiscentă în domeniul de lungimi de undă de aprox. 470-730 nm.

Doturile cuantice sunt nanoparticole ale anumitor materiale semiconductoare, care au o proprietate nouă, și anume o banda de emisie mai îngustă, în domeniul de interes. Există o corelare între dimensiunea particulelor și lungimea de undă pe care este concentrată emisia, și anume particulele cu dimensiuni mici sunt concentrate pe domeniul albastru, cele cu dimensiuni mai mari, în roșu. Astfel, teoretic, se poate obține tot domeniul vizibil cu același tip de material.

De asemenea, depunerile de filme subtili din aceste materiale pot crește randamentul celulelor fotovoltaice până la 60%.

Sticla  $\text{Er}:\text{As}_2\text{S}_3$  excitată la 980 sau 810 nm are o emisie în domeniul 1500-1600 nm (1550 nm,  ${}^4\text{I}_{13/2} \rightarrow {}^4\text{I}_{15/2}$ ,  $\text{Er}^{3+}$ ). Caracterizarea microscopica a arătat că sticla de  $\text{As}_2\text{S}_3$  dopată cu  $\text{Er}_2\text{S}_3$  conține cristalite reziduale de  $\text{Er}_2\text{S}_3$  care sunt responsabile de benzile de fotoluminiscentă de la 1550, 980, și 810 nm, caracteristice  $\text{Er}_2\text{S}_3$  polimerică [S. Q. Gu, S. Ramachandran, E. E. Reuter, D. A. Turnbull, J. T. Verheyen, S. G. Bishop, *J. Appl. Phys.*, 77, p. 3365 (1995)].

Fotoluminiscentă  $\text{Eu}^{2+}$  în  $\text{ZnS}:\text{Eu}^{2+}$ , cu excitare la 256 nm și 340 nm, este la 514 nm [Liu Shu-Man, et al., *Chin. Phys. Lett.*, Vol. 17, No. 8, p. 609, (2000)].

Tranzitii cele mai importante ale  $\text{Eu}^{3+}$ :  ${}^5\text{D}_0 \rightarrow {}^7\text{F}_2$ ,  ${}^5\text{D}_0 \rightarrow {}^7\text{F}_3$ , sunt la 591 și 616 nm [S.A. Saleem, B.C. Jamalaiah, A. Mohan Babu, K. Pavani, L. Rama Moorthy, *JOURNAL OF RARE EARTHS*, Vol. 28, No. 2, p. 189, (2010)].

Domeniul de interes pentru telecomunicații este domeniul de lungimi de undă 1300-1700 nm. Grupările hidroxil, contaminanți comuni ai matricii vitroase produc o absorbtie puternica concentrata la 1380 nm.

#### PREZENTAREA PROBLEMEI TEHNICE, PE CARE O REZOLVA INVENTIA

Procedeul la care se referă inventia asigură eliminarea vaporilor de  $\text{H}_2\text{O}$ , permite dispararea  $\text{SO}_2$  rezultat din reacția cu urmele de oxigen, asigură eliminarea urmelor de  $\text{HCl}$ , prin temperatură maximă de tratament asigură pastrarea concentrației substanelor în sistemele calcogenice care fac obiectul acestei inventii și asigură pastrarea stoichiometrici  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  în

materialele din sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$ , utilizate ca tinte pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD.

## EXPUNEREA INVENTIEI

Pulberea sintetizata in sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$ , datorita metodei de sinteza are urme de  $\text{HCl}$  si  $\text{H}_2\text{O}$ .

Procedeul la care se refera inventia asigura eliminarea vaporilor de  $\text{H}_2\text{O}$ , permite esaparea  $\text{SO}_2$  rezultat din reactia cu urmele de oxigen, asigura eliminarea urmelor de  $\text{HCl}$  in materialele din sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$ , utilizate ca tinte pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD.

Sticla de  $\text{As}_2\text{S}_3$  are  $T_g = 192,2^\circ\text{C}$  si este considerata a fi adusa in stare lichida dupa  $310^\circ\text{C}$ . Dupa temperatura de  $410^\circ\text{C}$  presiunea de vaporii a  $\text{As}_2\text{S}_3$  creste semnificativ.

Procedeul la care se refera inventia asigura pastrarea concentratiei substancelor in materialele din sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$ , utilizate ca tinte pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD.

$\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{Er}_2\text{S}_3$  au o temperatura de formare in jur de  $500^\circ\text{C}$ . La aprox.  $575^\circ\text{C}$   $\text{Eu}_2\text{S}_3$  se descompune cu formare de  $\text{Eu}_3\text{S}_4$  si S. In  $\text{Eu}_3\text{S}_4$  exista un atom de  $\text{Eu}^{2+}$  si doi de  $\text{Eu}^{3+}$ .  $\text{Eu}^{2+}$  are o fotoluminiscenta redusa, la  $514 \text{ nm}$ , reducand eficienta fotoluminiscenteii  $\text{Eu}^{3+}$  de la  $591$  si  $616 \text{ nm}$ .

Procedeul la care se refera inventia asigura pastrarea stocochiometriei  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  in materialele din sistemul calcogenic  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$ , utilizat ca tinta pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD.

## INDICAREA MODULUI IN CARE INVENTIA POATE FI EXPLOATATA INDUSTRIAL

Procedeul la care se refera inventia asigura obtinerea materialelor in sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$  pentru utilizarea lor ca tinte pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD, pentru producerea in industria electronica de dispozitive cu emisie in vizibil sau in infrarosu si pentru conversia energiei din domeniul IR, in domeniul VIS.

## PREZENTAREA AVANTAJELOR INVENTIEI IN RAPORT CU STADIUL TEHNICII

Producerea de doturi cuantice este intr-o dezvoltare continua, si are in aria de preocupari materiale semiconductoare incluzand  $\text{CdTe}$ ,  $\text{CdSe/ZnS}$ ,  $\text{PbSe}$ ,  $\text{ZnCdSe/ZnS}$ , cu fotoluminiscenta in domeniul de lungimi de unda de aprox.  $470$ - $730 \text{ nm}$ .

$\text{As}_2\text{S}_3$  in stare vitroasa are o stabilitate chimica ridicata in medii neutre si acide.

Au fost studiate noi heterostructuri la nanoscală din nanocristale de  $\text{Yb},\text{Er:NaYF}_4$  decorate cu doturi cuantice de  $\text{CdSe}$ , pentru conversia energiei din NIR in VIS (*sub-band-gap photoconductivity*) [ Chenglin Yan, Afshin Dadvand, Federico Rosei, Dmitrii F. Perepichka, J. Am. Chem. Soc., 132, p. 8868–8869, (2010)].

Caracterizarea microscopica a aratat ca sticla de  $\text{As}_2\text{S}_3$  dopata cu  $\text{Er}_2\text{S}_3$  si  $\text{Eu}_2\text{S}_3$ , care face obiectul acestei inventii, contine cristalite reziduale de  $\text{Er}_2\text{S}_3$  si  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  care sunt responsabile de benzile de fotoluminiscenta, caracteristice de  $\text{Er}_2\text{S}_3$  si  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  policristaline.

Procedeul la care se refera inventia controleaza, din durata tratamentului termic la temperatura maxima, cantitatea necesara de cristalite reziduale de  $\text{Er}_2\text{S}_3$  si  $\text{Eu}_2\text{S}_3$ .

$\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{Er}_2\text{S}_3$  au o temperatura de formare in jur de  $500^\circ\text{C}$ . La aprox.  $575^\circ\text{C}$   $\text{Eu}_2\text{S}_3$  se descompune cu formare de  $\text{Eu}_3\text{S}_4$  si S. In  $\text{Eu}_3\text{S}_4$  exista un atom de  $\text{Eu}^{2+}$  si doi de  $\text{Eu}^{3+}$ .  $\text{Eu}^{2+}$  are o fotoluminiscenta redusa, eficienta fotoluminiscenteii  $\text{Eu}^{3+}$  de la 591 si 616 nm fiind si ea redusa [Yong Joon Park, Tack Jin Kim, Young Hwan Cho, Yongju Jung, Hee-Jung Im, Kyuseok Song, Kwang Yong Jee, *Bull. Korean Chem. Soc.*, Vol. 29, No. 1, (2008)].

Procedeul la care se refera inventia asigura pastrarea stoechiometriei  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  in materialele din sistemul calcogenic  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$ , utilizat ca tinta pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD si o eficienta ridicata a fotoluminiscenteii, datorata ionului  $\text{Eu}^{3+}$ .

Domeniul de interes pentru telecomunicatii este domeniul de lungimi de unda 1300-1700 nm. Gruparile hidroxil, contaminanti comuni ai matricii vitroase produc o absorbtie puternica centrata la 1380 nm, reducand semnificativ eficienta fotoluminiscenteii  $\text{Er}^{3+}$  de la 1550 nm.

Procedeul la care se refera inventia asigura eliminarea vaporilor de  $\text{H}_2\text{O}$ , cu maximizarea fotoluminiscenteii  $\text{Er}^{3+}$  de la 1550 nm.

### PREZENTAREA DETALIATA A OBIECTULUI INVENTIEI



Procedeul la care se refera inventia a avut in vedere modificarea caracteristicilor filmelor amorse de  $\text{As}_2\text{S}_3$  prin coprecipitarea in faza de sinteza a  $\text{Eu}^{3+}$  si  $\text{Er}^{3+}$ , precum si pregatirea de tinte pentru depunerea prin PLD a straturilor subtiri.

#### Exemplu


##### A. Obtinerea $\text{As}_2\text{S}_3$ - $\text{Eu}_2\text{S}_3$

Reactivi:  $\text{As}_2\text{O}_3$  – e.g.;  $\text{Eu}_2\text{O}_3$  – e.g.;  $\text{HCl}$  – e.g..

Reactia de dizolvare:




Rezulta reactia totala:




Reactia a avut loc la rece, timp de 72 de ore.

Coprecipitarea:

Reactivi:



Reactia de coprecipitare:



Rezulta reactia totala:



Reactia a avut loc la temperatura de  $80^\circ\text{C}$ .

Tabel 1. Materiile prime utilizate- $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$

Nr. crt.	Reactiv	Cantitate [g]
1	$\text{As}_2\text{O}_3$	44,00
2	$\text{Eu}_2\text{O}_3$	2,64
3	HCl	155,00
4	$\text{SC}(\text{NH}_2)_2$	192,00



S-a obtinut un precipitat galben auriu. Spalarea s-a facut cu apa deionizata pana la pH neutru.

Uscarea precipitatului s-a facut in etuva la 100°C, timp de 24 de ore. Precipitatul s-a inchis la culoare.


### B. Obtinerea $\text{As}_2\text{S}_3$ - $\text{Er}_2\text{S}_3$

Reactivi:  $\text{As}_2\text{O}_3$  - e.g.;  $\text{Er}_2\text{O}_3$  - e.g.;  $\text{HCl}$  - e.g.

Reactia de dizolvare:



Rezulta reactia totala:





Reactia a avut loc la rece, timp de 72 de ore.

Coprecipitarea:


Reactivi:

$\text{SC}(\text{NH}_2)_2$  - chem. pure, Riedel-de Haën

Reactia de coprecipitatare:



Rezulta reactia totala:



Reactia a avut loc la temperatura de 80°C.

Tabel 2. Materiile prime utilizate- $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$

Nr. crt.	Reactiv	Cantitate [g]
1	$\text{As}_2\text{O}_3$	44
2	$\text{Er}_2\text{O}_3$	2,7
3	HCl	155
4	$\text{SC}(\text{NH}_2)_2$	192

S-a obtinut un precipitat galben auriu.

Spalarea s-a facut cu apa deionizata pana la pH neutru. Uscarea precipitatului s-a facut in etuva la 100°C, timp de 24 de ore. Precipitatul s-a inchis la culoare.

Obtinerea materialelor compacte pentru depunerea prin PLD a straturilor subtiri

Pulberile de  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$   $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$  au fost incarcate in fiole de quart cu diametrul interior de 14 mm si introduce intr-o nacela susceptoare din graft spectral pur. Pentru obtinerea materialelor compacte pentru depunerea prin PLD a straturilor subtiri a fost utilizata o instalatie cu incalzire inductiva.

Avand in vedere ca sticla de  $\text{As}_2\text{S}_3$  are  $T_g = 192,2^\circ\text{C}$  si este considerata a fi adusa in stare lichida dupa  $310^\circ\text{C}$  si ca  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  are o temperatura de formare in jur de  $500^\circ\text{C}$ , precum si de faptul ca la aprox.  $575^\circ\text{C}$   $\text{Eu}_2\text{S}_3$  se descompune cu formare de  $\text{Eu}_3\text{S}_4$  si S tratamentele termice pentru obtinerea tintelor pentru depunerea de straturi subtiri prin PLD au fost efectuate in atmosfera protectoare la temperatura maxima de  $491^\circ\text{C}$ .

Instalatia are o putere maximă de 30 kW. Domeniul de frecvență este acordabil în funcție de conductivitatea susceptorului: 50-300 kHz. Generatorul de înaltă frecvență este cuplat cu regulatorul de proces tip Eurotherm 126 care permite practicarea de segmente de proces de încălzire caracterizate prin temperaturile inițiale respectiv finale și printr-o rampă (pozitivă sau negativă) de evoluție a temperaturii reglabile manual. Incinta instalatiei este formata dintr-un tub din cuarț transparent, cu diametrul 80 mm si lungimea de 500 mm, detașabilă prin actionare hidraulica manuala. Este dotată cu manometre pentru vid si presiune atmosferică și cu racorduri pentru introducerea de amestecuri de gaze și evacuare. Incinta se videaza la  $2 \times 10^{-5}$  torr. Se introduce in incinta Ar 99,999 % la 1,1 atm. A fost executata o nacela din grafit .A fost etalonata temperatura obtinuta pe nacela in functie de puterea indusa. Parametrii sunt dati in tabelul 3.

Tabel 3. Temperatura nacelei din grafit in functie de puterea indusa

<b>Putere</b>	<b>Temperatura</b>
(%)	(°C)
65,00	491,00
60,00	464,00
55,00	437,00
50,00	410,00
45,00	373,00
40,00	335,00
35,00	298,00
30,00	260,00
25,00	233,00
20,00	203,00
15,00	182,00
10,00	172,00
5,00	164,00
0,00	60,00

Fiolele de quart cu pulbere de  $\text{As}_2\text{S}_3 - \text{Eu}_2\text{S}_3$  sau  $\text{As}_2\text{S}_3 - \text{Er}_2\text{S}_3$  au fost incarcate in nacela din grafit si introduse in incinta instalatiei. Aceasta a fost vidata instalatia la  $2 \times 10^{-5}$  torr, timp de 15 min. Apoi a fost introdus in incinta Ar 99,999 % la 1,1 atm. Parametrii de lucru sunt prezentati in tabelul 4.

Tabel 4. Temperatura nacelei din grafit in functie de puterea indusa si timpul de operare

<b>Putere</b>	<b>Timp</b>	<b>Temperatura</b>
(%)	min.	(°C)
65,00	480	491,00
60,00	65	464,00
55,00	63	437,00
50,00	60	410,00
47,30	55	392,00
35,00	45	298,00
0,00	0	60,00

R-2011 01002--  
06-10-2011

3

Prin procedeul la care se refera inventia au fost obtinute materiale compacte in sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$ , materiale tinte pentru depunerea prin PLD a straturilor subtiri.

## REVENDICĂRI

Un procedeu pentru obtinerea materialelor in sistemele calcogenice  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$  pentru depunerea de straturi subtiri prin metoda PLD, caracterizat prin aceea ca:

- (a) temperatura maxima de tratament termic al pulberilor de  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$  este de  $491^\circ\text{C}$ , timp de 192 min.;
- (b) tratamentul termic al pulberilor de  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Eu}_2\text{S}_3$  si  $\text{As}_2\text{S}_3$  -  $\text{Er}_2\text{S}_3$  este efectuat in atmosfera de Ar 99,999 %, la 1,1 atm..