



(12)

## BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 01031**

(22) Data de depozit: **29/10/2010**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30/08/2016** BOPI nr. **8/2016**

(41) Data publicării cererii:  
**30/09/2015** BOPI nr. **9/2015**

(73) Titular:  
• **PAVEL EUGEN, CALEA MOȘILOR  
NR. 274, BL. 18, SC. A, ET.9, AP. 34,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO**

(72) Inventatori:  
• **PAVEL EUGEN, CALEA MOȘILOR  
NR. 274, BL. 18, SC. A, ET.9, AP. 34,  
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO**

(56) Documente din stadiul tehnicii:  
**TWI 313399 (B); MY 140476 (A);  
MY 137961 (A); MY 137955 (A)**

(54) **FOTOREZIST CU SENSIBILIZATORI CONTINÂND  
PĂMÂNTURI RARE**

Examinator: ing. TEODORESCU DANIELA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat,  
la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în  
termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de  
acordare a acesteia

1 Prezenta inventie se referă la un fotorezist cu sensibilizatori conținând pământuri rare,  
2 utilizat în general în domeniile de fabricație a circuitelor integrate, de litografiere și în chimia  
3 polimerilor. În mod particular, inventia descrie compoziții de fotorezist și un procedeu de  
4 realizare a acestora. Fotorezistul cu sensibilizatori conținând pământuri rare este util în  
5 litografierea circuitelor integrate cu lumină vizibilă.

6 În procesul de producție a componentelor electronice care necesită litografiere (circuite  
7 integrate și circuite imprimate), faza de corodare a straturilor multiple este una dintre cele mai  
8 importante etape. Procedeul este utilizat pe scară largă, și constă în acoperirea substratului cu  
9 fotorezist, expunerea acestuia la lumină ultravioletă (UV), urmată de corodarea selectivă a unor  
zone ale substratului. Se cunosc două tipuri de fotorezist:

- 10 a) fotorezistul pozitiv, care permite corodarea substratului în zonele expuse;  
11 b) fotorezistul negativ, care se polimerizează în zonele expuse, având drept urmare  
12 împiedicarea corodării substratului în aceste zone.

13 Sursa uzuală de radiații UV este o lampă cu vapori de mercur, care emite într-o bandă  
14 largă, cu trei linii intense la 436 nm (linia G), 405 nm (linia H) și 365 nm (linia I). Linia cea mai  
15 intensă este linia I. Cercetările recente din domeniul litografiei s-au orientat spre realizarea de  
16 compoziții de fotorezist sensibile la radiațiile laser. Litografia DUV (Deep-UV) utilizează radiații  
17 cu lungimile de undă 248 nm și 193 nm, furnizate de laserii cu excimeri: KrF (248 nm) și ArF  
18 (193 nm). Pentru litografia EUV (Extreme-UV) se cercetează surse de radiații X emise de  
19 plasme realizate cu laseri de mare putere. Lungimea de undă a radiației selectate pentru  
20 utilizarea în domeniul litografiei EUV este 13,5 nm. S-au realizat compoziții de fotorezist  
21 specifice pentru fiecare lungime de undă utilizată în litografie. De exemplu, pentru 248 nm  
22 (fotorezist KrF), fotorezistul conține rășini fenolice, iar pentru 193 nm (fotorezist ArF), compoziția  
23 include rășini metacrilice.

24 Fotosensibilitatea fotorezistului este determinată de prezența fotosensibilizatorului.  
25 Brevetul **US 5225312** descrie un fotorezist pozitiv, având fotosensibilizatori coloranți, pe bază  
26 de cumarină. Alte exemple de brevete SUA cu fotosensibilizatori coloranți organici sunt:  
27 **US 6376150; 5976770; 5128232 și 5492790**.

28 Problema pe care o rezolvă inventia constă în realizarea unei compoziții de fotorezist  
29 având sensibilitate mărită în domeniul radiației vizibile.

30 Fotorezistul cu sensibilizatori conținând pământuri rare, conform inventiei, este constituit  
31 din două componente:

32 a) un fotorezist pozitiv sau negativ sensibil la radiații UV/DUV/EUV, dizolvat într-un  
33 solvent organic compatibil, în proporție de 2...20% masice;

34 b) 0,1...10% dintr-un compus cu pământuri rare, dizolvat în același solvent ca fotorezistul,  
35 pământuri rare ce permit înregistrarea unei imagini la expunerea cu lumină aparținând  
36 spectrului vizibil.

37 În fotorezist, compusul cu pământuri rare conține unul sau mai multe pământuri rare  
38 selectate din grupul constând din: ceriu (Ce), praseodim (Pr), neodin (Nd), samariu (Sm),  
39 europiu (Eu), gadoliniu (Gd), terbiu (Tb), dysprosiu (Dy), holmi (Ho), erbiu (Er), tuliu (Tm) și  
40 yterbiu (Yb). Compusul de pământ rar constă din una sau mai multe săruri selectate din grupul  
41 constând din: nitrat, naftenat, stearat, lactat, citrat, butoxid, acetat și acetilacetonat.

42 Doparea cu pământuri rare a unui fotorezist necesită existența unei solubilități ridicate  
43 a compusului cu pământuri rare în anumiți solvenți organici.

44 Solventul organic pentru fotorezistul pozitiv și fotorezistul negativ este ales dintre  
45 acetonă, metil etil cetonă, ciclohexanonă, benzen, clorbenzen, toluen, eteri de glicol, alcool  
46 izopropilic, etanol și metanol sau amestecuri ale acestora.

# RO 130592 B1

Compusul de pământ rar este unul sau mai mulți complecși de pământuri rare, selectați din grupul constând din: RE-picolinat, RE-lisamină, RE(fod) <sub>3</sub> în care fod = 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-octandionat, RE(TTA) <sub>3</sub> Phen în care TTA = tenoil trifluoroacetonă, Phen = 1,10-fenantrolină, RE(DBM) <sub>3</sub> Phen în care DBM = dibenzoilmetan, Phen = 1,10-fenantrolină, RE-p-dicetonă și RE-fulerină, în care RE= pământ rar.	1
Fotorezistul pozitiv este un fotorezist de tip novolac/chinon diazină, iar fotorezistul negativ este un fotorezist de tip SU-8 pe bază de răsină epoxidică.	3
Procedeul de realizare a unui fotorezist cu sensibilizatori conținând pământuri rare, conform inventiei, are următoarele etape în care:	5
a) se dizolvă într-un solvent organic o cantitate de 2...20% dintr-un fotorezist sensibil la radiații UV/DUV/EUV, sub agitare până la dizolvare completă, timp de 15 min, la o temperatură de 40°C, după care	7
b) se adaugă și se amestecă 0,1...10% dintr-un compus/complex cu pământuri rare solubil în soluția de la punctul (a) sau în faza de monomer a procesului de polimerizare a fotorezistului sensibil la radiații UV/DUV/EUV, timp de 10 min și la o temperatură de 40°C, până la omogenizare, după care	9
c) se realizează straturi subțiri, de grosimi de ordinul 4...20 nm, cu ajutorul unui spinner la o turație de 4000 rot/min.	11
În procedeul de realizare a unui fotorezist cu sensibilizatori conținând pământuri rare, compusul/complexul de pământ rar este introdus în faza de monomer a procesului de polimerizare a fotorezistului sensibil la radiații UV/DUV/EUV.	13
Avantajul aplicării prezentei inventii constă în înlocuirea surselor intense de lumină cu diode laser de mică putere. Compușii pământurilor rare trebuie să fie stabili termic, pentru a rezista procesului de polimerizare. În acest mod, compușii pământurilor rare pot fi introdusi în compozitia fotorezistului fără să fie necesari solvenți organici.	15
În cele ce urmează se va descrie în detaliu conținutul inventiei cu referire și la exemplele de realizare.	17
Inventia se referă la compozitii de fotorezist utilizate în domeniul litografiei cu lumină vizibilă și al procedeelor de producere a acestor compozitii. Radiația vizibilă are o lungime de undă cuprinsă între 450 nm și 780 nm.	19
Inventia este prezentată în detaliu prin următoarele exemple, care sunt date numai cu caracter ilustrativ. O metodă de producere a unui fotorezist cu sensibilizatori având pământuri rare constă în amestecarea a două soluții, una conținând fotorezistul sensibil la radiații UV/DUV/EUV dizolvat într-un solvent organic, iar a doua soluție conține compusul de pământuri rare dizolvat în același solvent. În inventie, se poate utiliza orice solvent organic ce dizolvă amândouă componente, și nu reacționează la lumină.	21
Compozițiile de fotorezist pozitiv, bazate pe novolac și chinonă diazină, sunt utilizate frecvent în domeniul litografiei. Solvenții asociați acestui tip de fotorezist sunt: acetona, metil etil cetona, ciclohexanona, ciclopantanona, benzenul, clorbenzenul, toluenul, eterii de glicol, alcoolul izopropilic, etanolul și metanolul.	23
Alt mod de a include ionii de pământ rar în fotorezist constă în complexarea lor cu liganți organici.	25
Întrucât radiația optică, datorită caracterului ondulatoriu al luminii, impune o limitare a rezoluției în litografie, s-au realizat cercetări pentru depășirea acestei plafonări.	27
Fotorezistii cu sensibilizatori conținând pământuri rare prezintă un efect de confinare cuantică multifotonica, și permit depășirea barierei difracției luminii. În timpul expunerii fotorezistului cu sensibilizatori conținând pământuri rare, radiația laser este absorbită de către ionii pământurilor rare, formându-se excitoni Frenkel într-o sferă cu diametrul de circa 1...2 μm.	29
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47

1 Întrucât excitonii interacționează prin intermediul rețelei polimerului rezistului, are loc un  
2 transfer de energie către zona centrală a sferei. Transferul de energie are caracter cuantic,  
3 implică cel puțin 3 fotoni, și se efectuează pe o distanță de 500 nm, rezultând în final o  
4 concentrare a energiei într-o sferă cu un diametru controlat în domeniul 1...20 nm, în funcție de  
5 fluența radiației și de timpul de expunere.

7 Energia localizată pe ionii de pământuri rare va fi transferată rețelei polimerului printr-un  
8 exciton cu transfer de sarcină. Structura polimerului din zona sferei mici se va modifica la  
9 concentrarea mărită de energie. Viteza de dizolvare a polimerului în soluția de developare va  
fi diferită în zona sferei mici, față de restul polimerului. Astfel se pot obține structuri complexe  
cu dimensiuni în domeniul micrometric și nanometric.

11 Se dă în continuare 3 exemple de realizare a inventiei, fără ca acestea să limiteze  
posibilitățile de realizare a fotorezistului.

### 13 **Exemplul 1**

15 Se dizolvă separat, în 200 ml acetonă, 3,2 g dintr-un fotorezist de tip novolac/chinon  
diazină și naftenat de europiu. Amândouă soluțiile se amestecă pentru a se obține în final  
17 compozitia (exprimată în procente masice): fotorezist de tip novolac/chinonă diazină (18%),  
naftenat de europiu (3 %) și acetonă (79%). Compoziția se aplică uniform, cu un spinner, pe  
19 suprafața unei placete de siliciu de 4 țoli. Placheta acoperită se încălzește 90 s la 110°C.  
21 Expunerea placetei se realizează la o fluență de 50 mJ/cm<sup>2</sup> cu lumină verde ( $\lambda = 532$  nm),  
furnizată de un laser Nd:YAG dublat. O grilă Ugra, conținând linii și spații de diverse dimensiuni,  
23 a fost utilizată pentru înregistrare. Developarea placetei expuse s-a efectuat timp de 16 s într-o  
soluție 7% (procente masice) de NaOH în apă deionizată. Placheta a fost ulterior spălată în apă  
deionizată și uscată pe spinner. Imaginele obținute prezintă nivelurile de gri ale grilei.

### 25 **Exemplul 2**

27 O compozitie de fotorezist a fost realizată într-un mod similar cu cel prezentat în  
exemplul 1, prin înlocuirea naftenatului de europiu cu un amestec de  $\text{Sm}(\text{NO}_3)_3$  și  $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ .  
Azotații hidratați de lantanide au fost preparați prin dizolvarea în acid azotic 50% a oxizilor  
corespunzători, operația fiind urmată de evaporarea soluției în bain-marie.  $\text{Sm}(\text{NO}_3)_3$  și  
 $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$  reprezintă fiecare 1,5% din masa compozitiei. Scrierea cu radiația laser s-a efectuat  
la o fluență de 20 mJ/cm<sup>2</sup> cu radiație laser de 532 nm. Restul procedurii descrise în exemplul  
1 a rămas neschimbată. Inspectarea imaginii developate confirmă prezența clară a liniilor și  
spațiilor de 500 nm.

### 33 **Exemplul 3**

35 O modalitate de încorporare a ionilor pământurilor rare în fotorezist constă în  
încapsularea ionilor în compleksi de pământuri rare, urmată de doparea directă cu aceștia.  
Complexul utilizat în acest exemplu este Eu (fod)<sub>3</sub> sau europiu tri(6,6,7,7,8,8, 8-heptafluoro-  
37 2,2dimetil-3,5-octandionat), achiziționat de la Aldrich. Doparea fotorezistului se realizează prin  
amestecarea complexului cu monomerii. Complexul de europiu reprezintă 0,7% din masa  
39 compozitiei. Copolimerii glicidil metacrilat-alil glicidil eter se prepară prin dizolvarea monomerilor  
într-un solvent, în prezența catalizatorului, la temperatură scăzută. Într-un balon de 3000 ml se  
41 introduce 360 g glicidil metacrilat, 60 g alil glicidil eter, 750 ml de metil etil cetonă, 2,95 g Eu  
(fod)<sub>3</sub> și 0,982 g peroxid de benzoil. Soluția este omogenizată și încălzită la o temperatură de  
43 88°C. După începerea reacției, timp de 90 min se adaugă lent o soluție de 2,97 g peroxid de  
benzoil în 300 ml de metil etil cetonă. Procesul de polimerizare durează 5 h, după care  
45 amestecul de reacție este răcit la temperatura camerei. În continuare se adaugă, cu agitare,  
200 ml de metil etil cetonă. Soluția se filtrează și se adaugă lent la 8 l de metanol. Precipitatul

# RO 130592 B1

alb format este colectat și spălat în metanol. După uscare în vid, se obțin 195 g de copolimeri. Fotorezistul se prepară prin amestecarea a 5 g de copolimeri glicidil metacrilat-alil glicidil eter cu 5 g o-clortoluen, 44,4 ml butironitril și 0,25 g 2,5-dietoxi-4-(p-toliltio)benzen diazoniu hexafluoro-fosfat. Expunerea la radiația laser a fost stabilită la 100 mJ/cm<sup>2</sup>. Restul procedurii descrise în exemplul 1 a rămas neschimbată. Developarea plachetei expuse s-a efectuat într-o soluție de acetonă cu metil etil cetonă. Rezultatul înregistrării constă în linii și spații de 500 nm având contrast bun.

În timp ce inventia a fost descrisă cu exemplele detaliate, se consideră că se pot efectua diverse variante, care să nu afecteze spiritul și scopul acestei invenții.

## Revendicări

1           3. 1. Fotorezist cu sensibilizatori conținând pământuri rare, **caracterizat prin aceea că**  
 este constituit din două componente:

5           5. a) 2...20% dintr-un fotorezist pozitiv sau negativ, sensibil la radiații UV/DUV/EUV,  
 dizolvat într-un solvent organic compatibil;

7           7. b) 0,1...10% dintr-un compus cu pământuri rare, dizolvat în același solvent ca foto-  
 rezistul, pământuri rare ce permit înregistrarea unei imagini la expunere cu lumină apartinând  
 9 spectrului vizibil.

11           11. 2. Fotorezist conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** respectivul compus cu  
 pământuri rare conține unul sau mai multe pământuri rare selectate din grupul constând din:  
 ceriu (Ce), praseodim (Pr), neodin (Nd), samariu (Sm), europiu (Eu), gadoliniu (Gd), terbiu (Tb),  
 dysprosiu (Dy), holmiu (Ho), erbiu (Er), tului (Tm) și ytterbiu (Yb).

13           13. 3. Fotorezist conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** respectivul compus de  
 pământ rar constă din una sau mai multe săruri selectate din grupul constând din: nitrat,  
 naftenat, stearat, lactat, citrat, butoxid, acetat și acetilacetona.

15           15. 4. Fotorezist conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** solventul organic pentru  
 fotorezistul pozitiv și fotorezistul negativ este ales dintre acetonă, metil etil cetonă, ciclo-  
 19 hexanonă, benzen, clorbenzen, toluen, eteri de glicol, alcool izopropilic, etanol și metanol, sau  
 amestecuri ale acestora.

21           21. 5. Fotorezist conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** respectivul compus de  
 pământ rar este unul sau mai mulți complecși de pământuri rare selectați din grupul constând  
 23 din: RE-picolinat, RE-lisamină, RE(fod)<sub>3</sub> în care fod = 6,6,7,7,8,8-heptafluoro-2,2-dimetil-3,5-  
 25 octandionat, RE(TTA)<sub>3</sub>Phen în care TTA = tenoil trifluoroacetonă, Phen = 1,10-fenantrolină,  
 RE(DBM)<sub>3</sub>Phen în care DBM = dibenzilmetan, Phen = 1,10-fenantrolină, RE-p-dicetonă și RE-  
 fulerină, în care RE= pământ rar.

27           27. 6. Fotorezist conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** fotorezistul pozitiv este  
 un fotorezist de tip novolac/chinon diazină.

29           29. 7. Fotorezist conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** fotorezistul negativ este  
 un fotorezist de tip SU-8 pe bază de răsină epoxidică.

31           31. 8. Procedeu de realizare a unui fotorezist cu sensibilizatori conținând pământuri rare,  
**caracterizat prin aceea că** are următoarele etape în care:

33           33. a) se dizolvă într-un solvent organic o cantitate de 2...20% dintr-un fotorezist sensibil la  
 radiații UV/DUV/EUV, sub agitare până la dizolvare completă, timp de 15 min, la o temperatură  
 35 de 40°C, după care

37           37. b) se adaugă și se amestecă 0,1...10% dintr-un compus/complex cu pământuri rare  
 solubil în soluția de la punctul (a) sau în faza de monomer a procesului de polimerizare a  
 39 fotorezistului sensibil la radiații UV/DUV/EUV, timp de 10 min și la o temperatură de 40°C, până  
 la omogenizare, după care

41           41. c) se realizează straturi subțiri, de grosimi de ordinul 4...20 nm, cu ajutorul unui spinner  
 la o turătie de 4000 rot/min.

43           43. 9. Procedeu de realizare a unui fotorezist cu sensibilizatori conținând pământuri rare,  
 conform revendicării 8, **caracterizat prin aceea că** acest compus/complex de pământ rar este  
 introdus în faza de monomer a procesului de polimerizare a fotorezistului sensibil la radiații  
 45 UV/DUV/EUV.

