



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2015 00452**

(22) Data de depozit: **30/06/2015**

(41) Data publicării cererii:
30/01/2017 BOPI nr. **1/2017**

(71) Solicitant:
• **SARA PHARM SOLUTIONS S.R.L.**,
CALEA RAHOVEI NR.266-268, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventator:
• **MITRAN RAUL-AUGUSTIN, BD. DECEBAL**
NR. 80, BL. 16, AP. 8, ET. 2, SC.1,
CRAIOVA, DJ, RO

(54) **MATERIALE COMPOZITE NANOSTRUCTURATE, PROCEDEE DE SINTEZĂ DIRECTĂ PENTRU MATERIALE COMPOZITE CE CONȚIN SEMICARBURĂ DE TUNGSTEN ȘI STANIU, DEPUSĂ PE CARBON, SAU SEMICARBURĂ DE TUNGSTEN DEPUSĂ PE CARBON, ȘI UTILIZAREA ACESTORA**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la materiale compozite nanostructurate, care conțin semicarbura de tungsten și staniu, depusă pe carbon, sau semicarbura de tungsten depusă pe carbon, și la un procedeu de realizare a acestora, materialele compozite putând fi utilizate fie drept catalizatori, fie în aplicații electrochimice. Materialul conform inventiei conține nanoparticule de W_2C , Sn metalic și C, sau nanoparticule de W_2C și C, obținute prin reducerea carbotermică a unei mase de reacție cu raport atomic al precursorilor $W_a: Sn_b: C_c$, în care raportul $a/b = 0,01...7$, raportul $c/a = 3,5...200$, iar raportul $c/b = 3...200$, în aşa fel încât raportul $c/(a+b) = 4...50$, dimensiunea medie a particulelor de W_2C și de Sn metalic având valori de $5...100$ nm, de preferat $10...70$ nm. Procedeul conform inventiei are două etape:

a. obținerea masei de reacție amestecând fizic precursorii prin mojarare, măcinare sau tratament cu ultrasunete, sau prin operații de amestecare în soluție, evaporare, impregnare, extrudare în topitură sau liofilizarea unor soluții de precursori, precursorul de W putând fi o sare, un oxid sau un complex de W ales, de preferat, dintre $WO_{0,3}$, cloruri, fluoruri, bromuri și altele asemenea, care, prin încălzire la temperaturi de până la $600^{\circ}C$, produc oxizi de W;

b. reducerea carbotermică a masei de reacție într-un reactor, prin încălzirea acesteia, în atmosferă inertă sau vid, la o temperatură de $500...1500^{\circ}C$, de preferat $800...1200^{\circ}C$, timp de maximum 48 h, presiunea de lucru fiind mai mică de 1000 Pa, iar timpul de reacție, în

funcție de caracteristicile reactorului, fiind cuprins între 1 min și 48 h, de preferat între 5 min și 8 h, iar materialul cu conținut numai de W_2C și C se obține înlăturând Sn din primul material, prin dizolvarea Sn metalic, folosind un acid puternic, fără caracter oxidant, urmată de separarea Sn din suspensie, prin filtrare, centrifugare sau decantare.

Revendicări: 13
Figuri: 4




Fig. 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



Titlu: Materiale compozite nanostructurate, procedee de sinteza directă pentru materiale compozite ce conțin semicarbura de tungsten și staniu depuse pe carbon sau semicarbura de tungsten depuse pe carbon, și utilizarea acestora

[0001] Prezenta invenție se referă la un material nanocompozit ce conține staniu metalic ($\text{Sn}(0)$), semicarbura de tungsten (W_2C) și carbon (C), un material nanocompozit ce conține semicarbura de tungsten (W_2C) și carbon (C) și un procedeu de obținere a acestora, ce permite controlul asupra fazelor cristaline de carbura de tungsten și dimensiuni nanometrice ale particulelor.

Stadiul tehnicii

[0002] Se cunoaște din [Christian, J. B.; Dang, T. A.; Mendenhall, R. G., 2002] că semicarbura de tungsten (W_2C) prezintă activitate catalitică asemănătoare metalelor nobile, însă spre deosebire de metalele nobile, tungstenul este un element abundant.

[0003] Dezavantajul semicarburii de tungsten în comparație cu metalele nobile constă în codițiile restrânse în care aceasta se poate sintetiza din elemente. Diagrama de fază a sistemului W-C din publicația [Kurlov, A. S.; Gusev, A. I., Inorg Mater 2006, 42 (2), 121-127] arată ca semicarbura de tungsten se poate obține doar la temperaturi de peste 1250°C , într-un interval foarte restrând de concentrație, în restul condițiilor obținându-se alți compuși care nu prezintă aceleași proprietăți catalitice ale semicarburii sau amestecuri ale acestora. Pe lângă dezavantajul



M.R.

30 -06- 2015

condițiilor restrânse de concentrație în care se poate obține semicarbura de tungsten, materializat în greutatea de a înlătura formarea produșilor secundari, la temperaturi de peste 1250 °C are loc sinterizarea particulelor, ceea ce conduce la scăderea semnificativă a suprafeței materialului și deci a activității catalitice. Este deci de dorit sinteza semicarburii de tungsten la temperaturi mici și obținerea de nanoparticule, cu suprafață mare și activitate catalitică crescută.

[0004] Controlul fazelor obținute și a mărimii particulelor sunt foarte importante în realizarea de noi materiale cu proprietăți specifice, de tipul proprietăților catalitice sau electrochimice.

[0005] O posibilitate de obținere de materiale nanocomposite ce conțin ca unică fază W-C semicarbura de tungsten depusă pe carbon este prezentată în publicația [Liang, C.; Tian, F.; Li, Z.; Feng, Z.; Wei, Z.; Li, C., Chemistry of Materials 2003, 15 (25), 4846-4853], unde este prezentată reducerea trioxidului de tungsten cu hidrogen gazos în prezența sărurilor de nichel și a unor compuși organici. Aplicarea acestei metode la scară industrială presupune un risc crescut datorită folosirii hidrogenului, gaz cunoscut pentru proprietățile explozive, la temperaturi de până la 1000 °C. O altă metodă de obținere a W₂C ca fază unică de carburii de tungsten care nu are dezavantajul folosirii de substanțe explozive a fost prezentată de către aceiași autori în brevetul [Mitran, R.A., 130155A0, 2015], prin care se folosește pe post de catalizator paladiul metalic. Această metodă are dezavantajul folosirii de metal nobil și rar, care nu poate fi înlăturat ușor prin metode chimice sau fizice din nanocompozitul rezultat, datorită stabilității crescute și a reactivității scăzute caracteristice metalelor nobile.



[0006] Pe lângă proprietățile catalitice cunoscute ale nanoparticulelor de semicarbură de tungsten, acest material prezintă stabilitate termică ridicată, proprietăți mecanice foarte bune, precum și conductivitate electrică. Aceste proprietăți recomandă nanomaterialele pe bază de semicarbură de tungsten în aplicații electrochimice, pe post de electrozi pentru baterii sau supercapacitorii sau în pile de combustie electrochimice. Totuși, pentru aplicații de tipul electrozilor de baterie este necesară introducerea unei alte componente chimice active, de exemplu nanoparticule de staniu metalic pentru baterii Li-ion, în mod similar cu publicația [Wang, Y., Lee, J.Y., Deivaraj, T.C., Journal of The Electrochemical Society, 2004, 151, A1804-A1809] unde sunt prezentăți electrozi pe bază de nanoparticule de staniu metalic depuse pe carbon. Astfel, metodele de obținere a nanoparticulelor de semicarbură de tungsten descrise în stadiul tehnicii prezintă dezavantajul că nu pot produce materiale pentru electrozi într-o singură etapă, implicând procedee anevoie de sinteză și purificare, de tipul dispersării cu tratament de ultrasunete și centrifugării, procedee care nu pot fi ușor realizate la nivel industrial.

Prezentarea problemei tehnice

[0007] Spre deosebire de stadiul tehnicii, prezenta invenție prezintă materiale nanocompozite ce conțin semicarbură de tungsten (W_2C) și staniu metalic ($Sn(0)$) depuse pe suport de carbon, precum și materiale nanocompozite ce conțin semicarbură de tungsten (W_2C) depuse pe suport de carbon. Aceste materiale sunt obținute printr-o metodă simplă, într-o singură etapă și care nu implică folosirea de metale nobile, rare și nu necesită etape anevoie de purificare. Mai mult, materialele nanocompozite prezintă dimensiuni ale particulelor < 100 nm, ceea ce implică atât



M.R

activitate catalitică crescută cât și posibilitatea de a fi folosite în aplicații electrochimice, de tipul electrozilor pentru baterii și supercapacitorii.

Descrierea inventiei

[0008] Un prim obiect al invenției constă într-un material nanocompozit ce conține semicarbură de tungsten, staniu metalic și carbon, obținut prin reducerea carbotermică a unei mase de reacție cu raport atomic al precursorilor $W_a:Sn_b:C_c$, în care raportul a/b are valori între 0,01 și 7, de preferat între 0,1 și 5, raportul c/a are valori între 3,5 și 200, de preferat între 4 și 100, iar raportul c/b are valori între 3 și 200, de preferat între 4 și 100, în astă fel încât raportul $c/(a+b)$ să aibă de preferat valori între 4 și 50. Dimensiunea media a particulelor de semicarbură de tungsten și de staniu metalic are valori între 5 și 100 nm, de preferat între 10 și 70 nm.

[0009] Un alt obiect al invenției constă într-un procedeu de sinteză directă a materialului nanocompozit ce conține semicarbură de tungsten, staniu metalic și carbon, descris mai sus prin următoarele etape:

- Obținerea masei de reacție prin omogenizarea de carbon sau precursor de carbon și una sau mai multe din precursori de tungsten, staniu sau compuși chimici micști de tungsten și staniu.
- Reducerea carbotermică a masei de reacție obținută la punctul a) prin încălzirea acesteia în atmosferă inertă sau sub vid, la o temperatură de 500-1500°C pentru maxim 48 de ore.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.R.", positioned above and to the right of the circular stamp.

[0010] Un alt obiect al invenției constă într-un material nanocompozit ce conține semicarbură de tungsten și carbon, obținut direct din materialul nanocompozit ce conține semicarbură de tungsten, staniu metalic și carbon descris mai sus prin înlaturarea staniului metalic.

[0011] Ultimul obiect al invenției constă într-un procedeu de înlaturare a staniului metalic din materialul nanocompozit descris mai sus, procedeu care cuprinde următoarele etape:

- c) Dispersarea materialului nanocompozit ce conține $W_2C-Sn-C$ într-o soluție de acid mineral puternic, fără caracter oxidant.
- d) Recuperarea materialului nanocompozit W_2C-C prin metode obișnuite de separare a unui solid din suspensie.
- e) Opțional, spălarea materialului nanocompozit W_2C-C cu apă sau solvenți organici pentru înlăturarea urmelor de acid mineral sau compuși de staniu.

[0012] Prin diametrul mediu al particulelor se înțelege dimensiunea medie calculată cu ecuația lui Scherrer, folosind ipoteza particulelor sferice. Prin precursori se înțeleg săruri de W sau Sn, carbon sau materiale care generează carbon prin încălzire, precum și compuși micști ai W și Sn, de preferat din clasa tunstanațiilor de staniu, cu formula chimică Sn_xWO_y , unde x și y sunt numere pozitive.

[0013] În etapa a) precursorul de tungsten este o sare, oxid sau complex de tungsten, ales de preferat din oxid de tungsten WO_x ($0 < x \leq 3$), cloruri, fluoruri, bromuri de tungsten WCl_x , WF_x , WBr_x ($0 < x \leq 6$), oxicloruri de tungsten, hexacarbonil de tungsten, fosfotungstenat de amoniu sau sodiu, sau alți compuși de tungsten care prin încalzire la temperaturi de până $600^{\circ}C$ produc oxizi



0-2015--00452-
30-06-2015

de tungsten. Similar, precursorul de staniu este o sare, oxid sau complex de staniu (II) sau (IV), aleas de preferat din oxid stanic sau stanos, cloruri, fluoruri, bromuri, fosfați, azotați stanice sau stanoase, oxicloruri de staniu, sau alți compuși de staniu care prin încalzire la temperaturi de până 600°C produc oxizi de staniu sau staniu metalic. În afară de precursori separați de tungsten și staniu se pot folosi compuși micști ai acestora, de preferat din clasa tunsgtașilor de staniu. Precursorii de carbon sunt aleși de preferință dintre carbon elementar, grafit, oxid de grafit, grafenă, nanotuburi sau fulerene, carbon mezoporos sau compuși care generează acești compuși prin încălzire, de exemplu carbohidrați, celuloză, compuși polimerici.

[0014] Masa de reacție din etapa a) se poate realiza prin amestecare fizică a precursorilor, folosind metode cunoscute ca mojarare, măcinare sau tratament cu ultrasunete, sau prin operații de amestecare în soluție ca evaporare, impregnare, extrudare în topitură sau liofilizarea unor soluții de precursori.

[0015] În etapa b), atmosfera intertă se realizează prin suflarea în reactorul de reducere carbotermică a unui gaz sau amestec gazos care nu conține oxigen sau halogeni, de preferat azot, argon heliu sau alt gaz inert, sau prin vidarea reactorului, de preferat la o presiune mai mică de 1000 Pa. Reacția are loc la o temperatură de 500-1500 °C, de preferat 800-1200 °C. Timpul de reacție depinde de caracteristicile reactorului, fiind cuprins între 1 minut și 48 ore, de preferat între 5 minute și 8 ore.



[Handwritten signature]

[0016] Este de preferat ca în etapele a) și b) (în timpul reacției de reducere carbotermică) să se formeze compuși oxidici micști de staniu și tungsten, efect cunoscut specialiștilor în domeniu ca generare *in situ*.

[0017] În etapa c), înlăturarea nanoparticulelor de staniu are loc prin dizolvarea acestora în mediu acid, la pH între 0 și 3. Acidul mineral puternic, fără caracter oxidant este ales de preferat dintre acid clorhidric, bromhidric, iodhidric, fluoroboric, sulfamic, fluorosilicic, hexafluorofosforic sau difluorofosforic. Dispersarea are loc prin punerea în contact a materialului solid nanocompozit cu soluția de acid mineral, cu sau fără agitare mecanică, pentru 1 minut - 48 ore, de preferat 5 minute - 8 ore.

[0018] Etapa d) se realizează prin tehnicile uzuale de separare a unui solid dintr-o suspensie, de exemplu filtrare, centrifugare sau decantare.

[0019] În etapa opțională e), materialul nanocompozit ce conține semicarbură de tungsten obținut la punctul d) poate fi spălat cu apă, amestecuri apoase cu solvenți organici sau solvenți organici. Solvenții organici pot consta de exemplu în metanol, etanol, acetonă sau alți alcooli organici. Atât soluția rezultată la punctul d) cât și cea rezultată la punctul e), conținând ioni de staniu dizolvați pot fi refolosite în procedura de obținere a materialelor, în etapa a).

[0020] Inventatorii au descoperit că prin reducerea carbotermică la temperaturi de 500-1500 °C, de preferat 800-1200 °C, a tungstanatului de staniu cu materiale de carbon, atât ca atare cât și generat *in situ* sau în prezența de compuși de tungsten sau staniu, se obține neașteptat un material



M.R

2015 - 00452

8

30-06-2015

nanocompozit ce conține ca fază principală W-C semicarbura de tungsten și staniu metalic. În mod surprinzător, prezența tungstanatului de staniu înlătură formarea altor carburi de tungsten cu excepția semicarburii W_2C , iar semicarbura de tungsten cât și staniu metalic se obțin direct la dimensiuni nanometrice (<100 nm) fără a necesita alte tratamente de purificare sau separare.

[0021] Avantajele aduse de procedeul prezentat în invenție includ:

- Obținerea ca fază unică de carburi de tungsten a semicarburii (W_2C) într-un interval larg de raport molar W:Sn în masa de reacție, între 0,01 și 7, de preferat între 0,1 și 5.
- Obținerea fază unică de carburi de tungsten a semicarburii (W_2C) și a nanoparticulelor de staniu metalic la practic orice raport molar C: (W+Sn) mai mare sau egal cu necesarul stoichiometric pentru reacția de reducere carbotermică, de preferat la raport molar C: (W+Sn) între 4 și 50.
- Folosirea unor temperaturi mult mai mici (800-1200 °C) decât cele necesare sintezei din elemente (1250-2700 °C)
- Procedeu simplu și sigur la nivel industrial, într-o singură etapă, care nu necesită etape suplimentare de purificare sau separare, etape costisitoare și consumatoare de timp și resurse.
- Procedeu ce folosește doar substanțe și materiale ieftine și abundente, și care nu necesită folosirea de catalizatori pe bază de metale nobile.

[0022] Pentru susținerea invenției sunt prezentate următoarele figuri:

- Figura 1 prezintă o serie de difractograme obținute folosind un aparat Bruker D8 Discover cu radiație Cu K α 1, pentru materiale nanocomposite obținute cu un raport molar în masa de reacție



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. M. M." or a similar initials.


W:Sn:C = 1: b:25, unde b este între 0,1 și 5, și comparație cu difractogramele teoretice pentru Sn, W, CW și W₂C. Se observă formarea ca fază unică de carbură de tungsten a semicarburii W₂C pentru toate materialele nanocomposite cu $b > 0,1$.

- Figura 2 prezintă monitorizarea reacției de sinteză a materialului cu raport molar inițial W:Sn:C = 1: 1: 25 prin analize termogravimetrice cuplate cu calorimetrie diferențială de scanare, obținute folosind un aparat Setaram Labsys Evo. Se observă ca o temperatură de ~1000 °C este suficientă pentru finalizarea reacției de reducere carbotermică.
- Figura 3 prezintă difractogramele materialului W:Sn:C = 1: 5: 25, redus carbotermic la diferite temperaturi în intervalul 100 – 1200 °C, precum și poziția teoretică a maximelor de difracție pentru tungstanatul de staniu Sn_{0,33}WO₃. Se observă formarea *in situ* a tungstanatului la temperaturi de peste 400 °C.
- Figura 4 prezintă dimensiunile medii ale particulelor de Sn și W₂C, calculate folosind ecuația lui Scherrer, folosind ipoteza particulelor sferice, ca funcție de fracția atomică a carbonului din masa de reacție initială, pentru materialele nanocomposite W:Sn:C = a: b: c. Se observă că dimensiunile medii ale particulelor se încadrează în intervalul 20 – 60 nm pentru toate materialele, precum și o ușoară scădere a dimensiunii particulelor de W₂C cu creșterea fracției atomice a carbonului.

Exemple de realizare

[0023] **Exemplu 1.** Material cu raport atomic initial al precursorilor W:Sn:C = 1: 1:25.

Masa de reacție a fost obținută prin adăugarea unei soluții de WCl₆ dizolvat în etanol ($c=60 \text{ gL}^{-1}$) și a unei soluții de SnCl₄ dizolvat în etanol ($c=200 \text{ gL}^{-1}$) peste negru de cărbune activat, urmat de



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.A.R".

omogenizare prin tratament sub ultrasunete pentru 5 minute. S-au folosit 131.2 mg WCl₆, 86.4 mg SnCl₄ și 99.9 mg C. Solventul a fost apoi evaporat la 100 °C, presiune atmosferică pentru 1 oră. Solidul astfel obținut a fost transferat într-un creuzet de alumina și incalzit cu o viteza de 10 °C/minut pana la temperatura de 1200 °C sub flux de azot. Înainte de încălzire, cuporul a fost mentinut la 30 °C timp de 20 minute, sub flux de azot pentru îndepărarea oxigenului.

[0024] **Exemplu 2.** Material cu raport atomic initial al precursorilor W:Sn:C = 1: 0,2:5.

Masa de reacție a fost obținută prin adăugarea unei soluții de WCl₆ dizolvat în etanol ($c=60 \text{ gL}^{-1}$) și a unei soluții de SnCl₄ dizolvat în etanol ($c=200 \text{ gL}^{-1}$) peste negru de cărbune activat, urmat de omogenizare prin tratament sub ultrasunete pentru 5 minute. S-au folosit 229.6 mg WCl₆, 30.1 mg SnCl₄ și 34.5 mg C. Solventul a fost apoi evaporat la 100 °C, presiune atmosferică pentru 1 oră. Solidul astfel obținut a fost transferat într-un creuzet de alumina și incalzit cu o viteza de 10 °C/minut pana la temperatura de 1200 °C sub flux de azot. Înainte de încălzire, cuporul a fost mentinut la 30 °C timp de 20 minute, sub flux de azot pentru îndepărarea oxigenului.

[0025] **Exemplu 3.** Material nanocompozit ce conține W₂C obținut prin îndepărarea staniului dintr-un material cu raport atomic initial al precursorilor W:Sn:C = 1: 0,5:5.

100 mg material W:Sn:C = 1: 0,5:5 și 10 mL acid clorhidric concentrat (soluție apăsă ~37%) au fost adăugate într-un vas de reacție și amestecate prin agitare până la încetarea degajării de gaz, asociată cu dizolvarea staniului. Materialul solid a fost recuperat prin centrifugare și spălat cu 20 mL apă distilată, urmat de filtrare.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "MF.R".

α-2015--00452-

30-06-2015

11

[0026] Materialele nanocomposite ce conține semicarbură de tungsten și staniu metalic sau semicarbură de tungsten au aplicații în procese catalitice și electrochimice.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. M. R.", positioned to the right of the circular stamp.

Revendicări

1. Material nanocompozit ce conține nanoparticule de semicarbură de tungsten și staniu metalic, cu dimensiuni între 1-100 nm, obținut prin reducerea carbotermică a unui amestec de tungstanat de staniu, carbon sau precursori ai acestora.
2. Material nanocompozit conform revendicării 1, în care raportul initial molar W:Sn este 0,01 și 7.
3. Material nanocompozit conform revendicării 1, în raportul initial molar C: (W+Sn) este mai mare sau egal cu 4.
4. Material nanocompozit conform revendicării 1 în care dimensiunea particulelor este între 10 și 70 nm.
5. Procedeu de sinteză directă a unui material nanocompozit conform oricareia din revendicările 1-4, care cuprinde etapele:
 - realizare unui amestec de carbon sau precursor al acestuia și compuși de staniu și de tungsten
 - reducerea carbotermică a amestecului sub atmosferă inertă sau vid la temperaturi de 500 – 1500°C, pentru o durată mai mică de 48 de ore.
6. Procedeu conform revendicării 5, în care în timpul reacției de reducere carbotermică este obținut tungstatul de staniu *in situ*, din precursori de staniu și tungsten.
7. Procedeu conform oricareia din revendicările 5 și 6 în care precursorul de tungsten este o sare, oxid sau complex de tungsten, ales de preferat din oxid de tungsten WO_x ($0 < x \leq 3$), cloruri, fluoruri, bromuri de tungsten WCl_x , WF_x , WBr_x ($0 < x \leq 6$), oxicloruri de tungsten, hexacarbonil de tungsten, fosfotungstenat de amoniu sau sodiu, sau alți compuși de tungsten care prin încalzire la temperaturi de până 600°C produc oxizi de tungsten; precursorul de staniu este o sare, oxid sau complex de staniu (II) sau (IV), ales de preferat din oxid stanic sau stanos, cloruri, fluoruri,



bromuri, fosfați, azotați stanice sau stanoase, oxicloruri de staniu, sau alți compuși de staniu care prin încalzire la temperaturi de până 600°C produc oxizi de staniu sau staniu metalic; precursorul de carbon este carbon elementar, grafit, oxid de grafit, grafenă, nanotuburi sau fulerene, carbon mezoporos sau compuși care generează acești compuși prin încălzire, de exemplu carbohidrați, celuloză, compuși polimerici.

8. Procedeu conform oricăreia din revendicările 5 – 7 în care reacția carbotermică are loc la temperaturi de 800 – 1200 °C.

9. Material nanocompozit ce conține semicarbură de tungsten și carbon, obținut prin înlăturarea staniului din oricare material conform revendicărilor 1-4.

10. Procedeu de obținere a materialului conform revendicării 9 care cuprinde etapele:

- dispersarea unui material conform oricărei revendicări 1-4 într-un acid puternic, neoxidant sau o soluție a acestuia.
- recuperarea materialului rezultat.

11. Procedeu conform revendicării 10 în care acidul puternic neoxidant este acid clorhidric, bromhidric, iodhidric, fluoroboric, sulfamic, fluorosilicic, hexafluorofosforic sau difluorofosforic.

12. Utilizarea materialului nanocompozit conform oricărei revendicări 1-4 sau 9 ca și catalizator.

13. Utilizarea materialului nanocompozit conform oricărei revendicări 1-4 sau 9 în aplicații electrochimice.





- 2015 - 00452 -
30-06-2015

14




Figura 1.



MTR

a - 2 0 1 5 - - 0 0 4 5 2 -

3 0 - 0 6 - 2 0 1 5

2

15




Figura 2.



MR




Figura 3.






Figura 4.



MAR