



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2015 00539**

(22) Data de depozit: **24/07/2015**

(41) Data publicării cererii:
30/01/2017 BOPI nr. **1/2017**

(72) Inventatorii:
• **INVENTATORI NEDECLARAȚI, *, RO**

(71) Solicitant:
• **CALINI GEORGE, STR. TĂRPIULUI
NR. 22, BISTRITZA, BN, RO**

(54) PROCEDURĂ DE OBȚINERE A UNOR ADEZIVI PENTRU HÂRTIE ȘI CARTON, INCLUSIV AMBALAJE ALIMENTARE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o compoziție adezivă pentru hârtie, și la un procedeu pentru obținerea acesteia. Compoziția conform inventiei este constituită, în părți volumetrice, din 70...90 părți soluție apoasă din hidrolizat de colagen, 15...20 părți amidon de cartof, 0,3...0,6 părți alcool polivinilic, 8...10 părți copolimer stirena-croleină, 7...9 părți ulei de ricin sulfatat, 0,05...0,1 părți timol și 1...3 părți NaOH. Procedeul conform inventiei constă în încălzirea soluției de hidrolizat de colagen până la o temperatură de 50...60°C, când se adaugă pulberea de

amidon, urmată de alcool polivinilic, sub amestecare până la dizolvarea polimerului, după care amestecul se răcește până la o temperatură de 20...25°C, și se dozează, în ordine, 40% din soluția de NaOH, ulei de ricin sulfatat, pulbere de copolimer stirena-acroleină, restul de soluție de NaOH pe parcursul a 3 h, în regim de malaxare, iar în final se adaugă timol și se continuă amestecarea timp de 10...12 h.

Revendicări: 2

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



21

DESCRIERE

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MÂRC
Cerere de brevet de invenție
Nr. d. 2015.00539
Data depozit 24.-07.-2015

Invenția se referă la o compoziție adezivă, pe bază de polimeri naturali și la procedeul de obținere a acesteia, compoziția fiind destinată utilizării ca adeziv pentru hârtie, carton inclusiv ambalaje alimentare.

Se cunosc compoziții adezive, pe bază de proteine, polizaharide sau polimeri solubili în apă, în stare brută sau modificați, prin transformări polimer analoage și grefare, ca sisteme unitare sau composites, omogene sau eterogene, diferențiate prin performanțe generatoare de viscozitate, caracteristici reologice, conținut de substanță uscată, masă moleculară medie a partenerilor polimerici, funcționalitate carboxilică, etc.

Dezavantajele compozițiilor adezive apoase sunt date de rezistență scăzută la microorganisme, stabilitate necorespunzătoare la temperaturi scăzute sau mai ridicate ($<05;50^{\circ}$) permanență limitată a capacitatii adezive, datorită manifestării unor fenomene de separare de fază și/sau degradării unor componente și necesitatea folosirii auxiliarilor costisitori, pentru remedierea în parte a neajunsurilor.

Se știe că obținerea adezivilor tradiționali se bazează pe procedee de sinteză într-un mediu organic. Ca liidchide, se utilizează glicoli, cum ar fi etilenglicol, dietilenglicol, polietilenglicol, etc., uleiuri și grăsimi, cum ar fi ulei de măslini, ulei de ricin, lanolină, etc. sau solventi organici, cum ar fi acetat de etil, alcool etilic, dimetil sulfoxid, 2,5-butanodiol, palmitat de izopropil, palmitat de diizopropil, miristat de izotridecil, adipat de diizopropil, acid oleic, etc.

Formarea și stabilirea materialului presupune reticularea fizică cu radiații, cum ar fi razele ultraviolete, utilizarea unor agenți de reticulare micromoleculari (aldehidă glutarică, aldehidă formică, săruri organo-metalice), când se produce reticularea unuia sau mai multor componente din sistem generând structuri complexe de tip total sau semi interpenetrante.

Procedeele de sinteză în solventi organici duc, de cele mai multe ori, la produse care provoacă iritații sau chiar degradări ale suprafeței pielii, provocând dureri, senzații de usturime și diminuând absorția percutanată a unor compuși înglobați în masa adezivă.

Utilizarea radiațiilor în procesul de stabilizare a structurii produsului împreună cu agenții de reticulare micromoleculari pot determina creșteri excesive de vâscozitate, îngreunând manevrabilitatea, iar cantități suplimentare de agent reticulant, care de cele mai multe ori este iritant pentru organism, practic nu pot fi îndepărtate din sistem. De asemenea tehnologiile de reticulare în două trepte sunt costisitoare și se realizează cu consumuri ridicate de energie.

Problema tehnică, pe care o rezolvă prezenta inventie, constă în stabilirea unor etape de reacție, precum și în asocierea parametrilor de reacție cum ar fi condiții de temperatură, timp de reacție și rapoarte între reactivi, în vederea obținerii unei compozitii adezive, care inglobează substanțe biologic active.

Compoziția adezivă pe bază de polimeri naturali, conform inventiei, elimină dezavantajele arătate mai sus, prin aceea că se prezintă sub forma unui complex intermolecular cu rețea tridimensională virtuală fiind constituită din 70... 90 părți soluție apoasă; 6-8% hidrolizat de colagen benzoilat cu masă moleculară medie de 30.000 ... 60.000 și 1,5% -2,0%, conținut de resturi benzoil raportat la substanță uscată, 15-20% părți amidon de cartof, 0,3...0,6 părți alcool polivinilic, având un coeficient KW egal cu 110 și un grad de hidroliză de 60-80%, 8-10 părți copolimer stiren-acroleină, având un grad de polimerizare egal cu 300...400, 7-9 părți ulei de ricin sulfatat, 0,05...0,1 părți timol și 1...3 părți NaOH de concentrație 5%, părțile fiind exprimate volumetric.

Procedeul de obținere a unei compozitii adezive, pe bază de polimeri naturali, conform inventiei, constă în aceea că se introduce o soluție din hidrolizat de colagen benzoilat, într-un malaxor prevăzut cu ace profilate și manta de încălzire, răcire, se incalzește soluția până la o temperatură de 50-60°C, se adaugă pulbere de amidon care se malaxează până la dizolvarea polizaharidei și apoi, menținând temperatura și regimul de malaxare, se adaugă alcool polivinilic pulbere amestecându-se până la dizolvarea polimerului, se răcește amestecul rezultat până la o temperatură de 20-25°C, se dozează 40% din soluția NaOH, se adaugă, după 80 min, ulei de ricin sulfatat și după alte 40 de minute, pulbere de copolimer stiren-acroleină, se dozează restul de soluție NaOH pe parcursul a 3h în regim de malaxare, iar în final se adaugă timol și se continuă amestecarea, timp de 10-12 h.

Compoziția adezivă, pe bază de polimeri naturali, obținută prin procedeul conform inventiei, se prezintă sub forma unei mase fluid vâscoase transparente, reprezentând un complex intermolecular cu rețea tridimensională virtuală, având autoconservabilitate permanentă, stabilitate termică, permanentă nelimitată și caracteristici reologice adaptabile la toate sistemele de aplicare cunoscute.

Prin aplicarea compozitiei conform inventiei, se obțin, rumătoarele avantaje:

- Produsul rezultat are o rezistență bună la desprindere, în stare umedă, precum și o permanență nelimitată a adezivității în stare umedă.
- Produsul rezultat are o viteză mare de uscare, după uscare filmul fiind transparent și incolor.
- Rezistență la o gamă largă de microorganisme a compozitiei rezultate, care este autoconservabilă, pentru o durată medie de 24 luni.
- Stabilitate la stocare, în intervalul de temperatură -30... +60°C a produsului obținut.
- Lipsa de toxicitate a compozitiei, o face aptă pentru aplicațiile în industria alimentară.

- Sinteza se realizează în mediu apăs, eliminându-se iritațiile pielii provocate de solventi organici.
- Se realizează formarea și stabilizarea adezivului într-o singură etapă.
- Tehnologia este foarte simplu de realizat, fără dotări speciale, în continuare, se prezintă două exemple de realizare a compoziției adezive, pe bază de polimeri naturali, conform invenției.

EXEMPLUL - 1

– Într-un malaxor cu axe profilate și manta de încălzire-răcire, având capacitatea de 250 litri, se introduc 100 litri soluție hidrolizat de colagen benzoliat de concentrație 8%, cu masă moleculară medie de 30.000 și 2% resturi benzoil, se încălzește până la o temperatură de 60°C, după care se adaugă 10 kg amidon și se malaxează, până la dizolvarea polizaharidei. Menținând temperatura și regimul de malaxare se adaugă 0,5kg pulbere de alcool polivinilic, având un coeficient KW egal cu 110 și un grad de hidroliză egal cu 70% continuându-se amestecarea până la dizolvarea polimerului. Amestecul se răcește până la o temperatură de 20°C și se dozează 1 litru soluție NaOH de concentrație 5%, se adaugă, după 40 de min, 0,4litri ulei de ricin sulfatat iar după alte 30 de minute, 10 litri pulbere copolimer stirenacroleină cu grad de polimerizare egal cu 300. Pe parcursul a 3H, în regim de malaxare, se dozează încă 1,5 litri soluție NaOH, după care se adaugă 0,1 litri timol și se continuă amestecarea pentru încă 10 ore.

Se obține 123,75 kg compozиtie adezivă pe bază de polimeri naturali, fluid vâscoasă și translucidă, de culoare galben deschis, având un ph de 5,8, un conținut de substanță uscată de 43,35% și o viscozitate de 46.500 CP.

- 2 0 1 5 - - 0 0 5 3 9 -

24-07-2015

17

EXEMPLUL - 2

În aceleasi conditii de reactie si mod de lucru reprezentate in Exemplul 1, se folosesc hidrolizat de colagen benzoilat cu masa moleculara medie de 60.000 , 15 kg amidon, 0,6 litri alcool polivinilic, avand un coeficient KW egal cu 90, si un grad de hidroliza egal cu 60%, 20 litri copolimer, stiren-acroleină, avand un grad de polimerizare egal cu 400, 7,5 litri solutie NaOH, iar ultimul interval de amestecare este de 12 H. Se obtin 148,4 kg compozitie adeziva pe baza de polimeri naturali, avand un PH de 7,9; un continut de substanta uscată de 56,7% si o viscozitate de 114.300 CP.

R E V E N D I C Ă R I

1. Compoziție adezivă pe bază de polimeri naturali, care se prezintă sub forma unei mase fluid vâscoase transparente, reprezentând un complex intermolecular cu rețea tridimensională virtuală, caracterizată prin aceea că este constituită din 70-90%, părți soluție apoasă, 6-8% hidrolizat de colagen benzoilat cu masă moleculară medie de 30.000 ...60.000 și 1,5-2,0% conținut de resturi benzoil raportat la substanță uscată, 15%-20% părți amidon de cartof, 0,3... 0,6 părți alcool polivinilic, având un coeficient KW egal cu 110 și un grad de hidroliză de 60...80%, 8-10 părți copolimer stiren-acroleină având un grad de polimerizare egal cu 300...400 ; 7-9 părți ulei de ricin sulfatat, 0,05-0,1 părți timol și 1...3 părți NaOH de concentrație 5%, părțile fiind exprimate volumetric.
2. Procesul de obținere a compoziției adezive, definită ca revendicarea (1), dintr-o soluție de colagen, caracterizat prin aceea că se introduce o soluție din hidrolizat de colagen benzoilat, într-un malaxor prevăzut cu ace profilate și manta de încălzire-răcire, se încălzește soluția până la o temperatură de 50-60 °C, se adaugă pulbere de amidon care se malaxează până la dizolvarea polizaharidei și apoi menținând temperatura și regimul de malaxare, se adaugă alcool polivinilic pulbere, amestecându-se până la dizolvarea completă a polimerului, se răcește amestecul rezultat până la o temperatură de 20-25°C, se dozează 40% din soluția NaOH, se adaugă după 80 min, ulei de ricin sulfatat și după alte 40 de min. pulbere de copolimer stiren-acroleină, se dozează restul de soluție NaOH pe parcursul a 3h în regim de malaxare, iar în final se adaugă timol și continuă amestecarea timp de 10-12 h.