



(11) RO 132579 B1

(51) Int.Cl.

C08L 101/16 (2006.01),

C08G 63/08 (2006.01)

(12)

BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2016 00947**

(22) Data de depozit: **29/11/2016**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **30/03/2020** BOPI nr. **3/2020**

(41) Data publicării cererii:
30/05/2018 BOPI nr. **5/2018**

(73) Titular:
• INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI
PETROCHIMIE - ICECHIM,
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 202,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO


(72) Inventatori:
• RAPĂ MARIA, ALEEA GORNEȘTI NR. 3,
BL. 52, SC. A, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, B, RO;
• TRIFOI ANCUTA, BD. INDEPENDENȚEI
NR. 71, SC. A, AP. 5, BISTRITA, BN, RO;
• DIMONIE OLGA DOINA AFINA,
ALEEA BAJA DE ARIES NR.2, BL.7, AP.2,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
• GRIGORE MĂDĂLINA, STR. VICTORIEI,
BL. L21, SC. C, ET. 2, AP. 4, COSTEȘTI,
AG, RO;
• ANTON LILIANA RODICA ELENA,
BD. RÂMNICU SÂRAT NR.29, BL.11 A1,
SC.B, ET.6, AP.72, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO;

• CONSTANTIN VIRGIL, STR. TULNICI
NR.10, BL.40, SC.2, ET.2, AP.72,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, B, RO;
• IOVU HORIA, STR. MARIA TĂNASE NR.3,
BL.13, SC.B, ET.4, AP.49, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, B, RO;
• DAMIAN CELINA MARIA,
ALEEA POARTA ALBĂ NR. 2-4, BL. 109,
SC. 2, AP. 75, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B,
RO;
• VASILE EUGENIU, STR. NADA FLORILOR
NR.2, BL.2, SC.2, ET.7, AP.74, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, B, RO;
• TRUȘCĂ ROXANA, CALEA DOROBANTI
NR. 111-131, BL. 9, SC. B, AP. 45,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:
TIANYI KE, XIUZHI SUN, "PHYSICAL
PROPERTIES OF POLY(LACTIC ACID)
AND STARCH COMPOSITES WITH
VARIOUS BLENDING RATIOS", CEREAL
CHEM. VOL. 77(6), PP. 761-768, 2000;
CN 101367986 A

(54) **COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA UNOR MATERIALE
REGENERABILE PENTRU PRODUSE BIODEGRADABILE
CU VIAȚĂ SCURTĂ, ȘI PROCEDEU PENTRU REALIZAREA
ACESTORA**

Examinator: ing. ANCA MARINA



Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și
motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de
invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii
hotărârii de acordare a acesteia

RO 132579 B1

1 Inventia se referă la o compozitie pentru realizarea unor materiale regenerabile
3 pentru produse biodegradabile cu viață scurtă și la un procedeu pentru realizarea acestora,
5 în scopul obținerii unor materiale regenerabile cu preț de cost accesibil și cu proprietăți de
7 biodegradabilitate, de interes pentru fabricația de produse din industria de ambalaje.

9 În scopul realizării unor materiale polimerice biodegradabile, se cunoaște o com-
11 poziție pe bază de alcool polivinilic și amidon care prezintă dezavantajul că este concepută
13 pentru utilizare ca ambalaje celulare pentru protecția produselor friabile în timpul transpor-
15 tului [RO 128741 B1].

17 Se mai cunosc compozitii biodegradabile și procedee de obținere a acestora care pre-
19 zintă dezavantajul că nu sunt întru totul regenerabile, întrucât folosesc un polimer sintetic,
21 scump, chiar dacă acesta este solubil în apă rece sau caldă [RO 121692 B1, RO 130349 A0].

23 Se mai cunoaște o compozitie biodegradabilă și un procedeu de obținere a acesteia
25 care prezintă dezavantajul că, pe lângă amidon și doi polimeri sintetici, dintre care unul,
alcoolul polivinilic solubil în apă rece sau caldă, aceasta mai conține și al doilea element,
policlorura de vinil care nu se degradează în mediu [RO128294 B1].

27 Se mai cunoaște o compozitie de obținere a amidonului alimentar prin tratarea cu
29 radiații ionizante a amidonului de diferite proveniențe botanice, dar care prezintă dezavan-
31 tajul că nu este destinată utilizării ca ambalaj [RO 127402 B1].

33 Se mai cunoaște o compozitie pe bază de polimeri naturali care prezintă dezavantajul
35 că include și polimeri sintetici, iar proprietățile sunt adezive și, de aceea, are aplicații
37 farmaceutice, nu ca ambalaj [RO 116293 B1].

39 Se mai cunoaște o compozitie pe bază de polimeri regenerabili de tipul colagen și
41 derivați celulozici, compozitie care include însă și un polimer sintetic, alcool polivinilic, și care
43 prezintă dezavantajul că este destinată protecției și refacerii țesuturilor lezate, nu utilizării ca
45 ambalaj [RO 119019 B1].

47 Acidul polilactic este un polimer de proveniență regenerabilă care se poate produce
prin: polimerizarea cu deschidere de ciclu a lactidelor, policondensarea acidului lactic (mono-
mer care se obține prin fermentarea porumbului, sfecla de zahăr, trestie de zahăr) și polime-
rizarea anionică sau cationică a lactidelor folosind, în primul caz, alcoxizi metalici ca inițiatori
și donori de ioni carbonium ai unor acizi puternici în cel de-al doilea caz. Acidul polilactic este
considerat o soluție alternativă pentru acumulările de plastic nedegradabile în mediu prin
folosirea la confectionarea de ambalaje datorită posibilităților de biodistrucție în sisteme de
compostare controlate, procese ce se desfășoară după protocoale reglementate internațional.
Biodegradarea PLA se desfășoară în două etape: faza 1 - hidroliza adiabatică a legăturilor
fără implicare enzimatică; faza 2 - ruperea enzimatică până la masa moleculară mai mică,
proces posibil numai după ce lanțul macromolecular a fost scăzut în faza 1 până la valorile
de la care enzimele pot acționa eficient. Viteza de degradare hidrolitică este condiționată de
temperatură și umiditate. De aceea, biodegradarea PLA trebuie să se desfășoare în sisteme
de compostare unde există condiții atât de temperatură și umiditate, cât și de existența
microorganismelor specifice [Rafael Auros et al., *Poly(lactic acid), Synthesis, Structures,
Properties, Processing and Applications, Wiley Series on Polymer Engineering and
Technology*, 2010]. Folosirea amidonului în compozitii cu polimeri regenerabili este o
garanție a biodegradabilității materialului realizat. Tianyi Ke et al., în articolul *Physical
Properties of Poly(Lactic Acid) and Starch Composites with Various Blending Ratios,
Cereal Chem. 77(6):761–768, 2000*, studiază amestecul de PLA cu amidonul de porumb în
proporții diferite, amestecul fiind realizat pe un extruder, la o temperatură de 120...185°C, cu
100 rpm. De asemenea, în rezumatul documentului CN 101367986 A se prezintă o compo-
zitie biodegradabilă de PLA și amidon și alți aditivi specifici.

RO 132579 B1

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în realizarea unor materiale cu biodegradabilitate crescută.	1
Compoziția pentru realizarea unor materiale regenerabile pentru produse biodegradabile cu viață scurtă, conform invenției, este formată dintr-un amestec care conține 90...10 părți acid polilactic, 10...90 părți amidon, 0,001...0,2 părți agenți de grefare și cuplare chimică de tip anhidridă, până la 0,15 părți peroxizi sau până la 0,25 părți compuși izocianici, până la 0,2 părți agenți de curgere, 0,05...0,3 părți stabilizatori termooxidativi și până la 40 părți plastifianti, părțile fiind exprimate în greutate. Agenții de grefare și cuplare chimică pot fi anhidride de tipul anhidridă succinică, anhidridă ftalică, anhidridă maleică, de preferință anhidridă maleică, peroxizii pot fi acetilbenzoilperoxid, diacetilperoxid, peroxid de benzoil, de preferat 2,5-bis(tert-butilperoxi)-2,5 dimetilhexan, izocianatii pot fi de tipul diciclohexil metan diizocianat, hexametilendiizocianat, de preferință 4,4-metilen difenil diizocianat, agenții de curgere de tipul stearaților, de preferință stearat de calciu, stabilizatori termooxidativi de tipul fenolilor împiedicăți sterici în combinație cu fosfati organici, de preferință Irganox B 215. Plastifiantii utilizați pot fi esteri ai acidului adipic de preferat poli(1,3-butilen) adipat, glicerină, polietilenglicol.	3
Procedeul de realizare conform invenției, constă din compoundarea reactivă într-un extruder cu dublu şnec cu o mișcare a şnecurilor în echisens, L/D = 28, la un raport de compresie de 2,8, o viteză de rotație a şnecurilor de 190 rpm și o temperatură, de la alimentare pe duză, de la 100 până la 200°C, componentele compozitiei, după care firele rezultate se răcesc cu aer sau prin trecere printr-o baie de răcire cu apă, urmând ca apoi, după uscare cu aer Cald, să se granuleze în dispozitive uzuale în industria de mase plastice.	5
Compoziția și procedeul conform inventiei prezintă următoarele avantaje:	7
- pornind de la un polimer regenerabil hidrofob în amestec cu un altul hidrofil, se realizează materiale multifazice noi, regenerabile, caracterizate atât printr-un bun balans între proprietățile funcționale (de rezistență și flexibilitate, proprietăți termice etc.), dar și printr-un preț de cost competitiv, ceea ce înseamnă reale avantaje pentru introducerea în fabricație a noului material;	9
- proprietățile funcționale ale noilor materiale regenerabile realizabile conform inventiei se controlează prin selecția caracteristicilor structurale ale polimerilor folosiți, unul hidrofob obținut prin diferite metode de sinteză folosind enantiomeri regenerabili de tip levo (L) și dextro (D), ceea ce conduce la controlarea purității stereoochimice, și cel de-al doilea hidrofil fiind obținut prin extracție din materiale de proveniență botanică. Prin raportul L/D al enantiomerilor utilizati în sinteza polimerului hidrofob, se controlează proprietăți ale acestora, cum ar fi gradul de cristalinitate, conținutul de volum liber și, astfel, comportarea sub acțiunea forțelor mecanice, stabilitatea termică, proprietățile de barieră;	11
- proprietățile funcționale ale noilor materiale regenerabile sunt controlate și aduse în domeniul valoric de interes prin aceea că se folosește un procedeu de compatibilizare reactivă în stare de topitură, într-un singur pas, între un polimer hidrofob și un altul hidrofil, procedeu care se poate aplica în condiții practice reproductibile și care constă în modificarea chimică a uneia dintre cele două polimeri regenerabili cu grupe funcționale care, ulterior, reacționează cu cel de-al doilea polimer regenerabil din amestec. Prin urmare, proprietățile interfeței, și de aceea și proprietățile funcționale se modifică în urmăre a unei reacții chimice care are loc între polimerul hidrofob și cel hidrofob, și care generează cuplarea chimică a celor două polimeri;	13
- noile materiale multicomponente, regenerabile, prezintă avantajul că în baza modului de selecție al componentelor sunt eliminate dezavantaje specifice polimerilor regenerabili și se generează combinații de proprietăți funcționale și preț de cost de interes pentru	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47

1 aplicații mari consumatoare de astfel de materiale. Cu ajutorul modului de selecție al compo-
3 nentilor compozitiei regenerabile se controlează proprietăți de material, precum tranzitia
5 vitroasă, viteza de cristalizare și astfel ductilitatea, energia de rupere, modulul de stocare,
7 alungirea la rupere;

9 - utilajul important din procedeu este un extruder dublu şnec care prezintă avantajul
11 că este în mod particular convenabil pentru compatibilizarea reactivă, în condiții optime, a
13 fluidelor înalt vâscoase, ceea ce înseamnă că reacțiile specifice se vor desfășura într-un
15 mediu omogen, în care se poate efectua un bun transfer de căldură. Prin profilul celor doi
melci, acestea oferă posibilitatea controlării timpului de staționare în extruder și astfel
a duratei reacțiilor chimice specific proceselor de compatibilizare reactivă.

17 În scopul creșterii biodegradabilității și scăderii prețului de cost al polimerului regene-
19 rabil acid polilactic (PLA), acesta se modifică cu alt polimer regenerabil, și anume cu ami-
21 donul (A) printr-un procedeu de compatibilizare reactivă într-un singur pas, în urma căruia
23 polimerul hidrofob PLA este întâi funcționalizat și apoi cuplat chimic cu polimerul hidrofil A,
25 rezultând un material regenerabil multifazic biodegradabil, cu preț de cost accesibil destinat
27 industriei de ambalaje.

29 În continuare, se dau două exemple de realizare a compozitiei și procedeului conform
invenției.

Exemplul 1

31 Se compoudează, într-un extruder dublu şnec, cu o mișcare a melcilor în echisens,
33 L/D = 30, raport de compresie 2,5, viteza de rotație a melcilor de 200 rpm și temperaturi, de
la alimentare pe duză, de la 100 până la 180°C, 6,5 kg PLA cu ICT 3,9 g/10 min (190°C,
35 2,16 kg), 3,4 kg amidon de porumb cu 33% amiloză, 0,1 kg anhidridă maleică, 0,15 kg
2,5-bis (tert-butilperoxi)-2,5 dimetilhexan, 0,1 kg stearat de calciu, 0,15 kg Irganox B 215, și
27 cu 0,5 kg polietilenglicol, după care firele rezultate se răcesc cu aer sau prin trecere printr-o
baie de răcire cu apă cu viteza de 5 ml/5 min iar apoi, după uscare cu aer cald, firele sunt
29 granulate și prelucrate ulterior prin tehnici din topitura în utilaje uzuale din industria
polimerilor sintetici. Proprietățile materialelor rezultate sunt prezentate în tabelul 1. Aceste
materiale au biodegradabilitate controlată totală, în sisteme de compostare construite
conform normativelor în vigoare.

Tabelul 1

Nr.crt.	Proprietate, UM, metodă de caracterizare	Valori
1	Modul la tractiune, GPa (PLA 6.5)	43561
2	Efort la deformare (strain), % (PLA 2)	43501
3	Rezistență la apă, (imersie în apă 1 lună, micrografiere SEM suprafete)	Fără zone de rupere
4	Caracteristicile interfeței (micrografii SEM fracturi)	Fără zone de rupere

Exemplul 2

39 Se compoudează, într-un extruder dublu şnec, cu o mișcare a melcilor în echisens,
41 L/D = 30, raport de compresie 3,2, viteza de rotație a melcilor de 150 rpm și temperaturi, de
43 la alimentare pe duză, de la 80 până la 180°C, 5,3 Kg acid polilactic (ICT = 2,1 g/10 min,
45 190°C, 2,16 kg) cu 4 kg amidon de porumb cu 32% amiloză, 0,25 kg 4,4-metilen dijenil
diisocianat, 0,1 kg greutate stearat de calciu, 0,15 kg Irganox B 215, 0,2 kg poli(1,3-butilen
adipat), după care firele rezultate se răcesc cu aer sau prin trecere printr-o baie de răcire cu

RO 132579 B1

apa, urmând ca apoi, după uscare cu aer cald, acestea să fie granulate, iar granulele obținute să fie prelucrate prin tehnici din topitură în produse pentru industria de ambalaje. Proprietățile materialelor rezultate sunt prezentate în tabelul 2. Aceste materiale au biodegradabilitate controlată, totală, în sisteme de compostare construite conform normativelor în vigoare.

1
3
5

Tabelul 2

Nr. crt.	Proprietate, UM, metodă de caracterizare	Valori	7
1	Modul la tracțiune, GPa (PLA 6,5)	43531	9
2	Efort la deformare (străin), % (PLA 2)	43530	
3	Rezistență la apă, (imersie în apă 3 luni, micrografiere SEM suprafete)	Fără zone de rupere	11
4	Caracteristicile interfeței (micrografii SEM fracturi)	Fără zone de rupere	13

3 1. Compoziție pentru realizarea unor materiale regenerabile pentru produse biodegradabile cu viață scurtă, **caracterizată prin aceea că** este formată dintr-un amestec care conține 90...10 părți acid polilactic , 10...90 părți amidon, 0,001...0,2 părți agenți de grefare și cuplare chimică de tip anhidridă, până la 0,15 părți peroxizi sau până la 0,25 părți compuși izocianici, până la 0,2 părți agenți de curgere, 0,05...0,3 părți stabilizatori termooxidativi și până la 40 părți plastifianti, părțile fiind exprimate în greutate.

9 2. Compoziție conform revendicării 1, **caracterizată prin aceea că** agenții de grefare și cuplare chimică pot fi anhidride de tipul anhidridă succinică, anhidridă ftalică, anhidridă maleică, de preferință anhidridă maleică, peroxizii poate fi acetilbenzoilperoxid, diacetilperoxid, peroxid de benzoil, de preferat 2,5-bis(tert-butilperoxi)-2,5 dimetilhexan, izocianații pot fi de tipul diciclohexil metan diizocianat, hexametilendiizocianat de preferință 4,4-metilen difenil diizocianat, agenții de curgere de tipul stearaților de preferință stearat de calciu, stabilizatori termooxidativi de tipul fenolilor împiedicăți sterici în combinație cu fosfati organic de preferință Irganox B 215.

17 3. Compoziție conform revendicării 1, **caracterizată prin aceea că** plastifiantii pot fi esteri ai acidului adipic de preferat poli(1,3-butilen) adipat, glicerină, polietilenglicol.

19 4. Procedeu de realizare a unor compozitii pentru materiale regenerabile pentru produse biodegradabile cu viață scurtă definite în revendicarea 1, **caracterizat prin aceea că** se compoudează reactiv într-un extruder cu dublu șnec cu o mișcare a șnecurilor în echisens, L/D = 28, la un raport de compresie de 2,8, o viteza de rotație a șnecurilor de 190 rpm și o temperatură, de la alimentare pe duză, de la 100 până la 200°C, componentele compozitiei, după care firele rezultate se răcesc cu aer sau prin trecere printr-o baie de răcire cu apă, urmând ca apoi, după uscare cu aer Cald, să se granuleze în dispozitive uzuale în industria de mase plastice.

