



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2018 00117**

(22) Data de depozit: **22/02/2018**

(41) Data publicării cererii:
29/06/2018 BOPI nr. **6/2018**

(71) Solicitant:
• **UTTIS INDUSTRIES S.R.L.**,
CALEA BUCUREȘTI NR. 20, VIDRA, IF, RO

(72) Inventatorii:
• **COJOCARU MIHAI OVIDIU**,
BD. MIRCEA VODĂ 39H, ET.2, AP.5,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO;

• **DRUGĂ LEONTIN NICOLAE**,
STR. TELEAJEN NR.46, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, B, RO;
• **PENCEA ION**, STR. EUCALIPTULUI NR.5,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
• **BRÂNZEI MIHAI**, CALEA VĂCĂREȘTI
NR.318, BL.3B, ET.7, AP.32, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, B, RO;
• **CIUCĂ SORIN**,
STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR.1, BL.1,
ET.9, AP.39, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B,
RO

(54) PROCEDEU DE NITROCARBURARE, ÎN PARTICULAR - SULFONITROCARBURARE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de îmbogătire a straturilor superficiale ale pieselor metalice realizate din oteluri aliate sau înalt aliate de scule, cu azot și carbon, prin nitrocarburare, sau cu azot, carbon și sulf, prin sulfonitrocarburare, pentru îmbunătățirea rezistenței mecanice la uzură a stratului superficial și, respectiv, a rezistenței la gripaj, prin scăderea coeficientului de frecare. Procedeul conform invenției constă în utilizarea unui tratament termochimic la temperatură de minimum 350°C, în mediul solid pulverulent donor de azot, carbon și/sau sulf, mediul solid pulverulent fiind format din 50% carbamidă în amestec cu 48...45% cărbune

activ, utilizat ca mediu de disipare/dispersare a carbamidei în momentul topirii acesteia la 133°C, de stocare și de participant la reacție, cu 2% clorură de amoniu, cu rol de activator, și/sau cu 3% sulf, piesele metalice plasate în cutii metalice de tratament termochimic fiind încălzite în cupor la temperaturi cuprinse în intervalul 350...590°C, menținute la acest palier termic timp de 3...24 h, în funcție de grosimea stratului, de compoziția fazică și de proprietățile modificate care se doresc a fi obținute.

Revendicări: 3


Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



8

CENTRALĂ DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MARC	
Cerere de brevet de inventie	
Nr. a.....	2018.00117
Data depozit 22 -02- 2018.	

UTTIS INDUSTRIES
Administrator
Petruța Drugă




PROCEDEU DE NITROCARBURARE, ÎN PARTICULAR – SULFONITROCARBURARE

Descrierea invenției

Invenția se referă la un procedeu de realizare a unor gradiențe compoziționale pe secțiunea produselor metalice realizate din oțeluri aliate de imbunătățire, sau înalt aliate de scule, prin imbogățirea straturilor superficiale simultan cu azot și carbon-***nitrocarburare***, respectiv azot, carbon și sulf -***sulfonitrocarburare***.


După cum se cunoaște nitrocarburarea și în particular -sulfonitrocarburarea se folosesc pentru îmbunătățirea rezistenței mecanice la uzură a stratului superficial al unor piese din oțel, sulfonitrocarburarea fiind utilizată în cazul în care se urmărește și majorarea capacitații de rodaj, respectiv a rezistenței la gripaj a straturilor superficiale prin scăderea coeficientului de frecare, fără a diminua caracteristicile de rezistență ale stratului dobândite prin saturare superficială cu azot și carbon, (Tratat de Știință și Ingineria materialelor metalice, vol V : Tehnologii de procesare finală a materialelor metalice. Ed.AGIR, București, 2011).

Nitrocarburarea se realizează prin încălziri sub temperatura de transformare eutectoidă în sistemul Fe-N(590°C), în mod similar nitrurării, în medii gazoase, lichide (cianizarea de joasă temperatură) sau mai puțin frecvent în medii solide pulverulente, rezultatele acesteia fiind extrem de apropiate din punct de vedere a compoziției fazice și proprietăților cu cele obținute prin nitrurare; diferența față de nitrurare constă în prezența unui strat subțire de carbonitruri, de câțiva microni, determinat de prezența carbonului adsorbit în suprafață ; sulfonitrocarburarea se poate realiza în același domeniu de temperatură cu nitrocarburarea, în medii care pe lângă azot și carbon furnizează și sulf, gama de produse la care se poate extinde aplicarea procesului conținând segmentii de piston, cămășile de cilindru pentru motoare, cuzineții, șamfd.



In prezent,atât nitrocarburarea cât și sulfonitrocarburarea în medii solide pulverulente sunt extrem de puțin utilizate, mediile la care se face apel fiind constituite din ferocianuri de potasiu ,carbonați de bariu , sodiu sau potasiu, mangal,sau cărbune animal, deci prezentând toxicitate ridicată.Utilizarea carbamidei în procesele de nitrocarburare în medii solide pulverulente (ureea- utilizată în stare absorbită dintr-o soluție apoasă intr-o masă de silicat spongios de mică- vermiculit,conf.US Patent 4,119,444),a condus la rezultate incurajatoare : 50+130µm pentru intervale de menținere de 4+8 ore la temperatura de nitrurocarburare, perioadele de pregătire a mediului pulverulent furnizor de azot fiind totuși lungi(uscare la 40+45°C, perioade de ordinul 24+48ore) și complexe.Un alt dezavantaj major al soluției propuse în US Patent 4,119,444 ,legat de utilizarea masei de silicat spongios de mică impregnată cu soluție apoasă de carbamidă, în calitate de componentă activă furnizoare de azot și carbon la temperatura la care se realizează nitrocarburarea,este asociat cu toxicitatea ridicată a mediului în timpul procesării termochimice-dizolvată în apă carbamida prin încălzirea ulterioară la 500+570°C va forma un polimer al acidului cianic HCNO cu toxicitate deosebit de ridicată.In domeniul sulfonitrocarburării au fost incercări de utilizare a mediilor solide pulverulente compuse din ferocianură de potasiu(10%),grafit (55%) și sulfură de fier(35%),abandonate datorită toxicității și eficienței relativ reduse. Interesul relativ scăzut pentru dezvoltarea proceșului de sulfonitrocarburare este legat și de faptul că, de cele mai multe ori o creștere în exclusivitate a capacitatii de rodaj a suprafețelor produselor metalice (fără o modificare a caracteristicilor inițiale de rezistență a straturilor superficiale) este realizată în prezent prin aplicarea singulară a tratamentului termochimic de sulfizare-imbogățire a straturilor superficiale exclusiv cu sulf,la finele tuturor celorlalte procesări, anterior introducerii în exploatare a produsului.

In prezent,ambele variante de procesare termochimică, nitrocarburarea și sulfonitro-carburarea, se realizează preponderent în medii gazoase,sau lichide-topituri de săruri. Acestea din urmă ,fac apel frecvent la amestecuri de cianuri și cianți,sau la carbamidă –CO(NH₂)₂-(componentă netoxică inițial,dar care ulterior,in topitură,in



prezența carbonațiilor, generează componente cianice în proporții relativ ridicate), astfel încât gradul de periculozitate în exploatare devine ridicat.

Problema pe care o rezolvă invenția este de înlocuire a componentei active periculoase a mediului solid pulverulent utilizat în prezent atât la nitrocarburare, cât și la sulfonitrocarburare, ferocianura, cu o componentă nontoxică.

Procedeul de *nitrocarburare*, în particular- *sulfonitrocarburare*, pentru îmbogățirea cu azot și carbon sau și cu sulf a suprafeței unor piese metalice în special din oțel, pentru mărirea rezistenței la uzare a acestora, rezolvă această problemă tehnică prin aceea că utilizează ca


mediul solid pulverulent de tratament termochimic un amestec format din 50% carbamidă în amestec cu 48-45% cărbune activ utilizat ca mediu de disipare/dispersare a carbamidei în momentul topirii acesteia la 133°C, de stocare și de participant la reacție și cu cca 2% clorură de amoniu, cu rol de activator sau și cu cca 3% sulf, piesele metalice plasate în cutii metalice de tratament termochimic fiind încălzite în cuptor la temperatură de 350-590° cu menținere pe palierul termic între 3 și 24 de ore, funcție de grosimea stratului de tratament termochimic ce se dorește a fi obținut.

Avantajele utilizării mediilor solide pulverulente care conțin carbamidă utilizate pentru realizarea procesărilor termochimice de nitrocarburare, respectiv sulfonitrocarburare, sunt următoarele:

- reprezintă variante tehnologice deosebit de comode, deoarece nu necesită utilaje sofisticate, cu grade ridicate de mecanizare sau automatizare, componentele utilizate fiind ușor accesibile;

- absența toxicității atât în momentul inițial, al formării amestecurilor cât și în timpul exploatarii acestora, la temperatură de procesare termochimică;

- cinetică de realizare a straturilor similară celei asigurate de mediile gazoase și net superioară celei înregistrate la procesarea în medii solide care conțin ferocianați sau masă de silicat spongios de mică impregnată cu soluție apoasă de carbamidă;




5

-posibilitatea asigurării desfășurării procesului la temperaturi mult mai reduse comparativ cu cele uzuale, cu până la 150°C,situatie convenabilă in cazul produselor realizate din oțeluri la care temperatura de revenire este coborâtă(sub 500°C);

Invenția este prezentată pe larg în continuare.

Procedeul conform invenției, de nitrocarburare/sulfonitrocarburare, realizează îmbogățirea cu azot, carbon sau și sulf a suprafeței unor piese metalice prin utilizarea carbamidei, CO(NH₂)₂, care se va regăsi nu solubilizată în apă și apoi prinsă într-o masă de silicat spongios de mică, ci alături de o altă componentă –cărbunele activ-cu funcție triplă,de disipare/ dispersare a carbamidei în momentul topirii acesteia (133°C), de stocare și participant la reacție,respectiv clorura de amoniu,cu rol activ în formarea azotului,in activarea suprafeței și-n menținerea porozității amestecului pulverulent ; adaosul de sulf nativ,sau a unei alte componente furnizoare de sulf ,asigură noului mediu utilizat pentru realizarea nitrocarburării capacitatea de a asigura și saturarea cu sulf a straturilor superficiale,deziderat specific sulfonitrocarburării.

Conform invenției ,pulberile de ferocianură de potasiu,sau masă de silicat spongios de mică impregnată cu carbamidă dizolvată în apă, utilizate în mod frecvent în calitate de componente furnizoare de azot și carbon atât la nitrocarburare cât și la sulfonitrocarburare,sunt înlocuite cu pulbere,sau granule de carbamidă(50%),care se regăsesc alături de pulberea de carbon activ(48%,în cazul nitrocarburării și 45% în cel al sulfonitrocarburării),clorură de amoniu,2% și pulberea de sulf nativ ,3% în cazul sulfonitrocarburării. După omogenizare ,amestecurile sunt turnate în containere/cutii,realizate din tablă de oțel,sau aliaje crom-nichel, astfel încât între piese, respectiv piese și pereții cutiilor să fie spații (umplute cu amestec solid pulverulent de nitrocarburare) de minim 10÷20mm,iar între ultimul strat de piese și capacul cutiilor un strat cu grosimea de minim 35÷40mm. Pentru o bună etanșare a cutiilor se folosesc capace duble între care se toarnă șpan de fontă,nisip sau amestec epuizat;în capacul exterior se prelucrează câteva orificii cu diametrul de 1+2mm pentru a evita explozia cutiilor sub acțiunea gazelor rezultate ca urmare a reacțiilor dintre componentele mediului. Temperatura de nitrocarburare,respectiv sulfonitrocarburare se alege frecvent



in limitele 500+590°C, iar timpul de menținere în corelație cu dimensiunea de strat impusă. Încălzirea cutiilor s-a realizat o dată cu cuporul, iar răcirea deasemenea cu cuporul până la ~250+ 300°C și apoi în aer. În aceste condiții, pentru un mediu compus din 50% CO(NH₂)₂, 48% Cactiv și 2% NH₄Cl prin menținere izotermă 24 ore la o temperatură de 560°C, se poate obține pe probe din fier tehnic pur (ARMCO) un strat nitrocarburat cu o grosime totală de ~1080µm (~45µm/h). Viteza de saturare cu azot și carbon realizată în aceste noi condiții de mediu, se dovedește a fi cu mult mai mare decât cea asigurată de nitrocarburarea în mediu de silicat spongios de mică impregnat cu soluție apoasă de carbamidă, conf US Patent 4,119,444, aceasta nedepășind 16µm/h. În cazul sulfonitrocarburării probelor din fier tehnic pur (ARMCO) realizată într-un amestec solid pulverulent omogen, conținând 50% CO(NH₂)₂, 45% Cactiv, 2% NH₄Cl și 3% S la 560°C/24 ore, se obține o grosime totală de strat de ~800µm, viteza de saturare superficială fiind de ~33µm/h. Analizele prin microscopie electronică SEM coroborate cu rezultatele investigațiilor EDS a straturilor nitrocarburate rezultate pe probe din fier tehnic pur (ARMCO), procesate în medii care conțin 50% CON₂H₄; 48% Cactiv și 2% NH₄Cl, 24 ore la 560°C indică prezența azotului până la adâncimi de peste 1mm (~1080 µm), la ~28µm de suprafață înregistrându-se ~7,09% masă iar la ~90 µm ~1,6% masă, straturile totale fiind de aproximativ două ori mai mari comparativ cele obținute pe aceleași matrice în condițiile nitrurării gazoase convenționale. S-a constatat experimental că, o scădere a temperaturii de nitrocarburare până la 350°C, deci până la temperaturi oricum peste temperatura de topire a carbaridei, păstrează potențialul de nitrurare al acesteia la un nivel ridicat, rezultatele experimentale pe probe din fier tehnic pur nitrocarburate 3 ore la 350°C în amestecuri pulverulente solide cu compoziția menționată anterior confirmând aceasta: concentrații ale azotului de ~4,32% masă la 1,25 µm de suprafață și de ~1,42% masă la 7,5 µm de suprafață în raport cu aceasta. Analizele EDS pe probe din fier tehnic pur sulfonitrocarburate la 560°C/24 ore au indicat concentrații maxime ale azotului în zonele superficiale ale stratului, la 1-2 µm de suprafață, de ~16% at și o concentrare puternică a sulfului de până la 34,2% at S, pentru



ca la ~12 μm să scadă la~2,2%at S iar azotul la ~7,2%at N .Carbonul in zonele adiacente suprafetei,la adâncimi de 1-2 μm ,atinge concentrații de ~2,5%masă.

UTTIS INDUSTRIES

Revendicări

1. Procedeu de nitrocarburare/sulfonitrocarburare, pentru îmbogățirea cu azot și carbon sau și cu sulf a suprafeței unor produse metalice în special din oțel, pentru mărirea rezistenței la uzare a acestora, sau după caz și a rezistenței la gripaj, utilizând un tratament termochimic la temperatură de minim 350°C în mediu solid pulverulent donor de azot, carbon sau și sulf, **caracterizat prin aceea că,**

mediul solid pulverulent de tratament termochimic este format din 50% carbamidă în amestec cu 48-45% cărbune activ utilizat ca mediu de disipare/dispersare a carbamidei în momentul topirii acesteia la 133°C, de stocare și de participant la reacție, și cu cca 2% clorură de amoniu, cu rol de activator sau și cu cca 3% sulf, piesele metalice plasate în cutii metalice de tratament termochimic fiind încălzite în cuptor la temperaturi în domeniul 350-590°C, cu menținere pe palierul termic între 3 și 24 de ore, funcție de grosimea stratului cu compoziție fazică și proprietăți modificate ce se dorește a fi obținut.

2. Procedeu de nitrocarburare, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că**, mediul solid pulverulent de tratament termochimic este format din 50% carbamidă în amestec cu cca. 48% cărbune activ și cu cca 2% clorură de amoniu.
 3. Procedeu de nitrocarburare/sulfonitrocarburare, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că**, pentru îmbogățirea și cu sulf a suprafeței piesei metalice de tratat, mediul solid pulverulent de tratament termochimic este format din 50% carbamidă în amestec cu cca. 45% cărbune activ, cu cca 2% clorură de amoniu și cu cca 3% sulf.