



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2018 00277**

(22) Data de depozit: **19/04/2018**

(41) Data publicării cererii:
29/11/2018 BOPI nr. **11/2018**

(71) Solicitant:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR (INCDFM),
STR. ATOMIȘTILOR NR. 105 BIS,
MĂGURELE, IF, RO

(72) Inventatori:

• LAZANU SORINA, STR.PAȘCANI, NR.3,
BL.D6, SC.F, AP.56, S6, BUCUREȘTI, B,
RO;

• PALADE CĂTĂLIN, STR. URANUS
NR. 42E, BL. 6, ET. 1, AP. 4, SAT VİRTEJU,
MĂGURELE, IF, RO;
• LEPĂDATU ANA MARIA,
STR.CÂMPIA LIBERTĂȚII, NR.3,
BRAGADIRU, IF, RO;
• STĂVĂRACHE IONEL,
STR.FIZICENILO, NR.16, BLOC L3, SC.1,
ET.2, AP.18, MĂGURELE, IF, RO;
• CIUREA MAGDALENA LIDIA,
STR. EMIL GÂRLEANU, NR.9, BLOC A4,
SC.3, ET.1, AP.70, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO

(54) STRUCTURĂ DE DOZIMETRU PE BAZĂ DE CAPACITOR MOS CU POARTĂ FLOTANTĂ DIN NANOCRISTALE DE GERMANIU, ȘI PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o structură de capacitor MOS cu poartă flotantă, din nanocristale de Ge imersate în HfO_2 , și la un procedeu de realizare a acesteia, structura fiind utilizată pentru monitorizarea dozelor absorbite în aplicații spațiale, radioterapie, dozimetria personală și aplicații militare. Structura conform invenției conține trei straturi, și anume: HfO_2 de control/strat cu nanocristale de Ge imersate în $\text{HfO}_2/\text{HfO}_2$ tunel/substrat de Si. Procedeul conform invenției constă în depunerea structurii cu trei straturi pe o placă de Si, prin pulverizare cu magnetron, urmată de un tratament termic rapid în Ar, pentru formarea nanocristalelor de Ge imersate în HfO_2 , cu rol de poartă flotantă. Structura conform invenției are proprietăți de dozimetru, cu sensibilitate de ordinul 1 mV/Gy la doza de 200 Gy obținută de la o sursă α de 241 Am.

Revendicări: 2

Figuri: 2




Fig. 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



30.

CHIUCIU DE STAT PENTRU INVENTII SI MATERIALE	
Cerere de brevet de inventie	
Nr.	a 2018 00277
Data depozit 19 -04- 2018	

DESCRIEREA INVENTIEI:

STRUCTURĂ DE DOZIMETRU PE BAZĂ DE CAPACITOR MOS CU POARTA FLOTANTĂ DIN NANOCRISTALE DE GERMANIU ȘI PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA

**Sorina Lazanu, Cătălin Palade, Ana Maria Lepădatu, Ionel Stăvărache,
Magdalena Lidia Ciurea**

Prezenta invenție se referă la o structură de memorie nevolatilă (MNV) de tip capacitor, pentru măsurarea dozei absorbite (dozimetru) și la procedeul de obținere a acesteia. Această structură MNV de capacitor cu strat intermediar cu nanocristale (NC) de Ge este HfO₂ control / NC de Ge în HfO₂ / HfO₂ tunel / Si substrat.

Folosirea tranzistorilor metal-oxid-semiconductor (MOS) cu efect de câmp (FET) pentru monitorizarea dozelor de radiație a fost propusă inițial pentru aplicații spațiale [A. Holmes-Siedle, Nucl. Inst. & Meth. 121 (1974) 169]. În prezent, domeniul de aplicabilitate al MOSFET-urilor ca dozimetre s-a extins și cuprinde de asemenea dozimetria personală, radioterapia și aplicațiile militare. Pentru detecția radiației ionizante se folosesc două tipuri de MOSFET: RADFET (radiation-sensing FET) și MOSFET cu poartă flotantă (floating gate FG) FGMOSFET. RADFET este un tranzistor cu canal p, cu grosimea SiO₂ de poartă de ordinul 1 μm, în care radiația ionizantă generează perechi electron-gol. Doza integrată se determină pe baza modificării tensiunii de prag. RADFET trebuie alimentat în timpul folosirii. În FGMOSFET, poarta flotantă este încărcată înainte de iradiere prin injecție de electroni de la substrat sau de la poartă, creând un câmp electric în oxid care asigură sensibilitatea dispozitivului [J. Kassabov, N. Nedev, N. Smirnov, Rad. Eff. and Defects in Solids 116 (1991) 155-158]. Sarcina scoasă în urma iradierii din FG este o măsură a dozei absorbite.

În structurile de capacitori MOS pentru MNV s-a folosit mai întâi poarta flotantă continuă din polisiliciu (poli-Si), care a fost înlocuită ulterior cu un strat de NC izolate între ele, dintr-un material semiconductor [S. Tiwari, F. Rana, K. Chan, H. Hanafi, C. Wei, and D. Buchanan, “Volatile and nonvolatile memories in silicon with nano-crystal storage,” in IEEE Int. Electron Devices Meeting Tech. Dig., 1995, pp. 521–524]. Folosirea NC ca noduri de stocare a sarcinii în structurile de capacitori MOS pentru MNV prezintă avantajul de

Director General INCDFM,
Dr. Ionel Stăvărache



a reține informația chiar dacă numai o parte din NC sunt încărcate [T.R. Oldham, M. Suhail, P. Kuhn, E. Prinz, H. S. Kim, and K. A. LaBel, *IEEE Trans Nucl. Sci.*, **52** (2005) 2366]: sarcina fiind stocată pe NC izolate, probabilitatea de descărcare a acestora prin canale de descărcare în oxid este micșorată. Poarta flotantă formată din NC din capacitorul MOS furnizează un mecanism de control al deplasării curbei *C-V* și anume atunci când se transferă sarcina pe NC, curba *C-V* se deplasează cu cantitatea ΔV_{BP} (variația tensiunii de bandă plată), dată de ecuația [S. Tiwari, F. Rana, H. Hanafi, A. Hartstein, E.F. Crabbe, K.Chan, *Appl. Phys. Lett* **68** (1996) 1377-1379]:

$$\Delta V_{BP} = \frac{enD}{\varepsilon_{ox}} \left(d_{CO} + \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{ox}}{\varepsilon_{sem}} d_{NC} \right)$$

unde e este sarcina elementară, n este numărul de sarcini/NC, D – densitatea NC pe suprafața FG, d_{CO} – grosimea oxidului de control, ε_{ox} și ε_{sem} – permitivitatea oxidului tunel și respectiv a semiconductorului din care sunt realizate NC, d_{NC} – diametrul nanocristalelor. A apărut astfel ideea folosirii structurilor de capacitor MOS cu poartă flotantă din NC pentru detecția radiației ionizante. Principiul pe care se bazează funcționarea dozimetru lui pe bază de capacitor MOS, cu poartă flotantă din NC, care este obiectul prezentei invenții, este următorul: se încarcă NC și în acest mod se creează un câmp electric local, intern, în jurul fiecărui NC încărcat. În urma expunerii la radiația ionizantă se creează perechi electron-gol în oxid. Purtătorii de sarcină generați sunt separați în câmpul intern din poartă flotantă. Dacă NC sunt încărcate negativ, atunci golarile sunt atrase de NC, unde recombină cu o parte a electronilor, reducând sarcina netă de pe NC, iar electronii generați de radiație se îndreaptă spre electrodul de poartă sau spre placheta de Si. Descărcarea NC conduce la modificarea V_{BP} a capacitorului MOS, aceasta fiind o măsură a dozei absorbite.

In ultimii 10 ani, în literatură sunt publicate o serie de articole privind posibilitatea realizării de dozimetre folosind structuri de capacitorsi MOS cu diferenți oxizi de poartă (SiO_2 , HfO_2 , Al_2O_3 , HfSiO_4) [E. Yilmaz, B. Kaleli, R. Turan, *Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B* **264** (2007) 287–292; E. Yilmaz, I. Dogan, R. Turan, *Instr. Meth. Phys. Res. B* **266** (2008) 4896–4898; R. Loka, S. Kaya, H. Karacali, E. Yilmaz, *Radiation Physics and Chemistry* **141** (2017) 155–159]. De asemenea, au fost raportate rezultate privind utilizarea capacitorilor MOS cu NC de Si sau Ge ca noduri de stocare de sarcină [N Nedev, D Nesheva, M Curiel, E Manolov, I Petrov, B Valdez and I Bineva, *J. Phys.: Conf. Ser.* **253** (2010) 012034; A.

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marinescu



Aktag, E.Yilmaz, N.A.P. Mogaddam, G. Aygun, A. Cantas. R. Turan, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 268 (2010) 3417–3420; D. Nesheva, N. Nedev, M. Curiel, V. Dzhurkov, A. Arias, E. Manolov, D. Mateos, B. Valdez, I. Bineva, and R. Herrera, Open Physics 13 (2015) 63-71].

Pentru realizarea capacitorilor MOS cu poarta flotantă din NC de Si sau Ge, mai întâi se curată placetele de Si substrat în condiții standard (Radio Corporation of America – RCA). Se realizează apoi structura cu trei straturi: oxid de control / strat intermediar din NC de Si sau Ge în oxid / oxid tunel / substrat de Si. În situația în care oxidul este SiO_2 , stratul de oxid tunel se creste prin oxidare termică uscată. NC se încarcă prin injecție din substratul de Si, purtătorii de sarcină tunelând prin oxidul tunel [J. K. Kim, H. J. Cheong, Y. Kim, J.-Y. Vi, H. J. Bark, S. H. Bang, J. H. Cho, Appl. Phys. Lett. 82 (2003) 2527; V. Ho, L. W. Teo, W. K. Choi, W. K. Chim, M. S. Tay, D. A. Antoniadis, E. A. Fitzgerald, A. Y. Du, C. H. Tung, R. Liu, A. T. S. Wee, Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 3558]. Dacă se folosește un alt oxid, atunci toate straturile structurii, inclusiv acest oxid, se pot obține prin diferite metode, cum ar fi depunerea chimică în fază de vapori (CVD) [T. Baron, F. Martin, P. Mur, C. Wyon and M. Dupuis, J. Crystal Growth, 290 (2000) 1004-1008], evaporare din fascicul de electroni [S. Wang, W. Liu, Q. Wan, J. Y. Dai, P. F. Lee, L. Suhua, Q. Shen, M. Zhang, Z. Song, and C. Lin, Appl. Phys. Lett. 86 (2005) 113105], pulverizare cu magnetron (MS) [A M Lepadatu, C Palade, A Slav, A V Maraloiu, S Lazanu, T Stoica, C Logofatu, V S Teodorescu and M L Ciurea, Nanotechnology 28 (2017) 175707]. Stratul intermediar cu NC de Si sau Ge în oxid se obține fie prin codepunerea semiconductorului și a oxidului, fie prin depunerea succesivă a unui strat de Si sau Ge și a stratului de oxid. Formarea NC ca noduri de stocare de sarcină se realizează prin tratament termic efectuat după depunerea oxidului de control, fie în cuptor convențional [S. Das, K. Das, R. K. Singha, A. Dhar, and S. K. Ray, Appl. Phys. Lett. 91, (2007) 233118], fie în instalație de tratament termic rapid (RTA) [V. Hoa, M.S. Taya, C.H. Moeya, L.W. Teob, W.K. Choia, W.K. Chima, C.L. Heng, Y. Lei, Microel. Eng. 66 (2003) 33–38]. În literatura de specialitate este menționată de asemenea metoda implantării ionilor de Si sau Ge în oxid pentru realizarea stratului intermediar [C. Bonafos, M.Carrada, G.Benassayag, S.Schamm-Chardon, J.Groenen, V. Paillard, B.Pecassou, A.Claverie, P.Dimitrakis, E.Kapetanakis, V. Ioannou-Souglidis, P.Normand, B.Sahu, A.Slaoui, Mat. Sci. Semicond. Process 15 (2012) 615–626].

Director General INCDFM,
Dr. Ionut Mihai DEACĂESCU



Brevetele de invenție privitoare la dispozitive MNV pe baza de NC înglobate în oxizi se referă la capacitori MOS izolați sau cuplați în matrice pe placheta de Si, așa cum au fost raportați, de exemplu, în cererea de brevet de invenție nr. RO131074-A0 / 2016 **STRUCTURĂ DE CAPACITOR PENTRU MEMORIE NEVOLATILĂ PE BAZĂ DE NANOCRISTALE DE GERMANIU IMERSATE ÎN DIOXID DE SILICIU** și respectiv în cererea de brevet nr. RO131968-A0/2017, cu titlul **MATRICE CAPACITIVA PENTRU MEMORIE NEVOLATILA, BAZATA PE NANOCRISTALE DE GERMANIU IMERSATE IN DIOXID DE HAFNIU, SI PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA**, elaborate în cadrul grupului de cercetare (care conține autorii prezentului brevet). Având altă destinație (MNV) decât obiectul prezentei invenții, dispozitivele raportate în cele două brevete anterioare au fost obținute folosind parametri diferiți de tehnologie, de morfologie și electrici de dispozitiv dedicati funcției de MNV.

De cele mai multe ori în brevetele de invenție sunt raportați tranzistori MOS cu efect de câmp, eventual integrați pe placheta de Si, stocarea de sarcină realizându-se fie pe NC, fie pe centri de captură. În brevetul US6090666 A /1998 se descrie o metodă controlabilă de formarea a NC de densitate și dimensiune uniformă, folosite ca noduri de stocare de sarcină în NMV: pe substratul de Si se creste un strat de SiO_2 tunel de 2 nm prin RTO la 1050 °C, apoi se depune prin CDV la presiune joasă, la 500 °C, un strat de Si sau Ge amorf; formarea de NC sferice, de diametru 8 nm și separate între ele la distanța de 6 nm se realizează într-un gaz inert, la temperatură de 750 °C; se depune apoi tot prin CVD un strat de oxid de control de 7 nm. În brevetul US6656792 B2/2003 se raportează un dispozitiv MOSFET cu structură de trei straturi, pSi/ SiO_2 (5 nm)/Ge + SiO_2 (20 nm)/ SiO_2 (50 nm), în care primul strat de SiO_2 este crescut pe placheta de p-Si prin RTO și stratul de Ge- SiO_2 se obține prin copulverizare MS; formarea NC de Ge se obține în urma unui tratament termic RTA de 300 s la 1000 °C. Se demonstrează că pe aceasta structura bucla de histerezis obținuta în caracteristica capacitate-tensiune este datorată NC de Ge. În brevetul US9153594 B2/2015 se propune ca poarta flotantă să fie formată din doturi cuantice de Si înglobate în SiO_2 , suficient de distanță astfel încât să nu fie posibilă tunelarea purtătorilor de sarcină între acestea; structura propusă funcționează ca MNV, sau ca MNV cu acces aleator (NVRAM) sau ca FET cu trei stări, depinzând de structura oxidului de poarta în care se află doturile cuantice.

Dozimetrele pe bază de capacitori MOS cu poarta flotantă din NC au aceeași structură

Director General INCDFM,
Dr. Ionut Marinescu Enculescu



cu trei straturi. In literatura de specialitate au fost propuse variante de realizare a acestora cu NC de Si în SiO_2 fabricate prin evaporare termică a SiO urmată de două tratamente termice la temperaturi diferite în Ar, respectiv N_2 [N Nedev, D Nesheva, M Curiel, E Manolov, I Petrov, B Valdez and I Bineva, *J. Phys.: Conf. Ser.* 253 (2010) 012034; D. Nesheva, N. Nedev, M. Curiel, V. Dzhurkov, A. Arias, E. Manolov, D. Mateos, B. Valdez, I. Bineva, and R. Herrera, *Open Physics* 13 (2015) 63-71], și cu NC de Ge în SiO_2 depuse prin MS urmată de tratament termic [N.A.P. Mogaddam, G. Aygun, A. Cantas. R. Turan, *Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B* 268 (2010) 3417–3420].

Dozimetrele din brevetele de invenție publicate nu se referă la tranzistori sau la capacitori MOS cu poartă flotantă din NC și în cea mai mare parte sunt dispozitive MOSFET. De exemplu, în brevetul US 4484076/1984 se raportează o structura de tranzistor MOS, de tranzistor bipolar sau de capacitor MOS care la trecerea radiației ionizante capturează sarcini pozitive. La aplicarea unui curent se măsoară diferența între tensiunea de poartă în prezență și în absența radiației ionizante, care este proporțională cu doza absorbită. În brevetul US 4589224/1985 se propune un dozimetru spectral, care detectează atât fluența cat și spectrul energetic al radiației ionizante, pentru se care folosesc capacitori MOS integrați pe aceeași plachetă și care sunt citiți individual. Prin integrarea a două MOSFET-uri pe aceeași plachetă de Si, unul funcționând în mod alimentat și celalalt în mod test, în brevetul US 5117113/1992 se rezolvă problema citirii continue a dozei. În brevetul US 879418/2008 se raportează creșterea rezoluției spațiale a dozimetrelor până la valori sub 100 nm, prin integrarea unei matrici 2D de celule de memorie pe aceeași plachetă.

Dozimetru pe baza de capacitor MOS cu poartă flotantă din NC de Ge conform prezentei invenții are următoarele avantaje în raport cu dispozitivele similare raportate anterior în literatură:

- NC de Ge sunt cele mai promițătoare privitor la retenția de sarcină [Y.V. Pershin, M. Di Ventr, *Adv. in Phys.* 60 (2011) 145-227], astfel NC de Ge prezintă un efect de confinare cuantică a purtătorilor de sarcină mai puternic decât NC de Si;

- folosirea HfO_2 ca oxid tunel și oxid de poartă în locul SiO_2 conduce la tensiuni mai mici de operare și la retenție de sarcină îmbunătățită [C. Bonafo, M.Carrada, G.Benassayag, S.Schamm-Chardon, J.Groenen, V. Paillard, B.Pecassou, A.Claverie, P.Dimitrakis, E.Kapetanakis, V. Ioannou-Soulieridis, P.Normand, B.Sahu, A.Slaoui,

Director General INCDFM,
Dr. Ionut Marinela Enache



Mat. Sci. Semicond. Proc. 15 92012) 615-626];

- în raport cu dispozitivele fabricate și raportate în brevete de invenție (fără NC), dozimetru cu poartă flotantă din NC de Ge este mai avantajos prin faptul ca NC de Ge adăugate structurii MOS furnizează un mecanism de control al deplasării curbei $C-V$ prin transferul de sarcină între NC și substrat; de asemenea, poarta flotantă din NC asigură reținerea informației chiar dacă numai o parte din NC sunt încărcate.

Subliniem că în realizarea dozimetrului de tip capacitor MOS cu poarta flotantă din NC de Ge conform invenției, utilizăm procese tehnologice controlate. Dozimetru pe baza de capacitor MOS cu NC de Ge, care face obiectul prezentei invenții, se deosebește structurile MNV de capacitor raportate în cererea de brevet de invenție nr. **RO131074-A0 / 2016 STRUCTURĂ DE CAPACITOR PENTRU MEMORIE NEVOLATILĂ PE BAZĂ DE NANOCRISTALE DE GERMANIU IMERSATE ÎN DIOXID DE SILICIU** și respectiv în cererea de brevet nr. **RO131968-A0/2017**, cu titlul **MATRICE CAPACITIVA PENTRU MEMORIE NEVOLATILA, BAZATA PE NANOCRISTALE DE GERMANIU IMERSATE IN DIOXID DE HAFNIU, SI PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA**, elaborate în cadrul același grup de cercetare, prin parametri diferiți de tehnologie, de morfologie și electrici de dispozitiv, dedicati funcției de MNV.

Problema tehnică pe care prezenta invenție o rezolvă se referă la realizarea unui dozimetru pe bază de capacitor MOS cu poarta flotantă din NC de Ge, care funcționează nealimentat electric și care dă o măsură a dozei absorbite. Conform invenției, dozimetru se realizează prin depunerea prin MS a unei succesiuni de straturi care conduc la obținerea unei structuri capacitive MOS cu trei straturi, urmată de tratament RTA pentru formarea NC de Ge și apoi depunerea de contacte metalice.

Figurile atașate reprezintă:

- fig. 1, structura cu trei straturi: HfO_2 de control/strat intermediar cu NC de Ge în $\text{HfO}_2/\text{HfO}_2$ tunel/substrat de Si cu contacte de Al pe spatele și pe fața structurii;
- fig. 2, variația tensiunii de bandă plată cu doza absorbită.

In continuare se prezintă un exemplu de realizare a invenției. S-au folosit ca substrat plachete de Si (100) de tip p, având rezistivitatea în domeniul $7\ldots14 \Omega\text{cm}$.

Primul pas tehnologic constă în curățarea plachetelor de Si 1 în camera albă folosind o rețetă standard (succesiv: imersare în soluție Piranha $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2$ în proporție 3:1, la 65°C ,


Director General INCDFM,
Dr. Ionuț MĂLĂIUSCA



spălare în apă deionizată și ultrasonare în trei cicluri a 15 min fiecare). Urmează înlăturarea oxidului nativ în soluție de HF de concentrație 2 %, timp de 15...60 sec, și uscarea plachetelor în flux de N₂ de puritate 5N. În continuare plachetele se aşeză pe suportul de probe al echipamentului MS, care este un echipament de vid înalt (~ 10⁻⁷ Torr), cu geometrie confocală. Pentru a asigura uniformitatea stratului depus, suportul de probe se rotește în timpul depunerii cu 15 rot/min. Cele trei straturi ale structurii se depun succesiv prin MS în atmosferă de Ar de puritate 6N, la o presiune de lucru de 4 mTorr. Se depune mai întâi stratul de oxid tunel **2** în regim RF la 50...60 W, după care se codepune Ge în regim continuu (6 W) și HfO₂ în regim RF (50...60 W) în raportul volumic de 65:35, pentru formarea stratului intermediar **3**. Urmează depunerea stratului de oxid de control **4**, care este HfO₂ și care se depune în RF (50...60 W). După depunere, placheta se introduce în instalația RTA, unde se tratează la 620...670 °C, timp de 400 sec. în scopul nanocristalizării Ge. Stratul intermediar **3** conține, după tratamentul RTA, NC de Ge înglobate în HfO₂. În urma tratamentului termic se produce și nanocristalizarea HfO₂ în întreaga structură depusă, în toate cele 3 straturi. Grosimile celor trei straturi sunt următoarele: oxid tunel de HfO₂ (**2**) de 8...13 nm, strat intermediar (**3**) de 7...9 nm, și oxid de poarta (**4**) de 60...65 nm. Urmează depunerea contactelor de Al prin evaporare termică în vid: pe fața structurii (**5**), și pe spatele acesteia (**6**).

Structura conform invenției are proprietăți de dozimetru, cu sensibilitatea de ordinul 1 mV/Gy la 200 Gy.

Director General INCDFM,
Dr. Ionut Manolescu



REVENDICĂRI

1. Structură de dozimetru pe bază de capacitor MOS cu trei straturi HfO₂ control / NC de Ge în HfO₂/HfO₂ tunel/substrat de Si, având ca părți constitutive:

- placeta de Si substrat (1) cu orientarea (100) și de rezistivitate 7...14 Ωcm;
- strat de HfO₂ tunel (2) de grosime 8...13 nm, poziționat pe placeta de Si (1);
- strat intermediar (3) format din NC de Ge înglobate în HfO₂, cu rol de poartă flotantă, cu grosimea de 7...9 nm, poziționată deasupra stratului de HfO₂ tunel (2);
- strat de HfO₂ control (4), de grosime 60...65 nm, poziționat deasupra stratului intermediar (3);
- electrozi de Al pe fata structurii (5) și pe spatele acesteia (6),

caracterizată prin aceea că are sensibilitatea de ordinul 1 mV/Gy la doza de 200 Gy.

2. Procedeu de realizare a unui dozimetru pe bază de capacitor MOS conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că pentru obținerea structurii se urmează pașii tehnologici următori:

- curățarea plachetei substrat de Si (1) în camera curată în soluție Piranha la 65 °C, ultrasonare 45 min în apă deionizată, înlăturarea oxidului nativ în soluție de HF 2%;
- depunerea succesivă prin pulverizare cu magnetron în atmosferă de Ar la o presiune de lucru de 4 mTorr a unui strat de HfO₂ tunel (2) pe substratul de Si (1) urmata de codepunerea Ge și a HfO₂ prin pulverizare cu magnetron în atmosferă de Ar la o presiune de lucru de 4 mTorr, pe stratul de HfO₂ tunel (2) și de depunerea prin pulverizare cu magnetron în atmosferă de Ar la o presiune de lucru de 4 mTorr a unui strat de HfO₂ control (4) pe stratul intermediar (3);
- efectuarea unui tratament termic în atmosferă de Ar la 620...650 °C pentru formarea stratului intermediar (3) cu nanocristale de Ge imersate în HfO₂;
- depunerea prin evaporare termică în vid de contacte de Al pe fata structurii (5), și pe spatele acesteia (6).

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marian Focaescu






Fig. 1




Fig. 2

Director General INCDFM,
Dr. Ionut Marius Enculescu

