



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2018 00385**

(22) Data de depozit: **30/05/2018**

(41) Data publicării cererii:
30/07/2019 BOPI nr. **7/2019**

(71) Solicitant:

- UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI,
BD. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 36-46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;
- INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM,
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.202,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatorii:

- AVRAMESCU SORIN MARIUS,
STR. NICOLAE FILIMON NR. 30, BL. 17,
SC. 1, AP. 17, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B,
RO;

- FIERĂSCU IRINA,
STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 5, BL. PM60,
SC. A, AP. 48, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B,
RO;
- FIERĂSCU RADU CLAUDIU,
STR. DUNĂRII, BL. D4, ET. 4, AP. 18,
ROȘIORII DE VEDE, TR, RO;
- OLARU ELENA ALINA,
STR. BREZOIANU ION, NR. 47-49, SC. C,
AP.64, SECTOR 1, BUCURESTI, B, RO;
- BRADU CORINA, STR. MĂCELARI NR.19,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO

(54) ADSORBANȚI DE TIP MIEZ-COAJĂ PE BAZĂ DE CICLODEXTRINĂ, ȘI APLICAȚII ALE ACESTORA ÎN PROTECȚIA MEDIULUI

(57) Rezumat:


Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui sistem adsorbant de tip miez-coajă pe bază de ciclodextrină, utilizat pentru tratarea apelor impurificate cu poluanți organici și/sau metale grele. Procedeul conform inventiei constă în sinteza carboximetil-2-hidroxipropil- β -ciclodextrinei (CM-2- hp- β -CD), sinteza nanoparticulelor de ferită prin metoda coprecipitatii, urmată de grefarea CM-2- hp- β -CD

pe suprafața particulelor de ferită, rezultând un sistem de tip miez-coajă pe bază de nanoparticule de ferită funcționalizate cu 2-hp- β -CD, având capacitate de adsorbție de 25 mg/g pentru ioni de cupru, și de 45 mg/g pentru ibuprofen.

Revendicări: 3

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





ADSORBENȚI DE TIP MIEZ-COAJĂ PE BAZA DE CICLODEXTRINA SI APLICATII ALE ACESTORA IN PROTECTIA MEDIULUI

Rezumat

Prezenta inventie se refera la un sistem adsorbant de tip miez-coajă pe baza de particule nanometrice de Fe_3O_4 functionalizate cu 2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina (2-hp-beta-CD) cu aplicatii in tratarea apelor impurificate cu poluanti organicisi/sau metale grele. Materialul obtinut prezinta stabilitate buna in diferite conditii de operare si capacitate ridicata de adsorbtie pentru diferite specii chimice. Inventia prezinta de asemenea o metoda de a elimina ibuprofenul si ionii de cupru din solutii apoase. Aceasta metoda prezinta avantajele unei adsorbtii eficiente, simplitate in operare, separare usoara a particolelor de adsorbant din faza lichida, poluare secundara redusa si posibilitate de aplicare la scara industriala.

Prezenta inventie se refera la un sistem adsorbant si un procedeu de adsorbtie pentru eliminarea unor poluanti organici si a metalelor grele din soluti apoase. Efluenții industriali sunt una dintre cauzele majore ale poluării mediului, deoarece contin o gama larga de compusi chimici organici sau anorganici. Deversarea acestora in apele de suprafata produce transformari ireversibile mediului acvatic. Una din modalitatile eficiente de eliminare a acestor poluanti direct la sursa este utilizarea proceselor de adsorbtie care au la baza diverse materiale adsorbante capabile sa retina poluantii la suprafata lor.

Procesele de adsorbtie s-au dovedit a fi metode eficiente și economice pentru a elimina substantele indezirabile din efluenti aposi. De asemenea, s-au dovedit a fi superioare altor tehnici de tratarea apelor datorita costurilor scazute, simplitatea de proiectare si ușurința de operare. Elementul central al unui proces de depoluare prin adsorbtie este adsorbantul iar tipurile de solide folosite in acest scop sunt foarte variate.

Dintre aceste materiale cel mai utilizat a fost si este carbunele activ obtinut din biomasa cu surse diverse. Folosirea pe scara larga a carbunelui activ este restrictionata de anumite dezavantaje: dificultatea regenerarii solidului epuizat, costurile destul de ridicate pe care le presupune activarea materialului carbonos si transformarea in deseu solid dupa ce ciclul de functionare este terminat iar regenerarea nu se mai poate realiza. Alternativa ecologica la acesti adsorbanti este reprezentata de sisteme adsorbante pe baza de ciclodextrina. Ciclodextrinele sunt oligomeri ciclici constituiti din unitati glucozidice α -1,4-D-glucopiranozice care au o structura moleculara in forma de toroid si au capacitatea de a forma complexe noncovalenti de tip host-guest cu o

varietate de molecule [1]. Sunt sintetizate impreuna cu alte oligozaharide liniare prin degradarea enzimatica a amidonului de catre ciclodextrin-glucozil transferaze produse de *Bacillus maceruscus* [2]. Cel mai frecvent sintetizate si studiate sunt ciclodextrinele cu 6, 7 sau 8 unitati glucozidice, denumite α -, β -, γ -ciclodextrine. Deoarece proprietatile fizice si chimice ale compusilor inclusi pot fi schimbate prin complexare cu CD, acestea sunt utilizate intr-o varietate de domenii, cum ar fi produsele farmaceutice (sisteme de eliberare controlata a medicamentelor) etc. [3-9]. In afara de proprietatile de tip host-guest, CD prezinta si alte caracteristici ce permit utilizarea in tratarea apelor: sunt produse seminaturale, fabricate din amidon, cost scazut de productie si nu sunt toxicitate. Pentru intrebuintarea acestor materiale in procese de adsorbție este necesara imobilizarea pe un suport solid cu suprafata mare. Grefarea moleculelor de CD sau molecule de CD functionalizate pe nanoparticule a devenit o solutie interesanta si viabila usor de aplicat in metodele adsorbitive. O varianta foarte utilizata la ora actuala este legarea prin diverse metode a moleculelor de ciclodextrina pe nanoparticole magnetice [10-15] care prezinta avantajul separarii usoare dupa eliminarea poluantului din efluentii aposi. Cele mai utilizate sisteme sunt pe baza de beta ciclodextrina grefate direct pe nanoparticule de ferita sau indirect prin intermediul unui strat de silice [16-19]. Beta ciclodextrina este mult mai utilizata decat celelalte variante (alfa si gama) deoarece diametrul cavitatii toroidale este relativ apropiat de al multor molecule de poluanti iar grupurile hidroxil permit de asemenea interactiei cu moleculele polare.

Utilizarea sistemelor pe baza de ciclodextrina permite eliminarea atat a ionilor metalelor grele cat si a unei game largi de poluanti organici cea ce reprezinta un avantaj fata de alte sisteme adsorbante alcătuite din diverse materiale. Capacitatea de adsorbție a ciclodextrinei este insa diminuata pentru o serie de poluanti datorita hidrofobicitatii cavitatii interioare a moleculei. Pentru a imbunatati proprietatile adsorbante este necesara introducerea in prepararea sistemului a unor molecule suplimentare cum ar fi EDTA [20], L-glutamic acid [21], attapulgite [22-25] etc. Dezavantajul este ca introducerea unei noi molecule implica etape suplimentare in sinteza ceea ce are influenta negativa asupra calitatii produsului finit si poate ridica semnificativ costurile de productie.

Problema tehnica pe care o rezolvă invenția constă în aceea că prin utilizarea unei beta ciclodextrine functionalizate (2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina, HPBCD) se măreste mult afinitatea pentru compusii polari datorita numărului mai mare de grupuri hidroxil introduse. Conform invenției sistemul adsorbant este un material compozit anorganic/organic în care: (i) componenta de natură organică formată din HPBCD și care are rolul de a retine diversi poluanti organici sau anorganici; (ii) componenta anorganică formată din particole de ferita de

dimensiuni nanometrice cu proprietati magnetice si suprafata specifica ridicata care are rolul de suport.

Acet sistem adsorbant elimină dezavantajele menționate anterior din perspectiva cresterii gamei de poluanți care se pot elmina cat si din aplicarea mai usoara si/sau integrarea în procesele de tratare a apei.

Procedeul de tratare al apei, conform invenției, implică două trepte principale: (i) Treapta de adsorbție în sistem discontinuu care presupune introducerea unui volum de efluent apos cu concentrații de ibuprofen (pana la 50 mg/L) si/sau ioni de cupru (pana la 24/mg/L); (ii) Cea de a doua treaptă constă în separarea adsorbantului din mediul apos prin aplicarea unui camp magnetic și regenerarea solidului prin imersia intr-o soluție de etanol (pentru poluantul organic) sau o soluție de EDTA (pentru poluantul anorganic)

Se prezinta in continuare modalitatea de realizare a invenției:

- Sinteză carboximetil – 2-hidroxipropil beta ciclodextrinei (CM-HPBCD): Se obtine o soluție compusa din 15 g HPBCD, 14.55 g NaOH si 55 ml apa. Aceasta soluție este tratata cu o soluție de acid monochloroacetic de 18,3% (28 ml) la 50 °C pentru 6 h. Apoi amestecul de reacție se raceste la temperatura camerei și se ajusteaza pH-ul la valoarea 7 utilizând o soluție de HCl. Soluția neutră obținută se introduce intr-un vas care contine 60 ml metanol operatie prin care se formeaza un precipitat alb. Precipitatul este filtrat și uscat sub vid pentru a se obține CM-HPBCD
- Sinteză nanoparticulelor de Fe_3O_4 : nanoparticulele de Fe_3O_4 s-au preparat prin metoda coprecipitării utilizand două sariuri de fier cu valență II și respectiv III. O precipitare completă s-a realizat în condiții alcaline prin adăugarea de hidroxid de amoniu 25% având un raport între Fe^{2+} și Fe^{3+} de 1:2. Reacția se conduce sub atmosferă de azot pentru a menține un mediu inert.
- Grefarea CM-HPBCD pe suprafata particulelor de Fe_3O_4 și obținerea MNP CM-HPBCD: Se introduc 4 ml de soluție tampon ST (0,0035 M fosfat, pH 6,5 , 0,15 M NaCl) peste 200 mg particule magnetice și se supune sonicării timp de 20 minute. Peste amestecul de reacție este se introduce 1 ml soluție de carbodiimidă ($0,035 \text{ g mL}^{-1}$ în soluția tampon) iar amestecul rezultat se sonichează timp de 2 h. Nanoparticulele rezultate sunt recuperate din amestecul de reacție utilizând un magnet permanent și se spală de 3 ori cu soluția tampon utilizată anterior și de 3 ori cu apă ultrapura după care se usucă sub vid.

Experimentele de adsorbție

Experimentele de adsorbție au decurs în sistem discontinuu și au fost efectuate în scopul determinării condițiilor optime de operare: masă adsorbant, timpul de echilibru și pentru a genera date și obține informații prin intermediul izotermelor de adsorbție. Se prepară soluții stoc de Cu^{2+} și ibuprofen. Soluțiile stoc au fost diluate cu apă distilată pentru a obține concentrațiile initiale dorite. Astfel s-au realizat 12 dilutii în intervalul de 2-24 mg/L pentru Cu^{2+} și 1-100 pentru ibuprofen. Testele de adsorbție s-au realizat în fiole de 20 ml introduse într-un agitator rotational tip GFL 3025 iar temperatura a fost menținută constantă cu ajutorul unui incubator tip Caloris-Termostat TCR 100. La final, adsorbenții au fost separați din soluții prin filtrare pe hârtie de filtru (tip 389) și uscați la 60°C. Din soluțiile filtrate, s-au determinat concentrația de Cu^{2+} rămasă neadsorbită, prin spectrometrie de adsorbție atomică utilizând un sistem de tip Solaar M5 (Thermo).

Capacitatea de adsorbție q_e (cantitatea de poluant adsorbata pe unitatea de masa de adsorbant) este calculată conform formulei :

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e) \cdot V}{m}$$

Unde C_0 și C_e sunt concentrațiile inițiale și de echilibru ale adsorbantului în soluție (mg/l), respectiv, V este volumul de apă uzată sintetică utilizată (pentru majoritatea testelor 0.02 L) și m este un masă de adsorbant utilizat în teste (pentru majoritatea testelor 0.02 g).

Din datele de adsorbție rezulta că sistemul adsorbant obținut permite reținerea de ioni de cupru (25 mg/g) și ibuprofen (45 mg/g).

Referințe bibliografice

1. Coisne, C., et al., *Cyclodextrins as Emerging Therapeutic Tools in the Treatment of Cholesterol-Associated Vascular and Neurodegenerative Diseases*. Molecules, 2016. **21**(12).
2. Del Valle, E.M.M., *Cyclodextrins and their uses: a review*. Process Biochemistry, 2004. **39**(9): p. 1033-1046.
3. Gidwani, B. and A. Vyas, *Formulation, characterization and evaluation of cyclodextrin-complexed bendamustine-encapsulated PLGA nanospheres for sustained delivery in cancer treatment*. Pharm Dev Technol, 2016. **21**(2): p. 161-71.
4. di Cagno, M., et al., *Solubilization of ibuprofen with beta-cyclodextrin derivatives: energetic and structural studies*. J Pharm Biomed Anal, 2011. **55**(3): p. 446-51.
5. Ansari, K.A., et al., *Cyclodextrin-based nanosponges for delivery of resveratrol: in vitro characterisation, stability, cytotoxicity and permeation study*. AAPS PharmSciTech, 2011. **12**(1): p. 279-86.

6. Bragagni, M., et al., *Liposomal formulations of prilocaine: effect of complexation with hydroxypropyl-ss-cyclodextrin on drug anesthetic efficacy*. J Liposome Res, 2010. **20**(4): p. 315-22.
7. Al Omari, M.M., et al., *Novel inclusion complex of ibuprofen tromethamine with cyclodextrins: physico-chemical characterization*. J Pharm Biomed Anal, 2009. **50**(3): p. 449-58.
8. Danel, C., et al., *Study of the complexation of risperidone and 9-hydroxyrisperidone with cyclodextrin hosts using affinity capillary electrophoresis and (1)H NMR spectroscopy*. J Chromatogr A, 2008. **1215**(1-2): p. 185-93.
9. Szerman, N., et al., *Cyclodextrin production by cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus circulans DF 9R*. Bioresour Technol, 2007. **98**(15): p. 2886-91.
10. Wang, D., et al., *Adsorbent for p-phenylenediamine adsorption and removal based on graphene oxide functionalized with magnetic cyclodextrin*. Applied Surface Science, 2015. **329**: p. 197-205.
11. Kakhki, R.M., *Application of magnetic nanoparticles modified with cyclodextrins as efficient adsorbents in separation systems*. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2015. **82**(3-4): p. 301-310.
12. Vieira, A.C., et al., *Microwave synthesis and in vitro stability of diclofenac-beta-cyclodextrin conjugate for colon delivery*. Carbohydr Polym, 2013. **93**(2): p. 512-7.
13. Mirka, S., et al., *Magnetic porous corn starch for the affinity purification of cyclodextrin glucanotransferase produced byBacillus circulans*. Biocatalysis and Biotransformation, 2012. **30**(1): p. 96-101.
14. Cao, H., et al., *Fabrication of cyclodextrin-functionalized superparamagnetic Fe₃O₄/amino-silane core-shell nanoparticles via layer-by-layer method*. Applied Surface Science, 2009. **255**(18): p. 7974-7980.
15. Ishizuka, Y., et al., *Application of ultra-high magnetic field for saccharide molecules: 1H NMR spectra of 6-O-alpha-D-glucopyranosyl-cyclomaltoheptaose and -cyclomaltohexaose*. Carbohydr Res, 2005. **340**(7): p. 1343-50.
16. Ghosh, S., et al., *Enantioselective separation of chiral aromatic amino acids with surface functionalized magnetic nanoparticles*. Colloids Surf B Biointerfaces, 2013. **105**: p. 267-77.
17. Ionova, I.V., M.V. Alfimov, and V.A. Livshits, *Electron paramagnetic resonance study of the effect that the covalent binding of cyclodextrin receptors to silica-gel microparticles has on the molecular dynamics and complexation of spin-labeled guests*. Nanotechnologies in Russia, 2011. **6**(1-2): p. 96-107.
18. Ghosh, S., et al., *Adsorption of chiral aromatic amino acids onto carboxymethyl-beta-cyclodextrin bonded Fe(3)O(4)/SiO(2) core-shell nanoparticles*. J Colloid Interface Sci, 2011. **354**(2): p. 483-92.
19. Beni, S., et al., *Separation and characterization of modified pregabalins in terms of cyclodextrin complexation, using capillary electrophoresis and nuclear magnetic resonance*. J Pharm Biomed Anal, 2010. **51**(4): p. 842-52.
20. Khodadoust, A.P., K.R. Reddy, and K. Maturi, *Effect of different extraction agents on metal and organic contaminant removal from a field soil*. J Hazard Mater, 2005. **117**(1): p. 15-24.
21. Jiang, L., et al., *Fabrication of β-cyclodextrin/poly (l-glutamic acid) supported magnetic graphene oxide and its adsorption behavior for 17β-estradiol*. Chemical Engineering Journal, 2017. **308**: p. 597-605.
22. Yang, M., et al., *Using beta-cyclodextrin/attapulgite-immobilized ionic liquid as sorbent in dispersive solid-phase microextraction to detect the benzoylurea insecticide contents of honey and tea beverages*. Food Chem, 2016. **197 Pt B**: p. 1064-72.
23. Zheng, X., J. Dai, and J. Pan, *Synthesis of β-cyclodextrin/mesoporous attapulgite composites and their novel application in adsorption of 2,4,6-trichlorophenol and 2,4,5-trichlorophenol*. Desalination and Water Treatment, 2015. **57**(30): p. 14241-14250.
24. Yang, M., et al., *Vortex-assisted magnetic beta-cyclodextrin/attapulgite-linked ionic liquid dispersive liquid-liquid microextraction coupled with high-performance liquid chromatography*

- for the fast determination of four fungicides in water samples. J Chromatogr A, 2015. **1381**: p. 37-47.
25. Pan, J., et al., Adsorptive removal of 2,4-didichlorophenol and 2,6-didichlorophenol from aqueous solution by β -cyclodextrin/attapulgite composites: Equilibrium, kinetics and thermodynamics. Chemical Engineering Journal, 2011. **166**(1): p. 40-48.

39

Revendicări depuse conform art. 14 alin. 7 din legea nr. 64 / 1991
la data de <u>22 -06- 2018</u>

REVENDICĂRI

1. Sistem adsorbant constituit dintr-un suport pe baza de ferita si o componenta adsorbanta alcătuita din unitati de 2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina grefate pe suprafata particulelor magnetice.
2. Procedeu integrat de tratare a apelor impurificate cu ioni ai metalelor grele, caracterizat prin aceea că, implică trei trepte: (i) treaptă I de adsorbție a ionilor de cupru utilizând adsorbantul definit în revendicarea 1 în diverse condiții de pH (3-6) și temperatură (10-40), (ii) treapta a II-a, în care are loc separarea adsorbantului prin aplicarea unui camp magnetic, (iii) treapta a III-a regenerarea adsorbantului definit în revendicarea 1 prin aplicarea unei soluții de EDTA
3. Procedeu integrat de tratare a apelor care contin compusi organici, conform revendicării 2, caracterizat prin aceea că, treapta I se realizează în prezența unei soluții de ibuprofen de diferite concentrații (1-100 mg/l) iar în treapta III se aplică o soluție de etanol în apă pentru regenerarea sistemului adsorbant.