



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2018 01049**

(22) Data de depozit: **04/12/2018**

(41) Data publicării cererii:
30/06/2020 BOPI nr. **6/2020**

(71) Solicitant:

• INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE
PIELĂRIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE
CERCETARE PIELĂRIE ÎNCĂLTĂMINTE,
STR.ION MINULESCU NR.93, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

- SONMEZ MARIA, STR. PLEVNEI NR. 17,
VILA 3, BRAGADIRU, IF, RO;
- ALEXANDRESCU LAURENȚIU,
CALEA VICTORIEI NR. 128A, AP. 10,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;
- JUGĂNARU MIRCEA, BD.UNIRII, NR.30,
BACĂU, BC, RO;
- STELESCU MARIA DANIELA,
STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2,
SC. C, ET. 3, AP. 96, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO

(54) **COMPOZIT POLIMERIC INGNIFUG PE BAZĂ DE CAUCIUC
TERMOPLASTIC RANFORSAT CU MICROPARTICULE
MODIFICATE**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un compozit polimeric ignifug destinat realizării tălpilor de încăltăminte de protecție, pentru pompieri. Compozitul, conform inventiei, este format în părți masice din 100 părți cauciuc termoplastice pe bază de stiren-butadienă-stiren, până la 5 părți

caolin modificat cu 10 părți izopropoxid de titan, 30...75 părți dolomit modificat cu 5 părți izopropoxid de titan și 5 părți precursor de siliciu-tetraethylortosilicat.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



24

OFICIAL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCĂRE
Cerere de brevet de inventie
Nr. a. 2018 01049
Data depozit ... 04 -12- 2018..

COMPOZIT POLIMERIC IGNIFUG PE BAZA DE CAUCIUC TERMOPLASTIC RANFORSAT CU MICROPARTICULE MODIFICATE

Descriere

Inventia se refera la un material compozit ignifug pe baza de cauciuc termoplastice de tip stiren-butadiena-stiren (SBS) ranforsat cu pulbere de caolina si dolomit modificat la suprafata cu compusi organo-anorganici.

Materialul compozit ignifug pe baza de SBS ranforsat cu caolina si dolomit modificat la suprafata cu precursor de siliciu (tetraetilortosilicat) si/sau izopropoxid de titan (IzoProp) este destinat realizarii talpilor de protectie din care este confectionata incaltamintea pompierilor, dar poate fi utilizata si in alte domenii unde exista risc termic (turnatorii, fabrici de otel, instalatiile de procesare a alimentelor de gătit cu căldură ridicată, instalații cu produse chimice încălzite sau orice proces de fabricație care include condiții fierbinți etc). In functie de gradul de ranforsare si de tehnologia de obtinere, pot fi obtinute materiale compozite cu diverse grade de uzura, duritate, elasticitate, rezistenta la rupere/sfasiere etc.

In tara, exista foarte putini producatori (*AGDESY*, Suceava si *DALGECO*, Constanta), care realizeaza talpi de incaltaminte de protectie pentru pompieri, rezistente la foc. Talpile realizate de ei sunt pe baza de cauciuc nitrilic vulcanizate, nu sunt reciclabile, nu pot fi procesate in flux continuu si degaja nitrozamine cancerigene. La nivel mondial, exista o tendinta accentuata in dezvoltarea unor materiale compozite pe baza de polimeri, cu rezistenta termica/ foc imbunatatita.

Un astfel de material a fost studiat in brevetul **CN105237822A**, (2016), (“*Formula of shoe sole material synthesized by natural rubber and SBS and preparation method for shoe sole material*”) unde este descris un amestec pentru realizarea talpilor de incaltaminte avand urmatoarea componzitie: 60-80 părți cauciuc natural, 15-25 părți SBS, 10-20 părți negru de fum alb, 10-15 părți EVA, 10-15 părți polibutadienă, 0,5-1 parte Si-69 (cu rol de agent de compatibilizare), 0,3-0,5 părți dietilenglicol, 0,8-1,6 părți dintr-un agent de vulcanizare – dicumil peroxid și 5-15 părți dintr-un agent de inmuiere cu proprietati antioxidante (ciclo-octadiena). Metoda de obtinere a amestecului din care este realizata talpa încălțăminte cuprinde: plastifierea cauciucului natural intr-un mixer intern, adaosul secvential al celorlalte materii prime urmata de adaosul agentului de vulcanizare, pentru a avea loc reticularea cauciucului. In acest brevet, nu sunt prezentate informatii cu privire la rezistenta la abraziune si nici valori ale indicilor de fluiditate obtinute. Metoda de procesare este una greoaie, si nu poate fi realizata in flux continuu.

Un alt material pentru obtinerea talpilor de incaltaminte din spuma de cauciuc cu greutate redusa, performante de întârziere a flăcării și rezistența la uzură, a fost studiat in brevetul **CN102311588A** (2012), (*Lightweight, flame retardant and rubber foaming sole material and manufacturing method thereof*). Materialul conform inventiei are urmatoarea componzitie: 85 parti polietilena clorosulfonata (CSM), 15 parti cauciuc butadienic (BR), 30 parti carbon alb, 20-30 parti agent de ignifugare - polistiren bromurat, 1 parte agent de expandare - 4,4'-oxibisbenzen sulfonil (OBSh), 3 parti polietilenglicol, 5 parti trioctiltrimelita (TOTM), 5 parti MgO, 3 parti pentametilen bis tetrasulfura (DPTT), 0,5 parti trialil izocianurat (TAIC), 2 parti pentaeritritol, 1 parte stearat de zinc, 1 parte antioxidant - N, N-dibutil ditiocarbamat de nichel (NBC), 0,5 parti ceara microcristalina. Un dezavantaj al acestei metode consta in faptul ca, se utilizeaza ca agent de ignifugare compusi clorurati, considerati ca fiind bioacumulative/potential toxice asupra organismului uman precum si compusi persistenti in mediu.

O alta formulare pe baza de PVC pentru obtinerea cizmelor cu proprietati antistatice si cu proprietati de intarziere a flacarii a fost studiat in **Brevetul CN1408755A (2003)**, ("*Flame-retardant anti-static boots material formulation and its prepducing method*"). Compozitia conform inventiei pentru obtinerea a 200 de perechi de incaltaminte consta din: 10-40 kg de policlorura de vinil (PVC), 60-100 Kg dioctil ftalat alifatic, 20-60 Kg de dibutilftalat grasime, 20-60 Kg sulfat de plumb tribasic, 0.5-3 Kg fosfat de plumb dibasic, 1-2 Kg stearat de bariu, 1-2Kg carbonat de calciu, 3-20 Kg agent antistatic negru de fum conductiv – SH-105, 2-30 kg cauciuc nitrilic pulbere, etc. Este bine cunoscut faptul ca, plumbul este un material toxic, potential cancerigen, susceptibil de a dăuna fertilității precum si foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.

O alta componozitie cu proprietati ignifuge, prezentata in literatura de specialitate, pentru obtinerea cablurilor fara halogeni a fost studiat in **Brevetul CN101921437A, (2010)**, („*Low smoke zero halogen thermoplastic elastomer flame-retardant cable material and production method thereof*”). Conform inventiei materialul are urmatoarea componozitie: 100 parti in greutate cauciuc etilena-propilena diena monomer (EPDM), 50-200 parti SEBS sau SEBS grefata cu anhidrida maleica, 55-100 parti agenti de ranforsare, 100-300 parti agent de inmuiere si plastifiant, 0-5 parti pigment - TiO₂, 8-12 parti agent auxiliar (stearat de zinc, acid stearic, ceara pe baza de polietilena), 1-4 parti agent de reticulare – bis-t-butilperoxid izopropil benzen, 150-550 parti de agent ignifug – hidroxid de magneziu si aluminiu, borat de zinc, 40 parti de cauciuc lichid – poliizobutilena sau polibutadiena etc. Dupa cum se poate observa, in acest amestec se utilizeaza cantitati ridicate de agenti de ranforsare/ignifugare, ceea ce conduce la vascozitatii foarte ridicate si implicit la probleme de procesabilitate. Mai mult decat atat, la un asemenea grad de ranforsare era necesara si modificarea suprafetei agentilor de ignifugare/ranforsare, in vederea imbunatatirii compatibilitatii/dispersibilitatii lor in masa polimerica. Un alt material cu proprietati de intarziere a flacarii, destinat ca material de acoperire pentru tesaturi, tapiterii, covoare, industria automobilelor, constructii, electronice si comunicatii, etc, a fost studiat in brevetul **WO 071124 A1 (2014)**, ("*Fire retardant systems for polymers that enable flexibility and strength*”), si are urmatoarea componozitie: 5-25wt% copolimer bloc pe baza de stiren hidrogenat, 6-40wt% poliolefine, 50-80wt% intarzietori de flacara anorganici (Mg(OH)₂, Al(OH)₃, 0-5wt% agenti de modificare (silani, siloxani, stearati), 0-5wt% copolimer bloc stirenic functionalizat, 0-7wt% lichid agro-derivat rezistent la temperatura, 0.05-1wt% antioxidant, 0-7wt% aditivi optionali (dezactivatori metalici, coloranti, sarje, lubrifianti). In acest brevet nu sunt prezentate, date (FTIR, EDAX, SEM) privind eficienta incapsularii/modificarii suprafetei agentilor de intarziere a flacarii cu agenti de functionalizare si nici date privind gradul de compatibilitate existent intre faze. Prin urmare este foarte dificil de cuantificat influenta acestor tipuri de particule asupra proprietatilor fizico-mecanice sau termice.

Elastomerii termoplastici (TPE) reprezinta o categorie principala de polimeri caracterizate prin proprietati mecanice similar cu elastomerii (rezistenta, duritate, elasticitate etc.) dar procesate pe echipamente specifice maselor plastice. Copolimerii SBS alcătuite din blocuri de stiren si butadiena, sunt o clasa de elastomerii termoplastici, al carui comportament elastic si termoplastice se regasesc impreuna, in cadrul acelui material. SBS este un elastomer termoplastice nesaturat, compus dintr-o fază rigida (stiren) si o fază moale (butadiena). Un mare avantaj al cauciucului SBS este pretul de cost scăzut, lipsa utilizarii sistemelor de vulcanizare, reciclabilitatea precum si ciclul de procesare scurt. Cu toate acestea, SBS-ul este extrem de inflamabil (LOI = 19.3%), si necesita adaosul unor aditivi de ignifugare, pentru a putea fi utilizat in medii cu risc termic. Cei mai frecventi si eficienti aditivi de ignifugare utilizati pentru

imbunatatirea rezistentei la foc a elastomerilor sunt cei clorurati / bromurati utilizati in general in combinatie cu Sb_2O_3 (cancerigen). In conformitate cu *Conventia de la Stockholm*, acestia sunt considerati nu numai compusi persistenti in mediu, dar si bioacumulative/potential toxice asupra organismului, iar prin incalzire/aprindere, pot produce fum si gaze toxice, concentratia maxima admisa (5 ppm- Cl_2 si 0.1 ppm-bromurilor). Din aceasta cauza, diversi aditivi de ignifugare – intumescenti (hidroxizi metalici, compusi pe baza de fosfor, etc.) singuri si/sau in combinatie cu nanofibre de carbon, montmorilonit, carbonat de calciu, alumina, attapulgite, au fost testati pentru ignifugarea produselor din cauciuc. Cu toate acestea, acesti aditivi de ignifugare, prezinta o serie de probleme dependente de sistemul ales. Materiale ignifuge pe baza de fosfor cresc cantitatea de monoxid de carbon si de fum in timpul arderii, hidratii (ex. hidratul de aluminiu) se descompun printr-un proces endoterm pentru a produce apa, si se utilizeaza la un asemenea grad de incarcare (40-70%) incat proprietatile fizico-mecanice ale polimerului, sunt compromise excesiv. Prin urmare este necesara gasirea unei solutii viabile pentru imbunatatirea rezistentei termice \ la flacara a SBS-ului, precum si mentionarea proprietatilor fizico-mecanice, in limite acceptabile, in functie de domeniul si de conditiile de utilizare a compozitului. In vederea evitarii problemelor asociate cu agentii de ignifugare conventionali, in prezenta inventie s-a selectionat dolomitul si caolina ca aditivi pentru ignifugarea/imbunatatirea stabilitatii termice a SBS-ului. Aceste doua tipuri de pulberei anorganice, sunt prietenoase mediului, fara impact negativ asupra sanatati oamenilor, conferind totodata si proprietati fizico-mecanice, chimice, termice optime, rentabile economic. Cu toate acestea, dolomitul si caolina sunt hidrofile si prin urmare au o compatibilitate limitata cu polimerii hidrofobi, se aglomereaza in masa de SBS, conducand la proprietati fizico-mecanice slabe. Mai mult, cu cat procentul de dolomit sau caolina este mai ridicat, cu atat gradul de aglomerare va fi mai mare. Prin urmare pentru a reduce aglomerarea si a facilita dispersabilitatea micropulberilor in masa de SBS, este necesara modificarea suprafetei lor, cu agenti de cuplare precum acizi grasi, silani, salicilati, fosfonati, titanati etc. Caolina cu structura chimica $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ este o argila minerala, similara din punct de vedere al compozitiei cu halloysite, alcautuita din doua straturi, dintre care unul tetraedric format din siliciu si oxigen atasat la stratul octaedric de alumina. Teoretic, caolina are urmatoarea compozitie: 39,8% alumina, 46,3% siliciu si 13,9% alte ingrediente. Datorita acestei structurii, caolinul este considerat un material promitor cu rol de agent de ignifugare. Dolomitul este un carbonat dublu, ce contine in structura sa o alternanta intre ionii de calciu si magneziu, avand o activitate chimica de suprafata foarte redusa. Din aceasta cauza, este utilizat mai degraba ca un material de umplutura conventional (pentru reducerea costurilor) si nu ca agent de ranforsare activ (cu proprietati de imbunatatire a proprietatilor fizico-mecanice, chimice, termice). Pentru a putea fi utilizat ca un agent de ranforsare activ, este necesara modificarea suprafetei lui cu agenti de cuplare sau cu acizi organici.

Prezenta inventie descrie metoda de obtinere a unui material compozit pentru realizarea talpilor de protectie din care este confectionata incaltamintea pompierilor, pe baza de cauciuc termoplastice de tip stiren-butadiena-stiren ranforsat cu caolina modificata la suprafata cu izopropoxid de titan si pulbere de dolomit functionalizat cu izopropoxid de titan si tetraetilortosilicat (un precursor de siliciu), in vederea imbunatatirii stabilitatii termice, compatibilitati si a dispersabilitatii microparticulelor, in matricea de cauciuc stiren-butadiena-stiren.

Compozitul polimeric destinat obtinerii talpilor pentru incaltamintea de protectie utilizata in medii cu risc termic, conform inventiei, este formata din: 100 parti cauciuc stiren-butadiena-

stiren, 0-5 parti caolina modificata la suprafata cu 10 parti izopropoxid de titan, 30-75 parti de dolomit modificat la suprafata cu 5 parti izopropoxid de titan si 5 parti tetraetilortosilicat (precursor de siliciu).

Problema tehnica pe care o rezolvă invenția constă în realizarea unui material compozit fără halogeni, pe baza de SBS ranforsat cu microparticule de caolina și dolomit modificat la suprafata cu precursori de titan și/sau siliciu, pe un extruder-granulator dublu și urmată de realizarea unor produse finite (talpi pentru incaltamintea de protecție) prelucrabile prin injectie în matrie la temperaturi și presiuni controlate, care să îndeplinească acele caracteristici necesare utilizării în aplicații specifice precum, rezistența la rupere, temperatură, sfasire, uzură, compatibilitate/dispersabilitate maximizată la interfața polimer-microparticulele, proprietăți de curgere optime în topitura, reciclabile, obținute la un preț de cost scăzut. Compozitele obținute conform inventiei sunt prietenoase mediului și nu pun în pericol sanatatea oamenilor deoarece, pulberile utilizate ca agenți de ignifugare sunt netoxice.

În prezenta invenție, s-a dezvoltat o metodă simplă și fezabilă de îmbunătățire a interfeței cauciucului SBS / agent de ranforsare prin modificarea suprafeței pulberilor de caolina și dolomit, cu precursori de titan (izopropoxid de titan) și/sau precursori de siliciu capabili să se lege selectiv atât pe suprafața pulberilor (prin legături -OH), iar rețeaua anorganica care se formează să permită o mai bună aderență și compatibilitate cu suprafața matricei polimerice. Mai mult, introducerea unor cantități suplimentare de siliciu în masa de dolomit poate favoriza, suplimentar carbonizarea/formarea de carbune organic pe suprafața SBS, limitând în acest fel expunerea ridicată a materialului la oxigen și căldura (mentine volatilele inflamabile în interiorul compozitului), ceea ce duce la scaderea inflamabilității. Modificarea suprafeței caolinei și dolomitului cu organo-titanati, va îmbunătăți dispersia microparticulelor în masa de SBS, stabilitatea termică, mecanică, UV și vor induce proprietăți de auto-stingere, datorită descompunerii lor, cu formare de CO_2 la $T > 400^\circ\text{C}$.

Procedeul de obținere a materialelor compozite cuprinde operațiile de caracterizare materiei prime, dozare, realizare compozit polimeric pe baza de SBS/microparticule de caolina și dolomit funcționalizate cu titanati prin extrudare, obținere produse finite prin injecție urmata de caracterizare produse finite și ambalare.

Produsele obținute sunt sub formă de granule procesabile în produse finite prin injectie cu proprietăți fizico-mecanice performante, densități peste 1g/cm^3 , preț de cost scăzut, rezistență la acțiunea agenților chimici agresivi, rezistență la temperaturi ridicate, uzură scăzută, vascozitate redusă, iar proprietățile fizico-mecanice se încadrează în standardul de produs *EN 15090 CE – Încălțăminte pentru pompieri*.

Produsele conform invenției, elimină dezavantajele menționate, **prin aceea că** sunt compozite pe bază de cauciuc stiren-butadien-stiren ranforsate cu caolina și dolomit modificate la suprafata cu titanati și/sau cantități suplimentare de siliciu, prelucrabile prin extrudare, destinate procesării talpilor pentru incaltamintea de protecție pentru pompieri sau pentru incaltaminte utilizabilă în medii de lucru cu risc termic. Modificarea suprafeței microparticulelor cu organo-titanati, îmbunătățește compatibilitatea la interfață, iar datorită stabilității termice ridicate a acestor tipuri de oxizi (TiO_2 și SiO_2) se îmbunătățesc proprietățile termice, fizico-mecanice și de procesabilitate, comparativ cu amestecurile necompatibilizate.

Prin aplicarea invenției se obțin următoarele *avantaje competitive*:

- Obținerea unor noi compozite în flux continuu, reciclabile, fără halogeni și substanțe toxice pentru realizarea talpilor pentru incaltamintea de protecție, cu rezistență la foc îmbunătățită;

- Proprietati fizico-mecanice (duritate, rezistenta la rupere, sfasiere, uzura) net superioare;
- Contractie redusa la formare;
- Rezistență la acțiunea corozivă a factorilor de mediu;
- Consum redus de energie în ceea ce privește tehnologiile de formare a pieselor, datorita proprietatilor de curgere optime;
- Rezistență chimică;
- Compatibilitate, dispersabilitate și aderență bună cu matricea polimerică.

Descrierea detaliată a invenției

In cele ce urmeaza se prezinta un exemplu de composit pe baza de cauciuc stiren-butadiena-stiren ranforsat cu pulbere de caolina si dolomit modificata la suprafata cu precursori de titan si/sau siliciu.

Exemplu:

Se omogenizeaza intr-un extruder granulator dublu snec cu corotatie, 100 parti de cauciuc stiren-butadiena-stiren (Cardinal), 0-5 parti de caolina modificata la suprafata cu 10 parti de izopropoxid de titan, 30-75 parti dolomit modificat la suprafata cu 5 parti de izopropoxid de titan si 5 parti tetraetilortosilicat (precursor de SiO_2). Parametrii de omogenizare pe cele 9 zone ale extruderului-granulator se realizeaza conform urmatorului profil de temperatura: 140-150-160-165-170-170-165-140-130 $^{\circ}\text{C}$ si viteza de rotatie a snecurilor $\sim 300\text{rpm}$ si mentinut constant pentru o buna omogenizare. Compozitul omogenizat obtinut este extrudat prin filiera sub forma de snur, racit brusc intr-o baie cu apa, acesta fiind prevazut cu ghidaje avand rol de a dirija amestecul in camera de uscare, uscat cu aer cald, granulat si ambalat. Caolina utilizata in amestec, a fost imersata/acoperita cu alcool etilic (rol mediu de reactie), agitat continuu la 300rpm si la temperatura de 40-50 $^{\circ}\text{C}$, urmata de adaosul sub forma de picaturi a 10 parti de izopropoxid de titan raportata la 100 parti pulbere, agitat in continuu pentru inca 2h, urmata de adaosul a 10 parti de apa distilata pentru a avea loc hidroliza, spalat cu alcool din abundenta pentru indepartarea agentului de functionalizare nelegat, filtrat sub vid, uscat la temperatura de 80 $^{\circ}\text{C}$ si mojarat. Dolomitusul a fost functionalizat in conditii similare ca in cazul caolinei cu mentionea ca, inainte de adaosul a 5 parti de izopropoxid titan se adauga sub forma de picaturi fine 5 parti de tetraetilortosilicat cu rol de precursor de siliciu, restul etapelor fiind identice ca in cazul caolinei.

Din granulele rezultate, pe baza de cauciuc stiren-butadiena-stiren ranforsat cu microparticule functionalizate, se realizeaza placi la dimensiunea de 150x150x4 mm, prin presare in matrita prin metoda compresiei la urmatorii parametrii optimi stabiliți:

- Temperatura platanelor = 170 $^{\circ}\text{C}$
- Timp de preancalzire – 2 minute;
- Timp de presare – 2 minute;
- Timp de racire – 8 minute;
- Presiune – 300 kN.

Din placile obtinute, se stanteaza epruvete de tip haltera-rezistenta la rupere, pantalon-rezistenta la sfasiere, cilindrice-uzura etc, iar dupa conditionare timp de 24 h la temperatura camerei acestea sunt supuse determinarilor fizico-mecanice. Analiza morfo-structurala (EDAX,

SEM) s-a realizat in sectiunea de rupere pe epruvetele rezultate in urma determinarilor fizico-mecanice. Amestecurile au fost de asemenea caracterizate prin FTIR si termic – DSC.

Caracteristicile fizico-mecanice sunt urmatoarele: Duritate: 80 – 95⁰Sh A; Rezistenta la rupere: 3.64– 7.03 N/mm²; Rezistenta la sfasiere: 21.52-23 N/mm²; Densitate: 1.22-1.44 g/cm³, Rezistenta la abraziune: >300mm², MFI la 180⁰C, forta de apasare 10 Kg: 35-75 g/10 minute.

Microscopia electronică de baleaj efectuată pe amestecurile procesate, demonstrează o compatibilitate și o dispersabilitate foarte bună a microparticulelor de caolina și dolomit modificat în masa de SBS. Analiza EDAX efectuată pe amestecurile obținute, pun în evidență elementele constitutive ale caolinei (Al, Si, O, C, Fe) și dolomitului (Ca, Mg, O, C), precum și prezența titanului, intensitatea acestuia fiind cu atât mai mare cu cât procentul de titan este mai ridicat, ceea ce demonstrează că metoda de modificare aleasă a permis modificarea cu succes a suprafeței microparticulelor. Analiza FTIR, confirmă de asemenea faptul că modificarea a avut loc, pe baza identificării benzilor caracteristice, provenite atât din izopropoxidul de titan cat și din tetraetilortosilicat (precursor de siliciu). Analiza termică DSC-TG, înregistrată pe amestecul SBS/dolomit modificat indică o stabilitate bună până la 250°C (pierderea de masă 0.57% fiind cauzată de eliminarea unor urme de solvent). Testul de ardere verticală UL 94 la flacără directă, indică faptul că compozitul obținut se încadrează în clasa de inflamabilitate – V2.

Revendicari

Compozit polimeric pe baza de cauciuc stiren-butadiena-stiren ranforsat cu microparticule de caolina si dolomit modificat la suprafata cu precursori de titan si/sau siliciu procesate pe extruder-granulator, destinat pentru fabricarea talpilor pentru incaltaminte de protectie utilizate in medii de lucru cu risc termic **caracterizate prin aceea ca**, este format din 100 parti de cauciuc termoplastice pe baza de stiren-butadiena-stiren, 0-5 parti de caolina modificata cu 10 parti izopropoxid de titan, 30-75 parti de dolomit modificat cu 5 parti izopropoxid de titan si 5 parti precursor de siliciu - tetraetilortosilicatul.