



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2019 00368**

(22) Data de depozit: **18/06/2019**

(41) Data publicării cererii:
30/12/2020 BOPI nr. **12/2020**

(71) Solicitant:
• **POP MIRCEA DUMITRU,**
STR.GRIGORESCU, NR.4C 3,
TÂRGU MUREŞ, MS, RO

(72) Inventatorii:
• **POP MIRCEA DUMITRU,**
STR.GRIGORESCU, NR.4C 3,
TÂRGU MUREŞ, MS, RO

(54) COMPOZIȚIE DE SULF UMECTABIL ȘI PROCEDEU DE OBȚINERE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a sulfului umectabil sub formă de dispersie apoasă. Procedeul, conform inventiei, constă în amestecarea a 80% sulf cristalin cu 10% un compus hidrotrop de tip uree, glicerină, monoetanolamină și trietanolamină, și 10% un dispersant de tip ligninsulfonat de sodiu și/sau agent activ de suprafață de tip laurilsulfat de sodiu, topirea

amestecului la temperatură de 140°C, granularea din topitură și măcinare până la dimensiune maximă de 50 µm, rezultând o dispersie de 1% sulf în apă cu o granulație medie a particulelor de sulf sub 250 µm.

Revendicări: 5

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



I
Rum
IR

OFFICIAL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARC
Cerere de brevet de inventie
Nr. a 2019 00368
Data depozit 1.8.-06-2019.

Compozitie de sulf umectabil si procedeu de obtinere

Inventia se refera la o compozitie de sulf umectabil si la un procedeu de obtinere a sulfului umectabil.

Sulful este utilizat in agricultura ca fungicid, pesticid, miticid si insecticid fiind utilizat in general ca sulf praf sau dispersii de sulf. Suspensiile de sulf sunt preferate pentru a putea asigura legarea sulfului de plantele tratate.

Sulful umectabil este numele commercial pentru sulful praf formulat cu ingrediente aditionale pentru a fi dispersabil in apa, ca de exemplu surfactanti, dispersanti, caolin etc, pentru a fi utilizat ca fungicid.

Sulful umectabil de pe piata are dimensiunea particulei cuprinsa intre 1 si 20 de microni si nu permite obtinerea unor dispersii stabile care sa se incadreze in standardele internationale de dispersabilitate.

Se cunosc diverse procedee pentru obtinerea sulfului coloidal care sa asigure unor dispersii relative mai stabile in apa.

Brevetul CA243321 descrie obtinerea sulfului coloidal dispersie apoasa prin reactia dintre bioxidul de sulf si hidrogen sulfurat in mediu apos in prezenta unui coloid protector.

Brevetul CA312342 descrie prepararea sulfului coloidal din polisulfura de calciu si bioxid de sulf.

Brevetul CA348002 descrie prepararea sulfului coloidal prin emulsionarea sulfului topit in solutie apoasa in prezenta unui coloid protector.

Brevetul CA459400 descrie prepararea sulfului coloidal din solutii de polisulfura de amoniu stabilizate cu coloid protector si aldehyde. Brevetul GB177103 descrie prepararea sulfului coloidal prin evaporarea solutiilor de polisulfura de amoniu ce contin coloizi protectori. Brevetul GB188854 descrie obtinerea dispersiilor de sulf coloidal prin precipitarea solutiilor de sulf in solvent organic in apa ce contine dispersanti. Brevetul GB239252 descrie obtinerea sulfului coloidal prin precipitarea sulfului dizolvat ca polisulfura alcalina prin adaugarea unui acid in prezenta unui coloid protector.

Dezavantajul principal al procedeelor descrise in brevetele mentionate anterior este toxicitatea ridicata atat pentru om cat si pentru mediul inconjurator, motiv pentru care in prezent nu se aplica.

Brevetul BP238385 descrie obtinerea dispersiilor fine de sulf prin reactia polisulfurilor alcaline cu bioxid de sulf si are ca dezavantaj toxicitatea ridicata si poluarea mediului.

Brevetul BP304498 descrie obtinerea dispersiilor de sulf prin interactiunea polisulfurii de amoniu cu abur, in prezenta unui coloid protector. Acest procedeu este complicat, costisitor si poluant.

Brevetul BP415407 descrie prepararea dispersiilor de sulf din sulf topit prin agitare intr-un mediu cu temperature mai mare decat a sulfului topit, in prezenta unui coloid protector. Dezavantajul este granulatia mare si neuniforma a dispersiilor de sulf si fenomene de sedimentare in dispersiile obtinute.

Brevetul BP465553ndescrie obtinerea suspensiilor coloidale de sulf prin uscare, respectiv prin pulverizarea sulfului coloidal in current de gaz la temperature de 80-150 de grade Celsius. Dezavantajul acestei metode este oxidarea sulfului si poluarea mediului.

Brevetul BP495393 descrie prepararea sulfului coloidal din reactia acidului hidrofluosilicic cu polisulfuri alcaline. Dezavantajul metodei este toxicitatea si poluarea mediului prin degajare de hidrogen sulfurat precum si coroziunea utilajelor.

Brevetul BP690265 descrie prepararea sulfului coloidal prin reactia polisulfurilor alcaline cu acizi in prezena unui coloid protector. Dezavantajul este toxicitatea ridicata a procedeului si poluarea mediului.

Brevetul EP0220655 descrie dispersii apoase de sulf ce contin 40-75% sulf, 0,5-5% naftalensulfonati si 0,5-5% alchil fenoli polietoxilati. Dezavantajul dispersiilor apoase de acest tip este formarea unor sedimente in timpul depozitarii precum si granulatia mare si neuniforma a dispersiilor de sulf ce nu se incadreaza in standardele de dispersabilitate pentru sulf umectabil.

Brevetul FR2049633 descrie producerea dispersiilor de sulf coloidal prin actiunea unui acid tare asupra unui tiosulfat alcalin. Dezavantajul acestei metode este toxicitatea ridicata si dimensiunea mare a particulelor de sulf, mai mare de 0,1 microni.

Brevetul AU2016210632 descrie prepararea emulsiilor de sulf elementar dispersate intr-un fertilizant prin amestecarea unui fertilizant lichid cu sulf lichid in prezenta unui surfactant anionic. Acest tip de produse se incadreaza in categoria fertilizant cu sulf si nu se pot utiliza ca sulf umectabil. Dezavantajul este granulatia mare a sulfului de ordinal zecilor de microni ce nu permite incadrarea in standardele de dispersabilitate pentru sulf umectabil. Cantitatea de surfactant ionic este mica si nu permite aplicarea procedeului la concentratii de sulf mai mari de 30%.

Obtinerea sulfului nano este descrisa in brevetele TW201708099 prin dizolvarea sulfului in amoniac lichid si injectarea solutiei astfel obtinute in solutii apoase de etanolamina respectiv in brevetul WO0107361 prin liofilizarea dispersiilor apoase de sulf. Tehnologiile de obtinere a sulfului nano conform brevetelor mentionate anterior sunt extreme de scumpe si necesita utilaje speciale.

Brevetul WO2008089568 descrie obtinerea sulfului micronizat prin macinare umeda primara, secundara si hidrocicloane. Dezavantajul este costul extreem de ridicat al instalatiei si granulatia mare a sulfului obtinut. Brevetul WO2010102389 descrie obtinerea sulfului micronizat din sulf topit prin injectare sub agitare puternica in solutii apoase cu dispersant. Dezavantajul acestei metode este granulatia mare a sulfului obtinut care nu se incadreaza in standardele de dispersabilitate pentru sulf umectabil.

Problema pe care o rezolva inventia este asigurarea unor rapoarte intre elementele compozitiei de sulf umectabil si a unui procedeu simplu si economic, care sa permita printre-un efect sinergetic intre un hidrotrop si un dispersant obtinerea unor dispersii apoase de sulf cu granulatie medie mai mica de 250 de milimicroni si care sa se incadreze in standardele de dispersabilitate referitor la stabilitatea dispersiei.

Compozitia de sulf umectabil inlatura dezvantajele mentionate anterior prin aceea ca este constituita din:

80-90% sulf;

5-15% hidrotrop;



16

5-10% dispersant si/sau surfactant.

Procedeul de obtinere a sulfului umectabil conform inventiei inlatura dezavantajele mentionate anterior prin aceea ca este alcautuit din urmatoarele faze in ordine succesiva: amestecarea dispersantului si/sau surfactantului cu hidrotropul si sulful la o temperatura mai mare sau egala cu temperatura de topire a amestecului ; granularea in stare topita a amestecului; macinare pana la dimensiunea maxima de 50 de microni.

Sulful utilizat in compositia conform inventiei este sulf cristalin S8.

Hidrotropii utilizati in compositia conform inventiei sunt compusi care solubilizeaza sulful in solutii apoase prin alte mecanisme decat solubilizarea micelara, ca de exemplu uree, polioli, tozilati, cumensulfonat, xilensulfonat, etanolamine, glicoli, poliglicoli, alchil quat polietoxilati etc.

Dispersantii utilizati in compositia conform inventiei sunt polimeri, agenti activi de suprafata, coloizi protectori, care au rolul de a preveni aglomerarea si sedimentarea particulelor in dispersii apoase, ca de exemplu polimeri si copolimeri de acid acrilic si anhidrida maleica, naftalen sulfonati, alchil naftalen sulfonati, lignin sulfonati, carboximetilceluloze, fosfonati etc.

Surfactantii utilizati in compositia conform inventiei sunt de fapt tot agenti activi de suprafata dar cu o capacitate multipla de emulsionare, solubilizare si dispersare, ca de exemplu surfactanti anionici, neionici, cationici, pseudocationici, descrisi pe larg in literatura de specialitate. Ei asigura in primul rand umectabilitatea granulei de sulf coloidal. Surfactantii pot inlocui total dispersantii in compositia conform inventiei dar cu performante mai reduse de dispersabilitate si de stabilitate a dispersiilor de sulf coloidal.

Prin aplicarea inventiei se obtin urmatoarele avantaje:

-stabilitate marita a dispersiilor de sulf umectabil in apa la concentratia de aplicare;

-procedeu simplu si economic;

-se obtin dispersii de sulf in apa cu dimensiunea medie mai mica de 250 de milimicroni.

In continuare se dau cateva exemple de realizare a inventiei.

Exemplul 1: Se realizeaza trei compositii de sulf umectabil denumite in continuare Compozitia Nr. 1, Compozitia Nr. 2, Compozitia Nr. 3 in modul urmator:

Compozitia Nr. 1 contine 80% sulf si 20% hidrotrop uree si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni. Compozitia Nr. 2 contine 80% sulf si 20% dispersant lignin sulfonat de sodiu si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni. Compozitia Nr. 3 contine 80% sulf si 20% surfactant lauril sulfat de sodiu si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni. Compozitiile 1,2 si 3 sunt examinate din punct de vedere al stabilitatii dispersiei conform Metodei MT 15 "Suspensabilitatea pulberilor umectabili in apa", metoda CIPAC. Conform acestei metode Compozitia Nr. 1, Compozitia Nr. 2, Compozitia Nr. 3 nu se

incadreaza din punct de vedere al stabilitatii dispersiei . Granulatia medie a granulelor de sulf din Compozitia Nr. 1, Compozitia Nr. 2, Compozitia Nr. 3 examinata microscopic in dispersie 1 % in apa este peste 800 de milimicroni. Compozitia Nr. 1, Compozitia Nr. 2, Compozitia Nr. 3 nu sunt realizate conform inventiei dar au rolul de a demonstra in exemplele urmatoare rolul sinergetic al combinarii hidrotropului cu dispersantul si/sau surfactantul in obtinerea unor dispersii de sulf coloidal in apa, stabile.

Exemplul 2: Se realizeaza noua compozitii de sulf umectabil conform inventiei denumite in continuare Compozitia Nr. 4, Compozitia Nr. 5, Compozitia Nr. 6, Compozitia Nr. 7, Compozitia Nr. 8, Compozitia Nr. 9, Compozitia Nr. 10, Compozitia Nr. 11, Compozitia Nr. 12 in modul urmator:

Compozitia Nr. 4 contine 80% sulf , 10% hidrotrop uree, 10% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodiu si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 5 contine 80% sulf , 10% hidrotrop glicerina, 10% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodiu si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 6 contine 80% sulf , 10% hidrotrop monoetanolamina, 10% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodiu si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 7 contine 80% sulf , 10% hidrotrop uree, 10% laurilsulfat de sodiu-dispersant si surfactant si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 8 contine 80% sulf , 10% hidrotrop monoetanolamina, 8% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodiu, 2% laurilsulfat de sodiu-dispersant si surfactant si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 9 contine 80% sulf , 10% hidrotrop Berol R 648- alchil quat polietoxilat, 10% alcool lauric etoxilat cu 10 moli etilenoxid – dispersant si surfactant si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 10 contine 80% sulf , 10% hidrotrop trietanolamina, 8% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodium, 2% laurilsulfat de sodiu-dispersant si surfactant si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 11 contine 80% sulf , 10% hidrotrop trietanolamina, 8% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodium, 2% acid dodecilbenzen sulfonic-dispersant si surfactant si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitia Nr. 12 contine 80% sulf , 5% hidrotrop uree, 5% hidrotrop monoetanolamina, 8% Morwet D 425 – dispersant pe baza de naftalensulfonat de sodiu, 2% laurilsulfat de sodiu-dispersant si surfactant

5
Km

04

si se obtine prin topirea componentelor la 140 de grade Celsius, granulare din topitura si macinare la 50 de microni.

Compozitiile Nr.4-12 sunt examineate din punct de vedere al stabilitatii dispersiei conform Metodei MT 15 "Suspensabilitatea pulberilor umectabile in apa", metoda CIPAC. Conform acestei metode Compozitiile Nr.4-12 se incadreaza din punct de vedere al stabilitatii dispersiei . Granulatia medie a granulelor de sulf din Compozitiile Nr.4-12 examinata microscopic in dispersie 1 % in apa este sub 250 de milimicroni.

Revendicari:

1. Compozitie de sulf umectabil caracterizata prin aceea ca este constituita din:

80-90% sulf;

5-15% hidrotrop;

5-15% dispersant si/sau surfactant.

2. Compozitie de sulf umectabil caracterizata prin aceea ca in conformitate cu revendicarea 1 hidrotropii sunt uree, polioli, tozilati, cumensulfonat, xilensulfonat, etanolamine, glicoli, poliglicoli, alchil quat polietoxilati.

3. Compozitie de sulf umectabil caracterizata prin aceea ca in conformitate cu revendicarea 1 dispersantii sunt polimeri si copolimeri de acid acrilic si anhidrida maleica, naftalen sulfonati, alchil naftalen sulfonati, lignin sulfonati, carboximetilceluloze, fosfonati.

4. Compozitie de sulf umectabil caracterizata prin aceea ca in conformitate cu revendicarea 1 surfactantii utilizati in compozitia conform inventiei sunt surfactanti anionici, neionici, cationici, pseudocationici.

5. Procedeu de obtinere a sulfului umectabil caracterizat prin aceea ca in conformitate cu revendicarea 1 este alcătuit din următoarele faze in ordine succesiva: amestecarea dispersantului si/sau surfactantului cu hidrotropul si sulful la temperaturi mai mari sau egale cu temperatura de topire a amestecului ; granularea in stare topita a amestecului; macinare pana la dimensiunea maxima de 50 de microni.