



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2021 00213**

(22) Data de depozit: **28/04/2021**

(41) Data publicării cererii:  
**30/09/2021** BOPI nr. **9/2021**

(71) Solicitant:  
• UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV, BD.EROILOR NR.29, BRAȘOV, BV, RO

(72) Inventatori:  
• DUȚĂ CAPRĂ ANCA,  
STR. ALBATROSULUI, NR.8, AP.17,  
BRAȘOV, BV, RO;

• BOGATU CRISTINA AURICA,  
CALEA BUCUREȘTI NR.62, BL.A13, SC.B,  
AP.9, BRAȘOV, BV, RO;  
• PERNIU DANA, STR. DOBROGEA NR. 52,  
AP. 11, BRAȘOV, BV, RO;  
• COVEI MARIA, BD.VICTORIEI NR.13,  
BL.34, SC.C, AP.3, BRAȘOV, BV, RO;  
• GHEORGHITA SILVIOARA, SAT RECEA,  
NR.60, COMUNA BISOCA, BZ, RO

### (54) STRATURI SUBȚIRI COMPOZITE PE BAZĂ DE OXID DE ZINC ȘI OXID DE GRAFENĂ, CU PROPRIETĂȚI DE AUTOCURĂȚARE FOTOCATALITICĂ ȘI METODĂ DE OBȚINERE A ACESTORA

(57) Rezumat:

Invenția se referă la straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc ZnO și oxid de grafenă GO cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică în domeniul UV - VIS și la o metodă de obținere a acestora, straturile compozite fiind utilizate la acoperirea suprafețelor de sticlă pentru îndepărțarea poluanților organici. Straturile subțiri compozite conform inventiei sunt constituite fiecare din două straturi (1 și 2), stratul (1) fiind compus din ZnO obținut dintr-o soluție de precursor, iar stratul (2) este un strat compozit ZnO - GO care este obținut dintr-un sol care este o dispersie coloidală. Metoda conform inventiei are două etape:

a) pentru depunerea stratului (1) de ZnO pe substratul de sticlă, soluția de precursor este pulverizată pe suprafața de sticlă încălzită la 250°C, cu presiunea gazului purtător de 1, 2 bari, utilizând până la 10 secvențe de depunere, cu 20... 60 de secunde pauză între două secvențe consecutive, stratul (1) este apoi tratat termic la 450°C timp de 5 ore pentru îndepărțarea produșilor secundari și pentru a crește gradul de cristalinitate al stratului, soluția de precursor fiind obținută prin dizolvarea acetatului de Zn dihidratat în solvent de apă: etanol în raport de 1:1, cu concentrația de 0,15 M și adăos de 1% vol. de acetilacetonă,

și

b) pentru depunerea stratului (2) solul compozit ZnO - GO se pulverizează peste stratul (1) încălzit la o temperatură cuprinsă între 65...100°C, cu un număr de 15...20 secvențe cu 20...90 sec. pauză între două secvențe consecutive, ansamblurile de straturi subțiri compozite fiind apoi tratate termic la o temperatură de 150°C timp de 2 ore, solul compozit este obținut prin amestecarea nanostructurii 2D de carbon GO sub formă de dispersie apoasă 30 mg/L cu acetatul de Zn dihidratat, cu 0,5...3% procent masic de GO, cu mediul continuu alcool izopropilic, IPA - 25 părți și cu un stabilizator monoetanolamina, MEA - 0,75 părți, urmată de agitare magnetică timp de 1 oră.

Revendicări: 4

Figuri: 3

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



## Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora

*Invenția se referă la un număr de straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc (ZnO) și oxid de grafenă (GO) cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică în domeniul UV-VIS și la metoda de obținere a acestora.*

**Este cunoscut că** poluanții organici pot fi îndepărtați de pe suprafețele cu autocurățare prin procesul de fotocataliză, atunci când este promovată adsorbția poluantului pe suprafața fotocatalizatorului. Acest lucru are loc atunci când suprafața cu autocurățare are un grad avansat de hidrofilie (unghiul de contact al apei cu suprafața este mai mic decât  $90^{\circ}$  și cât mai aproape de  $0^{\circ}$ ). **Dezavantajul** acestui mecanism de îndepărțare al poluanților este utilizarea preponderentă de materiale cu cost ridicat, datorită metodelor de obținere care necesită temperatură sau presiune ridicată, consum mare de curent electric, etc.

**Mai este cunoscut că** oxidul de zinc este un semiconducțor cu bandă interzisă largă, având energia benzii interzise de 3,3 eV [1], cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică foarte bune [2]. Avantajele utilizării ZnO comparativ cu alte materiale cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică, precum dioxidul de titan, includ: ușurința obținerii materialului ZnO sub diverse forme și cu diverse morfologii ((nano)pulberi, straturi subțiri, nanobețe, nanosfere, etc.), costul scăzut de obținere, transmitanță ridicată și pentru că absoarbe o mai largă parte a spectrului UV [3]. **Dezavantajele** utilizării oxidului de zinc în aplicații fotocatalitice sunt activarea lui numai sub radiație UV (nu și VIS) și recombinarea relativ rapidă a sarcinilor fotogenerate (electronii din banda de conduction cu golorile din banda de valență). Domeniul de fotoactivare al ZnO poate fi extins din domeniul UV în VIS prin îngustarea benzii interzise prin procedeul de dopare [4] sau prin asocierea ZnO cu alți oxizi semiconductori. **Dezavantajele** materialelor prezентate în brevetul citat constau în cantitatea mare de compus organic (rășini) utilizat în sinteză, în spectrul de fotoactivare relativ restrâns (450-500 nm) și în doparea ZnO care se face cu metale scumpe sau rare (precum Ag, Cr, etc.).

**Este cunoscut, de asemenea, că** fotocatalizatorii sub formă de pulbere au suprafața de contact mai mare comparativ cu cei sub formă de strat subțire și de aceea promovează adsorbția mai bună

*H. C. Bogataș D. Popescu M. G. Gaf*



AD

a moleculelor de poluant organic la suprafața photocatalizatorului. **Dezavantajul** utilizării pulberilor photocatalitice este necesitatea recuperării acestora din mediul de lucru, prin tehnici avansate și costisitoare. Din acest motiv se recomandă utilizarea de straturi subțiri în procesele unde photocataliza joacă un rol esențial, precum suprafețele cu autocurățare photocatalitică.

**Sunt cunoscute** numeroase metode de obținere a straturilor subțiri pe bază de oxid de zinc, precum depunerea din baie chimică [5], electrodepunerea [6], procesare sonochimică [7]. **Dezavantajele** acestor metode sunt fie consumul ridicat de energie și materii prime, fie suprafața de depunere limitată (sub 1 cm<sup>2</sup>).

**Este, de asemenea, cunoscut că** prin asocierea oxidului de zinc cu oxidul de grafenă (ca materiale compozite), o parte din electronii din banda de conduction a oxidului metalic sunt transferați oxidului de grafenă, reducându-se astfel riscul recombinării sarcinilor, ceea ce conduce la creșterea eficienței photocatalitice a stratului subțire compozit, comparativ cu stratul subțire de ZnO simplu [8]. **Dezavantajele** materialelor propuse în brevetul citat anterior constau în faptul că necesită o morfologie specială pentru oxidul de zinc (nanobețe) și faptul că sunt photocatalizatori eficienți numai împotriva poluanților aflați în concentrații ridicate (acid oleic, 150-250 ppm).

În plus, oxidul de grafenă (GO), conține grupări funcționale ce pot acționa ca centri de nucleere pentru ZnO, conducând la o mai bună interfață între cele două componente ale materialului compozit, ZnO și GO, [3]. **Dezavantajul** acestor materiale este faptul că se obțin printr-o metodă cu consum mare de energie și care permite acoperirea unei suprafete relativ mici (0,72 cm<sup>2</sup>). **Un alt dezavantaj** al acestor structuri este faptul că nu este cunoscută hidrofilia lor și, deci, nu pot fi considerate pentru aplicația "suprafețe cu autocurățare photocatalitică".

**Problema tehnică pe care o rezolvă invenția** este asigurarea proprietăților de autocurățare photocatalitică în domeniul UV-VIS de către straturi subțiri compozite pe bază de ZnO și GO.

**O altă problemă tehnică pe care o rezolvă invenția** este utilizarea unei metode de obținere a straturilor subțiri compozite ce conțin ZnO și GO, bazată pe pulverizarea cu piroliză și tehnica sol-gel, care permit obținerea de straturi uniforme, de dimensiuni semnificative (de la 3 până la 100 cm<sup>2</sup>), cu cost scăzut și impact redus asupra mediului.

*Nicușor Chiriac - Inventor*

*UC - Cătălin*



Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare photocatalitică și metoda de obținere a acestora, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:

- (a) Obținerea de straturi subțiri compozite cu proprietăți de autocurățare photocatalitică sub activare UV-VIS (unghi de contact cu apă mai mic de  $10^{\circ}$  după condiționare UV- radiație cu iradianță  $G=8,3 \text{ W/m}^2$ , timp de 24 ore; eficiență de 30-40% în fotodegradarea albastrului de metilen din soluție cu concentrația inițială 10 ppm, după o oră de adsorbție în întuneric, urmată de 8 ore sub iradiere UV-VIS - radiație cu iradianță totală de  $55 \text{ W/m}^2$ , din care  $5 \text{ W/m}^2$  UV), considerată radiație solară simulată (cu iradianță redusă);
- (b) Creșterea eficienței photocatalitice sub radiație solară simulată a straturilor subțiri prin asocierea ZnO cu GO, ceea ce extinde domeniul de activare și promovează separarea de sarcini electrice;
- (c) Obținerea de straturi subțiri cu un grad de hidrofilie avansată, care permite udarea bună a suprafețelor și, prin extensie, promovează adsorbția moleculelor de poluant (albastru de metilen și alți poluanți organici din clasa coloranților) pe suprafața photocatalizatorului;
- (d) Obținerea de straturi subțiri uniforme, cu proprietăți controlate (prin parametrii de depunere și parametrii procesului sol-gel) de dimensiuni semnificative ( $3-100 \text{ cm}^2$ );
- (e) Utilizarea unei metode de obținere cu cost scăzut, consum mic de energie și aplicabilitate la scară largă.

Se prezintă, în continuare, **un exemplu** de realizare a invenției, în legătură cu figurile:

Fig. 1 – Spectru de difracție cu raze X ale straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO

Fig. 2 – Imagine de microscopie electronică de baleaj(SEM) și unghi de contact a straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO

Fig. 3 – Variația eficienței de fotodegradare a albastrului de metilen din soluție, funcție de durată procesului de photocataliză sub radiație UV-VIS.

Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare photocatalitică și metoda de obținere a acestora, conform invenției, sunt formate din:

- (1) Un număr de 10-15 ansambluri photocatalitice, sub formă de straturi subțiri compozite pe bază de ZnO și GO obținute prin depunerea secvențială pe substrat de sticlă sau similar (cu

*Mihai Chiriac Dan C. Popescu*



suprafață de 3-100 cm<sup>2</sup>), a unui strat de ZnO (stratul 1) prin pulverizare cu piroliză (spray pyrolysis deposition, SPD) a unei soluții de precursor, și apoi a unui strat de ZnO-GO (stratul 2) prin pulverizarea unui sol (dispersie coloidală) maturat și apoi diluat;

- (2) Soluție de precursor pentru obținerea stratului 1 obținută prin dizolvarea acetatului de zinc dihidratat în solvent apa : etanol (raport volumic 1:1) cu concentrația de 0,15 M, cu adăos de acetilacetonă (1% vol.);
- (3) Sol (dispersie coloidală) pentru obținerea stratului 2 obținut prin amestecarea nanostructurii 2D de carbon (GO) sub formă de dispersie apoasă (30 mg/L) cu acetatul de zinc dihidratat, cu un procent (masic).de GO de 0,5 – 3% și cu mediul continuu alcool izopropilic, IPA – 25 părți și cu un stabilizator monoetanolamina, MEA – 0,75 părți, pentru a obține un sol cu concentrația 0,5 mol/L. Solul este supus agitării magnetice timp de 1 oră, la temperatura de 60 – 70°C, urmată de ultrasونare timp de 1 oră, la temperatură ambientală. După maturare timp de 48 de ore, în atmosferă ambientală, solul este diluat cu alcool izopropilic, IPA, în raport 1:4.

- (4) Metoda de obținere a straturilor subțiri compozite, în două etape:

(4.1) Stratul 1, alcătuit din ZnO, este obținut prin pulverizarea soluției de precursor, descrisă anterior la subiectul (2), pe suprafață de sticlă (sau similar) încălzită la 250°C, cu presiunea gazului purtător (aer) de 1,2 bar, utilizând până la 10 secvențe de depunere, cu 20 până la 60 de secunde pauză între două secvențe consecutive. Stratul subțire astfel obținut, adică stratul depus pe suprafață de sticlă este apoi tratat termic la 450°C timp de până la 5 ore pentru a îndepărta eventualii produși secundari și pentru a crește gradul de cristalinitate al stratului;

(4.2) Stratul 2, stratul compozit ZnO-GO, se obține prin metoda sol-gel combinată cu pulverizarea solului compozit ZnO-GO. Solul diluat, obținut conform descrierii anterioare de la subiectul (3), poate fi apoi pulverizat pe stratul 1 (ZnO), depus anterior pe suprafață de sticlă. Temperatura de depunere a stratului 2, ZnO-GO, poate fi variată între 65 – 100°C, numărul de secvențe de depunere poate fi variat între 15-20 secvențe, iar pauza între două secvențe consecutive poate fi variată între 20 – 90 secunde. Ansamblurile fotocatalitice, care conțin stratul 1 și stratul 2 astfel obținute sunt tratate termic la temperatura de 150°C timp de 2 ore pentru a obține straturi subțiri compozite uniforme, continue, aderente și care prezintă proprietăți de autocurățare fotocatalitică.

*A. Bogatu* *H. Vîrtoiu* *UIC*



Straturile subțiri astfel obținute sunt caracterizate prin următoarele aspecte:

- Prezintă structură compozită, cu incorporarea atât a oxidului de zinc, cât și a oxidului de grafenă, conform spectrelor de difracție cu raze X prezentate în Fig. 1;
- Prezintă uniformitate, continuitate și aderență la substrat, conform imaginilor de microscopie electronică de baleaj, prezentate în Fig. 2;
- Prezintă unghi de contact cu apă mai mic de  $10^{\circ}$ , după condiționare timp de 24 ore (iradiere cu radiație UV), conform Fig. 2;
- Prezintă eficiență photocatalitică superioară în degradarea albastrului de metilen, sub iradiere cu radiație UV-VIS, comparativ cu radiație UV sau în absența radiației, demonstrând efectul pozitiv al asocierii ZnO și GO prin extinderea domeniului de fotoactivare din UV în UV-VIS, conform Fig. 3. Condițiile de testare au fost: concentrația inițială a soluției de albastru de metilen 10 ppm, 1 oră de adsorbție în absența radiației, urmată de procese de până la 8 ore de:
  - Fotocataliză sub radiație UV-VIS sau
  - Fotocataliză sub radiație UV sau
  - Adsorbție, în întuneric.

Metoda de obținere a straturilor subțiri compozite, pe bază de ZnO și GO se caracterizează prin:

- Cost scăzut, consum mic de energie și capacitate de a fi utilizată pentru a obține straturi subțiri pe suprafețe de dimensiuni semnificative ( $3-100 \text{ cm}^2$ ).

*Hil CBoță Hm Mf Gf*



**Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare photocatalitică și metoda de obținere a acestora**

[1] – Srikant V., Clarke D.R., On the optical bandgap of zinc oxide, Journal of Applied Physics 83 (1998) pp 5447-5451;

[2] – Valenzuela L., Iglesias A., Faraldo M., Bahamond A., Rosal R., Antimicrobial surfaces with self-cleaning properties functionalized by photocatalytic ZnO electrosprayed coatings, Journal of Hazardous Materials 369 (2019) pp 665-673;

[3] – Prună A., Procedeu de obținere a unui photocatalizator sub formă de film uniform de tip rețea de nanofibre pe bază de oxid de zinc hibridizat cu oxid de grafenă prin electrodepunere în puls dublu, RO 133334 (2020);

[4] – Bucureșteanu R.C., Metodă photocatalitică pentru dezinfecția suprafețelor interioare, și compoziție de vopsea lavabilă biocidă, cu proprietăți photocatalitice, RO 132438 (2018);

[5] – Preda N.R., Florica C.F., Enculescu M.M., Zgura I.I., Socol M., Evangelidis A.I., Costas L.A., Oancea M., Busuioc C., Matei E., Enculescu I.M., Procedeu de obținere prin depunere chimică a unor filme nanostructurate tip rețele formate din structuri monodisperse de oxid de zinc, RO 130846 (2016);

[6] – Prună A., Procedeu de obținere a unui photocatalizator flexibil sub formă de film nanostructurat prin electrodepunere în puls dublu, RO 133335 (2020);

[7] – Ciobanu C., Șerban B.C., Buiu O., Dumbrăvescu N., Marinescu M.R., Ionescu O.N., Avramescu V.M., Senzor chemirezistiv de etanol pe bază de nanocompozite de grafenă și oxid metalic, RO 134143 (2020);

[8] – Gu J., Jiang L., Li Y., Qiu Z., Wang Q., Wang Z.i., Wu Z., Yao J., Zhang C., Antipollution self-cleaning GO/ZnO-PVDF film and preparation thereof, CN 108722206 (2018).

*A. Chiriac* *S. Savu* *M. Gaf*



**Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora**

**REVENDICĂRI**

- 1) Straturi subțiri compozite, *conform invenției*, pe bază de oxid de zinc (ZnO) și oxid de grafenă (GO), cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică, **caracterizate prin aceea că** fiecare strat este un ansamblu fotocatalitic alcătuit din două straturi (stratul 1 și stratul 2), primul strat (stratul 1) fiind compus din ZnO și obținut prin dintr-o soluție de precursor, iar al doilea strat (stratul 2) fiind un strat compozit ZnO-GO care este obținut dintr-un sol (o dispersie coloidală);
- 2) Soluție de precursor pentru obținerea stratului 1, *conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că* este obținută prin dizolvarea acetatului de zinc dihidratat în solvent apa : etanol (raport volumic 1:1) cu concentrația de 0,15 M, cu adăos de acetilacetonă (1% vol.);
- 3) Sol (dispersie coloidală) pentru obținerea stratului 2, *conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că* este obținut prin amestecarea nanostructurii 2D de carbon (GO) sub formă de dispersie apoasă (30 mg/L) cu acetatul de zinc dihidratat, cu un procent (masic).de GO de 0,5 – 3%, cu mediul continuu alcool izopropilic, IPA – 25 părți și cu un stabilizator monoetanolamina, MEA – 0,75 părți, pentru a obține un sol cu concentrația 0,5 mol/L. Solul este supus agitării magnetice timp de 1 oră, la temperatura de 60 – 70°C, urmată de ultrasonare timp de 1 oră, la temperatură ambientală. După maturare timp de 48 de ore, în atmosferă ambientală, solul este diluat cu alcool izopropilic, IPA, în raport 1:4.
- 4) Metoda de obținere a straturilor subțiri (ansamblurilor fotocatalitice), *conform invenției, caracterizate prin aceea că* se compune din următoarele etape de depunere a straturilor:
  - Pentru depunerea stratului 1 (compus din ZnO): soluția de precursor, *conform revendicării 2*, este pulverizată pe suprafața de sticlă (sau similar) încălzită la 250°C, cu presiunea gazului purtător (aer) de 1,2 bar, utilizând până la 10 secvențe de depunere, cu 20 până la 60 de secunde de pauză între două secvențe consecutive. Stratul subțire astfel obținut, adică stratul de ZnO depus pe suprafață de sticlă (stratul 1), este apoi tratat


*H. I.* *C. Bogat* *H. Marin* *H. C.* *G.*




termic la  $450^{\circ}\text{C}$  timp de până la 5 ore pentru a îndepărta eventualii produși secundari și pentru a crește gradul de cristalinitate al stratului;

- Pentru depunerea stratului 2 (compus din ZnO-GO): solul composit ZnO-GO, *conform revendicării 3*, se pulverizează peste stratul 1 depus anterior pe substratul de sticlă, încălzită acum la o temperatură între  $65 - 100^{\circ}\text{C}$ , cu un număr de secvențe de depunere între 15 – 20 și cu pauza între două secvențe consecutive între 20 – 90 secunde. Ansamblurile de straturi subțiri fotocatalitice astfel obținute sunt apoi tratate termic la temperatura de  $150^{\circ}\text{C}$  timp de 2 ore, pentru a obține straturi subțiri compozite uniforme, continue, aderente și care prezintă proprietăți de autocurățare fotocatalitică.

*C. Bogat* *D. M.* *M. G.* *C. S.*



## **Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurătare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora**



**Fig.1.** Spectrul de difracție de raze X ale straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO



**Fig.2.** Imagine microscopie electronică de baleaj (SEM) și unghi de contact al straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO

Chogat Hm. 110 G






Fig.3. Variația eficienței de fotodegradare a albastrului de metilen din soluție, funcție de durata procesului de fotocataliză

M. - C. Bogatu H. - I. G. Boș



## Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora

*Invenția se referă la un număr de straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc (ZnO) și oxid de grafenă (GO) cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică în domeniul UV-VIS și la metoda de obținere a acestora.*

**Este cunoscut că** poluanții organici pot fi îndepărtați de pe suprafețele cu autocurățare prin procesul de fotocataliză, atunci când este promovată adsorbția poluantului pe suprafața fotocatalizatorului. Acest lucru are loc atunci când suprafața cu autocurățare are un grad avansat de hidrofilie (unghiul de contact al apei cu suprafața este mai mic decât  $90^{\circ}$  și cât mai aproape de  $0^{\circ}$ ). **Dezavantajul** acestui mecanism de îndepărțare al poluanților este utilizarea preponderentă de materiale cu cost ridicat, datorită metodelor de obținere care necesită temperatură sau presiune ridicată, consum mare de curent electric, etc.

**Mai este cunoscut că** oxidul de zinc este un semiconducțor cu bandă interzisă largă, având energia benzii interzise de 3,3 eV [1], cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică foarte bune [2]. Avantajele utilizării ZnO comparativ cu alte materiale cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică, precum dioxidul de titan, includ: ușurința obținerii materialului ZnO sub diverse forme și cu diverse morfologii ((nano)pulberi, straturi subțiri, nanobețe, nanosfere, etc.), costul scăzut de obținere, transmitanță ridicată și pentru că absoarbe o mai largă parte a spectrului UV [3]. **Dezavantajele** utilizării oxidului de zinc în aplicații fotocatalitice sunt activarea lui numai sub radiație UV (nu și VIS) și recombinarea relativ rapidă a sarcinilor fotogenerate (electronii din banda de conduction cu golorile din banda de valență). Domeniul de fotoactivare al ZnO poate fi extins din domeniul UV în VIS prin îngustarea benzii interzise prin procedeul de dopare [4] sau prin asocierea ZnO cu alți oxizi semiconductori. **Dezavantajele** materialelor prezentate în brevetul citat constau în cantitatea mare de compus organic (rășini) utilizat în sinteză, în spectrul de fotoactivare relativ restrâns (450-500 nm) și în doparea ZnO care se face cu metale scumpe sau rare (precum Ag, Cr, etc.).

**Este cunoscut, de asemenea, că** fotocatalizatorii sub formă de pulbere au suprafața de contact mai mare comparativ cu cei sub formă de strat subțire și de aceea promovează adsorbția mai bună

*H. C. Bogataș D. Popescu M. G. Gaf*



a moleculelor de poluant organic la suprafața photocatalizatorului. **Dezavantajul** utilizării pulberilor photocatalitice este necesitatea recuperării acestora din mediul de lucru, prin tehnici avansate și costisitoare. Din acest motiv se recomandă utilizarea de straturi subțiri în procesele unde photocataliza joacă un rol esențial, precum suprafețele cu autocurățare photocatalitică.

**Sunt cunoscute** numeroase metode de obținere a straturilor subțiri pe bază de oxid de zinc, precum depunerea din baie chimică [5], electrodepunerea [6], procesare sonochimică [7]. **Dezavantajele** acestor metode sunt fie consumul ridicat de energie și materii prime, fie suprafața de depunere limitată (sub 1 cm<sup>2</sup>).

**Este, de asemenea, cunoscut că** prin asocierea oxidului de zinc cu oxidul de grafenă (ca materiale compozite), o parte din electronii din banda de conduction a oxidului metalic sunt transferați oxidului de grafenă, reducându-se astfel riscul recombinării sarcinilor, ceea ce conduce la creșterea eficienței photocatalitice a stratului subțire compozit, comparativ cu stratul subțire de ZnO simplu [8]. **Dezavantajele** materialelor propuse în brevetul citat anterior constau în faptul că necesită o morfologie specială pentru oxidul de zinc (nanobețe) și faptul că sunt photocatalizatori eficienți numai împotriva poluanților aflați în concentrații ridicate (acid oleic, 150-250 ppm).

În plus, oxidul de grafenă (GO), conține grupări funcționale ce pot acționa ca centri de nucleere pentru ZnO, conducând la o mai bună interfață între cele două componente ale materialului compozit, ZnO și GO, [3]. **Dezavantajul** acestor materiale este faptul că se obțin printr-o metodă cu consum mare de energie și care permite acoperirea unei suprafete relativ mici (0,72 cm<sup>2</sup>). **Un alt dezavantaj** al acestor structuri este faptul că nu este cunoscută hidrofilia lor și, deci, nu pot fi considerate pentru aplicația "suprafețe cu autocurățare photocatalitică".

**Problema tehnică pe care o rezolvă invenția** este asigurarea proprietăților de autocurățare photocatalitică în domeniul UV-VIS de către straturi subțiri compozite pe bază de ZnO și GO.

**O altă problemă tehnică pe care o rezolvă invenția** este utilizarea unei metode de obținere a straturilor subțiri compozite ce conțin ZnO și GO, bazată pe pulverizarea cu piroliză și tehnica sol-gel, care permit obținerea de straturi uniforme, de dimensiuni semnificative (de la 3 până la 100 cm<sup>2</sup>), cu cost scăzut și impact redus asupra mediului.

*Nicu - Chiriac - Toma*

*HC - Gf*



Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:

- (a) Obținerea de straturi subțiri compozite cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică sub activare UV-VIS (unghi de contact cu apă mai mic de  $10^{\circ}$  după condiționare UV- radiație cu iradianță  $G=8,3 \text{ W/m}^2$ , timp de 24 ore; eficiență de 30-40% în fotodegradarea albastrului de metilen din soluție cu concentrația inițială 10 ppm, după o oră de adsorbție în întuneric, urmată de 8 ore sub iradiere UV-VIS - radiație cu iradianță totală de  $55 \text{ W/m}^2$ , din care  $5 \text{ W/m}^2$  UV), considerată radiație solară simulată (cu iradianță redusă);
- (b) Creșterea eficienței fotocatalitice sub radiație solară simulată a straturilor subțiri prin asocierea ZnO cu GO, ceea ce extinde domeniul de activare și promovează separarea de sarcini electrice;
- (c) Obținerea de straturi subțiri cu un grad de hidrofilie avansată, care permite udarea bună a suprafețelor și, prin extensie, promovează adsorbția moleculelor de poluant (albastru de metilen și alți poluanți organici din clasa coloranților) pe suprafața photocatalizatorului;
- (d) Obținerea de straturi subțiri uniforme, cu proprietăți controlate (prin parametrii de depunere și parametrii procesului sol-gel) de dimensiuni semnificative ( $3-100 \text{ cm}^2$ );
- (e) Utilizarea unei metode de obținere cu cost scăzut, consum mic de energie și aplicabilitate la scară largă.

Se prezintă, în continuare, **un exemplu** de realizare a invenției, în legătură cu figurile:

Fig. 1 – Spectru de difracție cu raze X ale straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO

Fig. 2 – Imagine de microscopie electronică de baleaj(SEM) și unghi de contact a straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO

Fig. 3 – Variația eficienței de fotodegradare a albastrului de metilen din soluție, funcție de durată procesului de photocataliză sub radiație UV-VIS.

Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora, conform invenției, sunt formate din:

- (1) Un număr de 10-15 ansambluri fotocatalitice, sub formă de straturi subțiri compozite pe bază de ZnO și GO obținute prin depunerea secvențială pe substrat de sticlă sau similar (cu

*H. C. Bogataș  
H. M. Popescu  
H. C. Bogataș*



suprafață de 3-100 cm<sup>2</sup>), a unui strat de ZnO (stratul 1) prin pulverizare cu piroliză (spray pyrolysis deposition, SPD) a unei soluții de precursor, și apoi a unui strat de ZnO-GO (stratul 2) prin pulverizarea unui sol (dispersie coloidală) maturat și apoi diluat;


- (2) Soluție de precursor pentru obținerea stratului 1 obținută prin dizolvarea acetatului de zinc dihidratat în solvent apa : etanol (raport volumic 1:1) cu concentrația de 0,15 M, cu adăos de acetilacetonă (1% vol.);
- (3) Sol (dispersie coloidală) pentru obținerea stratului 2 obținut prin amestecarea nanostructurii 2D de carbon (GO) sub formă de dispersie apoasă (30 mg/L) cu acetatul de zinc dihidratat, cu un procent (masic).de GO de 0,5 – 3% și cu mediul continuu alcool izopropilic, IPA – 25 părți și cu un stabilizator monoetanolamina, MEA – 0,75 părți, pentru a obține un sol cu concentrația 0,5 mol/L. Solul este supus agitării magnetice timp de 1 oră, la temperatura de 60 – 70°C, urmată de ultrasونare timp de 1 oră, la temperatură ambientală. După maturare timp de 48 de ore, în atmosferă ambientală, solul este diluat cu alcool izopropilic, IPA, în raport 1:4.

- (4) Metoda de obținere a straturilor subțiri compozite, în două etape:

(4.1) Stratul 1, alcătuit din ZnO, este obținut prin pulverizarea soluției de precursor, descrisă anterior la subiectul (2), pe suprafață de sticlă (sau similar) încălzită la 250°C, cu presiunea gazului purtător (aer) de 1,2 bar, utilizând până la 10 secvențe de depunere, cu 20 până la 60 de secunde pauză între două secvențe consecutive. Stratul subțire astfel obținut, adică stratul depus pe suprafață de sticlă este apoi tratat termic la 450°C timp de până la 5 ore pentru a îndepărta eventualii produși secundari și pentru a crește gradul de cristalinitate al stratului;

(4.2) Stratul 2, stratul compozit ZnO-GO, se obține prin metoda sol-gel combinată cu pulverizarea solului compozit ZnO-GO. Solul diluat, obținut conform descrierii anterioare de la subiectul (3), poate fi apoi pulverizat pe stratul 1 (ZnO), depus anterior pe suprafață de sticlă. Temperatura de depunere a stratului 2, ZnO-GO, poate fi variată între 65 – 100°C, numărul de secvențe de depunere poate fi variat între 15-20 secvențe, iar pauza între două secvențe consecutive poate fi variată între 20 – 90 secunde. Ansamblurile fotocatalitice, care conțin stratul 1 și stratul 2 astfel obținute sunt tratate termic la temperatura de 150°C timp de 2 ore pentru a obține straturi subțiri compozite uniforme, continue, aderente și care prezintă proprietăți de autocurățare fotocatalitică.

*A. Bogatu* *H. Vîrtoiu* *UIC*



Straturile subțiri astfel obținute sunt caracterizate prin următoarele aspecte:

- Prezintă structură compozită, cu incorporarea atât a oxidului de zinc, cât și a oxidului de grafenă, conform spectrelor de difracție cu raze X prezentate în Fig. 1;
- Prezintă uniformitate, continuitate și aderență la substrat, conform imaginilor de microscopie electronică de baleaj, prezentate în Fig. 2;
- Prezintă unghi de contact cu apă mai mic de  $10^{\circ}$ , după condiționare timp de 24 ore (iradiere cu radiație UV), conform Fig. 2;
- Prezintă eficiență photocatalitică superioară în degradarea albastrului de metilen, sub iradiere cu radiație UV-VIS, comparativ cu radiație UV sau în absența radiației, demonstrând efectul pozitiv al asocierii ZnO și GO prin extinderea domeniului de fotoactivare din UV în UV-VIS, conform Fig. 3. Condițiile de testare au fost: concentrația inițială a soluției de albastru de metilen 10 ppm, 1 oră de adsorbție în absența radiației, urmată de procese de până la 8 ore de:
  - Fotocataliză sub radiație UV-VIS sau
  - Fotocataliză sub radiație UV sau
  - Adsorbție, în întuneric.

Metoda de obținere a straturilor subțiri compozite, pe bază de ZnO și GO se caracterizează prin:

- Cost scăzut, consum mic de energie și capacitate de a fi utilizată pentru a obține straturi subțiri pe suprafețe de dimensiuni semnificative ( $3-100 \text{ cm}^2$ ).

*Hil CBoță Hm Mf Gf*



**Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare photocatalitică și metoda de obținere a acestora**

[1] – Srikant V., Clarke D.R., On the optical bandgap of zinc oxide, Journal of Applied Physics 83 (1998) pp 5447-5451;

[2] – Valenzuela L., Iglesias A., Faraldo M., Bahamond A., Rosal R., Antimicrobial surfaces with self-cleaning properties functionalized by photocatalytic ZnO electrosprayed coatings, Journal of Hazardous Materials 369 (2019) pp 665-673;

[3] – Prună A., Procedeu de obținere a unui photocatalizator sub formă de film uniform de tip rețea de nanofibre pe bază de oxid de zinc hibridizat cu oxid de grafenă prin electrodepunere în puls dublu, RO 133334 (2020);

[4] – Bucureșteanu R.C., Metodă photocatalitică pentru dezinfecția suprafețelor interioare, și compoziție de vopsea lavabilă biocidă, cu proprietăți photocatalitice, RO 132438 (2018);

[5] – Preda N.R., Florica C.F., Enculescu M.M., Zgura I.I., Socol M., Evangelidis A.I., Costas L.A., Oancea M., Busuioc C., Matei E., Enculescu I.M., Procedeu de obținere prin depunere chimică a unor filme nanostructurate tip rețele formate din structuri monodisperse de oxid de zinc, RO 130846 (2016);

[6] – Prună A., Procedeu de obținere a unui photocatalizator flexibil sub formă de film nanostructurat prin electrodepunere în puls dublu, RO 133335 (2020);

[7] – Ciobanu C., Șerban B.C., Buiu O., Dumbrăvescu N., Marinescu M.R., Ionescu O.N., Avramescu V.M., Senzor chemirezistiv de etanol pe bază de nanocompozite de grafenă și oxid metalic, RO 134143 (2020);

[8] – Gu J., Jiang L., Li Y., Qiu Z., Wang Q., Wang Z.i, Wu Z., Yao J., Zhang C., Antipollution self-cleaning GO/ZnO-PVDF film and preparation thereof, CN 108722206 (2018).

*A. Chiriac* *S. Savu* *M. Gaf*



**Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora**

**REVENDICĂRI**

- 1) Straturi subțiri compozite, *conform invenției*, pe bază de oxid de zinc (ZnO) și oxid de grafenă (GO), cu proprietăți de autocurățare fotocatalitică, **caracterizate prin aceea că** fiecare strat este un ansamblu fotocatalitic alcătuit din două straturi (stratul 1 și stratul 2), primul strat (stratul 1) fiind compus din ZnO și obținut prin dintr-o soluție de precursor, iar al doilea strat (stratul 2) fiind un strat compozit ZnO-GO care este obținut dintr-un sol (o dispersie coloidală);
- 2) Soluție de precursor pentru obținerea stratului 1, *conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că* este obținută prin dizolvarea acetatului de zinc dihidratat în solvent apa : etanol (raport volumic 1:1) cu concentrația de 0,15 M, cu adăos de acetilacetonă (1% vol.);
- 3) Sol (dispersie coloidală) pentru obținerea stratului 2, *conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că* este obținut prin amestecarea nanostructurii 2D de carbon (GO) sub formă de dispersie apoasă (30 mg/L) cu acetatul de zinc dihidratat, cu un procent (masic).de GO de 0,5 – 3%, cu mediul continuu alcool izopropilic, IPA – 25 părți și cu un stabilizator monoetanolamina, MEA – 0,75 părți, pentru a obține un sol cu concentrația 0,5 mol/L. Solul este supus agitării magnetice timp de 1 oră, la temperatura de 60 – 70°C, urmată de ultrasonare timp de 1 oră, la temperatură ambientală. După maturare timp de 48 de ore, în atmosferă ambientală, solul este diluat cu alcool izopropilic, IPA, în raport 1:4.
- 4) Metoda de obținere a straturilor subțiri (ansamblurilor fotocatalitice), *conform invenției, caracterizate prin aceea că* se compune din următoarele etape de depunere a straturilor:
  - Pentru depunerea stratului 1 (compus din ZnO): soluția de precursor, *conform revendicării 2*, este pulverizată pe suprafața de sticlă (sau similar) încălzită la 250°C, cu presiunea gazului purtător (aer) de 1,2 bar, utilizând până la 10 secvențe de depunere, cu 20 până la 60 de secunde de pauză între două secvențe consecutive. Stratul subțire astfel obținut, adică stratul de ZnO depus pe suprafață de sticlă (stratul 1), este apoi tratat


*H. I.* *C. Bogat* *H. Marin* *H. C.* *G. G.*




termic la  $450^{\circ}\text{C}$  timp de până la 5 ore pentru a îndepărta eventualii produși secundari și pentru a crește gradul de cristalinitate al stratului;

- Pentru depunerea stratului 2 (compus din ZnO-GO): solul composit ZnO-GO, *conform revendicării 3*, se pulverizează peste stratul 1 depus anterior pe substratul de sticlă, încălzită acum la o temperatură între  $65 - 100^{\circ}\text{C}$ , cu un număr de secvențe de depunere între 15 – 20 și cu pauza între două secvențe consecutive între 20 – 90 secunde. Ansamblurile de straturi subțiri fotocatalitice astfel obținute sunt apoi tratate termic la temperatura de  $150^{\circ}\text{C}$  timp de 2 ore, pentru a obține straturi subțiri compozite uniforme, continue, aderente și care prezintă proprietăți de autocurățare fotocatalitică.

*C. Bogat* *D. M.* *M. G.* *C. S.*



## **Straturi subțiri compozite pe bază de oxid de zinc și oxid de grafenă, cu proprietăți de autocurătare fotocatalitică și metoda de obținere a acestora**



**Fig.1.** Spectrul de difracție de raze X ale straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO



**Fig.2.** Imagine microscopie electronică de baleaj (SEM) și unghi de contact al straturilor subțiri compozite pe bază de ZnO și GO

Chogat Hse - 110 - G






Fig.3. Variația eficienței de fotodegradare a albastrului de metilen din soluție, funcție de durata procesului de fotocataliză

M. Chiriac H. M. I. G. B.

