



(11) RO 135273 A0

(51) Int.Cl.

C09K 21/14 (2006.01),

C08K 3/04 (2006.01),

C08J 5/18 (2006.01)

(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2021 00310**

(22) Data de depozit: **03/06/2021**

(41) Data publicării cererii:
29/10/2021 BOPI nr. **10/2021**

(71) Solicitant:
• ARTEGO S.A., STR.CIORCĂRLĂU NR.38,
TÂRGU JIU, GJ, RO

(72) Inventatori:
• CIURICĂ GHEORGHE, STR.METEOR,
NR.27A, TÂRGU JIU, GJ, RO;
• URÎTESCU LIVIU, ALEEA GAROFIȚEI,
NR.6, BL.6, SC.2, ET.2, AP.32, TÂRGU JIU,
GJ, RO;

• FIRIZA VIOLETA, STR.ZAMBILELOR,
NR.1, BL.1, SC.2, ET.2, AP.9, TÂRGU JIU,
GJ, RO;
• PÎRVUȚU COSMIN-NICOLAE,
STR.LT.COL.DUMITRU PETRESCU, NR.11,
BL.11, SC.1, AP.1, TÂRGU JIU, GJ, RO;
• VĂDUVA CONSTANTIN-GABRIEL,
STR.G-RAL GRIGORE I.CARTIANU, NR.11,
TÂRGU JIU, GJ, RO;
• FRUNZARU IONEL,
BD.CONSTANTIN BRÂNCUȘI, NR.47,
BL.47, SC.1, ET.7, AP.25, TÂRGU JIU, GJ,
RO

(54) **PROCEDEU ȘI COMPOZIȚIE PENTRU FABRICAREA
BENZILOR REZISTENTE LA FLACĂRĂ UTILIZÂND
MATERIALE RECICLABLE**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de fabricare a unor benzi transportoare rezistente la flacără, precum și a benzilor rezistente la produse petroliere și flacără. Procedeul, conform invenției, constă în etapele de: ignifugare prealabilă a pudrelui provenită de la orice tip de deșeu de cauciuc prin amestecare în cantitate de 50...100 părți cu 100 părți cauciuc poli-butadien-stirenic sau natural, 40...80 părți parafine clorurate, 5...20 trioxid de stibiu și 30...50 părți aluminiu într-un malaxor la temperatură de 120°C, utilizarea produsului ignifug în cantitate de 40...80 părți în compozиții pentru placarea carcsei/benzi de transport constituite din cauciuc

regenerat, cauciuc polibutadien-stirenic, negru de fum activ, păcură, plastifiant, clorparafină, aluminiu, trioxid de stibiu, oxid de zinc, stearină, antioxidant și anti-ozonant, N-ciclohexil-benziazol-sulfenamidă, sulf, din care rezultă benzi ignifuge având o rezistență la rupere de 100...150 N/mm, alungire la rupere de 400...450%, rezistență la abraziune de 150...200 mm, aderență în domeniul 5...7 N/mm și rezultate bune la încercările în atmosferă liberă privind persistența flăcării.

Revendicări: 3

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



RO 135273 A0

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI
Cerere de brevet de invenție
Nr. a 621 00 310
Data depozit 03 -06 - 2021

18

PROCEDEU SI COMPOZIȚIE PENTRU FABRICAREA BENZILOR REZISTENTE LA FLACĂRĂ UTILIZAND MATERIALE RECICLABILE

Inventia se refera la un procedeu de fabricare a benzilor transportoare rezistente la flacăra folosind compozиii ce conțin pudretă de cauciuc ignifugată în prealabil, pudretă obținuta prin reciclarea deșeurilor din cauciuc cu impact asupra mediului.

Se cunosc o multitudine de compozиii de cauciuc pentru fabricarea benzilor de transport rezistente la flacăra. Aceste compozиii au la baza cauciuc policloroprenic in combinatie cu alti polimeri in rapoarte diferite si diversi ignifugați.

Dezavantajul acestor compozиii este consumul mare de polimeri in stare bruta, in special cauciuc policloroprenic a carui productie este tot mai scazuta in ultima perioada iar pretul acestor compozиii este mare.

De asemenea aceste compozиii se prelucrează cu greutate (prezinta lipiciozitate crescută in faza de calandrage) si au un termen de stocare relativ mic datorită cristalizării cauciucului policloroprenic.

Problema tehnică pe care o rezolvă inventia constă in obținerea unor compozиii pentru benzi rezistente la flacăra de uz general si cu rezistența medie, buna si foarte buna la produse petroliere folosind un procedeu de ignifugare in prealabil a pudretei de cauciuc, pudretă obținută prin reciclarea deșeurilor din cauciuc cu impact asupra mediului.

Procedeul de ignifugare a pudretei, conform inventiei, constă in aceea că: 50 până la 200 părți pudretă de la oricare deseu de cauciuc se amestecă, in malaxor, cu 100 părți cauciuc polibutadien-stirenic sau cauciuc natural, cu 40 până la 80 părți parafine clorurate cu continut de clor intre 50 si 70% clor, cu 5 până la 20 părți trioxid de stibiu si cu 30 până la 50 părți alumina. Produsul obtinut este un batch ignifug care se foloseste in diverse compozиii pentru fabricarea benzilor rezistente la flacăra dar si a benzilor rezistente la produse petroliere si flacăra.

Compoзиția conform invenției înlătură dezavantajele de mai sus prin aceea ca este constituită din 20 până la 90 părți cauciuc polibutadien-stirenic; până la 90 de părți cauciuc polibutadien-acrilonitrilic; de la 20 până la 50 părți cauciuc natural; de la 0 până la 30 părți

cauciuc policloroprenic astfel încât suma părților polimerilor să fie 100; de la 40 până la 80 părți batch pudreta ignifug; de la 45 până la 70 părți negru de fum activ; de la 5 până la 15 părți plastifianți rezultați din distilarea petrolului sau plastifianți esteri; de la 20 până la 40 părți parafine clorurate cu continut de clor între 50 și 70% clor; de la 2 până la 15 părți trioxid de stibiu; de la 10 până la 30 părți alumina; de la 3 până la 5 părți oxid de zinc; de la 0.5 până la 2 părți stearina; de la 0.5 până la 3.0 părți antioxidant și antiozonant; de la 0.8 până la 2 părți N-ciclohexil-benziazol-sulfenamida; de la 1.5 până la 2.5 părți sulf, părțile fiind în greutate și exprimate la 100 părți polimer.

Aplicarea inventiei prezinta urmatoarele avantaje:

- se poate folosi pudreta provenita de la orice tip de deșeu de cauciuc contribuind la diminuarea deșeurilor care poluează mediul înconjurător;
- se pot folosi cantitati mai mari de pudreta din cauciuc fara a afecta rezistenta la flacără a produsului final, deoarece fiecare granula de cauciuc, prin procedeul de ignifugare, este acoperita de un film din compusi ignifugi;
- se pot folosi cantitati mai mici de ignifiganți deoarece se obține o disperie mai buna a ignifiganților in masa de cauciuc.
- scaderea costurilor de fabricatie a benzilor rezistente la flacără
- eliminarea lipiciozitatii la metal in timpul prelucrării pe valț si in timpul operației de calandrare pentru obținerea benzilor transportoare;
- eliminarea lipiciozității la pânza însoțitoare a benzilor nevulcanizate;
- evitarea formarii bășicilor in timpul operatiei de calandrare pentru obținerea benzilor transportoare cat si apariția incluziunilor de aer in timpul vulcanizării benzilor;
- o buna rezistenta la flacără indiferent de natura deșeurilor de cauciuc folosite;

Se da in continuare un exemplu de realizare a procedeului de ignifugare a pudrei de cauciuc

Se cîntăresc următorii componenți: cauciuc polibutadien-stirenic 50 kg; pudreta de cauciuc (granulatie 0.20 mm) 68 kg; clorparafină K52 14 kg clorparafină K70 27 kg; trioxid de stibiu 5.5 kg; alumina 20 kg.

Compoziția se realizează in malaxorul de tip Banbury, astfel:

Se malaxează polimerul cu pudreța timp de 1.5-3 minute; se introduce trioxidul de stibiu, clorparafina K52 și clorparafina K70 și se malaxează 1 minut; se adaugă alumina și se continua malaxarea timp de 30-50 secunde. Temperatura maxima in malaxor 120°C. Batch-ul obtinut se omogenizeaza pe vălvul de 84" timp de 4-5 minute și se scoate de pe al doilea valvă, sub formă de foaie continua care se tratează împotriva lipirii foilor și după răcire se depozitează pe paleti metalici.

Utilizarea procedeului descris conform inventiei, este adevarat pentru obținerea benzilor ignifuge de toate tipurile (tip K, tip S, tip MOR+K, tip G+K, tip ROS+K, tip MOR+S, tip G+S, tip ROS+S)

Se dau in continuare patru exemple de realizare a inventiei:

1. Compoziție pentru realizarea carcasei benzilor de transport rezistente la flacără

Se cântăresc următorii compoziți: cauciuc polibutadien-stirenic 55 kg; batch ignifugat 82kg; negru de fum activ 25 kg; silice activă 10 kg; pacura 10 kg; clorparafina K52 4.0 kg; clorparafina K70 8.0 kg; trioxid de stibiu 0.55 kg; alumina 21.10 kg; oxid de zinc 3.0 kg; stearina 1.10 kg; PEG 4000 0.55 kg Flectol TMQ 0.40 kg; 4010NA 0.40 kg; filler de calcar 75 kg; bitum 3.0 kg dibenzotiazil-disulfura 1.20 kg; sulf 2.30 kg

2. Compoziție pentru placarea benzilor de transport rezistente la flacără de uz general

Se cântăresc următorii compoziți : cauciuc polibutadien-stirenic 76 kg; batch ignifugat 63 kg; negru de fum activ 44 kg; pacura 14 kg; clorparafina K70 7.15 kg; alumina 7.15 kg; oxid de zinc 2.80 kg; stearina 0.93 kg; Flectol TMQ 1.40 kg; 4010NA 1.40 kg; N-cilcohexil-benzotiazol-sulfenamida 1.58 kg; Vulkacit D 0.74 kg; sulf 2.60 kg

**3. Compoziție pentru placarea benzilor de transport rezistente la flacără
cu rezistență medie și bună la produse petroliere**

Se cântăresc următorii compoziți: cauciuc polibutadien-acrilonitrilic 53 kg; cauciuc polibutadienic 28.5 kg batch ignifugat 68kg; negru de fum activ 47 kg; pacura 10kg; plastifiant DOTP 10kg; clorparafina K52 10 kg; clorparafina K70 5 kg; alumina 12.60 kg; trioxid de stibiu 3.0 kg; oxid de zinc 3.0 kg; stearina 1.0 kg; Flectol TMQ 1.50 kg; 4010NA 1.50 kg; N-cilcohexil-benzotiazol-sulfenamida 1.7 kg; Vulkacit D 0.8 kg; sulf 2.80 kg

4. Compoziție pentru placarea benzilor de transport rezistente la flacără cu rezistență foarte bună la produse petroliere

Se cântăresc următorii compoziții: cauciuc polibutadien-acrilonitrilic 88 kg; cauciuc regenerat 5kg; batch ignifugat 55.0 kg; negru de fum activ 50 kg; pacura 5.0 kg; plastifiant DOTP 9 kg; clorparafină K52 6 kg; clorparafina K70 8 kg; alumina 24 kg; trioxid de stibiu 4.85 kg; oxid de zinc 3.0 kg; stearina 0.9 kg; parafina 3 kg; Flectol TMQ 1.50 kg; 4010NA 1.50 kg; dibenziazil-disulfura 1.20 kg; difenilguanidina 0.4 kg; sulf 2.70 kg;

Caracteristicile fizico-mecanice ale compozitiei conform invenției sunt indicate in tabelul 1

Tabel1

Caracteristica	Valori impuse	Valori obtinute	Metoda de verificare
Rezistenta la rupere, N/mm, min	100	100-150	SR ISO 37/2020
Alungirea la rupere,%, min	400	400-450	SR ISO 37/97
Rezistenta la abraziune, mm max	200	150-200	ISO4649:2010
Rezistenta electrica de suprafata, ohmi, max	3.10^8	1.10^6	SR EN ISO 284:2013
Aderenta , N/mm(kgf/cm), min			SR EN ISO252/2007
-fata purtatoare-insertie textile	4.50	5-7	
-insertie textila- insertie textile	5.0	5.5-7	
-fata rulare-insertie textile	4.50	5-6.0	
Incercare in atmosfera libera			SR EN ISO340/2013
Durata persistentei flacarii:			
Suma pentru fiecare grup de 6 epruvete,sec , max	45	6-30	
Pentru fiecare epruveta incercata, sec, max	15	0-10	

Revendicari

1. Compoziții de cauciuc utilizate pentru obținerea benzilor rezistente la flacără, **caracterizate prin aceea că**, au la baza un batch ignifug obținut în prealabil prin ignifugarea pudrei de cauciuc.

2. Compoziții de cauciuc utilizate pentru obținerea benzilor rezistente la flacără, conform revendicării 1, **caracterizate prin aceea că**, sunt constituite din 20 până la 90 părți cauciuc polibutadien-stirenic; până la 90 de părți cauciuc polibutadien-acrilonitrilic, de la 20 până la 50 părți cauciuc natural, de la 0 până la 30 părți cauciuc policloroprenic astfel încât suma părților polimerilor să fie 100; de la 40 până la 80 părți batch pudre ignifugat; de la 45 până la 70 părți negru de fum activ; de la 5 până la 15 părți plastifianti rezultați din distilarea petrolului sau plastifianti esteri; de la 20 până la 40 părți parafine clorurate cu conținut de clor între 50 și 70% clor; de la 2 până la 15 părți trioxid de stibiu; de la 10 până la 30 părți alumina; de la 3 până la 5 părți oxid de zinc; de la 0.5 până la 2 părți stearina; de la 0.5 până la 3.0 părți antioxidant și antiozonant; de la 0.8 până la 2 părți N-ciclohexil-benziazol-sulfenamida; de la 1.5 până la 2.5 părți sulf, părțile fiind în greutate și exprimate la 100 părți polimer.

3. Procedeu de ignifugare a pudrei obținuta prin reciclarea deseuri din cauciuc cu impact asupra mediului, conform revendicărilor 1 și 2, **caracterizat prin aceea că**, 50 până la 200 părți pudră de la oricare deșeu de cauciuc se amestecă, în malaxor, cu 100 părți cauciuc polibutadien-stirenic sau cauciuc natural, de la 40 până la 80 părți parafine clorurate cu conținut de clor între 50 și 70% clor, 5 până la 20 părți trioxid de stibiu, 30 până la 50 părți alumina. Produsul obținut este un batch ignifug care se foloseste în diferite proporții în diverse compozиții pentru fabricarea de benzi ignifuge.