



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2020 00680**

(22) Data de depozit: **29/10/2020**

(41) Data publicării cererii:
29/04/2022 BOPI nr. **4/2022**

(71) Solicitant:

• INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICĂ "ILIE MURGULESCU" AL ACADEMIEI ROMÂNE,
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.202,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

• ANASTASESCU CRINA,
BD. DIMITRIE CANTEMIR NR.2A, BL.P3,
SC.1, ET.3, AP.8, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
B, RO;
• ATKINSON IRINA, BD.MIRCEA VODĂ
NR.48, BL.M 21, SC.1, AP.12, ET.3,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO;

• BRATAN VERONICA,
STR.CÂMPIA LIBERTĂȚII NR.64, BL.34A,
SC.E, ET.1, AP.181, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, B, RO;
• PREDA SILVIU, SAT CĂTINA NR.71,
COMUNA CĂTINA, BZ, RO;
• SĂNDULESCU ALEXANDRA,
STR.PRINCIPALĂ NR.292, SAT PLOPU,
COMUNA PLOPU, PH, RO;
• BALINT IOAN, STR.BABEȘTI, NR.8,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
• ZAHARESCU MARIA,
STR.VALEA IALOMITEI NR.2A, BL.417D,
SC.B, ET.2, AP.53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, B, RO;
• ANASTASESCU MIHAI,
BD.DIMITRIE CANTEMIR NR.2 A, BL.P 3,
SC.1, ET.3, AP.8, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
B, RO

SINTEZA NANOPARTICULELOR DE ZnSe STABILIZATE CU GLUTATION, MODIFICATE CU Au SAU Ag, GENERATOARE DE SPECII REACTIVE DE OXIGEN BACTERICIDE SUB ILUMINARE ÎN DOMENIUL VIZIBIL

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a nanoparticulelor de ZnSe stabilizate cu glutation, modificate cu Au sau Ag, cu aplicații antibacteriene. Procedeul, conform inventiei, constă în sinteza într-o singură etapă prin adăugarea unei soluții de NaHSe la un amestec conținând acetat de zinc dihidrat, L-Glutation, hidroxid de sodiu, hidrat de clorură de aur sau azotat de argint, nanoparticulele se separă prin adugare de alcool

izopropilic în exces, rezultând sisteme mixte AuZnSe(Glutation), AgZnSe(Glutation) cu capacitate de a produce specii reactive de oxigen sub iluminare în domeniul vizibil.

Revendicări: 2

Figuri: 5

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



Sinteza nanoparticulelor de ZnSe stabilizate cu glutation, modificate cu Au sau Ag, generatoare de specii reactive de oxigen bactericide sub iluminare in domeniul vizibil

Inventia are ca obiect sinteza intr-o singura etapa a nanoparticulelor de **ZnSe** stabilizate cu glutation si modificate cu **aur** sau **argint**, precum si evidențierea capacității sistemelor mixte rezultate de a produce ROS-uri (specii reactive de oxigen) prin expunere la lumina in domeniul vizibil, aceasta proprietate conferindu-le potential bactericid. Stabilizarea cu glutation are in vedere controlul dimensiunilor iar asocierea cu nanoparticulele de aur sau argint vizeaza imbunatatirea absorbtiei radiatiei luminoase in domeniul vizibil de catre sistemul mixt rezultat.

Este evident ca tot mai multe studii sunt orientate inspre dezvoltarea si implementarea bio-nanomaterialelor de tip nanoparticule anorganice legate de compusi biologic activi, proprietatile structurale si functionale ale acestor structuri hibride fiind strans legate de natura agentilor de stabilizare utilizati in procesul de sinteza (polipeptide, tioli, enzime). Glutationul ($C_{10}H_{17}N_3O_6S$) este cunoscut ca fiind un tiol activ in organismul uman si de asemenea, foarte utilizat in obtinerea nanoparticulelor de: *Au* [*Z.Luo, X.Yuan, Y.Yu, Q.Zhang, D.T.Leong, J.Y.Lee, J.Xie, J.Am.Chem.Soc. 2012, 134, 16662-16670*] , [*W.Ding, Y.Liu, Y.Li, Q.Shi, H.Li, H.Xia, D.wang, X.Tao, RSC Adv. 2014, 4, 22651-22659*] , *Ag* [*X. Yuan, Y.tay, X.Dou, Z.Luo, D.T.Leong, J.Xie, Anal.Chem. 2013, 85, 1913-1919*] *ZnSe* [*Y.Ding, S.Z.Shen, H.Sun, K.Sun, F.Liu, Sens. Acuators B Chem. 203(2014) 35-43*], acestea avand aplicatii ca materiale fotoactive, senzori, biosenzori, agenti teranostici.

Se cunoaste rolul fiziologic antioxidant al glutationului rezultat din neutralizarea ROS-urile (speciile reactive de oxigen), dar este raportata de asemenea proprietatea de a genera el insusi aceste specii (O_2^-) in prezenta compusilor cu seleniu [*J.E. Spallholz, Biomed. Environ Sci. 1997, 10(2-3), 260-270*]. Este validata monitorizarea prin spectroscopie UV VIS a formarii superanionului iar a radicalului hidroxil prin fotoluminiscenta [*C.Anastasescu, C.Negrila, D.G.Angelescu, I.Atkinson, M.Anastasescu, N.Spataru, M.Zaharescu, I.Balint, Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 5657-5668*].

Prezentul brevet descrie obtinerea, printr-o metoda simpla de chimie umeda, a nanoparticulelor de ZnSe stabilizate cu glutation si modificate cu nanoparticule de aur sau argint, in vederea maximizarii absorbtiei radiatiei luminoase in domeniul vizibil si a generarii de ROS-uri (superanion O_2^- si radical hidroxil $\cdot OH$) cu potentiile aplicatii antibacteriene.

Caracterul inovativ al prezentului brevet constă în **obtinerea** sistemelor mixte **AuZnSe(Glutation), AgZnSe(Glutation)** într-o singură etapă și în condiții relativ blande precum și în **evidențierea** capacitatii acestor sisteme mixte de a produce **ROS-uri** (specii reactive de oxigen) sub iluminare în **domeniul vizibil ($\lambda > 420$ nm)** cu potențiale efecte antibacteriene.

Prezenta cerere de patent cuprinde:

I. Procedeul de obținere a nanoparticulelor de ZnSe stabilizate cu glutation și asociate cu nanoparticule de Au sau Ag

II.-caracterizarea morfologică și structurală a nanoparticulelor prin:

Microscopie de forță atomică (AFM), Difracție de raze X (XRD), Spectroscopie UV VIS

III.-caracterizarea funcțională a sistemelor mixte rezultate AuZnSe(Glutation), AgZnSe(Glutation) prin identificarea speciilor reactive de oxigen(O_2^- , OH) produse sub iradiere luminoasă ($\lambda > 420$ nm).

Exemplul 1

I.Obtinerea sistemelor mixte constand in nanoparticule de ZnSe stabilizate cu glutation si asociate cu nanoparticule de Au sau Ag) se realizeaza astfel: Seleniu pulbere si o solutie apoasa de borohidrura de sodiu (NaBH₄) se supun agitarii la 80°C in absenta aerului pana la obtinerea unei solutii clare de NaHSe care se adauga unui amestec continand acetat de zinc dihidrat (CH₃COO)₂Zn 2H₂O, L-Glutation (C₁₀H₁₇N₃O₆S) , apa, hidroxid de sodiu (NaOH), hidrat de clorura de aur (HAuCl₄ 3 H₂O) sau azotat de argint (AgNO₃). Nanoparticulele rezultante se separa prin adaugarea de alcool izopropilic (C₃H₈O) in exces.

II.Caracterizarea nanoparticulelor stabilizate cu glutation s-a realizat prin:

-**AFM** (microscopie de forță atomică)(**Figura 1**)

-**XRD** (difracție de raze X)(**Figura 2**)

Proba	Faza cristalina identificata	Dimensiune de cristalit (Å) (Metoda Williamson-Hall)
AuZnSe	ZnSe (conform fisa ICDD 01-080-0021)	18.8
AgZnSe	ZnSe (conform fisa ICDD 01-080-0021)	19

-**Spectroscopie UV VIS (Figura 3)**

III. Caracterizarea funcțională a sistemelor mixte de nanoparticule prin evidențierea producerii de ROS-uri (O₂⁻ și ·OH) (**Figura 4, Figura 5**)

Sinteza nanoparticulelor de ZnSe stabilizate cu glutation, modificate cu Au sau Ag, generatoare de specii reactive de oxigen bactericide sub iluminare in domeniul vizibil

Anastasescu Crina, Atkinson Irina, Bratan Veronica, Preda Silviu, Sandulescu Alexandra, Balint Ioan, Zaharescu Maria, Anastasescu Mihai

Revendicari

Revendicarea 1.

Procedeu de obtinere intr-o singura etapa a nanoparticulelor de ZnSe stabilizate cu glutation si modificate cu Au sau Ag

Revendicarea 2

Evidenierea capacitatii acestor sisteme mixte de a produce superanion (O_2^-) si radical hidroxil ($\cdot OH$) sub iluminare in domeniul vizibil ($\lambda > 420$ nm)

Desene



Figura 1. AFM (microscopie de forta atomica)**Figura 1.** Imagini topografice AFM ($8\mu\text{m} \times 8\mu\text{m}$) ale nanoparticulelor din sistemele a) AuZnSe(Glutation) si b) AgZnSe(Glutation) depuse pe suport de Au**Figura 2.** XRD (difractie de raze X)**Figura 2.** Difractograma de raze X pentru nanoparticulele din sistemele AuZnSe(Glutation) si AgZnSe(Glutation) indica prezenta ZnSe


Figura 3. Spectroscopie UV VIS

Figura 3. Spectrele UV VIS indica o banda larga de absorbtie situata intre 450 si 580 nm pentru nanoparticulele din sistemul AuZnSe(Glutation)(a) si intre 440 si 680 nm pentru cele din sistemul AgZnSe(Glutation)(b)

Figura 4., Figura 5. Caracterizarea functionala a sistemelor mixte de nanoparticule prin evidențierea producerii de ROS-uri (O_2^- și $\cdot OH$)




Figura 4. Spectrele UV VIS ale XTT formazan (peak caracteristic de absorbtie cu maxim la 475 nm) format prin reducerea XTT in prezenta O_2^- generat sub iluminare in domeniul vizibil de catre sistemele: a) AuZnSe(Glutation), b) AgZnSe(Glutation)




Figura 5. Spectre de fotoluminiscenta (λ_{exc} 330 nm) inregistrate dupa expunerea la radiatia luminoasa ($\lambda > 420$ nm) a sistemelor a) AuZnSe(Glutation), b) AgZnSe(Glutation) in solutie apoasa de cumarina care se transforma in prezenta radicalilor OH produsi in compusul fluorogenic umbeliferone, caracterizat de un peak cu maxim de absorbtie la 470 nm