



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2020 00782**

(22) Data de depozit: **25/11/2020**

(41) Data publicării cererii:
30/05/2022 BOPI nr. **5/2022**

(71) Solicitant:

- UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, BD. BUCUREȘTI NR. 39, PLOIEȘTI, PH, RO;
- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM, SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.202, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatorii:

- BOMBOS DORIN, CALEA CRÂNGAȘI NR.6, BL.5, ET.5, SC.I, AP.30, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;

- BOMBOS MARIANA MIHAELA, CALEA CRÂNGAȘI, NR.6, BL.5, ET.5, SC.I, AP.30, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
- CĂLIN CĂTĂLINA, STR.EROU CĂLIN CĂTĂLIN, NR.11, BL.C, SC.B, AP.37, PLOIEȘTI, PH, RO;
- OPRESCU ELENA EMILIA, ALEEA PROFESORILOR NR.6, BL.37 C, SC.C, AP.46, PLOIEȘTI, PH, RO;
- VELEA SANDA, STR.ZAMBILELOR NR.6, BL.60, ET.2, AP.5, SECTOR 2, BUCUREȘTI, B, RO;
- VASILIEVICI GABRIEL, STR.AZURULUI, NR.3, BL.114A, SC.C, ET.8, AP.158, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(54) CATALIZATOR BIFUNCȚIONAL PE BAZĂ DE Cu-Pd/WO₃-Nb₂O₅ ȘI PROCEDEU DE HIDROTRATARE A BIO-ULEIULUI DE PIROLIZĂ PE ACESTA

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui catalizator bifuncțional pe bază de Cu-Pd/WO₃-Nb₂O₅ utilizat într-un proces de hidrotratare a uleiului rezultat prin piroliza biomasei. Procedeul, conform inventiei, constă în etape de impregnare succesivă a unui suport granulat de tip gamma-alumină cu precursori ai WO₃, Cu, Nb₂O₅, prin metoda umplerii porilor, respectiv, precursor al Pd prin metoda depunerii incipientie, la o viteză volumară a soluțiilor de impregnare de 0,1...1,9 h⁻¹, urmată de uscare și activare prin

tratare cu soluție apoasă de borohidrură de sodiu în exces și, respectiv, în curent de hidrogen, rezultând un catalizator de tip 9% WO₃-3% NbO₅-5% Cu-0, 7% Pd/gamma-alumină, care este utilizat într-un proces de hidrotratare a uleiului de piroliză cu performanțe privind indicele de aciditate și indicele de nesaturare al fazei hidrofobe și al fazei hidrofile.

Revendicări: 6

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



CATALIZATOR BIFUNCTIONAL PE BAZA DE Cu-Pd / WO₃ - Nb₂O₅ SI PROCEDEU DE HIDROTRATARE A BIO-ULEIULUI DE PIROLIZA PE ACESTA

Inventia se referă la un catalizator bifunctional pe baza de Cu-Pd / WO₃ - Nb₂O₅ și un procedeu de hidrotratare a unui bio-ulei obținut prin piroliza pe acest catalizator.

Este cunoscut ca principalul procedeu de prelucrare a bio-uleiului obținut prin piroliza biomasei constă în hidrotratarea catalitică pe un catalizator adecvat. De regulă, în urma pirolizei celulozei, principalul component al biomasei, se obțin preponderent compuși oxigenați cu un grad ridicat de nesaturare, compuși cu o reactivitate ridicată în reacții de condensare cu formare de gume și alți precursorsi ai coasului.

Se cunosc numerosi catalizatori și procedee de hidrotratare a produselor petroliere sau a biomasei. Dacă la hidrotratarea produselor petroliere catalizatorii trebuie să catalizeze de regulă reacțiile de hidrodesulfurare, hidrodeoxigenare, hidrodenitrificare, demetalizare, s.a., în cazul hidrotratarii bio-uleiului obținut prin piroliza, catalizatorii trebuie să catalizeze și reacțiile de hidrogenare a legăturilor olefinice și/sau carbonilice, concentrația acestor funcțiuni fiind suficient de ridicată pentru a cauza reacții de oligomerizare cu formare de precursorsi de coas care vor dezactiva catalizatorul respectiv.

US Patent **9,896,390** descrie un procedeu pentru prelucrarea bio-uleiului prin contactarea cu un catalizator pe baza de metale tranzitionale la temperatură de 330°C și presiunea de 11.7 MPa, cand se obțin o fază apăsă și una organică, urmata de hidrotratarea produsului obținându-se un amestec de hidrocarburi care fierbe în domeniul benzinei, motorinei și combustibilului pentru avioane. Catalizatorul conține un metal tranzitional precum Ni, separat sau în combinație cu cel puțin un metal dintre Ce, Zr, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Ru sau Cu, iar suportul este carbune poros.

Procedeul prezintă dezavantaje legate de eficiența redusă a catalizatorului pe baza metalelor propuse la hidrogenarea legăturilor duble.

Cererea de brevet US2011/046423A1 descrie o metodă de conversie a carbohidratilor la polioioli, urmata de hidrotratarea acestora în prezența unui carburant în sistem continuu și strat fix de catalizator pe baza de metale tranzitionale precum Co, Mo, Ni, Ti, W, Zn, Sb, Bi, Ce, V, Nb, Ta, Cr, Mn, Re, Fe, Pt, Ir, Pd, Os, Rh, Ru, de regulă în amestecuri, pentru obținerea de combustibil cu cifra octanică marita. Procedeul prezintă dezavantajele legate de contactarea polioioliilor cu combustibilul lichid datorita densitatii și polaritatii diferite a celor două clase de compusi.

IN Patent 914MU2014A propune un proces simplu și rentabil de fabricare a catalizatorului de hidrotratare a biomasei folosind metale din grupele VI B și grupa VIII în prezența unui reactiv chimic care modifică suprafața. Metalele catalitice au fost depuse pe o biomasă carbonizată, iar catalizatorul rezultat are o suprafață BET ridicată, cu continut de micro și mezo pori adecvați pentru a imbunatata accesibilitatea moleculelor de dimensiuni mai mari la centrii catalitici de reacție. Catalizatorul prezentei invenții se recomanda pentru hidrotratarea uleiului vegetal, a bio-uleiului, a țițeiului, a motorinei sau a amestecurilor acestora. Comparativ cu metodele existente de preparare a catalizatorului de hidrotratare, această invenție oferă o cale cu cost redus de sinteza a catalizatorului de hidrotratare. Procedeul prezinta dezavantajele legate de emisii de gudroane toxice la prepararea catalizatorului.

US Patent 10,174,262 descrie un procedeu pentru fabricarea alcanilor din surse lignocelulozice de carbohidrati C5 și C6. Materile prime de tip biomasă adecvate sunt transformate în combustibili pe bază de alcani, cum ar fi motorina și combustibilul pentru reactoare. Monomerii de carbohidrati sunt transformați în clorometilfurfural și acidul levulinic și apoi în levulinat de etil și hidroximetilfurfural, care sunt apoi combinate în molecule cu lanț mai lung prin reacții de condensare aldolică. Produsele de condensare sunt parțial sau complet saturate prin hidrotratare ușoară, urmată de dezoxigenare pentru a forma alcani cu intervale de fierbere adecvate pentru utilizare ca combustibili lichizi. Etapa de hidrotratare poate utiliza un catalizator eterogen care are încorporate componente metalice active depuse pe un suport de carbon sau de aluminiu. Componentele active pot fi selectate dintr-un grup format din Ru, Re / Ru, Re / Pt, Fe / Pt, Os / Rh, Rh, Ni / Re, Re, Pd / Re, Pd / Zn, Pd / Fe, Pd / Ni, Pd / W, Pd / Co, Pd / Pr, Pd / Cu, Pd / Mn, Pd / V și combinații ale acestora. Procedeul prezinta dezavantajul legat de utilizarea materiilor prime cu continut de clor legat organic în procesul de hidrotratare, clor care contribuie la îndepartarea metalelor grele din catalizator, metale care se vor regasi în gazele de esapament.

Cererea de brevet US2012/0305836A1 descrie un procedeu și un catalizator pentru hidrodeoxigenarea catalitică a uleiului de piroliza din biomasa. Procedeul propune contactarea uleiului de piroliza cu un catalizator de deoxigenare la temperatură de 100...400 °C și presiuni de 3..12 MPa, pentru a se forma un ulei cu un continut scăzut de oxigen. Catalizatorul de deoxigenare conține Ni, Co, și Mo depusi pe un suport catalitic de TiO₂, ZrO₂, Nb₂O₅, alumina teta sau amestec al acestora. Procedeul prezinta dezavantaje legate de incarcatura organica a apei separate după etapa de hidrotratare.

US Patent 10,286,386 descrie un catalizator de hidrotratare cu activitate mare la desulfurare și rezistență ridicată la abraziune și rezistență ridicată la compresiunesi la un procedeu pentru producerea catalizatorului de hidrotratare. Catalizatorul de hidrotratare folosește un suport de aluminiu-fosfor. Suportul conține 0,5 până la 2,0% gr. de fosfor sub forma de oxid. Catalizatorul de hidrotratare contine un metal din grupa 6A a tabelului periodic și un metal din grupa 8 a tabelului periodic care are o suprafață specifică de peste $150 \text{ m}^2 / \text{g}$. Catalizatorul de hidrotratare are un volum total al porilor de 0,40 până la 0,75 ml / g și conține două vârfuri maxime într-un interval de diametru al porilor de la 6 nm la 13 nm și are o rezistență la abraziune de maxim 0,5%. Procedeul prezintă dezavantajul generat de valoarea ridicată a temperaturii și presiunii de hidrotratare, valori care favorizează cocsarea catalizatorului.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia constă în obținerea unui catalizator de hidrotratare a bio-uleiului de piroliza cu o activitate ridicată în procesul de hidrogenare a legaturilor duble și în procesul de deoxigenare, care să diminueze riscul de dezactivare prin infundarea porilor cu precursori de cocs sau prin reducerea acidității acestuia în prezența apelor rezultate din proces, și care să permită menținerea unei conversii ridicate a bio-uleiului de piroliza prin realizarea procesului de hidrotratare într-un reactor în strat fix catalitic și într-un regim în gradient de temperatură prevăzut cu două paliere ale temperaturii și care să nu ridice probleme de poluare a mediului după epuizarea lor, nici în ceea ce privește metalele și nici suportul utilizat la prepararea catalizatorului.

Procedeul conform inventiei înlatura dezavantajele menționate anterior prin aceea că: *i)* la prepararea catalizatorului sunt utilizate tehnici de impregnare specifice pentru fiecare component activ depus pe suportul catalitic; *ii)* metalele selectate pentru prepararea catalizatorului prezintă activitate hidrogenantă a legaturilor olefinice și carbonilice; *iii)* oxizi metalici selectați au o aciditate ridicată și sunt activi în procesul de hidrodeoxigenare; *iv)* suportul catalitic contribuie la imbunătățirea acidității catalizatorului și prezintă un impact redus asupra mediului; *v)* procesul de hidrotratare decurge într-un reactor în strat fix catalitic și într-un regim cu două paliere ale temperaturii, respectiv la temperaturi mai reduse se saturează legaturile duble, evitând astfel dezactivarea catalizatorului cu rasinile care se pot forma prin condensarea compusilor nesaturati la valori mai mari ale temperaturii, specifice proceselor de deoxigenare.

Procedeul de obținere a catalizatorului de hidrotratare a bio-uleiului, conform inventiei, elimină dezavantajele menționate prin aceea că acesta este preparat prin metode de impregnare succesiva a suportului granulat de γ -alumina, metoda selectată pentru fiecare

21

componenta activa depusa pe suportul catalitic fiind optima pentru eficientizarea activitatii catalizatorului. Impregnarea se realizeaza la o viteza volumara a solutiilor de impregnare de $0,1\ldots1,9\text{ h}^{-1}$, aceasta este urmata de uscare la $110\ldots180\text{ }^{\circ}\text{C}$ timp de 4 ore si calcinare la $350\ldots500\text{ }^{\circ}\text{C}$ timp de 6 ore. Astfel in prima etapa este depus precursorul de WO_3 prin metoda umplerii porilor, cu o solutie apoasa de wolframat de amoniu la o concentratie de $4,1\ldots14,0\%$ WO_3 . In a doua etapa este depus precursorul de Cu prin metoda umplerii porilor cu solutii apoase de saruri de Cu la o concentratie a metalului de $3,1\ldots8,0\%$ fata de suportul catalitic. In a treia etapa este depus precursorul de Nb_2O_5 prin metoda umplerii porilor cu o solutie de pentaclorura de Nb la o concentratie a oxidului de niobiu de $1,1\ldots5,0\%$ fata de suportul catalitic; dupa impregnare se realizeaza conditionarea prin tratament hidrotermal in strat fix catalitic la o temperatura de $110\ldots180\text{ }^{\circ}\text{C}$. In ultima etapa este depus precursorul de Pd prin metoda depunerii incipiente cu o solutie de saruri de Pd la o concentratie a metalului de $0,1\ldots2,0\%$ fata de suportul catalitic.

Activarea catalizatorului se realizeaza in prima etapa prin tratare cu solutie apoasa de borohidrura de sodiu la un exces de $5\ldots60\%$ fata de cantitatea stoechiometrica necesara si in a doua etapa "in situ" in reactorul de hidrotratatare, in curent de hidrogen la temperatura de $250\ldots450\text{ }^{\circ}\text{C}$ pe o durata de $3\ldots12\text{ h}$.

Catalizatorul obtinut a fost testat la hidrotratatarea bio-uleiului obtinut in procesul de piroliza, in sistem continuu si strat fix catalitic, la presiunea de $10\ldots150\text{ atm}$, viteza volumara a bio-uleiului de $0,1\ldots6,0\text{ h}^{-1}$, raport molar $\text{H}_2/\text{bio-ulei}$ de $5\ldots60$. Procesul de hidrotratatare a bio-uleiului obtinut in procesul de piroliza decurge cu un gradient de temperatura, care sa asigure doua palieri de temperatura, primul la valori de $160\ldots250\text{ }^{\circ}\text{C}$ iar al doilea palier la valori de $250\ldots340\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje:

- Modul de dispunere a centrilor metalici si acizi in granulele de catalizator asigura o functionare eficiente a catalizatorului. Astfel prin depunerea preferentiala a centrilor metalici de Pd in coaja granulei de catalizator, metal cu o activitate ridicata la hidrogenarea legaturilor olefinice reactive, se evita dezactivarea prematura a catalizatorului datorita blocarii porilor de catre precursorii de cocs care s-ar forma prin condensarea compusilor nesaturati prezenti in bio-uleiul de piroliza.
- Prin depunerea pentoxidului de Nb concentratia centrilor acizi si distributia tariei acestora nu se modifica semnificativ in prezenta apei formate in urma procesului de hidrodeoxigenare a bio-uleiului de piroliza.



- c. Prezenta Cu metalic favorizeaza hidrogenarea legaturilor carbonilice responsabile de formarea de precursori de cocs prin reactii de condensare crotonica si prezente de regula in bio-uleiul obtinut prin piroliza de biomasa care contine celuloza, la temperaturi suficient de scazute pentru a se evita reactiile de oligomerizare pe centrii acizi ai catalizatorului.
- d. Astfel procesul de hidrotratatare a bio-uleiului in prezenta acestui catalizator decurge cu saturarea initiala a legaturilor olefinice pe centrii metalici de Pd si hidrogenarea legaturilor carbonilice pe centrii metalici de Cu, urmata de hidrodeoxigenarea compusilor hidroxilici pe centrii acizi de Nb₂O₅ si WO₃.
- e. Suportul catalitic utilizat este γ -Al₂O₃ care nu ridică probleme de poluare a mediului la preparare si dupa epuizarea catalizatorului;
- f. Sunt eliminate metalele neprietenioase mediului din componetă catalizatorului de hidrotratatare a bio-uleiului;
- g. Metodele de depunere a metalelor active pe suportul catalitic nu presupun utilizarea de solutii apoase in exces, cantitatile de solutii de impregnare fiind complet inglobate in catalizator, astfel ca din proces nu rezulta ape incarcate cu metale grele sau produse secundare toxice.
- h. Realizarea procesului de hidrotratatare intr-un reactor tubular pe doua palere de temperatura reduce riscul de dezactivare a catalizatorului, prin hidrogenarea legaturilor duble, proces care decurge la valori mai scazute ale temperaturii corespunzatoare primului palier de temperatura, temperatura care nu favorizeaza reactii de condensare cu formare de precursori de cocs.

Se da in continuare un **exemplu** de realizare a inventiei:

Suportul granulat de γ -alumina este impregnat succesiv cu solutii apoase de wolframat de amoniu si azotat de Cu prin metoda umplerii porilor la o viteza volumara a solutiilor de impregnare de $1,5 \text{ h}^{-1}$, fiecare impregnare fiind urmata de uscare la temperatura de 160°C timp de 4 ore si calcinare la 450°C timp de 6 ore. Precursorul obtinut este impregnat la o viteza volumara a solutiilor de impregnare de $1,5 \text{ h}^{-1}$ prin metoda umplerii porilor cu o solutie de pentaclorura de Nb in cloroform si apoi tratat in curent de abur in strat fix catalitic la temperatura de 160°C , timp de 4 ore dupa care acesta este uscat la temperatura de 160°C timp de 4 ore si calcinat la 450°C timp de 6 ore. Precursorul obtinut este impregnat la o viteza volumara a solutiilor de impregnare de $0,3 \text{ h}^{-1}$ prin metoda umectarii incipiente cu o solutie apoasa de clorura de Pd cu pH de 1 dupa care acesta este uscat la temperatura de 160°C timp de 4 ore si calcinat la 450°C timp de 6 ore. Catalizatorul obtinut contine 9%WO₃, 3%Nb₂O₅,

5%Cu si 0,7%Pd depuse pe γ -alumina. Acesta este redus "in situ" in reactorul tubular in curent de hidrogen la temperatura de 450 °C pe o durata de 6 ore. Aceasta prezinta o concentratie de centri acizi, determinata prin termodesorbtia dietilaminei, de 0,249 meq./g. centri acizi tari, 0,196 meq./g. centri acizi de tarie medie si 0,386 meq./g. centrii acizi slabii. Distribuția centrilor acizi a catalizatorului a fost determinată pe un aparat DuPont Instruments "Thermal Analyst 2000/2100" cuplat cu "912 Differential Scanning Calorimeter" și cu "951 Thermogravimetric Analyzer". Principiul metodei constă în neutralizarea centrilor acizi ai catalizatorilor cu dietilamină, urmată de desorbția termică a acesteia în domeniul de temperatură 20-700°C. Temperatura la care are loc desorbția este în funcție de intensitatea interacțiunii dintre centrii acizi și dietilamina, observată prin pierderea de masă, astfel, concentrația centrilor acizi se stabilește din pierderile de masă în intervalele de temperatură: i) 160 – 300 °C, pentru centrii acizi slabii; ii) 300 - 450 °C, pentru centrii acizi de tarie medie; iii) 450 – 600 °C, pentru centrii puternic acizi.

Catalizatorul 9%WO₃-3%NbO₅-5%Cu-0,7%Pd / γ Al₂O₃ a fost testat in procesul de hidrotratare a bio-uleiului de piroliza, in sistem continuu si strat fix catalitic cu curgere descendenta a reactantilor, in doua variante de operare: var. a) temperatura in stratul superior de catalizator de 200 °C, temperatura in stratul inferior de catalizator de 310 °C presiunea de 40 atm, viteza volumara a bio-uleiului 0,70 h⁻¹, raport molar H₂/bio-ulei de 20/1; var. b) temperatura in stratul superior de catalizator de 220 °C, temperatura in stratul inferior de catalizator de 310 °C presiunea de 40 atm, viteza volumara a bio-uleiului 0,35 h⁻¹, raport molar H₂/bio-ulei de 20/1. Performantele procesului de hidrotratare a bio-uleiului de piroliza au fost evaluate prin determinarea raportului volumetric dintre fazele separate (faza superioara hidrofoba si faza inferioara hidrofila) si prin determinarea indicelui de aciditate si a indicelui de nesaturare al fazei hidrofobe si al fazei hidrofile (vezi tabelul 1).

Tabelul 1. Performantele procesului de hidrotratare a bio-uleiului de piroliza

Nr. crt.	Component	Raport faza hidrofoba /faza hidrofila, mL/mL	Indice aciditate faza hidrofoba /faza hidrofila, mg KOH/g proba	Indice nesaturare faza hidrofoba /faza hidrofila, g I/100g proba
1.	Bio-ulei de piroliza	produs omogen	174,6	12,08
2.	Produs de reactie varianta a	0,87	34,8 / 29,4	4,07 / 6,92

3.	Produs de reactie varianta b	0,52	12,4 / 9,7	2,13 / 3,85
----	------------------------------	------	------------	-------------

REVENDICARI

1. Procedeu de obtinere a unui catalizator pentru hidrotratarea bio-uleiului de piroliza, **caracterizat prin aceea ca**, se realizeaza prin metode de impregnare succesiva a suportului granulat de γ -alumina cu precursori ai Cu, Pd, WO₃ si Nb₂O₅, la o viteza volumara a solutiilor de impregnare de 0,1...1,9 h⁻¹, urmata de uscare la 110...180 °C timp de 4 ore, calcinare la 350...500 °C timp de 6 ore si activare in prima etapa prin tratare cu solutie apoasa de borohidrura de sodiu la un exces de 5...60% fata de cantitatea stoechiometrica necesara si in a doua etapa "in situ" in reactorul de hidrotratare, in curent de hidrogen la temperatura de 250...450 °C pe o durata de 3...12 h.
2. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in prima etapa este depus precursorul de WO₃ prin metoda umplerii porilor, cu o solutie apoasa de wolframat de amoniu la o concentratie de 4,1....14,0 % WO₃.
3. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in a doua etapa este depus precursorul de Cu prin metoda umplerii porilor cu solutii apoase de saruri de Cu la o concentratie a metalului de 3,1....8,0 % fata de suportul catalitic.
4. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in a treia etapa este depus precursorul de Nb₂O₅ prin metoda umplerii porilor cu o solutie de pentaclorura de Nb la o concentratie a oxidului de niobiu de 1,1....5,0 % fata de suportul catalitic.
5. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in a patra etapa este depus precursorul de Pd prin metoda depunerii incipienti cu o solutie de saruri de Pd la o concentratie a metalului de 0,1....2,0 % fata de suportul catalitic.
6. Procedeu de hidrotratare a bio-uleiului obtinut in procesul de piroliza, **caracterizat prin aceea ca** procesul decurge in sistem continuu si strat fix catalitic, la presiunea de 10...150 atm, viteza volumara a bio-uleiului de 0,1...6,0 h⁻¹, raport molar H₂/ bio-ulei de 5...60 si la un gradient de temperatura, care sa asigure doua palieri de temperatura, primul la valori de 160...250 °C iar al doilea palier la valori de 250...340 °C.

REVENDICARI

1. Procedeu de obtinere a unui catalizator pentru hidrotratarea bio-uleiului de piroliza, **caracterizat prin aceea ca**, se realizeaza prin metode de impregnare succesiva a suportului granulat de γ -alumina cu precursori ai Cu, Pd, WO₃ si Nb₂O₅, la o viteza volumara a solutiilor de impregnare de 0,1...1,9 h⁻¹, urmata de uscare la 110...180 °C timp de 4 ore, calcinare la 350...500 °C timp de 6 ore si activare in prima etapa prin tratare cu solutie apoasa de borohidrura de sodiu la un exces de 5...60% fata de cantitatea stoechiometrica necesara si in a doua etapa "in situ" in reactorul de hidrotratare, in curent de hidrogen la temperatura de 250...450 °C pe o durata de 3...12 h.
2. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in prima etapa este depus precursorul de WO₃ prin metoda umplerii porilor, cu o solutie apoasa de wolframat de amoniu la o concentratie de 4,1....14,0 % WO₃.
3. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in a doua etapa este depus precursorul de Cu prin metoda umplerii porilor cu solutii apoase de saruri de Cu la o concentratie a metalului de 3,1....8,0 % fata de suportul catalitic.
4. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in a treia etapa este depus precursorul de Nb₂O₅ prin metoda umplerii porilor cu o solutie de pentaclorura de Nb la o concentratie a oxidului de niobiu de 1,1....5,0 % fata de suportul catalitic.
5. Procedeu conform revendicarii 1, **caracterizat prin aceea ca** in a patra etapa este depus precursorul de Pd prin metoda depunerii incipienti cu o solutie de saruri de Pd la o concentratie a metalului de 0,1....2,0 % fata de suportul catalitic.
6. Procedeu de hidrotratare a bio-uleiului obtinut in procesul de piroliza, **caracterizat prin aceea ca** procesul decurge in sistem continuu si strat fix catalitic, la presiunea de 10...150 atm, viteza volumara a bio-uleiului de 0,1...6,0 h⁻¹, raport molar H₂/ bio-ulei de 5...60 si la un gradient de temperatura, care sa asigure doua palieri de temperatura, primul la valori de 160...250 °C iar al doilea palier la valori de 250...340 °C.