



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2021 00151**

(22) Data de depozit: **01/04/2021**

(41) Data publicării cererii:
28/10/2022 BOPI nr. **10/2022**

(71) Solicitant:

- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO;
- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI RADIAȚIEI - INFLPR, STR. ATOMIȘTILOR NR. 409, MĂGURELE, IF, RO;

- INSTITUTUL DE ȘTIINȚE SPAȚIALE-FLILIALA INFLPR, STR.ATOMIȘTILOR NR.409, MĂGURELE, IF, RO

(72) Inventatori:

- ION IOANA, STR.LILIAČULUI NR.7B, SAT PRUNI, MĂGURELE, IF, RO;
- STANCU ELENA, SAT SLĂVEȘTI, LOCALITATEA TĂTĂRĂȘTII DE JOS, TR, RO;
- MITU CIPRIAN MIHAI, STR.LILIAČULUI 7B, SAT PRUNI, MĂGURELE, IF, RO;
- CHERCIU MĂDĂLIN ILIE, STR. TOPORAȘI, NR.2, BRAGADIRU, IF, RO

(54) MATERIAL COMPOZIT ECOLOGIC CU APLICAȚII ÎN ATENUAREA RADIAȚIEI

(57) Rezumat:


Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui material compozit ecologic pentru atenuarea radiațiilor gamma cu aplicații în tehnologiile spațiale și radioprotecție. Procedeul, conform inventiei, constă în funcționalizarea răšinilor termotrope prin adăugare de 0,05...5% masic oxid de grafenă ce determină îmbunătățirea proprietăților mecanice și umplutura funcțională (W, Ta; Mo, Bi), cu 55...95% masic cu rol în atenuarea radiației gama. Materialul compozit cu matrice epoxidică funcționalizată cu 0,5% oxid de grafenă și 85% W, obținut conform inventiei, caracterizat prin aceea că

rezintă proprietăți mecanice îmbunătățite respectiv rezistență la încovoiere de 17,87...26,09 MPa, reprezentând o creștere de 68% față de compozitul fără grafene, modul de rezistență la încovoiere de 0,66...1,49 GPa, reprezentând o creștere de 69%, densitate hidrostatică de 5,49...5,57, coeficient liniar de atenuare de $0,4913+/-0,006 \text{ cm}^{-1}$, coeficient masic de atenuare de $0,08846+/-0,001$, grosimea de înjumătățire de 1,41 cm pentru energii de 661,7 keV.

Revendicări: 3

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





MATERIAL COMPOZIT ECOLOGIC PENTRU ATENUAREA RADIATIEI GAMA

Invenția se referă la un material compozit recicabil, ecologic, multicomponent cu matrice polimerică funcționalizată cu oxid de grafena și umplutura de tungsten, cu proprietăți mecanice îmbunătățite, cu coeficient liniar de atenuare de 0.491 cm^{-1} , respectiv coeficient masic de atenuare de 0.088, grosime de înjumătărire de 1.41 cm pentru energia de 661.7keV-Cs137, reprezentând 97.88 % din coeficientul masic al unui aliaj de $\text{Pb}_{17}\text{Sn}_{83}\text{Pb}$ pentru atenuare radiațiilor gama cu aplicații în domeniul radioprotecției și în industriile aerospațiale.

Se cunoaște faptul ca în ultimele decenii am devenit din ce în ce mai dependenți de tehnologiile spațiale pentru o varietate de activități umane, de la cele industriale la cele casnice. Dezvoltarea aplicațiilor spațiale a fost întotdeauna legată strâns de mediul foarte ostil în care sateliții, stațiile spațiale și sondele trimise să exploreze sistemul solar își desfășoară activitatea. Materialele compozite au început să fie folosite tot mai des, studiate pentru dezvoltarea de noi structuri cu rol de ecranare a radiatiilor [1] cu aplicații în tehnologiile spațiale și radioprotecție.

În ultimul deceniu utilizarea pe scară largă a aparatelor de raze X și surselor de radiatii gama pentru scop medical uman și veterinar necesită realizarea unor volume importante de materiale pentru radioprotecție. În plus, a avut loc o diversificare a tehnicilor de investigație nedistructive ce utilizează raze X și gama pentru scanarea produselor industriale

Datorită structurii și compoziției complexe [2], [3], dezvoltarea și optimizarea proprietăților acestor materiale este făcută cu ajutorul codurilor de transport a radiației prin materie, și anume a codurilor de simulare Monte Carlo [<http://www.fluka.org/>; <https://geant4.web.cern.ch/>].

Materialele care ecranează cel mai bine radiația gama sunt cele cu număr atomic mare și densitate mare. Cele mai bune din acest punct de vedere sunt $^{188.4}\text{W}$ (densitate $\rho = 19.3 \text{ g/cm}^3$, punct de topire $\text{Pt}=3407^\circ\text{C}$) și $^{207.20}\text{Pb}$ (densitate $\rho = 11.34 \text{ g/cm}^3$, punct de topire $\text{Pt}=327.4^\circ\text{C}$). Mai sunt folosite U, saracit, Ta, Bi, Cu, Ni, Fe, adică elemente metalice cu densitatea mai mare de 4 pentru aplicații de radioterapie [US 0029998A1 / Feb. 12, 2004] și 6.5 g/cm^3 pentru reactoare [US 2,726,339/Dec. 6,1955].

Primele panouri cu rol în ecranarea radiatiilor X și gama au fost făcute din tabla de Pb. Utilizarea Pb-ului are avantajul de a avea proprietăți de absorbție de raze X și gama foarte bune datorate numărului atomic Z mare, unei densități moderate de 11.34 g/cm^3 , preț relativ mic, prelucrare mecanica ușoara datorate punctului de topire mic, duratării mici și maleabilității foarte mari. Acestea au și dezavantaje importante fiind toxic și foarte reactiv eliminând produsi de reacție toxici în mediu [US 3,536,920/Oct. 27, 1970], se activează în timp, din punctul de vedere al proprietăților mecanice acesta este un metal moale cu rezistența mecanica redusa. Un dezavantaj important este reciclarea acestuia, aceasta fiind un proces ce determină formarea de produsi secundari de reacție deosebiți de toxici și volatili, Pb-ul reciclat conține cantități importante de produsi secundari. Produsele din Pb se activează în timpul utilizării. Daca acestea nu sunt din plumb pur, impuritățile se activează mai ușor decât plumbul și devin un impediment în reciclare. Reciclarea se va face conform normelor pentru deșeuri toxice și radioactive. Din aceste motive, în principal fiind toxicitatea foarte ridicată, multă vreme s-au căutat noi soluții tehnologice pentru înlocuirea Pb-ului din compozita ecranelor de atenuare de raze X și gama. Uniunea Europeană a reglementat prin DIRECTIVE EU 2011 Nr.65 restricționarea utilizării unor materii prime și materiale în vederea eliminării efectelor toxice asupra mediului și manipulanților. Cea mai des utilizată soluție pentru înlocuirea Pb-ului

din produsele utilizate in domeniu de radioprotecție este W datorita proprietăilor absorbante asemănătoare [US 3,536,920/Oct. 27,1970].

Utilizarea W-ului are avantajul de a avea proprietăți de absorbție de raze X si gama foarte bune datorate numărului atomic Z mare, unei densități mari, nu este toxic si este ușor de reciclat, ca dezavantaje are preț ridicat, prelucrare mecanica dificila, punct de topire ridicat, casant. Pentru a elibera dezavantajele datorate dificultății prelucrării mecanice se aliază cu metale cu Z mare si densitate mare. O alta soluție constă in obținerea de componete cu umpluturi pulverulente pe baza de W sau aliajele acestuia pentru a putea utiliza proprietățile absorbante de raze X si gama.

Initial primele aplicații utilizau blocuri compacte de materiale alcătuite din metale/aliajele cu proprietăți absorbante ridicate. Ulterior cu dezvoltarea industriei compozitelor au început utilizarea compozitelor ceramice de tip beton [US 2,726,339/Dec. 6,1955], [4] urmate de cele polimerice [US 3,536,920/Oct. 27,1970].

Cele mai des folosite matrici pentru materialele compozite utilizate in ecranarea radiațiilor X si gama sunt polimerii [5, 6, 7]. Compozitele polimerice pot fi flexibile sau rigide, in funcție de matricea polimerică utilizata, alegerea se face conform necesității aplicației pe care o deservește. Exista o varietate mare de polimeri utilizati ca matrici pentru ecrane de protecție: epoxi[6, 9], silicon[7], poliimide [8, US022358A1/5Feb2004] rășini poliesterice [5], etc. In funcție de energia radiației gama sau X si tipurile de umpluturi absorbante sunt foarte variate: nano si micro particule de plumb/aliaje, oxizi si derivați, particule nano si micro de wolfram/aliaje, oxizi si derivați [7,9, US022358A1/5Feb2004], particule nano si micro de Bi//oxizi si derivați[10], derivați de Ba [5,6],

Parametri tehnologi cheie in obținere unor compozite polimerice cu umplutura particulară /ranforsat particulat cu proprietăți ecranare necesare utilizării in aplicații din domeniul radioprotecției si in industriei aerospațiale sunt cantitatea, tipul(calitatea - densitate si Z mare), forma si mărimea particulelor.

Sistemele compozite polimere cu umpluturi particulate se comportă diferit in funcție de cantitatea de umplutura si matricea polimerică utilizată. In cazul cantităților mici de umplutura, pulberile nano sau submicronice îmbunătățesc proprietățile mecanice a compozitului, din contră in cazul utilizării unor cantități mari de umplutura se constată o aglomerare a acestora si proprietățile mecanice scad-materialul devine friabil si/sau casant [US 3,075,925/ Jan. 29, 1963],[23]. Compozitele cu cantități mari de umplutura se utilizează preponderent pentru atenuarea radiatiilor gama[23][US022358A1/5Feb2004], in timp ce compozitele cu cantități mici de umpluturi se utilizează pentru atenuarea radiatiilor X [US 3,075,925/ Jan. 29, 1963] neputând satisface necesitățile de atenuare.

In patentul US 3,075,925/ Jan. 29, 1963, este explicit specificat ca sistemul compozit polimeric poate conține umplutura metalică (W) cu rol funcțional absorbant pana in 70% masice, dar este preferabil 15-40% procente masice pentru a satisface necesitățile mecanice (rezistența la tracțiune, rezistența la îndoare, rezistența la abraziune). Este specificat clar ca utilizarea a peste 50% umplutura metalica duce la deteriorarea proprietăților mecanice. Patentul cuprinde o umplutura metalica pulverulenta-W si o matrice polimerică de tip poliuretan care se poate extinde la epoxi si polietilena. Exemplu conține un compozit polimeric poliuretanic cu 30% W si densitate 1.3g/cm³, cu proprietăți de atenuare a radiației X ca 0.125 inch Pb.

Le Chang si coautorii in 2015 [23], publica un studiu experimental cu un sistem compozit 30-80% W-epoxi, in care rezistența la încovoiere prezinta un maxim pentru 30% W, cu densitate de 1.57g/cm³ si grosimea de înjumătățire pentru Cs137 de 6.65cm. Compozitele cu 80% W prezinta o scadere a rezistenței la rupere cu 15.29% fata de maxim, compozitul cu 30 %W, o densitate de 4.59 g/cm³ si grosimea de înjumătățire pentru Cs137 de 2.53 cm.

Pentru a înlătura dezavantajul aglomerării pulberilor in timpul procesului de obținere a compozitelor polimere cu umpluturi particulate/ranforsați particulați in unele patente si articole se specifica ca particulele nu trebuie sa fie monodisperse, in timp ce mărimea particulelor utilizate sa nu

trebuie sa fie foarte mica [US022358A1/5Feb2004, US 3,075,925/ Jan. 29, 1963]. In acest sens un exemplu este patentul US 3,075,925/ Jan. 29, 1963, care specifica un interval orientativ intre 30-100 microni.

Invenția utilizează o pulbere de W comercial cu dimensiune medie, respectiv cu dimensiune mai mari de 1.5microni polidispersa, ceia ce duce la înălțarea dezavantajelor produse de aglomerarea particulelor de W in timpul incorporării in matricea polimerică, si duce la o compactitate mai mare, respectiv, o densitate mai mare a componitului obținut [US 3,075,925/ Jan. 29, 1963]

Invenția US022358A1/5.Feb.2004 utilizează o pulbere de W comerciala cu dimensiune optima intre 2...3 microni pentru o matrice de poliimida. Sistemul particulat este optimizat in funcție de procesul de producție (amestecare-etalare, presare la cald, extrudare etc.), dar si de tipul materialului polimeric.

In literatura de specialitate sistemele particulate polidisperse sunt considerate superioare celor monodisperse datorate gradului de compactitate obținut de acestea.

O caracteristica de material importanta pentru selectarea materialelor utilizate pentru atenuarea radiației gama este grosimea de înjumătărire. In general acestea se compara cu grosimea de înjumătărire pentru anumite etaloane. Etaloanele pot fi: Pb, W, U, Al, Cu, Fe, Ni. In Tabelul 1. sunt prezentate câteva valori estimative din literatura de specialitate [12].

Trendul actual in producerea de materiale pentru atenuare a radiațiilor gama si X cu aplicații în domeniul radioprotecției și în industriile aerospațiale este utilizarea materialelor compozite ecologice, reciclabile si cu preț rezonabil. Se caută eliminarea Pb-ului si derivaților acestuia din motive ecologice, aceștia fiind toxici pentru mediu si personale care produc/manipulează/utilizează materiale finale.

Tabel. 1. Variația grosimii de înjumătărire pentru diferite tipuri de materiale.[12].

Sursa-tip	Grosimea de înjumătărire [cm]			
	GAMA (MeV)	BETON	OTEL	Pb
Cs137	0.66	4.8	1.6	0.7

B. Buyuk si coautorii, in 2013 [22], au publicat un articol cu rezultate experimentale in care prezinta următorii coeficienți experimentalni de atenuare(μ), pentru energia de 661.7KeV-cs137: $\mu=1.7043 \pm 0.0139$ si grosimea de înjumătărire de 0.407cm pentru W, de $\mu=1.0507 \pm 0.0180$, grosimea de înjumătărire de 0.66 cm pentru Pb, de $\mu=1.0627 \pm 0.0187$ grosimea de înjumătărire de 0.652 cm pentru un compozit 15%Co WC cu densitate de 12.65g/cm³.

Invenția se refera la un material compozit reciclabil, ecologic, multicomponent cu matrice polimerică funcționalizată cu oxid de grafena (GO) si umplutura de tungsten, cu proprietăți mecanice îmbunătățite, cu coeficient liniar de atenuare de 0.4913 ± 0.006 cm⁻¹, respectiv coeficient masic de atenuare de 0.08846 ± 0.001 , grosimea de înjumătărire de 1.41 cm pentru 661.7keV-Cs137, reprezentând 97.88 % coeficientul masic al Pb_(alial 17SnPb) pentru atenuarea radiațiilor gama cu aplicații în domeniul radioprotecției și în industriile aerospațiale.

Un material pentru a putea fi utilizat ca ecran de radiatii trebuie sa îndeplinească doua funcții: unul de atenuarea a radiatiilor si un rol mecanic. Aplicațiile de radioprotecție necesita in principal ca materialul sa aibă proprietăți de absorbție/ecranare/atenuare a radiatiilor cu energii in spectrul de utilizare al ecranelor de protecție. Rezistenta mecanica a materialului este specifica aplicărilor, astfel: (1) pentru sorturi de protecție acestea trebuie sa fie flexibile, (2) pentru ecrane protectoare fără rol structural (de susținere) acestea trebuie sa aibă proprietăți mecanice medii, astfel încât sa își susțină propria greutate, ținând cont ca aceste materiale au densități mari,(3) pentru ecrane protectoare cu rol structural cum sunt in industria aerospațiala acestea trebuie sa fie ușoare si sa prezinte proprietăți mecanice ridicate, (4) pentru ecrane protectoare cu rol structural cum sunt in industria reactoarelor acestea trebuie sa prezinte proprietăți mecanice ridicate la temperaturi ridicate, temperatura fiind funcție de aplicație.

In literatura de specialitate exista articole/cereri de patente/patente cu materiale compozite cu umplutura funcționala pe baza de tungsten, atât cu matrice de epoxi [9] cat si cu matrice flexibila de silicon [7]. Nu sunt publicate articole/cereri de patente/patente cu materiale a căror matrice este funcționalizată

cu oxid de grafene si umplutura funcțională constând în particule polidisperse de tungsten cu conținut masic ridicat 55-95%. Din acest punct de vedere soluția noastră constând în îmbunătățirea proprietăților mecanice a compozitului prin functionalizarea matricei epoxi cu oxid de grafena si umplutura polidispersa de particule metalice de W cu conținut masic ridicat 55-95% fata de răsină totală, cu densitatea de 2.9-10.62g/cm³, constituie o nouitate pe plan național si internațional din următoarele motive:

1- functionalizarea cu GO duce la îmbunătățirea proprietăților mecanice, respectiv la creșterea rezistență la încovoiere în trei puncte cu 69% fata de compozitul fără grafene-EpW, respectiv la creșterea valorii pentru E-modul la încovoiere în trei puncte cu 69% fata de compozitul fără grafene EpW,

2- soluția tehnica/procedeul de obținere/rețeta permite înglobarea în matricea funcționalizată cu GO a unor cantități mari de W de 55-95% ce determină obținerea de compozite cu proprietăți absorbante de radiatii gama apropiate de cele a Pb-ului cu coeficient liniar de atenuare de $0.4913 \pm 0.006 \text{ cm}^{-1}$, cu grosimea de înjumătățire de 1.41 cm, pentru energii de 661.7 keV reprezentând linia spectrală Cs137, pentru compozitul cu raportul masic de 85% W.

Oxidul de grafena este obținut prin metoda Hummer modificată conform referatului [16, 13, 20] inspirat în literatura de specialitate[14-20].

Dezavantaje cunoscute pentru metodele clasice de utilizare a materialelor pe baza de Pb ca absorbant de radiatii X si gama sunt enumerate mai jos

-Cel mai important dezavantaj al produselor pe baza de plumb este marea lui toxicitate. În cazul utilizării ca material absorbant de radiatii a materialelor pe baza de Pb (blocuri compacte, table sau pulberi/bile incorporate în diverse matrici) s-a constată că în timpul utilizării, din cauza reactivității crescute formează filme subțiri de oxid de plumb și carbonați de plumb la suprafață. Compuși astfel formați sunt ușor solvatați în apă și eliberați în mediu înconjurător. Compuși plumbului fiind cunoscuți ca fiind extrem de toxici pentru mediu și personale ce manipulează produse pe baza de Pb.[US 3,536,920/Oct. 27,1970].

-Unul din dezavantajele utilizării ca umplutura absorbanta de radiatii a pulberilor de Pb este reactivitatea, constând în aceea că în timpul obținerii de materiale compozite polimerice, în general, și polimerice flexibile cu matrice elastomeră, în principal, are loc o promovare a reticularii matricei polimerice în absența catalizatorului/intăritorului declanșată de procesul de cataliza determinat de oxidul de plumb pe particulele de plumb [US 3,536,920/Oct. 27,1970]. Pentru a elimina acest dezavantaj se fac câteva modificări: descreșterea cantității de sulf din compoziția elastomerului, se pasivează pulberile de plumb prin diverse metode, se înlocuiesc cu compuși ai Pb (de exemplu: PbTiO₃, Pb(Zr_xTi_{x-1})O₃), aliaje cu Sb, Cd, Bi, Ba, Ag, care au, în general, proprietăți absorbante inferioare, sau se înlocuiesc cu pulberi metalice de metale absorbante cu caracteristici asemănătoare Pb-ului și nereactive. [US 3,536,920/Oct. 27,1970].

-Un alt dezavantaj al utilizării materialelor absorbante pe baza de Pb constă în reciclarea dificila a Pb-ului, aceasta fiind un proces ce determină formarea de produsi secundari de reactie deosebiți de toxici și volatili. Pb-ul reciclat conține cantități importante de produsi secundari [US 3,536,920/Oct., x].

-Pb/aliajele sale în contrast cu avantajul de a fi ușor de preparat și prelucrat fiind un metal ușor deformabil cu temperatură de topire mică, au ca dezavantaj major proprietăți mecanice slabe, rezistență la temperatură mică-temperatura de lucru mică.

Dezavantaje cunoscute pentru metodele clasice de utilizare a materialelor pe baza de W ca absorbant de radiatii X si gama sunt enumerate mai jos

-W-ul, în forma metalică este greu de prelucrat, fiind un metal dur, casant, nemaleabil și cu temperatură ridicată de topire. Toate acestea duc la prelucrarea dificila a acestui metal în blocuri, bare sau table. Pentru a elimina acest dezavantaj se utilizează aliaje sau compozite cu umpluturi pe baza de W sau aliajele acestuia.

Problema tehnica pe care o rezolva invenția se referă la realizarea unui material și procedeu de obținere pentru un material compozit reciclabil, ecologic, multicomponent cu matrice polimerică

funcționalizată cu GO în procente masice de 0.05...5%. și umplutura de W pentru atenuarea radiațiilor gama cu aplicații în domeniul radioprotecției și în industriile aerospațiale, și constă în îmbunătățirea proprietăților mecanice prin functionalizarea matricei polimerice cu GO, respectiv rezistența la încovoiere cu valori de pana la 68 %, respectiv 69%, respectiv modulul lui Young, pentru aceleași proprietăți de atenuare a radiației gama la energia de 661.7 KeV-Cs137.

Procedeul conform invenției prezintă următoarele avantaje:

-înlocuirea pulberilor toxice și reactive de Pb cu pulberi metalice de W nereactiv(inerte din punct de vedere chimic) duce la obținerea de materiale compozite lipsite de toxicitate, ecologice.

-înlocuirea pulberilor reactive de Pb/oxid de Pb cu pulberi metalice de W duce la eliminarea reticularii matricei polimerice în absența catalizatorului/intăritorului, W-ul fiind un metal nereactiv din punct de vedere chimic - [US 3,536,920/Oct. 27,1970].

-înlocuirea pulberilor de Pb toxice și reactive cu pulberi metalice de W duce la obținerea unor produse ecologice datorita faptul ca particulele de W din compozite se pot recicla ușor, fiind transformate în produse utile din punct de vedere industrial, cu preț de cost cu valoare adăugată mare.

-înlocuirea pulberilor de Pb/ aliaje de Pb cu punct de topire/împuiere mic($P_{tPb}=327.4^{\circ}C$) cu pulberi metalice de W/aliaje de W determină obținerea unor produse rezistente la temperatură. Temperatura de lucru fiind mai mare se datorează faptului ca W este un metal cu temperatură de topire ridicata($P_{tw}=3407^{\circ}C$), temperatura de lucru fiind astfel determinată doar de comportamentul matricei cu temperatură.

-înlocuirea pulberilor de Pb/aliaje de Pb cu pulberi metalice de W/aliaje de W ce determină obținerea unor produse rezistente la uzură, cu duritate crescută prin introducerea în matricea unui componzitului a unor particule cu duritate ridicată. O parte din proprietățile umpluturi/ranforsatului sunt astfel transferate matricei.

-înlocuirea pulberilor de Pb cu densitate de $11.34g/cm^3$ cu pulberi metalice de W cu densitate de $19.3g/cm^3$ duce la obținerea unor produse mai dense, cu densitate mai mare. Un exemplu este un componzit cu 85% Pb care are densitatea teoretica de 4.85 fata de $5.55 g/cm^3$.

-utilizarea pulberilor de tungsten sub forma de compozite în locul W metalic/aliajelor acestuia se elibera dezavantajul prelucrării dificile a W metalic/aliajelor acestuia, acestea fiind dure, casante, cu temperatură ridicată de topire cu prelucrarea dificila în blocuri, bare, forme complexe etc; compozitele polimerice cu pulberi de tungsten se pot fasona în forme și marimi complexe.

-avantajul materialului componzit și procedeului de obținere conform invenției, constă în obținerea unui componzit cu umplutura metalică pe baza de particule metalice de tungsten polidispers, cu densități mari, apropiate de densitatea teoretica, de exemplu pentru sistemul Epilox cu 85% W densitatea reală este $5.55 g/cm^3$ / densitatea teoretica este $5.58 g/cm^3$. Densitatea, împreună cu numărul atomic Z efectiv sunt parametrii cheie pentru construirea ecranele de radiatii X și gama.

-avantajul materialului componzit și procedeului de obținere conform invenției, constă în obținerea unor compozite pe baza de particule polidisperse de tungsten în raport masic ridicat de 55...95%, cu proprietăți mecanice îmbunătățite prin functionalizarea matricei cu oxid de grafena în raport masic de 0.05...5%, confirmate prin valorile obținute la functionalizarea 0.5%GO astfel rezistența la încovoiere în trei puncte de 17.87...26.09 Mpa pentru, reprezentând o creștere de 68% fata de componzitul fără grafene-EpW (85%W), modulul Young la încovoiere în trei puncte de 0.66...1.49 GPa, reprezentând o creștere de 69% fata de componzitul fără grafene EpW(85%W).

-avantajul materialului componzit și procedeului de obținere conform invenției, constă în obținerea a unor compozite cu umplutura pe baza de particule polidisperse de tungsten cu un raport masic ridicat de 55...95%, cu proprietăți mecanice îmbunătățite și proprietăți de atenuare a radiației gama cu coeficient liniar de atenuare de $0.4913\pm0.006 cm^{-1}$, pentru 85% W respectiv coeficient masic de atenuare de 0.08846 ± 0.001 , grosime de înjumătățire de 1.41 cm, reprezentând 97.88 % din coeficientul masic al Pb_(aliaj) $^{178}_{82}Sn^{Pb}$ energiei pana la 661.7keV-Cs137, cu aplicații în domeniul medical și în industriile aerospațiale.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere conform inventie, constand in obtinerea a unor comozite pe baza de particule polidisperse de tungsten in raport masic ridicat de 55...95%, cu proprietati mecanice imbunatatite si proprietati de atenuare a radiaiei gama cu grosime de injumatatire de 1.41cm pentru o densitate de 5.5 g/cm^3 , pentru 85% W, mai mica decat grosimea de injumatatire a otelului de 1,6 cm cu o densitate minima de 7.7 g/cm^3 , la energii de 661.7keV-Cs137conform referintei biografice [12,22,23].

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere conform inventie, consta in posibilitatea varieri tipului matricei polimerice comozite de la un sistem epoxidic de tip bisfenol A la unul multicomponent comercial, la reteze proprii prin amestecarea a mai multor tipuri de rashi bisfenol A, S, F, Novolac, la sisteme epoxidice imbunatatite cu solvenți, plasticizanți, agenți de compatibilizare, adausuri de elastomeri, substanțe rezistente la foc. etc. Astfel incat matricea polimerică sa indeplinească cu succes necesitatile aplicațiilor.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere conform inventie, consta in posibilitatea utilizarii unei game variate de matrici polimerice de la rashi dermotrope la polimeri termoplastici, ca de exemplu: polietilena, polipropilena, EVA, PVC, polivinil, silicon, cauciuc sintetic si natural, teflon, poliester, poliamide, polimide.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere flexibil conform inventie, consta in posibilitatea obtinerii materialului prin turnare/etalare si reticulare la temperatura camerei si fara degazare in vid, acestea permite utilizare procesului pentru obtinerea de semifabricate mari de tip placi, mortare si gleturi, utilizarea pentru placarea incaperilor ce trebuie ecranate prin formarea de straturi protectoare pentru aparate, pardoseala si pereti.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere flexibil conform inventie, consta in posibilitatea obtinerii materialului prin turnare reticulare la temperatura joasa intre $30-180^{\circ}\text{C}$, cu si fara degazare in vid, acestea permite utilizare procesului pentru obtinerea de semifabricate mici, limitate la gabaritul etuvei dar cu proprietati mecanice imbunatatite datorate reticularii la cald.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere flexibil conform inventie, consta in posibilitatea obtinerii materialului prin presare la cald sau nu, acestea permite utilizare procesului pentru obtinerea de semifabricate mici, limitate la gabaritul etuvei dar cu proprietati mecanice imbunatatite.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere flexibil conform inventie, consta in posibilitatea obtinerii materialului prin extrudare, injectare, acestea permite obtinerea de semifabricate cu proprietati mecanice imbunatatite dar cu cantitati mici de umplutura.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere flexibil conform inventie, consta in posibilitatea obtinerii materialului prin turnare/etalare utilizate pentru ecranarea incaperilor pentru terapii medicale specifice tratarii cancerului.

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere flexibil conform inventie, consta in posibilitatea obtinerii unui material compozit cu coeficient de atenuare liniara in jurul valorilor obtinute pentru diferite tipuri de Inox[12], cu avantajul de a avea densitate mai mica $5.5 \text{ vs } 7.5 \text{ g/cm}^3$

-avantajul materialului compozit si procedeului de obtinere conform inventie, consta in posibilitatea utilizarii unei game variate de umpluturi metalice functionale, ca de exemplu: cu coeficienti liniari de atenuare descrescatori in ordinea W, Ta, Mo, Bi, urmatori de diversii compusi ai acestora.

Lista cu figuri si tabele

Fig.1. Formula chimica pentru bisfenol A [21].

Fig.2. Spectru UV-Vis si Raman pentru GO.

Fig.3. Graficul variației E-Modulus cu variația % masice de GO.

Fig.4. Coeficienții de atenuarea masică pentru Pb_(alaj 17%SnPb), Cu, Al si EpGOW la energia de 661.7KeV a radiației gama reprezentând linia de emisie a Ce-137.

Tabel 1. Variația grosimii de înjumătățire pentru diferite tipuri de materiale și energii

Tabel 2. Proprietăți fizice și funcționale ale compozitului EpW vs EpGOW cu GO intre 0.5%.

Tabel 3. Proprietăți fizice ale compozitelor epoxi cu matrice funcționalizată cu GO intre 0.06...1%.




Fig.1. Formula chimica pentru bisfenol A [21].




Fig. 2. Spectru UV-Vis(a) si Raman(b) pentru GO.




Fig. 3. Graficul variației E-Modulus cu variația % masice de GO.

Coeficienti de atenuare masica la energia de 661.7 KeV a radiaiei gama reprezentand linia de emisie a Cs137




Fig. 4. Coeficientii de atenuarea masica pentru Pb(aliaj 17%SnPb), Cu, Al si EpGOW la energia de 661.7KeV a radiaiei gama reprezentand linia de emisie a Ce-137.

Tabel 1. Variația grosimii de înjumătățire pentru diferite tipuri de materiale. [12].

Sursa-tip	Grosimea de înjumătățire [cm]			
	GAMA (MeV)	BETON	OTEL	Pb
Cesiu 137	0.66	4.8	1.6	0.7

Tabel 2. Proprietăți fizice și funcționale ale compozitelor EpW și EpGOW.

Codificarea specimenului	Proprietăți mecanice		Densitate hidrostatică ρ_h [g/cm ³]	Coeficient liniar de atenuarea la 661.7 KeV-Cs137 μ [cm ⁻¹]
	Rm[MPa]*	E-Modulul [GPa]		
EpW**	15.07...16.08 15.57±0.71*	0.35...0.45 0.4±0.007*	5,29...5.66 5.48*	-
EpGOW***	17.72...32.65 26.09±7.63*	0.88...1.08 1.49±0.73*	5,49...5.57 5.55*/ $\rho_t=5.554$	0.4913±0.006
Efectul fiționalizării matricei cu GO	68% creștere	69% creștere	1.28% creștere	

* valoarea medie calculata, Rm-resistenta la încovoiere, **15%W, ***0.5% GO.

Tabel 3. Proprietăți fizice ale compozitelor epoxi cu matrice funcționalizată îmbunătățite mecanic cu GO intre 0.06...1%.

Codificarea specimului		Proprietăți mecanice		Observații
EpGOW	% GO	Rm*[MPa]	E-Modulus *[GPa]	
	0	15.57±0.71	0.4±0.007	Compoziția optima este 0.5% GO, în conformitate cu proprietățile mecanice
	0.06	18.93±1.74	1.01±0.12	
	0.13	17.87±2.93	1.15±0.32	
	0.5	26.09±7.63	1.49±0.73	
	0.6	19.98±5.6	0.8±0.17	
	1	19.35±2.96	0.66±0.23	

* valoarea medie calculata, Rm-rezistenta la încovoiere

Tabel 4. Coeficienții de atenuarea radiației gamma de 661.7 KeV-Cs137 obținuți cu ajutorul codurilor de simulare MC FLUKA și GEANT4 comparativ cu datele experimentale.

Material	ρ (g/cm ³)	μ liniar (cm ⁻¹)			μ masic (cm ² /g)	HVL [cm]
		GEANT4	FLUKA	Exp.		
Pb	11.350	1.198	1.110	1.025	0.09038	0.68
EpGOW	5.554	0.506	0.472	0.4913	0.08846	1.41

Unde: HVL-grosimea de înjumătărire, TVL-, Mfp-drumul liber mediu

Nota:

- Densitatea aparentă a pulberilor a fost determinată conform ASRO SR EN ISO 23145-2/SEPTEMBRIE 2016.
- Densitatea relativă sau densitatea hidrostatică a fost determinată conform ASTM NR. D792-07/MARTIE 2016

* valoarea medie calculată, Rm-rezistenta la încovoiere, **15%W, ***0.5% GO.

-Rezistenta la încovoiere prin metoda în 3 puncte a fost determinată conform ASTM D 7264/D7264-15 Standard Test Method for Flexural Properties of Polymer Matrix Composite Materials, where for the short-beam strength evaluated by Test Method D2344/D2344M.

-Măsurările pentru coeficienții de atenuarea masică și liniară pentru Pb, Cu, Al și EpGOW la energia de 661.7KeV a radiației gama reprezentând linia de emisie a Ce137 au fost efectuate în Laboratorul de Dozimetrie Standard Secundar la Energii Înalte - STARDOOR din cadrul INCD INFLPR.

In obținerea specimenelelor de material/epruvetelor a fost utilizată rășina epoxidică cu denumirea comercială rășină epoxidică Epilox A19-00, comercializată și produsă de firma Leuna Harse. Rășină epoxidică de tip bisfenol A, fără solvent, cu vâscozitate medie între 9000-13000 mPa.s, echivalent epoxidic 182-192 g, conform fisei tehnice de producător [21], formula chimică prezentată în Fig.1.

In realizarea specimenelelor de material/epruvetelor au fost utilizate o pulbere polidispersă de W, de puritate 99.95%, marca comercială, comercializată de Global Tungsten Cehia, cu dimensiune de particule mai mici de 1.5 microni, densitate aparentă (ρ_a) de 3.715...3.845, fără fluiditate.

Se prezinta in continuare trei exemple de realizare a invenției:

Exemplul 1 conform invenției, prezintă modul de obținere a specimenelor, epruvetelor de răsină epoxi, codificate Ep:

-Răsina epoxidică de tip bisfenol este amestecata gentil cu întăritor in raport masic de 20...60 % (% masice raportate la masa de răsină), timp de lucru de 20 minute. Dupa omogenizare se toarna in matrie pentru reticulare la temperatura camerei, timp de reticulare 24 h la temperatura camerei.

In realizarea specimenelor de material din răsină epoxidică (reticulată) se pot utilizata răsini epoxi de tip bisfenol A sau o răsini multicomponent comerciale sau obtinute prin rețeta proprie prin amestecarea a mai multor tipuri de răsini bisfenol A, S, F, Novolac, sau sistem epoxidic îmbunătătit cu solvenți, plasticizanți, antioxidanți, agenți de compatibilizare, adausuri de elastomeri, substanțe rezistente la foc. etc. Răsina astfel obtinuta constituie matricea compozitelor polimerice din exemplu 2 si 3. Modul de obținere poate cuprinde o gama variata de polimeri de la polimeri termotropi la polimeri termoplastici [polietilena, polipropilena, EVA, PVC, polivinil, silicon, cauciuc sintetic si natural, teflon].

Exemplu 2 conform invenției, prezinta modul de realizarea a compozitelor metal–epoxi, codificat EpW:

Obținerea compozitelor metal-epoxi se face conform exemplului 1, cu adăugare de pulbere metalică polidispersa de W, Bi, Ta, Mo, in raport masic de 55-95% fată de răsină totală, cu densitate de 2.17...10.61 g/cm³ si coeficienți de atenuare liniara obtinut prin simulare pentru W de 0.506, pentru Ta de 0.486, pentru Bi de 0.467 si pentru Mo de 0.342.

Epruvete obtinute conform invenției, conform exemplului 2, pentru raportul masic de 85% W pulberea polidispersa de W, cu puritate de 99...99.9%, cu dimensiune de particule 30...1.5 microni, densitate aparentă (ρ_a) de 3.715...3.845, fără fluiditate, prezinta rezistenta la încovoiere de 0.35...0.45 GPa, modulul de elasticitate de 15.07...16.08 MPa, valori obtinute prin determinarea rezistentei mecanice la încovoierea in trei puncte, densitate hidrostatica (ρ_h) de 5.29...5.66 g/cm³.

Exemplul 3 conform invenției, prezinta modul de realizare a compozitelor metal-epoxi funcționalizat cu oxid de grafena(GO), codificate EpGOW:

-Functionalizarea răsinii de tip epoxi are loc prin adăugarea de GO in procente masice cuprinse intre 0.05...5%. Răsina astfel funcționalizată se amesteca conform exemplului 2 si constituie matricea polimerică a compozitului.

-In realizarea compozitelor metal-epoxi funcționalizată cu GO a fost utilizata GO sintetizat prin metoda Hummer modificata caracterizat prin aceea ca prezinta un conținut ridicat C in valoare de 60...70 % at., determinat prin metoda XPS, densitate aparentă (ρ_a) de 0.3...0.4 g/cm³ si parametrii spectrali UV-VIS reprezentati de plasmonul de rezonanta specific a GO -Abs max ($\lambda_{max[nm]}/I_{max[au]}$) 228 nm/23.348[au] pentru o soluție cu concentrația de 1mg/ml apa distilata, prezentat in Fig. 2. Împreuna cu spectrul specific Raman. GO a fost sintetizat conform referatului biografic [13] inspirat din metoda Hummer modificata [16].

-Epruvetele obtinute conform invenției, conform exemplului 3, pentru raportul masic de 85% W prezinta rezistenta la încovoiere de 17.87...26.09 Mpa, modulul Young de 0.66...1.49 GPa, valori obtinute prin determinarea rezistentei mecanice la încovoierea in trei puncte, densitate hidrostatica (ρ_h) de 5.49...5.57 g/cm³, cu coefficient liniar de atenuare de $0.4913 \pm 0.006 \text{ cm}^{-1}$, respectiv coefficient masic de atenuare de 0.08846 ± 0.001 , HVL de 1.41 cm pentru 661.7 KeV-Cs137, 1 cm de compozit cu raportul masic de 85% W are aceeași atenuare cu 0.48 cm de Pb_(alialj 17%SnPb) la energia de 661.7 KeV-Cs137. Datele tehnice obtinute in urma caracterizările sunt prezentate in Tabel 2-4 si Fig.2-4.

Revendicări

1. Material compozit **conform inventiei** reciclabil, ecologic cu matrice polimerică multicomponent funcționalizată cu GO cu conținut atomic ridicat de C de 60-70% at., cu procente masice cuprinse între 0.05...5%, raportate la rășina totală, ce determină proprietăți mecanice îmbunătățite, cu umplutura metalică polidispers de W, Bi, Ta, Mo cu raport masic de 55-95% față de rășină totală, cu rol funcțional în atenuarea radiației gama, **caracterizat prin aceea că** prezintă proprietăți mecanice îmbunătățite și coeficient de atenuare masic apropiat de cel al plumbului pentru energii de 661.7 keV-Cs13, necesare aplicațiilor de radioprotecție și în industriile aerospațiale.
2. Material compozit reciclabil, ecologic cu matrice polimerică multicomponent de tip epoxi funcționalizat cu GO ce determină proprietăți mecanice îmbunătățite, cu umplutura funcțională metalică de W cu rol funcțional în atenuarea radiației gama **conform inventiei** este alcătuit dintr-o pulbere polidispersă de W cu puritate de 99...99.95%, preferabil 85%, cu densitatea aparentă de 3.715...3.845 g/cm³, particule cu diametru 30...1.5 microni, matrice polimerică epoxidică de tip bisfenol A funcționalizată cu GO conținut atomic ridicat de C de 60-70% at, în procente masice cuprinse între 0.05...5%, cu densitate aparentă de 0.3...0.4 g/cm³ **caracterizat prin aceea că** prezintă proprietăți mecanice îmbunătățite respectiv rezistența la încovoiere în trei puncte de 17.87...26.09 MPa, reprezentând o creștere de 68% față de compozitul fără grafene-EpW, E-modulus la încovoiere în trei puncte de 0.66...1.49 GPa, reprezentând o creștere de 69% față de compozitul fără grafene EpW, densitatea hidrostatică de 5.49...5.57, coeficient liniar de atenuare de $0.4913 \pm 0.006 \text{ cm}^{-1}$, respectiv coeficient masic de atenuare de 0.08846 ± 0.001 , grosimea de înjumătățire de 1.41 cm pentru compozitul cu raportul masic de 85% W, pentru energii de 661.7 keV reprezentând linia spectrală Cs137.
3. Procedeu de obținere a unui material compozit ecologic, reciclabil constând într-o matrice polimerică multicomponent de tip epoxidic funcționalizată cu GO cu proprietăți mecanice îmbunătățite, cu umplutura funcțională pe baza de pulbere polidispersă de W cu rol în atenuarea radiației gama cu aplicații în domeniul radioprotecției și în industriile aerospațiale **conform revendicării 2, caracterizat prin aceea că**, compozitul pe baza de W-epoxi funcționalizat cu GO cu proprietăți mecanice îmbunătățite se realizează prin amestecarea gentila timp de 20 minute a rășinii epoxidice de tip bisfenol A cu GO în procente masice de 0.05...5%, cu pulbere polidispersă de W în procent masic de 55...95%, preferabil 85%, cu întăritor în raport masic de 20...60 % raportat la rășină, se toarnă în mătrițe și se lasă la reticulare 24h la temperatura camerei, cu posibilitatea extinderii matricei polimerice la o gama variată de polimeri de la rășini epoxidice complexe, olefine, PVC, vinil, silicon, cauciuc, teflon, PEEK, îmbunătățiti cu solventi, plasticizanți, antioxidanți, agenți de compatibilizare, adăusuri de elastomeri, substanțe rezistente la foc.