



(11) RO 137152 A0

(51) Int.Cl.

B01J 20/18 (2006.01);

B01J 20/30 (2006.01);

C02F 1/28 (2006.01)

(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2022 00166**

(22) Data de depozit: **31/03/2022**

(41) Data publicării cererii:
30/12/2022 BOPI nr. **12/2022**

(71) Solicitant:
• **ZEOLITES PRODUCTION S.A.,**
STR.REPUBLICII, NR.359, RUPEA, BV, RO

(72) Inventatori:
• **AŞCHILEAN IOAN,**
STR.BISERICII ORTODOXE, NR.53A, AP.1,
CLUJ - NAPOCA, CJ, RO;
• **CHIOREANU GELU,** STR. TÂRGULUI
NR. 5, RUPEA, BV, RO;

• **BOLOŞ DORU,** STR.AVIATOR BĂDESCU
NR.40, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• **KOVACS MELINDA HAYDEE,**
STR. AL. VLĂHUTĂ BL. N4, NR. 31, SC. 2,
AP. 37, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• **KOVACS EMOKE DALMA,**
STR. AL. VLĂHUTĂ, BL. N4, NR. 31, SC. 2,
AP. 37, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO;
• **SENILA MARIN,** STR.IZLAZULUI NR.10,
SC.1, AP.29, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO

(54) **MATERIAL PE BAZA DE ZEOLIT NATURAL DESTINAT
REȚINERII Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr și Ni DIN APE UZATE**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un material filtrant pe bază de zeolit natural care are capacitatea de a reține Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr și Ni din apele uzate și la un procedeu de obținere a acestuia. Materialul filtrant conform inventiei are o eficiență de retenție a metalelor exprimată în procente în greutate după cum urmează: 99,5% pentru Cs, 98% pentru Sr, 99,7% pentru Pb, 96,9% pentru Cd, 92,6% pentru Zn, 94,6 pentru Cu, 94,4% pentru Cr și 97,8 pentru Ni. Procedeul conform inventiei

constă în măcinarea materialului zeolitic brut, spălarea acestuia de două ori cu apă distilată și uscarea la temperatură camerei timp de 24 ore, activarea termică a materialului zeolitic pregătit/măcinat prin expunerea la o temperatură cuprinsă între 200...650°C într-un cupor de calcinare timp de 1...2 ore, urmată de răcirea acestuia la temperatură camerei.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



RO 137152 A0

MATERIAL PE BAZA DE ZEOLIT NATURAL DESTINAT RETINERII Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr SI Ni DIN APE UZATE

DESCRIERE

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MÂRCI
Cerere de brevet de invenție
Nr. a 2022 00 166
31 -03- 2022
Date deposit

Inventia se refera la un material filtrant pe baza de zeolit natural care are capacitatea de a retine cesiul (Cs), strontiul (Sr), plumbul (Pb), cadmiul (Cd), zincul (Zn), cuprul (Cu), cromul (Cr) si nichelul (Ni) din ape uzate.

Majoritatea sectoarelor industriei metalurgice are un potential impact negativ asupra mediului inconjurator ca urmare a producerii de metale grele. Astfel, prezenta metalelor grele in apele uzate a devenit o problema la nivel mondial. Indepartarea metalelor grele din apele uzate implica un consum energetic ridicat si cerinte operationale speciale. In prezent exista mai multe tehnici cum ar fi adsorbția, extractia, coagularea, schimbul de ioni, procesele membranare, etc. care sunt aplicate pentru remedierea apelor uzate. Datorita simplitatii de aplicare si rentabilitatii din punct de vedere economic, tehnica de adsorbție este considerata o metoda adevarata pentru remedierea apelor uzate. Provocarile identificate in cadrul aplicarii acestei tehnici in remedierea apelor uzate sunt date de identificarea materialului adsorbant care sa prezinte eficienta necesara in retinerea metalelor de interes din apele uzate. In ultimii ani, s-a acordat o atentie sporita identificarii si testarii materialelor naturale cu potential adsorbant cum ar fi silicatul, nisipul, argila sau zeolitul. Indreptarea spre astfel de materiale adsorbante este data de proprietatile si caracteristicile naturale ale acestor materiale si costurile relativ scazute pentru obtinerea lor. Dintre acestea, zeolitul a castigat o atentie sporita in ultima perioada. Acest lucru se datoreaza caracteristicilor sale speciale cum ar fi capacitatea de schimb ionic, capacitate de hidratare-dehidratare si nu in ultimul rand capacitatea de adsorbție.

In strainatate, in statiile de epurare ale apei uzate municipale cel mai adesea se utilizeaza filtre cu carbon activ sau membrane ultra-filtrante (filtrarea membranara) [1-3]. Analizand brevetele depuse in strainatate pentru materiale filtrante destinate retinerii metalelor (<https://patents.google.com>) s-au identificat urmatoarele brevete:

(1.) Brevetul CN104289185B (China, 2016) – „*The granule filter material and preparation method thereof of heavy metal in a kind of adsorption water*” [4], care prezinta modul

de obtinere al unui material filtrant granular destinat retinerii metalelor grele din ape poluate. In aceasta cerere s-a propus ca nou material filtrant pe baza de amestec 50~70:30~50 cenușă, zeolit și sepiolit cu aditivi hidrotalcit de magneziu-alumina, carbon organic și lignosulfonat de magneziu. Principalele etape de obtinere al acestui material filtrant sunt: tratare acida al amestecului cenușă-zeolit-sepiolit; obtinerea carbonului organic; obtinerea granulelor cu dimensiunile cuprinse între 3 – 6 mm; și tratamentul termic al granulelor obtinute.

(2.) Brevetul CN103084142A (China, 2017) – „*Preparation method of modified zeolite adsorbent for removing ammonia nitrogen and heavy metals in water*” [5] în care cererea de brevet furnizează o metodă de preparare al unui material adsorbant pe baza de material zeolitic modificat facilitând astfel reținerea metalelor grele și al azotului amoniacal. Metoda propusă cuprinde următoarele etape: etapa de pregătire material zeolitic (macinare); preparare soluție de activare cu continutul de modificador chimic în domeniul 0.05 – 2.5 mol/L; activarea chimică a zeolitului cu soluția pregătită; activarea ultrasonica a materialului obținut; spalarea și uscarea materialului obținut.

(3.) Cererea de brevet CN102527347B (China, 2012) – „*Magnetic chitosan/cationic surface active agent modified zeolite adsorbent and preparation method and application thereof*” [6] în care cererea de brevet prezintă o metodă de obținere a unui material adsorbant zeolitic modificat cu chitosan magnetic. Principalele etape de obținere al noului material zeolitic adsorbant prezentate în cererea de brevet sunt: obținerea chitosanului magnetic; activarea chimică a materialului zeolitic cu oxid feroferic; obținerea mixului zeolit activat-chitosan magnetic; activarea chimică suplimentară a acestui material cu o soluție de agent activ de suprafață cationică; și activarea termică a noului material zeolitic.

Dezavantajele identificate cu privire la utilizarea acestor materiale filtrante sunt:

- pierderea eficienței materialului filtrant în timp
- capacitate redusă de reținere a strontiului, cesiului și a altor metale
- permit dezvoltarea unor biofilme cu bacterii anaerobe
- potențial de reutilizare redus sau dificil
- costuri ridicate aferente tehnologiei de obținere a acestor materiale adsorbante/filtrante.

Si la noi in tara, statiile de epurare utilizeaza filtre cu carbon activ si membrane ultrafiltrante (filtrarea membranara). In ceea ce priveste utilizarea materialului zeolitic natural sunt putine studii care prezinta eficienta utilizarii acestui material pentru indepartarea Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din ape uzate municipale [7].

Analizand brevetele depuse in tara (<https://ro.espacenet.com/>) pentru materiale filtrante destinate retinerii metalelor nu s-au identificat cereri de brevet pentru cuvintele cheie de cautare: „zeolit filtru metale” si „zeolit adsorbtie metale”.

Scopul prezentei inventii este de a dezvolta un material filtrant pe baza de material zeolitic natural care sa permita retinerea Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate municipale. Prezenta cerere de brevet de inventie prezinta detaliat modul de obtinere a materialului filtrant pe baza de zeolit natural si eficienta acestuia de a retine Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din ape contaminate artificial.

Problemele tehnice pe care le rezolva inventia sunt:

- eficienta de retentie a Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate municipale este mult crescuta
- utilizarea unei infrastructuri tehnologice accesibile: procedeul de obtinere a materialului filtrant pe baza de zeolit natural nu necesita utilizarea unor echipamente sofisticate si scumpe. Acest lucru permite preluarea si implementarea acestui procedeu cu usurinta de catre firme interesate din sectorul economic cat si de catre managerii statiilor de epurare a apei uzate municipale.

Originalitate si noutate:

- material filtrant pe baza de material zeolitic natural care are capacitatea de a retine Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate municipale
- imbunatatirea proprietatilor fizico-chimice ale materialului zeolitic brut prin activarea termica a acestuia

Descrierea inventiei:

Materialul filtrant pe baza de zeolit natural care face subiectul cererii de brevet de inventie este un material zeolitic natural, activat termic care are capacitatea de a retine Cs, Sr, Pb, Cd,

Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate municipale. Etapele procesului de obtinere a acestui material filtrant includ:

1. pregatirea materialului zeolitic brut pentru etapele de activare termica si chimica
2. activarea termica a materialului zeolitic pregatit, la o temperatura cuprinsa intre 200....650 °C intr-un cuptor de calcinare, timp de 1...2 h
3. sterilizarea materialului zeolitic obtinut prin expunere la o lampa UV in nisa, timp de 5....15 min

Exemplu de aplicare a inventiei:

1. Pregatirea material zeolitic brut: etapa implica pregatirea materialului zeolitic pentru etapele de activare termica si chimica:

- 1.1 Zeolitul brut se supune macinarii pentru a obtine un material zeolitic cu dimensiunea granulelor de 0...1.5 mm
- 1.2 Materialul zeolitic macinat este spalat de doua ori cu apa distilata dupa care se usca la temperatura camerei timp de 24 h.

2. Activarea termica a materialului zeolitic pregatit:

- 2.1 Materialul zeolitic pregatit se expune la o temperatura cuprinsa intre 200....650 °C intr-un cuptor de calcinare, timp de 1...2 h.
- 2.2 Materialul zeolitic activat termic se lasa la racit la temperatura camerei

3. Sterilizarea materialului filtrant pe baza de zeolitic natural obtinut:

- 3.1 Materialul zeolitic activat termic se spala de doua ori cu apa distilata dupa care se usca la temperatura camerei timp de 24 h
- 3.2 Materialul zeolitic uscat este expus la o lampa UV, intr-o nisa, timp de 5....15 min.

Dupa obtinerea materialului filtrant pe baza de material zeolitic natural activat termic si sterilizat in mediu artificial acesta a fost testat in vederea determinarii eficientei de adsorbție. Testarea a constat din parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Pregatire mediu artificial

- 1.1. Un volum de 500 mL apa distilata se contamineaza artificial cu o solutie standard de metale pentru a obtine concentratia de 10 mg/L Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, Ni, Cs si Sr

2. Expunere material filtrant obtinut

- 2.1 1....5 g din materialul filtrant pe baza de zeolit natural activat termic a fost pus in recipiente de sticla Erlenmeyer cu un volum de 200 mL

2.2 peste aceste materiale zeolitice s-a adaugat un volum de 45 mL apa contaminata artificial

2.3 recipientele cu material filtrant zeolitic activat termic si apa contaminata au fost agitate cu un agitator orizontal la 125 rpm timp de 1 h

3. Determinarea eficientei de retinere a Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni de materialul filtrant obtinut

- Din fiecare recipient a fost prelevat un volum de 10 mL apa la timpii de contact: t1 – moment initial, t2 – 20 min, t3 – 40 min, t4 – 60 min
- Probele de apa prelevate au fost analizate cu un spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv (Cs) si spectrometru de emisie optica in plasma cuplata inductiv (Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni) (ICP-OES Perkin Elmer Optima 5300 DV, conform SR EN ISO 11885:2009)
- Rezultatele obtinute au permis calculul eficientei de adsorbtie a materialului filtrant zeolitic natural activat termic, utilizabil de statile de epurare al apei uzate municipale cu o contaminare teoretica de 10 mg/L Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni :
 - Eficienta de retinere Cs: 99.5 %
 - Eficienta de retinere Sr: 98 %
 - Eficienta de retinere Pb: 99.7 %
 - Eficienta de retinere Cd: 96.9 %
 - Eficienta de retinere Zn: 92.6 %
 - Eficienta de retinere Cu: 94.6 %
 - Eficienta de retinere Cr: 94.4 %
 - Eficienta de retinere Ni: 97.8 %

Avantajele materialului filtrant pe baza de material zeolitic natural activat termic:

- *Simplu de activat:* procedeul prezentat nu necesita personal supracalificat pentru obtinerea materialului filtrant pe baza de zeolit natural activat termic destinat retinerii Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate municipale.
- *Dificultate redusa in modul de utilizare al materialului filtrant pe baza de zeolit natural*
- *leftin:* obtinerea si utilizarea acestui material filtrant nu necesita investitii tehnologice costisitoare pentru implementarea sa de catre partenerii economici

Referinte bibliografice:

- [1.] Azis K., Mavriou Z., Kerpouzas DG., Ntougias S., Melidis P. Evaluation of sand filtration and activated carbon adsorption for the post-treatment of a secondary biologically-treated fungicide-containing wastewater from fruit-packing industry. *Processes*, 9:1223, 2021. Doi: 10.3390/pr9071223
- [2.] Campos V., Buchler PM. Trace elements removal from water using modified activated carbon. *Environmental Technology*, 29(2):123-130, 2008. Doi: 10.1080.09593330802028295
- [3.] Tlili I., Alkanhal TA. Nanotechnology for water purification: electrospun nanofibrous membrane in water and wastewater treatment. *Water Resource*, 9(9):232-248, 2019. Doi: 10.2166/wrd.2019.057
- [4.] Weifang M., Chao N., Hao G., Dongmei H., Yulin Y. The granule filter material and preparation method thereof of heavy metal in a kind of adsorption water. CN104289185B, 2020
- [5.] Qun W., Guangrui S., Haishan D., Jianchuan W., Lin W., Linyan Y., Yiging L., Yadong W., Zhichao Y. Preparation method of modified zeolite adsorbent for removing ammonia nitrogen and heavy metals in water. CN10308412A, 2017
- [6.] Yanhui Z., Jianwei L. Magnetic chitosan/cationic surface active agent modified zeolite adsorbent and preparation method and application thereof. CN102527347B, 2012
- [7.] Zaharia C. Decentralized wastewater treatment systems: efficiency and its estimated impact against onsite natural water pollution status. A Romanian case study. *Process Safety and Environmental Protection*, 108:74-88, 2017

REVENDICARE

1. Procedeu pentru obtinerea unui material filtrant pe baza de material zeolitic natural, destinat retinerii Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate municipale **caracterizat prin aceea ca** include trei etape: pregatirea materialului zeolitic brut care se supune macinarii urmata de spalarea de doua ori cu apa distilata si uscare la temperatura camerei timp de 24 h, activarea termica a materialului zeolitic pregetit/macinat prin expunerea la o temperatura cuprinsa intre 200...650 °C intr-un cuptor de calcinare, timp de 1...2 h urmata de racirea acestuia la temperatura camerei pentru obtinerea materialului filtrant zeolitic destinat retinerii Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din apele uzate
2. Material filtrant pe baza zeolit natural destinat retinerii Cs, Sr, Pb, Cd, Zn, Cu, Cr si Ni din ape uzate municipale, obtinut conform revendicarii 1 **caracterizat prin aceea ca are o eficienta de retentie Cs: 99.5 %, Sr: 98 %; Pb: 99.7 %; Cd: 96.9 %; Zn: 92.6 %; Cu: 94.6 %; Cr: 94.4 %; Ni: 97.8 %.**