



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2021 00376**

(22) Data de depozit: **29/06/2021**

(41) Data publicării cererii:  
**30/12/2022** BOPI nr. **12/2022**

(71) Solicitant:

- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, STR. ATOMIȘTILOR NR. 405A, MÂGURELE, IF, RO;
- UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI, BD. MĂRĂȘTI NR.59, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatori:

- PREDOI DANIELA, CALEA PLEVNEI NR.94, BL.10D2, SC.1, ET.4, AP.12, SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;
- ICONARU SIMONA-LILIANA, STR.MAIOR ION PORUMBARIU, NR.52, SECTOR 5, BUCUREȘTI, B, RO;
- CIOBANU STELUȚA CARMEN, DRUMUL VALEA CRICOVULUI, NR.13-19, BL.A, SC.1, ET.P, AP.3, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO;
- PREDOI GABRIEL, ALEEA ALEŞD NR. 8, BL. N22, SC. 1, ET. 3, AP. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI, B, RO

(54) **OBȚINEREA ÎN LABORATOR A NANOPARTICULELOR DE FIER CU VALENȚĂ ZERO CU APLICAȚII ÎN DECONTAMINAREA APELOR**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a pulberilor de fier de valență zero  $Fe^0$  cu dimensiuni nanometrice cu aplicații în decontaminarea apelor. Procedeul conform invenției constă în sinteza particulelor de Fe la temperatura ambientă, în atmosferă controlată cu un timp de agitare cuprins între 30 minute și 1 oră, prin realizarea reacției de coprecipitare utilizând soluția de  $FeCl_3$  care a fost precipitată în soluția de  $NaBH_4$  timp de 1 oră, după terminarea precipitării soluția fiind agitată timp de 30 minute cu viteza de rotație de 300 rpm la temperatura camerei în atmosferă controlată, iar după cele 30 minute precipitatul a fost spălat cu etanol și centrifugat la o viteză de 1000 rpm timp de 1 oră și apoi lăsat la uscat în atmosferă controlată, eficiența de reținere a ionilor metalici din apele contaminate de către pulberile nanometrice de  $Fe^0$  fiind de peste 90%.

Revendicări: 4

Figuri: 10




Fig. 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



15

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI
Cerere de brevet de inventie
Nr. a 2021 op 376
Data depozit 29-06-2021

## OBTINEREA IN LABORATOR A NANOPARTICULELOR DE FIER CU VALENȚA ZERO CU APLICATII ÎN DECONTAMINAREA APELOR

Prezenta inventie se refera la dezvoltarea unei metodologii de laborator de obtinere a nanoparticulelor de fier cu valenta zero avand eficienta in depoluarea apelor contaminate. Se stie ca dezvoltarea tehnologica din ultimii ani a condus la aparitia de deseuri periculoase care contribuie la contaminarea extinsa a solului si a panzei de apa freatica, ceea ce constituie o problema majora de mediu. Principalii poluantri care se afla in zonele miniere sau gropi de gunoi sunt metalele grele care nu sunt biodegradabile si care au tendinta de a se acumula in organismele vii cauzand probleme grave de sanatate [1, 2]. Tehnicile conventionale utilizate in prezent in decontaminarea apelor si a solului precum metodele de tratare sau aerare a solului, de extragere a vaporilor din sol sau arderea unor reziduuri industriale conduc la riscuri privind sanatatea organismelor vii, iar costurile de realizare ale acestora sunt ridicate [3-5]. In ultima vreme, o atentie deosebita a fost acordata nanomaterialelor pentru dezvoltarea de noi tehnici de tratare si conservare a mediului inconjurator. Studii recente au fost efectuate pe materiale oxidice si compozite creamice cu scopul de a fi utilizate pentru decontaminarea solurilor, apelor oceanice si/sau continentale. Unul dintre cele mai toxice elemente reglementate de Organizatia Mondiala a Sanatatii care conduce la contaminarea mediului, este arsenul care poate cauza in organism diferite forme de cancer. In acest context, dezvoltarea unor noi materiale care sa permita inlaturarea arsenicului din panza freatica reprezinta un domeniu major de interes la nivel mondial. Unele dintre materialele cele mai studiate in ultimii ani pentru indepartarea ionilor de arsen din solutii contaminate au fost materiale pe baza de oxid de fier si cu precadere nanoparticulele de fier cu valenta zero. Prezenta procedura de obtinere in laborator a nanoparticulelor de fier cu valenta zero se refera la o metoda de coprecipitare adaptata printr-un control strict al parametrilor implicati in procesul de sinteza, ceea ce permite obtinerea de nanoparticule de fier cu valenta zero cu dimensiuni, morfologie si distributii de dimensiuni controlabile. Obiectivul principal a fost de a investiga eficienta nanoparticulelor de fier cu valenta zero in retinerea ionilor metalici din ape contaminate prin analize de absorbtie atomica in flacara (AAS). Proprietatile optice ale nanoparticulelor de fier cu valenta zero sunt investigate

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marinus Enculescu



prin spectroscopia in infrarosu cu transformata Fourier (FTIR). Caracterizarea citotoxicitatii pulberilor rezultate se realizeaza prin experimente *in vitro* determinand astfel impactul ionilor metalici adsorbuti din apele contaminate asupra efectului toxicologic al nanoparticulelor de fier cu valenta zero. Pentru determinarea conditiilor experimentale optime pentru obtinerea pulberilor de fier cu valenta zero ( $Fe^0$ ) cu dimensiuni nanometrice s-au realizat sinteze printr-o metoda de coprecipitare adaptata variind diferiti parametrii experimentali. Astfel, experimentele de realizare a protocoalelor de sinteza au fost efectuate la temperatura ambianta, in atmosfera controlata cu un timp de agitare cuprins intre 30 minute si 1 ora. Alegerea conditiilor optime de sinteza pentru pulberile de fier cu valenta zero s-a realizat in urma experimentelor. Pentru obtinerea pulberilor de fier cu valenta zero la scara nanometrica au fost utilizati ca si precursori borohidrura de sodiu  $NaBH_4$  si clorura ferica  $FeCl_3$ , cu un raport volumic al solutiilor 1:1. Pentru realizarea reactiei de coprecipitare, borohidrura de sodiu a fost dizolvata in apa deionizata. Apoi solutia de  $FeCl_3$  a fost precipitata in solutia de borohidrura de sodiu timp de 1 ora. Dupa terminarea precipitarii solutiei de  $NaBH_4$  in  $FeCl_3$  solutia a fost agitata timp de 30 minute la viteza de rotatie de 300 rpm la temperatura camerei in atmosfera controlata. Dupa cele 30 minute, precipitatul a fost spalat cu etanol, si centrifugat la o viteza de 10000 rpm timp de 1 ora si apoi lasat la uscat in atmosfera controlata. Materialele obtinute au fost depozitate in desicatoare cu atmosfera controlata de azot ( $N_2$ ). Nanoparticulele de fier cu valenta zero obtinute sunt caracterizate din punctul de vedere al stabilitatii cu ajutorul analizorului de nanoparticule SZ-100 (Horiba) folosind imprastierea dinamica a luminii, rezultatele fiind prezentate in Figura 1. Distributia hidrodinamica medie a nanoparticulelor de fier cu valenta zero deduse din histograma de distributie a marimii a fost de  $30 \pm 1.25$  nm. Nanoparticulele de fier cu valenta zero au fost caracterizate din punct de vedere structural prin masuratori de difractie de raze X (DRX) iar rezultatele sunt prezentate in Figura 2. Maximele de difractie prezente in spectrul de difractie sunt caracteristice structurii fierului metalic (JCPDS nr.06-0696) si corespund planurilor (110), (200) si (211). Mai mult decat atat, in spectrul de difractie nu au fost observate maxime suplimentare ceea ce indica puritatea finala a produsului rezultat. Aspectul morfologic al pulberilor de  $Fe^0$  a fost analizat prin microscopie electronica de transmisie (MET) si microscopie electronica de baleaj (MEB) rezultatele fiind prezentate in Figura 3 si respectiv in Figura 4.

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionuț Teodorescu

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu




Dupa cum se poate observa particulele de  $\text{Fe}^0$  cu dimensiuni nanometrice, sunt relativ bine disperse cu o distributie de dimensiuni de aproximativ  $27.75\text{mm}\pm2.3\text{ mm}$ , si o forma sferica aproape perfecta dupa cum indica imaginea MET. Este importanta evaluarea toxicitatii pulberilor de fier cu valenta zero, care s-a realizat pe una dintre cele mai cunoscute linii celulare existente, respectiv linia de celule HeLa. Datorita proprietatilor lor de a se diviza la nesfarsit cat timp le sunt asigurate conditii propice de supravietuire, aceasta linie de celule este considerata "nemuritoare". Viabilitatea celulara a culturii de celule HeLa a fost pusa in evidenta prin expunerea timp de 24 ore la o suspensie de nanoparticule de fier cu valenta zero obtinuta dupa procedura descrisa. Rezultatul testului de citotoxicitate este prezentat in Figura 5 (a, b). In Figura 5 sunt prezentate atat imaginea de fluorescenta a celulelor HeLa cultivate intr-o suspensie de nanoparticule de fier cu valenta zero ( $100\text{ }\mu\text{g/ml}$ ) (Fig. 5 b) timp de 24 ore, cat si imaginea culturii de celule HeLa netratate, utilizata ca si proba martor (Fig. 5a- control). Din imaginile de fluorescenta se poate observa ca nanoparticulele de fier cu valenta zero nu prezinta toxicitate asupra celulelor HeLa dupa 24 ore de incubatie. Mai mult decat atat, imaginile de microscopie au aratat ca nu exista modificari morfologice semnificative comparativ cu proba martor. Lipsa de toxicitate a nanoparticulelor de fier cu valenta zero indica faptul ca acestea pot fi utilizate in aplicatii de decontaminare fara a prezenta riscuri fata de organismele vii. Natura legaturilor de suprafata a nanoparticulelor de fier este pusa in evidenta prin spectroscopia FTIR, dupa cum se prezinta in Figura 6. Spectrul inregistrat pe domeniul  $2000-400\text{ cm}^{-1}$  aduce informatii privind benzile vibrationale astfel, in jurul valorii de  $900\text{ cm}^{-1}$  ele sunt atribuite in parte oxizilor de fier de pe suprafata ceea ce indica o oxidare a particulelor de fier cu valenta zero la suprafata. Proprietatea de decontaminare a pulberilor de fier cu valenta zero, asupra ionilor de arsen, a fost investigata prin determinarea capacitatii de indepartare a ionilor de  $\text{As}^{3+}$  din solutiile apoase de catre pulberile de fier cu valenta zero. Studiile izotermelor de adsorbtie la echilibru s-au realizat la diferite concentratii de  $\text{As}^{3+}$  respectiv in intervalul  $(0.01-120)\text{ mgL}^{-1}$ . Experimentele de adsorbtie au fost efectuate utilizand tuburi de silicon de  $40\text{ ml}$ , cantitatea de adsorbant utilizata a fost  $0.2\text{ g}$  si pH-ul solutiei a fost mentinut la  $5$  prin adaugarea unei solutii de acid clorhidric ( $\text{HCl}$ )  $1\text{ M}$ , experimentele avand loc la temperatura camerei. Rezultatele experimentelor de adsorbtie a ionilor de  $\text{As}^{3+}$  de catre pulberile de  $\text{Fe}^0$  in functie de concentratia initiala de  $\text{As}^{3+}$

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Endorescu

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu



este prezentata in Figura 7. Dupa cum se poate observa din imagine, eficienta de indepartare a ionilor de  $\text{As}^{3+}$  este corelata cu concentratia initiala a ionilor de  $\text{As}^{3+}$  din solutiile contaminate. Pentru o concentratie de arsenic de  $10 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ , eficienta de indepartare a fost de aproximativ 98 % demonstrand astfel ca materialul adsorbant ( $\text{Fe}^0$ ) are o afinitate puternica pentru ionii de  $\text{As}^{3+}$ . Pentru concentratii initiale de arsen in intervalul  $20 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1} - 120 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$  eficienta de indepartare a ionilor de  $\text{As}^{3+}$ , a pulberilor de fier cu valenta zero a ramas constanta la o valoare de aproximativ 90%. Procesul de adsorbtie a ionilor de arsen pe pulberile de fier cu valenta zero ( $\text{Fe}^0$ ) se descrie cu ajutorul modelelor de adsorbtie Langmuir si Freundlich. Capacitatea de adsorbtie a ionilor de arsen de catre pulberile de  $\text{Fe}^0$  se defineste ca fiind cantitatea de metal retinuta pe unitatea de masa, iar cantitatea de material adsorbit la echilibru  $q_e$ , se determina din relatia :

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} \cdot V \quad (1)$$

unde  $C_0$ - concentratia initiala de ioni metalici ( $\text{mg/L}$ );  $C_e$ - concentratia ionilor metalici la echilibru ( $\text{mg/L}$ );  $V$ - volumul solutiei,  $m$ - cantitatea de adsorbant utilizata in experiment ( $\text{g}$ ).

In cadrul modelului teoretic Langmuir se presupune ca stratul adsorbit are grosimea unei molecule iar adsorbtia poate avea loc doar pentru un numar finit de zone localizate si definite care sunt identice si echivalente. Valorile constantelor Langmuir,  $q_m$  si  $K_L$  calculate in cazul adsorbtiei ionilor  $\text{As}^{3+}$  pe pulberi de fier cu valenta zero ( $\text{Fe}^0$ ) au fost de  $84.25 \text{ mg(As)}/\text{g}$  si respectiv  $0.05 \text{ L/mg}$ . Rezultatele obtinute pentru constantele Freundlich din reprezentarile grafice ( $\ln Q_e$ ) in functie de ( $\ln C_e$ ) pentru experimentele de adsorbtie de ioni de plumb pe pulberi de fier cu valenta zero ( $\text{Fe}^0$ ) au demonstrat ca valorile obtinute pentru  $n$  au fost mai mari decat 1 ceea ce conduce la o valoare a  $1/n < 1$ , corespunzator unui proces de adsorbtie normal. Rezultatele obtinute pentru valorile constantelor Langmuir si Freundlich, au evideniat ca toate procesele de adsorbtie au fost favorabile, iar pulberile de fier cu valenta zero ( $\text{Fe}^0$ ) ar putea fi folosite cu succes, in viitor in dezvoltarea de noi tehnologii pentru depoluarea apelor contaminate cu ioni de arsen. Citotoxicitatea nanoparticulelor de  $\text{Fe}^0$  inainte si dupa experimentele de inlaturarea a ionilor de arsen din solutiile contaminate a fost evaluata prin studii *in vitro* prin testul de viabilitate MTT, in raport cu liniile celulare HeLa. In Figura 8 sunt prezentate rezultatele testului

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionu Teodorescu

Director General INCDFM,


Dr. Ionut Manu Enache



MTT realizat pe nanoparticulele de  $\text{Fe}^0$  inainte si dupa adsorbția ionilor de arsen ( $10\text{mgL}^{-1}$  si  $120\text{mgL}^{-1}$ ) pentru 24 ore de incubare la  $37^\circ\text{C}$ . Dupa cum se poate observa pulberile de  $\text{Fe}^0$  nu au prezentat o toxicitate ridicata prezentand un comportament similar cu cel al culturii de control dupa 24 ore de incubare, indicand o biocompatibilitate buna a materialului. Se constata ca probele de  $\text{Fe}^0$  recuperate dupa experimentele de indepartare a ionilor de  $\text{As}^{3+}$  din solutii contaminate cu concentratii de  $10\text{mgL}^{-1}$  si  $120\text{mgL}^{-1}$  prezinta o toxicitate corelata cu concentratia de arsen din solutiile contaminate. Testul de viabilitate celulara a evidențiat ca citotoxicitatea este dependenta de cantitatea de ioni de  $\text{As}^{3+}$  din solutiile contaminate, fapt valabil si in cazul nanoparticulelor de  $\text{Fe}^0$  recuperate dupa experimentele de indepartare a ionilor de  $\text{As}^{3+}$  din solutii contaminate. Rezultatele privind viabilitatea celulara a culturilor HeLa incubate 24 ore cu solutii contaminate cu ioni de arsen au aratat ca acestea au prezentat o toxicitate ridicata fata de culturile cellulare HeLa dupa 24 ore de incubare, cu o scadere a ratei de supravietuire a celulelor corelata cu cresterea concentratiei de  $\text{As}^{3+}$ . Dupa cum se poate observa in Figura 9, pentru concentratii de  $10\text{mgL}^{-1}$  s-a obtinut o viabilitate a culturii HeLa de 9 % iar pentru concentratia  $120\text{mgL}^{-1}$  toate celule au fost distruse, rata de supravietuire fiind 0%, comparativ cu cultura de control. Viabilitatea cellulara a culturilor HeLa incubate 24 ore cu solutii contaminate cu diferite concentratii de  $\text{As}^{3+}$  si decontaminate folosind nanoparticule de  $\text{Fe}^0$  este prezentata in Figura 10 si arata ca studiile *in vitro* au evidențiat ca viabilitatea cellulara a culturilor HeLa este de peste 85% indicand ca pulberile de  $\text{Fe}^0$  sunt eficiente in decontaminare ionilor de  $\text{As}^{3+}$  si nu au indus o toxicitate notabila solutiilor dupa decontaminare, reprezentand o solutie viabila pentru decontaminarea apelor poluate de ionii de arsen.

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu



Director General INCDFM,

Dr. Ionut Manu Enculescu



## BIBLIOGRAFIE

- [1] D. Liao, W.Zheng, X.Li, Q.Yang, X. Yue, L.Guo, G.Zeng , Journal of Hazardous Materials, **177**, pg. 126-130 (2010).
- [2] S.H.Jang, B.G.Min, J.G.Jeong, W.S.Lyoo, S.C.Lee, Journal of Hazardous Materials, **152**, pg.1285-1292 (2008).
- [3] R.W. Gillham, R.S. O'Hannesin, Ground Water, **32**, pg.958-967 (1994)
- [4] P.Biswas, C.Y.Wu, J.Air Waste Manage Assoc , **55** , pg.708-746 (2005)
- [5] D.W.Elliott, W.X Zhang , Environ. Sci. Technol. **35** (24), pg.4922-4926 (2000).

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu



## REVENDICARI

1. Procedeu de obtinere in laborator a pulberilor de fier de valenta zero ( $Fe^0$ ) cu dimensiuni nanometrice prin metoda de coprecipitare adaptata caracterizata prin aceea ca sinteza a fost efectuata la temperatura ambianta, in atmosfera controlata cu un timp de agitare cuprins intre 30 minute si 1 ora. Iar pentru realizarea reactiei de coprecipitare, solutia de  $FeCl_3$  a fost precipitata in solutia de borohidrura de sodiu timp de 1 ora, si dupa terminarea precipitarii solutiei de  $NaBH_4$  in  $FeCl_3$  solutia a fost agitata timp de 30 minute la viteza de rotatie de 300 rpm la temperatura camerei in atmosfera controlata. Dupa cele 30 minute, precipitatul a fost spalat cu etanol, si centrifugat la o viteza de 1000 rpm timp de 1 ora si apoi lasat la uscat in atmosfera controlata.
2. Caracterizarea nanoparticulelor de  $Fe^0$  obtinute dupa procedura descrisa prin masuratori de imprastiere dinamica a luminii (DLS) si de viabilitate a culturilor de celule HeLa in suspensie pentru punerea in evidenta a citotoxicitatii.
3. Eficienta de retinere a ionilor metalici din apele contaminate de catre pulberile nanometrice de  $Fe^0$  prin caracterizarea data de studiile de absorbtie atomica, indicand o eficienta de indepartare de peste 90%.
4. Citotoxicitatea nanoparticulelor de  $Fe^0$  inainte si dupa experimentele de inlaturarea a ionilor de arsen din solutiile contaminate prin evaluarea *in vitro* prin testul de viabilitate MTT, in raport cu liniile celulare HeLa, indicand ca citotoxicitatea este dependenta de cantitatea de ioni de  $As^{3+}$  din solutiile contaminate, fapt valabil si in cazul solutiilor de nanoparticule de  $Fe^0$  recuperate dupa experimentele de indepartare a ionilor de  $As^{3+}$  din solutii contaminate. Viabilitatea celulara a culturilor HeLa este de peste 85% indicand ca pulberile de  $Fe^0$  sunt eficiente in decontaminarea apelor poluate cu ioni de arsen fara a prezenta o toxicitate ridicata.


Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu





**Figura 1.** Dimensiunea hidrodinamica medie dedusa din studiile DLS pentru nanoparticulele de fier de valenta zero ( $\text{Fe}^0$ )

Rector USAMVB,


Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official stamp. The stamp contains the text "INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI și INGINERIA ÎN DIFUZIE A RADIAȚIILOR" around the perimeter, and "INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ȘI INGINERIA ÎN DIFUZIE A RADIAȚIILOR" in the center.

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu





**Figura 2.** Spectrul de difracție de raze X al pulberilor de fier de valență zero ( $\text{Fe}^0$ )

Rector USAMVB,


Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

A handwritten signature of Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu is written over his name and the university seal. The seal is circular with text in Romanian and English, partially obscured by the signature.

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu

A handwritten signature of Dr. Ionut Marius Enculescu is written over his name and the director's seal. The seal is circular with text in Romanian and English, partially obscured by the signature.



**Figura 3.** Imaginea de microscopie MET pentru nanoparticulele de Fe<sup>0</sup> evidențiind o formă sferică

Rector USAMVB,


Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Razvan Ionut Teodorescu", is written over the printed name "Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu". Below the signature is a circular official seal or stamp.


Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu





**Figura 4.** Micrografia MEB a pulberilor de  $\text{Fe}^0$  obtinute prin coprecipitare (a) si spectrul EDS (b)



**Figura 5.** Imagini de microscopie de fluorescenta ale celulelor HeLa cultivate intr-o suspensie de nanoparticule de  $\text{Fe}^0$  ( $100 \mu\text{g}/\text{ml}$ ) (b) timp de 24 ore (a-control)

Rector USAMVB,


Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official seal. The seal contains the text 'INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRILE TEHNICALE' around the perimeter and 'RO 137166 A2' in the center.


Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official seal. The seal contains the text 'INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRILE TEHNICALE' around the perimeter and 'RO 137166 A2' in the center.



**Figura 6.** Spectrul FTIR al nanoparticulelor de Fe<sup>0</sup>



**Figura 7.** Efectul concentratiei initiale de As<sup>3+</sup> asupra procesului de indepartare a As<sup>3+</sup> cu ajutorul pulberilor de fier cu valenta zero (Fe<sup>0</sup>)

Rector USAMVB,


Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official seal. The seal contains text in a circular arrangement, likely identifying the university or institution.

Director General INCDFM,


Dr. Ionut Marius Enculescu

A handwritten signature in black ink is placed over a circular official seal. The seal contains text in a circular arrangement, likely identifying the directorate or organization.



**Figura 8.** Test MTT de viabilitate celulara pentru nanoparticulele de  $\text{Fe}^0$  inainte si dupa adsorbția ionilor de arsen ( $10\text{mgL}^{-1}$  si  $120\text{ mgL}^{-1}$ ) pentru 24 h de incubare la  $37^\circ\text{C}$


#### HeLa



**Figura 9.** Viabilitatea celulara a culturilor HeLa incubate timp de 24 h cu solutii contaminate cu diferite concentratii de ioni de arsen in functie de cultura de control


Rector USAMVB,


Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu



Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu





**Figura 10** Viabilitatea celulară a culturilor HeLa incubate timp 24 h cu solutii contaminate cu diferite concentrații de ioni de  $\text{As}^{3+}$  și decontaminate utilizând nanoparticule de  $\text{Fe}^0$  în raport cu cultura de control.

Rector USAMVB,

Prof. Univ. Dr. Razvan Ionut Teodorescu

Director General INCDFM,

Dr. Ionut Marius Enculescu