



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2021 00340**

(22) Data de depozit: **16/06/2021**

(41) Data publicării cererii:
30/12/2022 BOPI nr. **12/2022**

(71) Solicitant:

- STIMPEX S.A., STR.NICOLAE TECLU NR.46-48, SECTOR 3, BUCUREŞTI, RO;
- ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ "FERDINAND I", BD.GEORGE COŞBUC, NR.39-49, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO;
- INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE - ICECHIM, SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR.202, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO

(72) Inventatori:

- ISTRATE MARCEL, STR.COLENTINA NR.19, SAT MOGOŞOAI, COMUNA MOGOŞOAI, IF, RO;
- ROTARIU TRAIAN, STR.INV.SÂRBU CONSTANTIN, NR.5A, SAT DUDU, COMUNA CHIAJNA, IF, RO;
- TOADER GABRIELA, ALEEA LEREŞTI, NR.6, BL.D2, SC.B, ET.1, AP.13, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO;

- MOLDOVAN ELENA ANDREEA, STR.GAROAFEI, NR.6, SC.D, AP.49, BISTRITA, BN, RO;
- ESANU SORIN RĂZVAN, STR.ORŞOVA, NR.6, BL.G1, SC.5, ET.4, AP.85, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO;
- PULPEA DANIELA, STR.IONIȚĂ CEGAN, NR.1, BL.P17, SC.1, ET.2, AP.12, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO;
- DÎRLOMAN FLORIN MARIAN, STR.PRIVDORULUI, NR.15, BL.12, SC.3, ET.4, AP.51, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
- PODARU ALICE IONELA, NR.136, SAT CRÂNGURILE DE JOS, COMUNA CRÂNGURILE, DB, RO;
- IORDACHE TANȚA VERONA, ALEEA DOLINA, NR.6, BL.70, SC.1, ET.1, AP.4, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO;
- GAVRILĂ ANA-MIHAELA, BD.ALEXANDRU OBREGIA NR.50, BL.R11, SC.B, AP.69, ET.6, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO

(54) **NANOCOMPOZITE POLIMERICE BIODEGRADABILE, CU PROPRIETĂȚI PELICULOGENE, DESTINATE DECONTAMINĂRII SUPRAFEȚELOR ȘI PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA ȘI UTILIZAREA ACESTORA**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unor nanocompozite polimerice cu proprietăți peliculogene utilizate pentru decontaminarea suprafețelor. Procedeul, conform inventiei, constă în etapele de: preparare a unor soluții polimerice apoase de concentrație 3,2...14% formate dintr-un amestec de trei polimeri constând în 3...10% alcool polivinilic, 0,1...2% alginat de sodiu și 0,1...2% gelatină, care sunt solubili în apă, (la

25...90°C, timp de 2...24 h), în care se dispersează 0,1...2% nano-bentonită hidrofilă, respectiv, nano-saponit și agent de decontaminare, se adaugă 2...5% glicerină, urmărză răcirea și depozitarea soluțiilor de decontaminare rezultate.

Revendicări: 3

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



OFICIAL DE STAN PENTRU INVENTII SI MARCI	RO 137173 A2
Cerere de brevet de inventie	
Nr. a 2021 00 340	60
Data depozit 16 -06 -2021	

1

NANOCOMPOZITE POLIMERICE BIODEGRADABILE, CU PROPRIETĂȚI PELICULogene, DESTINATE DECONTAMINĂRII SUPRAFEȚELOR ȘI PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA ȘI UTILIZAREA ACESTORA

Prezenta inventie se referă la obținerea unor nanocomposite polimerice biodegradabile, cu proprietăți peliculogene, destinate îndepărțării contaminanților de pe diferite tipuri de suprafete și la un procedeu pentru obținerea și utilizarea acestora.

Decontaminarea eficientă a suprafeteelor reprezentă, mai ales în contextul actual al pandemiei de COVID 19, o provocare atât pentru domeniul medical cât și pentru cel al cercetării. Îndepărțarea agenților contaminanți de pe suprafetele cu care intrăm în contact ar trebui să constituie o prioritate deoarece un mediu mai sigur exprimă garanția unei vieți mai sănătoase.

Decontaminarea poate fi definită, pe scurt, ca fiind totalitatea măsurilor întreprinse în vederea neutralizării / îndepărțării agenților contaminanți.


Contaminanții sunt agenți de natură chimică, biologică, radiologică sau nucleară care prezintă un impact negativ asupra mediului și/sau asupra sănătății umane. Atunci când aceștia sunt dispersați pe suprafete de interes și prezintă persistență, este imperativă găsirea de metode pentru a-i înlătura eficient. În cazul în care ei nu sunt neutralizați ci doar îndepărtați de pe suprafetele de interes, ulterior trebuie acordată o atenție deosebită și deșeurilor rezultante în urma procesului de decontaminare.

Există mai multe tipuri de agenți contaminanți: biologici (ex. bacterii, virusuri, fungi), radiologici (ex. materiale radioactive: ^{235}U , ^{241}Am , ^{137}Cs , ^{60}Co) și chimici, care se împart la rândul lor în organici (ex. combustibili, pesticide, erbicide, insecticide, substanțe toxice de luptă, solvenți organici) și anorganici (ex. amoniac, CO_2 , SO_2 , săruri sau metale grele: plumb, mercur, crom, arsen), etc. Agenții contaminanți se găsesc în mediu în stare solidă, lichidă sau gazoasă, în consecință, contaminarea este posibilă oriunde.

Dintre toate mediile în care se poate regăsi contaminarea (aer, apă, sol, alimente, pe diverse obiecte, și.a.), este necesară acordarea unei atenții sporite suprafeteelor contaminate deoarece, prin contactul direct cu acestea, agenții contaminanți pot ajunge cel mai repede și cel mai ușor în organism, acest lucru având ulterior consecințe grave asupra sănătății persoanei infectate/intoxicate.

Decontaminarea suprafeteelor se poate realiza prin mai multe metode fizice sau chimice: aspirare, ștergere sau măturare umedă, spălare cu apă, spălare cu solvenți, spălare cu soluții de decontaminare, folosirea de emulsii sau spume, utilizarea gelurilor, utilizarea peliculelor exfoliente, și.a. Aceste metode, deși sunt eficiente în îndepărțarea agentului contaminant, generează o cantitate însemnată de deșeuri (chimice, biologice, radiologice) în urma procesului de decontaminare, ceea ce reprezintă un mare dezavantaj.

În funcție de natura mediului contaminat (suprafață plană, conducte, echipamente, și.a.), agenții de decontaminare pot fi înglobați în pelicule, spume, hidrogeluri, și.a. (R.R. Parra, V.F. Medina, J.L. Conca, The use of fixatives for response to a radiation dispersal devise attack – a



review of the current (2009) state-of-the-art, Journal of Environmental Radioactivity, Volume 100, Issue 11, 2009, Pages 923-934)

Există și varianta de a fixa contaminanții pe suprafață, cu ajutorul unor pelicule care să constituie o barieră între suprafața contaminată și aer, până în momentul în care aceasta va putea fi îndepărtată împreună cu agentul contaminant. Fixarea contaminanților pe suprafață se utilizează pentru a preveni migrarea acestora în cazul în care procesul de decontaminare nu se poate realiza la acel moment. Există două metode prin care se poate realiza fixarea contaminanților pe suprafete: prin aplicarea unei membrane/pelicule care să acopere suprafața contaminată, împiedicând astfel contactul cu agenții contaminanți sau prin aplicarea unei pelicule care să și lege chimic agenții contaminanți. Așadar, unele pelicule/membrane de fixare pot fi utilizate pentru acoperirea suprafetelor contaminate dar și pentru decontaminarea efectivă.

În literatura de specialitate se regăsesc mai multe metode de decontaminare a suprafetelor, fiecare dintre acestea prezintând avantaje și dezavantaje specifice. Decontaminarea cu materiale care au proprietăți peliculogene pare să fie totuși cea mai avantajoasă, deoarece cantitatea de deșeuri generate post-decontaminare este mult mai redusă. În continuare, sunt prezентate câteva dintre cele mai importante lucrări în care au fost descrise metode de decontaminarea suprafetelor cu ajutorul unor folii/pelicule polimerice ce pot fi ulterior îndepărtate prin exfoliere:

WechselgartnerH., în lucrarea intitulată Decontamination with pasty pickling agents forming a strippable foil (1991) descrie o metodă de decontaminare in-situ prin aplicarea pe suprafața contaminată (într-un proces care constă într-o etapă sau în mai multe etape) a unor agenți chimici agresivi, care determină diluarea și adsorbția contaminantului și apoi se întăresc pentru a forma o folie. Deși această metodă ar genera un volum mai redus de deșeuri secundare, dezavantajul ei constă în toxicitatea agenților decontaminați utilizați.

D. Chiper, C.S. Tuta, S.E. Manea, G.G. Bubueanu, Decontamination of Tritium Contaminated Surfaces Using Strippable Polymeric Gel, Rev. Chim., 71 (3), 2020, 269-281 au utilizat produsele DeconGel1108 și DeconGel 1102, produse de CBI Polymers (USA) pentru decontaminarea suprafetelor. Dezavantajul acestor soluții de decontaminare constă în faptul că acestea conțin solventi toxici iar gradele de decontaminare obținute nu au depășit 75%.

M.A. Ebadian, în Raportul tehnic intitulat Assessment of strippable coatings for deactivation and decommissioning (1999), descrie comparativ performanțele unor soluții de decontaminare comerciale existente. Deși aceste produse aveau capacitatea de a forma filme polimerice rezistente la încercări mecanice de tip: tracțiune, abraziune sau exfoliere, gradul de decontaminare realizat prin intermediul lor se situa la doar 60%, în cele mai multe dintre cazuri.

H.N. Gray, B. Jorgensen, D.L. McClaugherty, A. Kippenberger, în Smart Polymeric Coatings for Surface Decontamination, Ind. Eng. Chem. Res. 2001, 40, 16, 3540–3546 au descris modalitatea de obținere a unor acoperiri polimerice „inteligente” capabile atât de detecția cât și de îndepărțarea metalelor grele sau radioactive de pe suprafetele contaminate, însă dezavantajele acestor soluții de decontaminare constau în faptul că agenții de decontaminare utilizați nu sunt biodegradabili, generând astfel deșeuri post-decontaminare suplimentare.



D.Banerjee, U. Sandhya , S.A. Khot and C. Srinivas, în Raportul tehnic Development of strippable gel for surface decontamination applications (2015) descriu folosirea unui gel pe bază de alcool polivinilic și glicerină pentru decontaminarea suprafețelor. Dezavantajul acestor soluții de decontaminare este reprezentat de faptul că ele sunt corozive, deoarece conțin și acid azotic sau acid clorhidric, ceea ce poate afecta integritatea suprafețelor decontaminate.

J.Wang, G. Liu, L.Zhao, S.Wang and J. Li1, Research on nuclear emergency decontamination technology based on strippable coating, J Radioanal Nucl Chem 322, 1049–1054 (2019) au folosit o emulsie acrilică pentru a obține pelicule exfoliente. Deși contaminanții au fost îndepărtați în proporție de până la 78%, materialele utilizate nu sunt biodegradabile, generând astfel probleme suplimentare legate de tratarea deșeurilor rezultate în urma procesului de decontaminare.

În brevetul australian AU 2013245420 B2 al cărui autor este Chilcott Robert se prezintă o metodă de decontaminare care presupune utilizarea unor polimeri care conțin acid itaconic, acid 2-trifluorometilacrilic, N,N'- metilenbisacrilamidă, acid metacrilic, acid urocanic sau monomeri vinilici. Dezavantajul acestei invenții constă în toxicitatea monomerilor utilizați cât și în generarea de deșeuri suplimentare deoarece polimerii obținuți nu sunt biodegradabili.

În brevetul US 9.458,419 B2- Edgington *et al.* sunt prezentate niște soluții apoase pe bază de alcool polivinilic ce pot fi întrebuințate pentru decontaminarea suprafețelor. Această metodă are dezavantajul că utilizează agenți de complexare care nu sunt biodegradabili precum aciduldietilentriaminopentaacetic (DTPA) iar soluțiile de decontaminare sunt și corozive întrucât contin cantități însemnante de NaOH.

În brevetul WO 2013/023021 Al- Edgington et al. sunt prezentate o multitudine de variante de soluții polimerice pe bază de polimeri vinilici, acrilici sau celulozici ce ar putea fi folosite pentru decontaminare însă dezavantajul acestora constă în indicațiile de a folosi solventi volatili și toxici pentru solubilizarea acestor polimeri cât și agenți de complexare non-biodegradabili precum EDTA sau DTPA sau compuși corozivi precum NaOH.

Aşa cum reiese şi din literatura de specialitate, dintre toate metodele de decontaminare a suprafeţelor, utilizarea peliculelor exfoliente se remarcă deoarece prezintă mai multe avantaje: uşurinţa aplicării, capacitatea de curăţare sporită, pot fi utilizate pe diverse tipuri de suprafeţe, costuri reduse, ş.a.. Peliculele de decontaminare existente au însă şi unele dezavantaje: conţin materiale sau solvenţi toxici, conţin materiale care nu sunt biodegradabile şi nu asigură întotdeauna un grad ridicat de decontaminare.

În acest context, această invenție propune o alternativă „prietenoasă cu mediul”, în acord cu principiile „chimiei verzi”, reprezentată printr-o metodă inovatoare de decontaminare ce utilizează nanocompozite polimerice exfoliente, care se prepară cu ușurință (prin simplă amestecare a elementelor componente), folosind materii prime ieftine (apă, polimeri hidrosolubili și agenți de decontaminare specifici), netoxice (pot fi preparate și utilizate fără să prezinte riscuri) și biodegradabile (nu generează deșeuri suplimentare după decontaminare). Această metodă de decontaminare este eficientă (asigură un grad de decontaminare ridicat) și rapidă (în maxim 24 ore peliculele pot fi detașate cu ușurință, lăsând curată suprafața pe care au fost aplicate).



Aceste nanocompozite polimerice cu proprietăți peliculogene prezintă și alte numeroase avantaje, în comparație cu alte metode, datorită ușurinței cu care se aplică soluția decontaminare din care ele se obțin, a capacitații acestor soluții de a pătrunde și în porii/microfisurile materialului, a capacitații de a capta, îngloba și de îndepărta agentul contaminant, generând cantități reduse de deșeuri după procesul de decontaminare, costuri reduse de operare, aplicabilitate, compatibilitate cu diferite tipuri de suprafețe (metalice, ceramice, polimerice, lemn, beton, sticlă etc.) și.a.

Principiul acestei metode de decontaminare constă, în primă fază, în aplicarea unei soluții polimerice apoase pe suprafața contaminată. Apoi, agentul de decontaminare conținut de această soluție interacționează cu agentul contaminant, care este extras de pe suprafața contaminată și este înglobat și fixat în matricea nanocompozitului. După uscare, pelicula polimerică poate fi îndepărtată cu ușurință, prin simpla exfoliere mecanică, suprafața rămânând astfel decontaminată. Ea va fi ulterior tratată ca deșeu chimic, biologic sau radiologic (în funcție de agentul contaminant pe care îl va îngloba), dar marele avantaj al acestei metode îl reprezintă faptul că aceste pelicule fiind subțiri și maleabile, pot fi compactate și depozitate în siguranță.

Problema tehnică pe care o rezolvă această invenție constă în prepararea unor soluții de decontaminare netoxice și biodegradabile, care au o capacitate remarcabilă de a capta și îngloba agentul contaminant (de natură chimică, biologică sau radiologică) în matricea nanocompozitului polimeric, formând ulterior pelicule rezistente ce pot fi exfoliate cu ușurință. Fiind biodegradabile, aceste nanocompozite polimerice nu vor genera probleme suplimentare legate de tratarea deșeurilor.

Această invenție, care constă în obținerea unor nanocompozite polimerice cu proprietăți peliculogene, destinate decontaminării suprafețelor cât și în procedeul pentru obținerea și utilizarea acestora, înălță dezavantajele metodelor descrise anterior prin faptul că materialele utilizate pentru sinteză sunt netoxice și biodegradabile, prin modalitatea în care acționează asupra agenților contaminanți (chimici, biologici sau radiologici), prin eficacitatea lor cât și prin proprietățile lor remarcabile.

Această invenție prezintă următoarele avantaje:

1. Utilizează apă ca solvent.
2. Utilizează polimeri hidrosolubili biodegradabili.
3. Utilizează agenți de decontaminare care asigură un grad de decontaminare ridicat.
4. Utilizează argile hidrofile care au atât rolul de a adsorbi contaminanții cât și de a conferi peliculelor obținute rezistență mecanică, ceea ce facilitează procesul de exfoliere.
5. Rețeta de bază a soluțiilor de decontaminare poate fi adaptată în funcție de tipul agentului contaminant, putând fi utilizată pentru înălțarea agenților chimici (iperită, levizită, tabun, sarin, soman, Vx sau alți agenți chimici), biologici (bacterii, virusuri, toxine microbiene, ciuperci patogene sau alți agenți biologici), cât și a metalelor grele (Pb, Hg, Cd, As sau alte metale grele) sau radioactive (^{137}Cs , ^{241}Am , ^{235}U , ^{90}Sr , ^{57}Co sau alte materiale radiologice).
6. Soluțiile de decontaminare pot fi aplicate cu ușurință, pe orice tip de suprafață, prin turnare, aplicare cu pensula sau pulverizare.



7. Această metodă de decontaminare asigură un grad de decontaminare ridicat, datorită capacitatei acestor materiale de a prelua și îngloba agenții chimici, biologici sau radiologici de pe suprafețele contaminante.
8. Peliculele nanocompozite prezintă proprietăți mecanice care permit utilizatorului să realizeze cu ușurință procesul de exfoliere. Fiind maleabile, acestea pot fi compactate după încheierea procesului de exfoliere, reducând astfel volumul ocupat în etapa de depozitare a deșeurilor.

Toate valorile exprimate procentual în prezenta invenție reprezintă procente de masă.

Nanocompozitele polimerice biodegradabile, cu proprietăți peliculogene, destinate decontaminării suprafețelor și procedeul pentru obținerea și utilizarea acestora înlătură dezavantajele procedeelor menționate anterior prin aceea că se prepară o soluție polimerică apoasăde concentrație 3,2...14%, alcătuită dintr-un amestec de trei polimeri constând în 3...10% alcool polivinilic (de masă moleculară 85,000...124,000Da și grad de hidroliză 87...99%) și 0,1...2% alginat de sodiu și 0,1...2% gelatină, care sunt solubili în apă (la 25...90 °C, 2...24 ore), în care se dispersează 0,1...2% nano-bentonită hidrofilă sau 0,1...2% nano-saponit și 0,1...2% agent de decontaminare (constând în agenți de complexare pentru metale grele și/sau radioactive: acid iminodisuccinic sau acid poliaspartic sau acid etilendiamino -N,N'-disuccinic sau acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic; agenți pentru decontaminarea agenților chimici și/sau biologici: nanoparticule de argint sau nanoparticule de cupru sau nanoparticule de oxid de zinc sau nanoparticule de dioxid de titan sau dioxid de zirconiu sau dioxid de ceriu; agenți oxidanți: apă oxigenată sau percarbonat de sodiu și tetraacetiletidiamină sau persulfat de amoniu sau borax sau dicloroizocianurat de sodiu) și la final se adaugă 2...5% glicerina, iar după răcire, soluția de decontaminare astfel obținută poate fi depozitată într-un recipient închis, la temperatură ambientă, ferit de lumina directă a soarelui, până la momentul în care este aplicată pe suprafața contaminată, prin turnare sau aplicare cu pensula sau aplicare cu ajutorul unei role sau prin pulverizare, după care este lăsată să decontamineze și să se usuce complet (8...48 ore), iar ulterior aceasta poate fi exfoliată, apoi poate fi compactată și introdusă într-un recipient etichetat corespunzător (ca deșeu chimic, biologic sau radioactiv).

Următoarele exemple indică metodele preferate pentru obținerea materialelor nanocompozite pentru înlăturarea metalelor grele sau radioactive de pe suprafețele contaminate, ce fac obiectul prezentei invenții, fără a limita însă aria de acoperire a invenției:


1. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid iminodisuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține



la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.


2. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid poliaspartic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
3. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid etilendiamino -N,N'-disuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
4. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid N,N'-bis(carboximetil)-L-glutamic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
5. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid iminodisuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
6. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid poliaspartic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
7. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid etilendiamino -N,N'-disuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub

55
Scrierile
7.4
f



agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.

8. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid N,N'-bis(carboximetil)-L-glutamic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
9. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid iminodisuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5 g glicerină.
10. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid poliaspartic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5 g glicerină.
11. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid etilendiamino -N,N'-disuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă



Stimpex



Adch

peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5g glicerină.

12. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă peste soluții de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5g glicerină.
13. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid iminodisuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5 g glicerină.
14. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid poliaspartic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5 g glicerină.
15. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid etilendiamino -N,N'-disuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă

Stimper 5

S.A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5g glicerină.

16. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 58 ml apă distilată și 0,5g acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 3 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). Separat se prepară o soluție formată din 1g de alginat de sodiu dizolvat în 24 ml apă și o soluție formată din 0,5g de gelatină dizolvată în 9,5 ml apă. Cele două soluții se adaugă peste soluția de alcool polivinilic iar întreg amestecul mai este menținut sub agitare, la 60 °C timp de o oră. La final se adaugă 2,5g glicerină.
17. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid iminodisuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
18. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid poliaspartic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
19. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid etilendiamino -N,N'-disuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.

Slămpăr
S.A.



20. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
21. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid iminodisuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
22. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid poliaspartic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
23. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid etilendiamino -N,N'-disuccinic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
24. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 83,5 ml apă distilată și 0,5g acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic. După solubilizarea agentului de complexare, se adaugă 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie



termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină. Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.

Noile materiale nanocompozite obținute în vederea utilizării lor ca soluții ecologice pentru înlăturarea agenților chimici de pe suprafețele contaminate în cadrul acestei invenții, au fost de regulă sintetizate în conformitate cu următoarele exemple, fără a limita însă aria de acoperire a invenției:

25. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de oxid de zinc. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
26. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de dioxid de titan. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
27. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de dioxid de zirconiu. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
28. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de dioxid de ceriu. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
29. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare

Scris de Sumpex S.
31.01.2024

31.01.2024



la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de oxid de zinc. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.

30. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de dioxid de titan. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
31. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de dioxid de zirconiu. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
32. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de dioxid de ceriu. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
33. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 80 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și 20 ml soluție apă oxigenată de concentrație 35% .
34. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 80 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și 20 ml soluție apă oxigenată de concentrație 35% .
35. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare

S. Simper



la temperatură ambiantă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g tetraacetiletilendiamină (TAED).

36. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambiantă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g persulfat de amoniu (APS).
37. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambiantă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g tetraacetiletilendiamină (TAED).
38. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambiantă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g persulfat de amoniu (APS).
39. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambiantă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g tetraacetiletilendiamină (TAED). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, formând astfel instantaneu un gel.
40. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambiantă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore).

Stampa

3 A.

flo



final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g persulfat de amoniu (APS). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.

41. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g tetraacetiletidendiamină (TAED). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
42. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 1 g percarbonat de sodiu și 0,2 g persulfat de amoniu (APS). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, formând astfel instantaneu un gel.

Noile materiale nanocompozite obținute în vederea utilizării lor ca soluții ecologice pentru înlăturarea agenților biologici de pe suprafețele contaminate în cadrul acestei invenții, au fost sintetizate de regulă în conformitate cu următoarele exemple, fără a limita însă aria de acoperire a invenției:

43. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de argint. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
44. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de cupru. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține

Stimpex 1

3

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.

45. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de argint. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
46. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 100 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi, când se introduc și 5mg nanoparticule de cupru. Amestecul este ultrasonat timp de 30 min. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină.
47. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g tetraacetiletilendiamină (TAED).
48. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g persulfat de amoniu (APS).
49. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g tetraacetiletilendiamină (TAED).
50. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g tetraacetiletilendiamină (TAED).



Sfumură
J. I.

termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g persulfat de amoniu (APS).

51. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g tetraacetiletidendiamină (TAED). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
52. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g persulfat de amoniu (APS). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, formând astfel instantaneu un gel.
53. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g tetraacetiletidendiamină (TAED). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.
54. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice.Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, 0,5 g percarbonat de sodiu și 0,1 g persulfat de amoniu (APS). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, astfel formând instantaneu un gel.

Ştefan

3

3




55. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, și 1g dicloroizocianurat de sodiu (Na-DCC).
56. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, și 1g dicloroizocianurat de sodiu (Na-DCC).
57. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g bentonită hidrofilă de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, și 1g dicloroizocianurat de sodiu (Na-DCC). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, formând astfel instantaneu un gel.
58. Într-un vas prevăzut cu agitare magnetică se introduc 90 ml apă distilată și 1g saponit hidrofil de dimensiuni nanometrice. Vasul este acoperit iar dispersia se menține sub agitare la temperatură ambientă până a doua zi. Ulterior, amestecul este plasat într-o baie termostatată la 90 °C și se adaugă 10 g alcool polivinilic. Vasul este acoperit și se menține la această temperatură până la solubilizarea completă a polimerului (aproximativ 2 ore). La final se adaugă 5 g glicerină și o soluție formată din 10 ml apă, și 1g dicloroizocianurat de sodiu (Na-DCC). Separat se prepară o soluție din 4 g borax și 100 ml apă. Cele două soluții finale se pulverizează simultan pe suprafața contaminată, formând astfel instantaneu un gel.

În continuare, este descris procedeul pentru utilizarea soluțiilor de decontaminare care generează nanocompozite polimerice biodegradabile cu proprietăți peliculogene, destinate decontaminării suprafețelor:

Soluțiile de decontaminare sunt preparate de regulă conform exemplelor enumerate, apoi amestecurile sunt lăsate să se răcească și pot fi depozitate în recipiente închise, ferite de lumina directă a soarelui, până la momentul în care soluțiile vor fi aplicate pe suprafața contaminată, prin turnare sau aplicare cu pensula sau aplicare cu ajutorul unei role sau prin pulverizare. După



aplicare, soluțiile de decontaminare vor fi lăsate să acționeze, să decontamineze și să se usuce complet iar apoi peliculele astfel formate vor putea fi exfoliate, ulterior putând fi compactate și introduse într-un recipient etichetat corespunzător (ca deșeu chimic, biologic sau radioactiv).



42

NANOCOMPOZITE POLIMERICE BIODEGRADABILE, CU PROPRIETĂȚI PELICULogene, DESTINATE DECONTAMINĂRII SUPRAFEȚELOR ȘI PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA ȘI UTILIZAREA ACESTORA

REVENDICĂRI

1. Nanocompozite polimerice biodegradabile, cu proprietăți peliculogene, destinate decontaminării suprafețelor, caracterizate prin aceea că sunt constituite dintr-o soluție polimerică apoasă de concentrație 3,2...14%, alcătuită dintr-un amestec de trei polimeri constând în 3...10% alcool polivinilic (de masă moleculară 85,000...124,000Da și grad de hidroliză 87...99%) și 0,1...2% alginat de sodium și 0,1...2% gelatină, 0,1...2% nano-bentonită hidrofilă sau 0,1...2% nano-saponit și 0,1...2% agent de decontaminare (constând în agenți de complexare pentru metale grele și/sau radioactive: acid iminodisuccinic sau acid poliaspartic sau acid etilendiamino -N,N'-disuccinic sau acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic; agenți pentru decontaminarea agenților chimici și/sau biologici: nanoparticule de argint sau nanoparticule de cupru sau nanoparticule de oxid de zinc sau nanoparticule de dioxid de titan sau dioxid de zirconiu sau dioxid de ceriu; agenți oxidanți: apă oxigenată sau percarbonat de sodium și tetraacetiletidiamină saopersulfat de amoniu sau borax sau dicloroizocianurat de sodiu), și 2...5% glicerina.
2. Procedeu de obținere de nanocompozite polimerice biodegradabile, cu proprietăți peliculogene, conform revendicării 1, care constă în prepararea unei soluții polimerice apoase de concentrație 3,2...14%, alcătuită dintr-un amestec de trei polimeri constând în 3...10% alcool polivinilic (de masă moleculară 85,000...124,000Da și grad de hidroliză 87...99%) și 0,1...2% alginat de sodiu și 0,1...2% gelatină, care sunt solubili în apă (la 25...90 °C, 2...24 ore), în care se dispersează 0,1...2% nano-bentonită hidrofilă sau 0,1...2% nano-saponit prin menținere sub agitare (900 rpm) la temperatură ambientă timp de 20...24 ore și 0,1...2% agent de decontaminare (constând în agenți de complexare pentru metale grele și/sau radioactive: acid iminodisuccinic sau acid poliaspartic sau acid etilendiamino -N,N'-disuccinic sau acid N,N-bis(carboximetil)-L-glutamic; agenți pentru decontaminarea agenților chimici și/sau biologici: nanoparticule de argint sau nanoparticule de cupru sau nanoparticule de oxid de zinc sau nanoparticule de dioxid de titan sau dioxid de zirconiu sau dioxid de ceriu; agenți oxidanți: apă oxigenată sau percarbonat de sodiu și tetraacetiletidiamină sau persulfat de amoniu sau borax sau dicloroizocianurat de sodiu), și la final se adaugă 2...5% glicerina.
3. Procedeu de utilizare a soluțiilor de decontaminare care generează nanocompozite polimerice biodegradabile cu proprietăți peliculogene, destinate decontaminării suprafețelor, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că soluțiile de decontaminare sunt preparate conform exemplelor enumerate, apoi amestecurile sunt lăsate să se răcească și pot fi depozitate în recipiente închise, ferite de lumina directă a soarelui, până la momentul în care soluțiile vor fi aplicate pe suprafață contaminată, prin turnare sau aplicare cu pensula sau aplicare cu ajutorul unei role sau prin pulverizare iar după aplicare, soluțiile de decontaminare vor fi lăsate să acționeze, să decontamineze (8...48 ore) și să se usuze complet iar apoi peliculele astfel formate vor putea fi exfoliate, ulterior putând fi compactate și introduse într-un recipient etichetat corespunzător (ca deșeu chimic, biologic sau radioactive).

Stimprez
3

