



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2022 00393**

(22) Data de depozit: **08/07/2022**

(41) Data publicării cererii:
30/01/2024 BOPI nr. **1/2024**

(71) Solicitant:
• **INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA LASERILOR, PLASMEI ȘI
RADIATIEI, STR. ATOMIȘTILOR NR.409,
MĂGURELE, IF, RO**

(72) Inventatorii:
• **VIESPE CRISTIAN, STR.DORNEASCA
NR.4, BL.P 64, SC.3, AP.86, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, B, RO;**

• **MIU DANA MARIA, STR. PROMETEU
NR. 28-32, BL. 14F, SC. 2, AP. 18,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, B, RO;**
• **ENACHE CORNELIA, STR.LUICĂ, NR.23,
BL.M1, SC.1, ET.1, AP.9, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, B, RO;**
• **CONSTANTINOIU IZABELA,
STR.STROIEȘTI, NR.13, COM.BERTEA,
PH, RO**

Această publicație include și modificările descrierii,
revendicărilor și desenelor depuse conform art. 35 alin.
(20) din HG nr. 547/2008

(54) **PROCEDEU DE OBȚINERE A FILMELOR DE ZNO
CU SUPRAFAȚĂ SPECIFICĂ MARE PENTRU SENZOR
DE UMIDITATE CU UNDE ACUSTICE DE SUPRAFAȚĂ
(SUAS)**


(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unor straturi subțiri de ZnO poroase, cu suprafață specifică mare, utilizabile ca straturi senzitive în senzori cu sensibilitate îmbunătățită la umiditate, de tip senzor cu unde acustice de suprafață SUAS, realizate prin depunere cu un laser funcționând în pulsuri cu durata de ordinul picosecundelor. Procedeul conform inventiei constă în iradierea unei tinte (1) de ZnO, plasată într-o incintă (2) cu atmosferă controlată, cu un fascicul (3) provenit de la un laser (4) care funcționează în pulsuri de picoseconds, materialul (6) rezultat în urma ablației laser a tintei (1) fiind depus direct pe suprafața unui senzor SUAS (7) sub forma unui strat sensibil poros, în prezența oxigenului provenit de la o butelie (9), la o presiune care conduce la obținerea unor filme nanoporoase.

Revendicări initiale: 1

Revendicări amendate: 1

Figuri: 1



Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozitîilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MĂRCI	
Cerere de brevet de Invenție	
Nr.	a 2022 op 393
Data depozit 08 -07- 2022.....	

Descrierea invenției

Procedeu de obținere a filmelor de ZnO cu suprafață specifică mare pentru senzor de umiditate cu unde acustice de suprafață (SUAS)

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unor straturi subțiri de ZnO poroase, cu suprafață specifică mare, utilizabile ca straturi senzitive în senzori de umiditate de tip SUAS (senzor cu unde acustice de suprafață), bazat pe depunere laser, utilizând un laser funcționând în pulsuri cu durată de ordinul picosecundelor.

Domeniile de aplicabilitate ale senzorilor de umiditate sunt numeroase: monitorizare în diverse echipamente medicale (echipamente medicale respiratorii, sterilizatori, incubatoare, etc), procesare farmaceutică, procesare în domeniul industrial (de exemplu, în industria circuitelor integrate), monitorizarea mediului, etc. Sensibilitatea senzorilor de umiditate SUAS crește puternic odată cu suprafața specifică a stratului senzitiv. ZnO este utilizat ca strat senzitiv datorită posibilității obținerii unor structuri cu suprafață specifică mare cum ar fi de exemplu nanocoloane [1,2], sfere coloidale [3], nanopereți [4], etc. Obținerea acestor structuri necesită însă procedee complexe, cu multe etape succesive, ca de exemplu metode chimice de auto-assembly [3] sau combinații de metode chimice și pulverizare catodică [5]. Utilizarea unui laser de picoseconde pentru producerea unui strat subțire de ZnO conduce la un strat extrem de poros, cu suprafață specifică mare, într-o singură etapă. Utilizat ca strat senzitiv într-un senzor de umiditate de tip SUAS, stratul de ZnO obținut prin procedeul care utilizează un laser de picoseconde are o sensibilitate mărită, față de senzori de umiditate bazați pe straturi subțiri de ZnO obținuți prin alte metode decât cele laser, sau față de cele care utilizează laseri cu pulsuri de nanosecunde.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de straturi subțiri de ZnO cu suprafață specifică mare sub formă de nanocoloane [1, 2], sau sfere coloidale [3].

Aceste procedee prezintă dezavantajul complexității și al necesității mai multor etape intermediare.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de straturi subțiri poroase de ZnO pentru senzori de umiditate de tip SUAS bazate pe metode chimice [5].

Aceste procedee prezintă o serie de dezavantaje. Procedeele chimice utilizează precursori, ceea ce conduce la generarea de impurități și produși secundari care trebuie ulterior eliberați.

Procedeele chimice sunt complexe și de durată lungă, deoarece necesită o serie de etape intermediare.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de straturi subțiri de ZnO pentru senzori de umiditate de tip SUAS bazate pe pulverizare catodică [6].

Aceste procedee prezintă dezavantajul că straturile produse nu sunt foarte poroase, datorită presiunii de lucru limitate inerente pulverizarii catodice. Straturile produse fiind sub formă de insule de material relativ compacte, insuficient de poroase, senzorii în care sunt înglobați au răspunsuri la umiditate la ordinul zecilor de kHz.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de senzori SUAS bazate pe depunere cu laseri cu dure ale pulsurilor de ns.

Aceste procedee prezintă dezavantajul că nu produc straturi senzitive poroase decât dacă se utilizează presiuni de depunere ridicate.

Scopul invenției este de a elabora un procedeu laser de obținere a unui strat de ZnO poros, cu suprafață specifică mare, utilizabil ca strat senzitiv pentru senzori de umiditate de tip SUAS, având o sensibilitate mare la umiditate, fără generarea de produși secundari, utilizând o singură etapă de fabricare a stratului senzitiv (one-step).

Procedeul conform invenției înlătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că stratul senzitiv de ZnO este depus utilizând un laser cu pulsuri de picoseconde. Depunerea unui strat nanoporous de ZnO cu suprafață specifică mare înălătură problema complexității obținerii altor tipuri de structuri de ZnO cu suprafață specifică mare, prin utilizarea unui procedeu ce necesită o singură etapă de depunere. Depunerea laser înălătură problema impurității și a produșilor secundari, precum și aceea a necesității mai multor etape succesive, prin aceea că este un procedeu curat, direct, în care stratul este obținut într-o singură etapă. Depunerea cu un laser cu picoseconde produce straturi senzitive cu porozitate ridicată, care conduc la o sensibilitate la umiditate mărită a senzorilor SUAS în care sunt încorporate, atingând răspunsuri de ordinul 6-7 MHz la o umiditate relativă de 80 %. Aceste valori sunt de câteva ori mai mari decât răspunsul senzorilor SUAS având straturi de ZnO cu suprafață specifică mare pe bază de nanofibre, 2 MHz la 90 % umiditate relativă [5].

Problemele pe care le rezolvă invenția sunt îmbunătățirea sensibilității senzorilor de tip SUAS la umiditate, utilizând un film nanoporous de ZnO cu suprafață specifică mare, realizat prin depunere laser pulsată utilizând un laser de picoseconde. După cum este evidențiat în imaginile SEM ale suprafeței straturilor senzitive de ZnO obținute prin metoda descrisă, se obțin straturi sub formă de aglomerări de nanoparticule care ocupă zone mari (circa 40%) din suprafață, pe când cele depuse cu un laser de ns constau în nanoparticule care prezintă o

împachetare densă. Prin această metodă se obțin filme cu porozitate ridicată, prin urmare și cu suprafață specifică ridicată, direct, într-o singură etapă. Datorită porozității ridicate a filmului este îmbunătățită capacitatea acestora de absorbție a moleculelor de apă, mărind efectul masic care contribuie la detecția umidității în senzorii de tip SUAS, crescând astfel sensibilitatea senzorilor. Prin utilizarea ZnO este totodată îmbunătățită sensibilitatea senzorilor și prin mărirea efectului acustoelectric, care contribuie de asemenea la detecția umidității în senzorii SUAS, prin modificarea conductivității electrice a ZnO în prezența vaporilor de apă. Modificarea conductivității electrice se produce prin creșterea numărului de electroni liberi odată cu creșterea umidității relative, în urma reacției vaporilor de apă cu atomii de Zn din rețea.

Procedeul, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:

- permite obținerea unui strat poros de ZnO, cu suprafață specifică mare, conducând la o sensibilitate ridicată a senzorului de umiditate SUAS în care este încorporat;
- permite obținerea unui strat sensitiv cu suprafață specifică mare sub forma unui strat poros de ZnO, printr-un procedeu relativ simplu, fără etapele suplimentare complexe necesare pentru obținerea altor tipuri de straturi cu suprafață specifică mare, cum sunt nanocoloanele sau sferele coloidale;
- permite obținerea unui strat sensitiv poros într-o singură etapă, fără să fie necesare etape intermediare și fără să se genereze produse secundare care trebuie ulterior eliminate, ca în cazul procedeelor chimice;
- permite obținerea unei sensibilități ridicate la umiditate a senzorului SUAS, prin utilizarea ZnO, la care reacția cu vaporii de apă conduce și la un răspuns la umiditate prin efectul acustoelectric, care se adaugă efectului masic.

Conform procedeului conform invenției de obținere a filmelor de ZnO cu suprafață specifică mare pentru senzori de umiditate cu unde acustice de suprafață, stratul sensibil al senzorului SUAS este obținut direct prin depunere cu un laser cu pulsuri de ordinul picosecundelor. Depunerea se face la temperatura camerei la o presiune de oxigen de 700 mTorr, rezultând un strat de ZnO poros, cu suprafață specifică mare. Aceasta conduce la proprietăți îmbunătățite ale senzorului SUAS de umiditate în care este încorporat ca strat sensitiv.

Procedeul conform invenției constă în iradierea unei ținte de ZnO (1), plasată într-o incintă cu atmosferă controlată (2), cu un fascicul (3) provenit de la un laser (4) care funcționează în pulsuri de picoseconde. Fasciculul laser este focalizat cu ajutorul unei lentile (5) pe suprafața țintei (1). Materialul (6) care rezultă în urma ablației laser a țintei (1) se depune direct pe suprafața unui senzor SUAS (7) sub forma unui strat sensibil poros. Ținta (1) este deplasată în timpul iradierii pentru a evita sapararea ei, care ar conduce la generarea unei morfologii

necorespunzătoare a stratului depus, prin intermediul unor masuțe de translație x-y (8), cu ajutorul unui controller, conectat la un calculator. Ablația țintei se face în prezența oxigenului provenit de la o butelie (9), la o presiune care conduce la obținerea unor filme nanoporoase.

Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a procedeului de obținere a unor straturi subțiri de ZnO poroase, cu suprafață specifică mare, utilizabile ca straturi senzitive în senzori de umiditate de tip SUAS, conform invenției, în legatură cu figura 1.

- Figura 1, schema dispozitivului experimental de obținere prin ablație laser cu pulsuri laser de picosecunde a filmelor nanoporoase de ZnO pentru senzori de umiditate de tip SUAS.

Referitor la figura 1, procedeul de obținere prin ablație laser cu pulsuri laser de picosecunde a filmelor nanoporoase de ZnO pentru senzori de umiditate presupune următoarele:

- Se iradiază o țintă de ZnO (1) plasată într-o incintă (2) cu un fascicul (3) provenit de la un laser pulsat (4), fascicul care este focalizat cu ajutorul unei lentile (5).
- Laserul (4) are o durată a pulsurilor de picosecunde, care asigură o porozitate ridicată a filmului de ZnO depus, o putere de 0,2 W, și funcționează cu o rată de repetiție a pulsurilor de 10 kHz.
- Ablația se produce într-o atmosferă de oxigen la presiunea de 700 mTorr, care asigură formarea unui strat poros, cu suprafață specifică mare. Presiunea gazului este controlată prin intermediul unui sistem care include o pompă de vid preliminar (10) al cărei debit este reglat prin intermediul unei valve (11) controlată de un controller (12), și de o valvă (13) care controlează fluxul de gaz, montată pe butelia de gaz (9) și controlată de un controller (14). Înainte de depunerea filmului, incinta este vidată cu ajutorul unei pompe de vid înalt (15).
- Materialul produs prin ablație laser a țintei este depus direct pe suprafața unui senzor SUAS (7), în zona dintre electrozii interdigitali. Senzorul este plasat la o distanță de 4 cm de țintă, având suprafața paralela cu cea a tintei.
- Depunerea stratului de ZnO se face la temperatura camerei.

Bibliografie

1. H.-S. Hong, D.-T. Phan, G.-S. Chung, „High-sensitivity humidity sensors with ZnO nanorods based on two-port surface acoustic wave delay line”, Sensors and Actuators B 171-172 (2012) 1283-1287.
2. J.V. Kennedy, R.J. Futter, F. Fang, A. Markwitz, „Zinc oxide nanostructures and sensors using zinc oxide nanostructures” Brevet US 2012/0091451.

3. J. Xie, H. Wang, Y. Lin, Y. Zhou, Y. Wu, „Highly sensitive humidity sensor based on quartz crystal microbalance coated with ZnO colloid spheres”, Sensors and Actuators B 177 (2013) 1083-1088.
4. Li, C., Yu, L., Fan, X., Yin, M., Nan, N., Cui, L., Ma, S., Li, Y., Zhang, B., Nucleation density and pore size tunable growth of ZnO nanowalls by a facile solution approach: Growth mechanism and NO₂ gas sensing properties, RSC Advances 10, (2020) 3319-3328.
5. J. Wu, C. Yin, H. Li, Y. Liu, Y. Shen, S. Garner, Y. Fu, H. Duan, “Ultrathin Glass-Based Flexible, Transparent, and Ultrasensitive Surface Acoustic Wave Humidity Sensor with ZnO Nanowires and Graphene Quantum Dots” ACS Applied Materials and Interfaces (2020), 12, 39817-39825.
6. Z. Xu, Z. Li, “Design and fabrication of ZnO-based SAW sensor using Low Power Homo-Buffer Layer for Enhanced Humidity Sensing” IEEE Sensor Journal 21(6) (2021) 7428-7433.

Revendicări

1. Procedeul de obținere a unor straturi subțiri de ZnO poroase, cu suprafață specifică mare, utilizabile ca straturi senzitive în senzori de umiditate de tip SUAS (senzor cu unde acustice de suprafață), caracterizat prin aceea că depunerea stratului de ZnO se face direct prin depunere laser, utilizând un laser funcționând în pulsuri cu durata de ordinul picosecundelor.

Desen explicativ




Figura 1

Descrierea invenției**Procedeu de obținere a filmelor de ZnO cu suprafață specifică mare pentru senzor de umiditate cu unde acustice de suprafață (SUAS)**

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unor straturi subțiri de ZnO poroase, cu suprafață specifică mare, utilizabile ca straturi senzitive în senzori de umiditate de tip SUAS (senzor cu unde acustice de suprafață), bazat pe depunere laser, utilizând un laser funcționând în pulsuri cu durată de ordinul picosecundelor.

Domeniile de aplicabilitate ale senzorilor de umiditate sunt numeroase: monitorizare în diverse echipamente medicale (echipamente medicale respiratorii, sterilizatori, incubatoare, etc), procesare farmaceutică, procesare în domeniul industrial (de exemplu, în industria circuitelor integrate), monitorizarea mediului, etc. Sensibilitatea senzorilor de umiditate SUAS crește puternic odată cu suprafața specifică a stratului senzitiv. ZnO este utilizat ca strat senzitiv datorită posibilității obținerii unor structuri cu suprafață specifică mare cum ar fi de exemplu nanocoloane [1,2], sfere coloidale [3], nanopereți [4], etc. Obținerea acestor structuri necesită însă procedee complexe, cu multe etape succesive, ca de exemplu metode chimice de auto-assembly [3] sau combinații de metode chimice și pulverizare catodică [5]. Utilizarea unui laser de picoseconde pentru producerea unui strat subțire de ZnO conduce la un strat extrem de poros, cu suprafață specifică mare, într-o singură etapă. Utilizat ca strat senzitiv într-un senzor de umiditate de tip SUAS, stratul de ZnO obținut prin procedeul care utilizează un laser de picoseconde are o sensibilitate mărită, față de senzori de umiditate bazați pe straturi subțiri de ZnO obținuți prin alte metode decât cele laser, sau față de cele care utilizează laseri cu pulsuri de nanosecunde.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de straturi subțiri de ZnO cu suprafață specifică mare sub formă de nanocoloane [1, 2], sau sfere coloidale [3].

Aceste procedee prezintă dezavantajul complexității și al necesității mai multor etape intermediare.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de straturi subțiri poroase de ZnO pentru senzori de umiditate de tip SUAS bazate pe metode chimice [5].

Aceste procedee prezintă o serie de dezavantaje. Procedeele chimice utilizează precursori, ceea ce conduce la generarea de impurități și produși secundari care trebuie ulterior eliberați.

Procedeele chimice sunt complexe și de durată lungă, deoarece necesită o serie de etape intermediare.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de straturi subțiri de ZnO pentru senzori de umiditate de tip SUAS bazate pe pulverizare catodică [6].

Acstea prezintă dezavantajul că straturile produse nu sunt foarte poroase, datorită presiunii de lucru limitate inherente pulverizarii catodice. Straturile produse fiind sub formă de insule de material relativ compacte, insuficient de poroase, senzorii în care sunt înglobați au răspunsuri la umiditatea de ordinul zecilor de kHz.

Sunt cunoscute procedee de fabricare de senzori SUAS bazate pe depunere cu laseri cu durate ale pulsurilor de ns.

Acstea prezintă dezavantajul că nu produc straturi senzitive poroase decât dacă se utilizează presiuni de depunere ridicate.

Scopul invenției este de a elabora un procedeu laser de obținere a unui strat de ZnO poros, cu suprafață specifică mare, utilizabil ca strat senzitiv pentru senzori de umiditate de tip SUAS, având o sensibilitate mare la umiditate, fără generarea de produși secundari, utilizând o singură etapă de fabricare a stratului senzitiv (one-step).

Procedeul conform invenției înlătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că stratul senzitiv de ZnO este depus utilizând un laser cu pulsuri de picoseconde. Depunerea unui strat nanoporous de ZnO cu suprafață specifică mare înlătură problema complexității obținerii altor tipuri de structuri de ZnO cu suprafață specifică mare, prin utilizarea unui procedeu ce necesită o singură etapă de depunere. Depunerea laser înlătură problema impurității și a produșilor secundari, precum și aceea a necesității mai multor etape succesive, prin aceea că este un procedeu curat, direct, în care stratul este obținut într-o singură etapă. Depunerea cu un laser cu picoseconde produce straturi senzitive cu porozitate ridicată, care conduc la o sensibilitate la umiditate mărită a senzorilor SUAS în care sunt incorporate, atingând răspunsuri de ordinul 6-7 MHz la o umiditate relativă de 80 %. Aceste valori sunt de câteva ori mai mari decât răspunsul senzorilor SUAS având straturi de ZnO cu suprafață specifică mare pe bază de nanofire, 2 MHz la 90 % umiditate relativă [5].

Problemele pe care le rezolvă invenția sunt îmbunătățirea sensibilității senzorilor de tip SUAS la umiditate, utilizând un film nanoporous de ZnO cu suprafață specifică mare, realizat prin depunere laser pulsată utilizând un laser de picoseconde. După cum este evidențiat în imaginile SEM ale suprafeței straturilor senzitive de ZnO obținute prin metoda descrisă, se obțin straturi sub formă de aglomerări de nanoparticule care ocupă zone mari (circa 40%) din suprafață, pe când cele depuse cu un laser de ns constau în nanoparticule care prezintă o

împachetare densă. Prin această metodă se obțin filme cu porozitate ridicată, prin urmare și cu suprafață specifică ridicată, direct, într-o singură etapă. Datorită porozității ridicate a filmului este îmbunătățită capacitatea acestora de absorbție a moleculelor de apă, mărind efectul masic care contribuie la detecția umidității în senzorii de tip SUAS, crescând astfel sensibilitatea senzorilor. Prin utilizarea ZnO este totodată îmbunătățită sensibilitatea senzorilor și prin mărirea efectului acustoelectric, care contribuie de asemenea la detecția umidității în senzorii SUAS, prin modificarea conductivității electrice a ZnO în prezența vaporilor de apă. Modificarea conductivității electrice se produce prin creșterea numărului de electroni liberi odată cu creșterea umidității relative, în urma reacției vaporilor de apă cu atomii de Zn din rețea.

Procedeul, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:

- permite obținerea unui strat poros de ZnO, cu suprafață specifică mare, conducând la o sensibilitate ridicată a senzorului de umiditate SUAS în care este încorporat;
- permite obținerea unui strat sensitiv cu suprafață specifică mare sub forma unui strat poros de ZnO, printr-un procedeu relativ simplu, fără etapele suplimentare complexe necesare pentru obținerea altor tipuri de straturi cu suprafață specifică mare, cum sunt nanocoloanele sau sferele coloidale;
- permite obținerea unui strat sensitiv poros într-o singură etapă, fără să fie necesare etape intermediare și fără să se genereze produse secundare care trebuie ulterior eliminate, ca în cazul procedeelor chimice;
- permite obținerea unei sensibilități ridicate la umiditate a senzorului SUAS, prin utilizarea ZnO, la care reacția cu vaporii de apă conduce și la un răspuns la umiditate prin efectul acustoelectric, care se adaugă efectului masic.

Conform procedeului conform invenției de obținere a filmelor de ZnO cu suprafață specifică mare pentru senzori de umiditate cu unde acustice de suprafață, stratul sensibil al senzorului SUAS este obținut direct prin depunere cu un laser cu pulsuri de ordinul picosecundelor. Depunerea se face la temperatura camerei la o presiune de oxigen de 700 mTorr, rezultând un strat de ZnO poros, cu suprafață specifică mare. Aceasta conduce la proprietăți îmbunătățite ale senzorului SUAS de umiditate în care este încorporat ca strat sensitiv.

Procedeul conform invenției constă în iradierea unei ținte 1 de ZnO, plasată într-o incintă 2 cu atmosferă controlată, cu un fascicul 3 provenit de la un laser 4 care funcționează în pulsuri de picosecunde. Fasciculul laser este focalizat cu ajutorul unei lentile 5 pe suprafața țintei 1. Materialul 6 care rezultă în urma ablației laser a țintei 1 se depune direct pe suprafața unui senzor SUAS 7 sub forma unui strat sensibil poros. Ținta 1 este deplasată în timpul iradierii pentru a evita sapararea ei, care ar conduce la generarea unei morfologii necorespunzătoare a

stratului depus, prin intermediul unor masuțe de translație x-y 8, cu ajutorul unui controller, conectat la un calculator. Ablația țintei se face în prezență oxigenului provenit de la o butelie 9, la o presiune care conduce la obținerea unor filme nanoporoase.

Se dă, în continuare, un exemplu de realizare a procedeului de obținere a unor straturi subțiri de ZnO poroase, cu suprafață specifică mare, utilizabile ca straturi senzitive în senzori de umiditate de tip SUAS, conform invenției, în legătură cu figura 1.

- Figura 1, schema dispozitivului experimental de obținere prin ablație laser cu pulsuri laser de picosecunde a filmelor nanoporoase de ZnO pentru senzori de umiditate de tip SUAS.

Referitor la figura 1, procedeul de obținere prin ablație laser cu pulsuri laser de picosecunde a filmelor nanoporoase de ZnO pentru senzori de umiditate presupune următoarele:

- Se iradiază o țintă de ZnO 1 plasată într-o incintă 2 cu un fascicul 3 provenit de la un laser pulsat 4, fascicul care este focalizat cu ajutorul unei lentile 5.
- Laserul 4 are o durată a pulsurilor de picosecunde, care asigură o porozitate ridicată a filmului de ZnO depus, o putere de 0,2 W, și funcționează cu o rată de repetiție a pulsurilor de 10 kHz.
- Ablația se produce într-o atmosferă de oxigen la presiunea de 700 mTorr, care asigură formarea unui strat poros, cu suprafață specifică mare. Presiunea gazului este controlată prin intermediul unui sistem care include o pompă de vid preliminar 10 al carei debit este reglat prin intermediul unei valve 11 controlată de un controller 12, și de o valvă 13 care controlează fluxul de gaz, montată pe butelia de gaz 9 și controlată de un controller 14. Înainte de depunerea filmului, incinta este vidată cu ajutorul unei pompe de vid înalt 15.
- Materialul produs prin ablație laser a țintei este depus direct pe suprafața unui senzor SUAS 7, în zona dintre electrozii interdigitali. Senzorul este plasat la o distanță de 4 cm de țintă, având suprafața paralela cu cea a tintei.
- Depunerea stratului de ZnO se face la temperatura camerei.

Bibliografie

1. H.-S. Hong, D.-T. Phan, G.-S. Chung, „High-sensitivity humidity sensors with ZnO nanorods based on two-port surface acoustic wave delay line”, Sensors and Actuators B 171-172 (2012) 1283-1287.
2. J.V. Kennedy, R.J. Futter, F. Fang, A. Markwitz, „Zinc oxide nanostructures and sensors using zinc oxide nanostructures” Brevet US 2012/0091451.

3. J. Xie, H. Wang, Y. Lin, Y. Zhou, Y. Wu, „Highly sensitive humidity sensor based on quartz crystal microbalance coated with ZnO colloid spheres”, Sensors and Actuators B 177 (2013) 1083-1088.
4. Li, C., Yu, L., Fan, X., Yin, M., Nan, N., Cui, L., Ma, S., Li, Y., Zhang, B., Nucleation density and pore size tunable growth of ZnO nanowalls by a facile solution approach: Growth mechanism and NO₂ gas sensing properties, RSC Advances 10, (2020) 3319-3328.
5. J. Wu, C. Yin, H. Li, Y. Liu, Y. Shen, S. Garner, Y. Fu, H. Duan, “Ultrathin Glass-Based Flexible, Transparent, and Ultrasensitive Surface Acoustic Wave Humidity Sensor with ZnO Nanowires and Graphene Quantum Dots” ACS Applied Materials and Interfaces (2020), 12, 39817-39825.
6. Z. Xu, Z. Li, “Design and fabrication of ZnO-based SAW sensor using Low Power Homo-Buffer Layer for Enhanced Humidity Sensing” IEEE Sensor Journal 21(6) (2021) 7428-7433.

Revendicări

1. Procedeul de obținere a filmelor de ZnO cu suprafață specifică mare, caracterizat prin aceea că constă în iradierea unei ținte (1) de ZnO, plasată într-o incintă (2) cu atmosferă controlată, cu un fascicul (3) provenit de la un laser (4) care funcționează în pulsuri de picosecunde. Materialul (6) care rezultă în urma ablației laser a țintei (1) se depune direct pe suprafața unui senzor cu unde acustice de suprafață (SUAS) (7) sub forma unui strat sensibil poros; ablația țintei se face în prezența oxigenului provenit de la o butelie (9), la o presiune care conduce la obținerea unor filme nanoporoase.