



(11) RO 2020 00063 U2

(51) Int.Cl.

B27D 1/04 (2006.01).

B32B 21/02 (2006.01)

(12)

MODEL DE UTILITATE ÎNREGISTRAT

(21) Nr. cerere: **u 2020 00063**

(22) Data de depozit: **03/12/2020**

(45) Data publicării înregistrării și eliberării modelului de utilitate: **30/09/2021** BOPI nr. **9/2021**

(73) Titular:

• ROMPLY MEROPS S.A.,
STR.ION LUCA CARAGIALE NR.2A,
910060, CĂLĂRAȘI, CL, RO

• ZAHARCU COSMIN, STR.MACULUI NR.1,
BL.120, SC.3, ET.3, AP.13, CĂLĂRAȘI, CL,
RO

(72) Inventatori:

• MITUCĂ CONSTANTIN, STR.FLUTURAŞ
NR.5, CÂMPINA, PH, RO;
• ILIE LAURENȚIU,
PRELUNGIREA BUCUREŞTI NR.24,
BL.M19, SC.1, ET.3, AP.9, CĂLĂRAȘI, CL,
RO;

(74) Mandatar:

INVENTA - AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L.,
BD. CORNELIU COPOSU NR.7, BL.104,
SC.2, AP.31, SECTOR 3, BUCUREŞTI

(54)

PLACĂ DIN AŞCHII DE LEMN ORIENTATE, PROTEJATĂ FAȚĂ DE FACTORII EXTERIORI

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o placă din aşchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori, utilizată în domeniul construcțiilor, de exemplu pentru locuințe, adăposturi sau alte amenajări. Placa conform inventiei cuprinde o placă (1) din aşchii de lemn orientate, având o grosime cuprinsă între 8-12 mm, prelucrată în câteva etape tehnologice constând în înlăturarea stratului de parafină, corectarea rugozității și planeității, placa (1) prelucrată fiind acoperită pe ambele fețe și pe canturi, cu o peliculă (2) de răsină fenoplastă termorigidă, care asigură protecția la acțiunile factorilor climatici exteriori.

Revendicări: 4

Figuri: 2




Fig. 1



Hotărârea de înregistrare a modelului de utilitate a fost luată fără examinarea condițiilor privind noutatea, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială. Modelul de utilitate înregistrat poate fi anulat pe toată durata, la cerere, în temeiul Legii nr. 350/2007, privind modelele de utilitate.

RO 2020 00063 U2

Placă din aşchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori

[001] Invenția se referă la o placă din aşchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori, fiind utilizată în domeniul construcțiilor, de exemplu locuințe, adăposturi, alte amenajări.

[002] Se cunosc plăci din aşchii de lemn orientate (*Oriented Strand Board-OSB*) produse din lemn la prima utilizare. În acest scop, se folosesc trunchiuri de copaci, care, după decojire, sunt descuamate și tocate în aşchii (*OSB flakers*). Așchiile astfel produse sunt uscate și apoi clasificate după mărime, în general în două fracții, cu utilizarea fracției având cele mai mari aşchii pentru producerea straturilor de suprafață ale plăcii OSB, în timp ce fracția având aşchii mai mici este, de obicei, utilizată în stratul interior al miezului plăcii. Fracțiile individuale uscate de aşchii sunt apoi lipite și sunt asezate fiecare una peste alta pentru a forma straturi de aşchii orientate, care sunt apoi presate și întărite simultan.

[003] De exemplu, AU 2010-209995 A1 descrie o placă compozită compusă din benzi de lemn și un liant, în care lemnul poate include optional lemn la prima utilizare, lemn reciclat, placă OSB subțire (*OSB wafer board*), placă de fibre, strat de material pliat sau laminat (*smartply*), placă din lemn, panou structurat din lemn, placă tare, plăci de fibre, plăci aglomerate, placi din furnire orientate unidirectional (LVL) sau orice alt lemn adecvat pentru prelucrare.

[004] Se cunoaște standardul EN 300 : 2006 care definește termenii, stabilește o clasificare și specifică cerințele pentru plăcile OSB. Valorile care apar în acest standard se referă la proprietățile produselor



[005] Placa de tip OSB existentă în piață în acest moment, destinată utilizării în mediu exterior (tip 3) nu are capacitatea de a rezista la factorii de mediu exterior. Din aceasta cauza are o serie de dezavantaje: nu rezista la acțiunea directă a apei provenite din precipitații, și la variații repetitive de umiditate; își schimbă culoarea sub acțiunea radiației solare directe sau indirecte, aceasta devenind brună spre neagră; se poate vopsi destul de greu datorită neregularității suprafețelor și a rugozității mari a acestora. Protejarea acestora cu alte materiale de protecție, precum lacuri și vopsele, se face dificil și din cauza unui strat superficial de parafină care se află la exteriorul plăcii, provenit din considerente tehnologice la producător. Materialele de protecție de tipul lacurilor și vopselelor nu adera pe suprafața plăcilor OSB cunoscute, emană mirosuri neplăcute atunci când este utilizat în spații închise.

[006] Se cunosc rășinile fenolice (numite și fenoplaste), care sunt rășini sintetice termorezistente preparate prin polimerizarea fenolului cu formaldehidă catalizată fie cu acid (novolac), fie catalizată prin baze (rezoluri).

De asemenea se cunosc (CN108440733 (A) - 2018-08-24) rășinii fenolice modificate semi-întărîite sau rigide cu stabilitate bună a culorii pentru o peliculă de vopsea.

[007] Problema tehnică pe care o rezolvă invenția este protecția plăcilor din așchii de lemn orientate la acțiunile factorilor climatici exteriori și evitarea emanațiilor de substanțe volatile în mediul înconjurător.

[008] Placa din așchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori conform invenției, cuprinde o placă din așchii de lemn orientate, care după ce este prelucrată în câteva etape tehnologice, este acoperită pe ambele fețe și pe canturi, cu o peliculă de rășină fenoplastă termorigidă, care asigură protecția la acțiunile factorilor climatici exteriori.

[009] Placa din așchii de lemn orientate, protejată față de acțiunea factorilor exteriori, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:



- rezistență la factorii climatici exteriori: ploaie, radiație solara(UV), variații de temperatură și umiditate;
- nu necesită protecții suplimentare după utilizare/punerea în operă;
- are un aspect estetic foarte plăcut, putând fi utilizat și în spații închise cu rol decorativ;
- nu emană mirosuri neplăcute;
- nu își schimbă culoarea sub acțiunea radiației solare.

[010] Se dă în continuare un exemplu de realizare a inventiei în legătură cu fig. 1 – 2, care reprezintă:

- Fig. 1, vedere în perspectivă a unei placi din așchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori, conform inventiei, având un capăt "exfoliat"; și
- Fig. 2, vedere generală a unei porțiuni a unei placi din așchii de lemn orientate, protejată de factorii exteriori, conform inventiei, așezate pe o placă OSB cunoscută.

[011] Cu referire la Fig.1, o placă din așchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori, conform inventiei, cuprinde o placă 1 din așchii de lemn orientate tip OSB-3 (de exterior), având grosimea cuprinsă între 8 mm și 22 mm, care a fost supusă unei prelucrări în câteva etape tehnologice, constând în: înlăturarea stratului superficial de parafină, uniformizarea grosimii și reducerea înălțimii neregularităților suprafetelor.

[012] În urma acestor operații tehnologice vizând înlăturarea stratului de parafină, corectarea rugozității și planeității se obține o placă OSB prelucrată 1 având următorii parametrii :

- înălțimea maxima a neregularităților :50-100 microni;
- Abaterile de grosime ale placii : +/- 0,2 mm.



Acești parametrii permit acoperirea pe ambele fețe și pe canturi, cu o peliculă 2 de răsină fenoplastă termorigidă, care asigură protecția la acțiunile factorilor climatici exteriori.

[013] Rășina fenoplastă termorigidă, utilizată în cadrul exemplului de realizare, este cunoscută în stadiul tehnicii, și constituie un strat protector față de acțiunea factorilor de mediu exterior. Înainte de aplicare, rășina este colorată cu pigmenți în nuanță dorită, de exemplu de culoare galbenă, aşa cum se arată, de exemplu, în fig.2, și ca urmare, placa din așchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori, conform invenției are totodată și un rol decorativ.

[014] Placă din așchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori, conform invenției, prezintă în final următorii parametrii specifici rezistenței la ploaie și radiații solare :

- Coeficientul de umflare la imersie în apă timp de 24 ore: 4 -- 5,5 % (față de 15% la placă OSB);
- Permeabilitatea la apă: 0,18—0,22 gr/dmp, în 24 de ore;
- Gradul de refelexie a luminii (rază incidentă) minim 89%

Placa poate fi utilizată în domeniul construcțiilor, de exemplu ca placă pentru compartimentări, mansarde, lucarne, acoperișuri, pereti decorativi sau despărțitori.



Revendicări

1 Placa din aşchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori caracterizată prin aceea că, aceasta cuprinde o placă (1) din aşchii de lemn orientate, având grosimea cuprinsă între 8mm și 22 mm, prelucrată în câteva etape tehnologice constând în înlăturarea stratului de parafină, corectarea rugozității și planeității , placa prelucrată (1) fiind acoperită pe ambele fețe și pe canturi, cu o peliculă (2) de răsină fenoplastă termorigidă, care asigură protecția la acțiunile factorilor climatici exteriori.

2. Placa din aşchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori ca la revendicarea 1 caracterizată prin aceea că placă prelucrată 1, în urma unor operații tehnologice succesive care corectează rugozitatea și planitatea, prezintă o înălțime maximă a neregularităților de 50-100 microni și abateri de grosime ale plăcii de +/- 0,2 mm.

3. Placa din aşchii de lemn orientate, protejată față de factorii exteriori ca la revendicarea 1 caracterizată prin aceea că răsină fenoplastă termorigidă, care asigură protecția la acțiunile factorilor climatici exteriori este pigmentată în prealabil în culoarea dorită.

4. Placa din aşchii de lemn orientate protejată față de factorii exteriori ca la revendicarea 1 caracterizată prin aceea că prezintă un coeficientul de umflare la imersie în apă timp de 24 ore, de: 4 -- 5,5 %, o permeabilitatea la apă de 0,18—0.22 gr/dmp, în 24 de ore și un gradul de refelexie a luminii mai mare de 89%.





Fig.1




Fig.2

S. S. S.